



Terminal product specification		01-10-2012	Petroleum B		
Specification		Unit	Minimum	Maximum	Test Method
Density at 15 °C		kg/m ³	780,0	820,0	EN ISO 3675
Colour			Yellow		ASTM D 1500
Copper strip corrosion (3 hrs. at 50 °C)		Rating	Class 1		EN ISO 2160
Distillation % (v/v) recovered at 210 °C % (v/v) recovered at 250 °C % (v/v) recovered at 280 °C Distillation residue		% v/v % v/v % v/v % v/v	65 95	90 1,5	EN ISO 3405 EN ISO 3405 EN ISO 3405 EN ISO 3405
Flash point		°C	38		EN ISO 22719
Sulfur content		mg/kg		100	EN ISO 20846
Total contamination		mg/kg		24	EN ISO 2662
Viscosity at 40 °C		mm ² /s	2,00	4,50	EN ISO 3104
Smoke point		mm	19		ASTM D1322
Total acid number		mg KOH/g	0,015		ASTM D974