

Hersteller-Text

Leichtfließender, wärmestabilisierter, rasch verarbeitbarer Spritzgusstyp für trockenschlagzähe, konditionierungsfreie technische Formteile

Lieferform und Lagerung

Das Produkt wird als Granulat geliefert. Die Schüttdichte beträgt ca. 0,7 g/cm³. Standardverpackungen sind Sack und Schüttgutbehälter (achteckiger IBC=Intermediate Bulk Container aus Wellpappe mit Einstellsack). Nach Vereinbarung sind weitere Packmittel und der Versand in Straßen- oder Bahnsilowagen möglich. Die Gebinde sollten erst unmittelbar vor der Verarbeitung bzw. Trocknung geöffnet werden. Damit das gelieferte Produkt möglichst wenig Feuchtigkeit aufnehmen kann, sollten die Gebinde in trockenen Räumen gelagert und nach der Entnahme von Teilmengen stets wieder sorgfältig verschlossen werden. Das Produkt kann prinzipiell über längere Zeit gelagert werden. In kalten Räumen gelagerte Gebinde sind vor dem Öffnen zu temperieren, damit sich auf dem Granulat kein Kondenswasser niederschlägt. Das Produkt sollte unabhängig von den Lagerungsbedingungen entsprechend unseren Empfehlungen vorgetrocknet werden und die Beschickung der Maschine vorzugsweise mittels geschlossenem Fördersystem erfolgen.

Produktsicherheit

Sofern die Verarbeitung unter den empfohlenen Bedingungen erfolgt (vgl. Verarbeitungsdatenblatt), sind Schmelzen thermisch stabil und bringen keine Gefährdung durch molekularen Abbau oder Entwicklung von Gasen und Dämpfen. Wie alle thermoplastischen Polymere zersetzt sich das Produkt bei übermäßiger thermischer Beanspruchung, z.B. bei Überhitzung oder beim Reinigen durch Abbrennen. Dabei bilden sich gasförmige Zersetzungsprodukte. Weitere Angaben hierzu finden sich im Sicherheitsdatenblatt.

Zur Beachtung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Hinsichtlich der Verfügbarkeit von Produkten bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Hause bzw. unserer Verkaufsstelle.

Richtwerte für ungefärbtes Produkt bei 23 °C ¹⁾	Prüfnorm	Einheit	Werte ²⁾
Produktmerkmale			
Kurzzeichen	-	-	PA6-I
Dichte	ISO 1183	kg/m ³	1115
Viskositätszahl (0.5% in 96% H ₂ SO ₄)	ISO 307, 1157, 1628	cm ³ /g	127
Wasseraufnahme, Sättigung in Wasser bei 23°C	ähnlich ISO 62	%	7.27
Feuchtigkeitsaufnahme, Sättigung bei Normalklima 23°C/50%r.F.	ähnlich ISO 62	%	2.72
Verarbeitung			
Schmelztemperatur, DSC	ISO 11357-1/-3	°C	219
MVR 275 °C/5 kg	ISO 1133	cm ³ /10min	190
Massetemperaturbereich, Spritzgießen/Extrusion	-	°C	250 - 270
Werkzeugtemperaturbereich, Spritzgießen	-	°C	40 - 60
Verarbeitungsschwindigkeit parallel	ISO 294-4	%	1.17
Verarbeitungsschwindigkeit senkrecht	ISO 294-4	%	1.20
Werkstoffkennwerte zum Brennverhalten			
Kfz-Innenausstattung: Dicke 1 mm ⁴⁾	ISO 3795, FMVSS 302	-	+
Mechanische Eigenschaften			tr. / lf.
Zug-E-Modul	ISO 527-1/-2	MPa	2900 / 960
Streckspannung	ISO 527-1/-2	MPa	70 / 47
Streckdehnung	ISO 527-1/-2	%	3.6 / 22
Nominelle Bruchdehnung	ISO 527-1/-2	%	6 / 180
Bruchspannung	ISO 527-1/-2	MPa	53 / 44
Bruchdehnung	ISO 527-1/-2	%	6 / 180
Biege-Modul	ISO 178	MPa	2400 / 910
Biegefestigkeit	ISO 178	MPa	100 / 32
Charpy-Schlagzähigkeit (23°C)	ISO 179/1eU	kJ/m ²	160 / N
Charpy-Schlagzähigkeit (-30°C)	ISO 179/1eU	kJ/m ²	74 / 98
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (23°C)	ISO 179/1eA	kJ/m ²	9 / 37
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (-30°C)	ISO 179/1eA	kJ/m ²	7.4 / 5.7
Thermische Eigenschaften			
Biegetemperatur unter Last 1.8 MPa (HDT A)	ISO 75-1/-2	°C	60
Biegetemperatur unter Last 0.45 MPa (HDT B)	ISO 75-1/-2	°C	160
Elektrische Eigenschaften			tr. / lf.
Dielektrizitätszahl (1 MHz)	IEC 62631-2-1	-	3.4 / 4
Dielektr. Verlustfaktor (1 MHz)	IEC 62631-2-1	E-4	0.0268 / 0.0967
Spez. Durchgangswiderstand	IEC 62631-3-1	Ohm*m	2E14 / 4E10
CTI, Prüflösung A	IEC 60112	-	600

Fußnoten

- 1) Falls in der Produktbezeichnung oder in den Eigenschaften nicht anders angegeben.
2) Das Stern-Symbol "*" anstelle eines numerischen Wertes bedeutet unzutreffender Wert.
3) Bei vorläufigen Datenblättern sind die Richtwerte nicht statistisch abgesichert.
4) + = bestanden