

## **Déclaration des Performances**

(Règlement Produits de Construction Nº 305/2011)

# Nº ES19-0017-04-CPR-18

FR

		110
1.	Code d'identification unique du produit type:	Produits en mousse rigide de polyuréthanne (PU) projetée, formés en place:
		- Elastospray LWP 1672/10/I: IsoPMDI 92140
		Code de désignation: PU EN 14315-1-CCC4-CT4(20)-GT7(20)-TFT9(20)-FRB33(20)-W0,2-CS(10\Y)150-
		DLT(2)5
2.	Usage(s) prévu(s):	ThIB - Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment
3.	Fabricant:	BASF Española S.L.
		Calle Verdi, 36-38
		E-08191 Rubí SPAIN
_		
4.	Mandataire:	Non pertinent.
5.	Système(s) d'évaluation et de vérification de la	Système AVCP 3 pour les caractéristiques essentielles.
	constance des performances (AVCP):	
6a.	Norme harmonisée:	EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-22/213r1 (22/12/2022)
	Organisme(s) notifié(s):	Le laboratoire de tests agréé ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGATIÓN Y LA TECNOLOGÍA DE LA
		SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF) (1168) a établi les rapports de tests pour Réaction au feu déclaré avec le système AVCP 3 (№ 3215T17-2).
		Le laboratoire de tests agréé BUILDWISE - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB)
		(1136) a établi les rapports de tests pour Résistance thermique déclaré avec le système AVCP 3 (№ HY-23-126).
		Le laboratoire de tests agréé BUILDWISE - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) (1136) a établi les rapports de tests pour Perméabilité à l'eau déclaré avec le système AVCP 3 (№ DE-TDI-2138 /
		TDI 23-192).  Le laboratoire de tests agréé BUILDWISE - Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB)
		(1136) a établi les rapports de tests pour Résistance à la compression déclaré avec le système AVCP 3 (Nº DE-TDI- 2138 / TDI 23-192).
6 h	Decimant difuglication ourset	Non-routiness
סט.	Document d'évaluation européen:	Non pertinent.
	Évaluation technique européenne:	
	Organisme d'évaluation technique:	
	Organisme(s) notifié(s):	

#### 7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu	E	EN 13501-1
Perméabilité à l'eau	Absorption d'eau par immersion partielle à court terme: ≤ 0,2 kg/m2	EN 1609 Method B
Résistance thermique	Voir graphique des performances	EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-22/213r1 (22/12/2022)
Transmission de la vapeur d'eau	Performance non déclarée (NPD)	EN 12086 Method A
Résistance à la compression	Contrainte de compression à 10 % de déformation: ≥ 150 kPa	EN 826
Durabilité de la réaction au feu par rapport au vieillissement/à la dégradation	La performance des produits en PUR et PIR en matière de réaction au feu ne diminue pas avec le	EN 14315-1:2013
Durabilité de la résistance thermique par rapport au vieillissement/à la dégradation	Voir graphique des performances	EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-22/213r1 (22/12/2022)
Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement/à la dégradation	La résistance à la compression ne diminue pas avec le temps	EN 14315-1:2013
Combustion incandescente continue	Méthode harmonisée non disponible	EN 14315-1:2013

(Règlement Produits de Construction Nº 305/2011)

#### Graphique des performances

Épaisseur	Conductivité thermique déclarée vieillie	Niveau de la résistance thermique
	(λ <sub>D</sub> )	(R <sub>D</sub> )
	W/(m⋅K)	$m^2 \cdot K/W$
40 mm	0,027	1,45
45 mm	0,027	1,65
50 mm	0,027	1,85
55 mm	0,027	2,05
60 mm	0,027	2,20
65 mm	0,027	2,40
70 mm	0,027	2,60
75 mm	0,027	2,80
80 mm	0,026	3,10
85 mm	0,026	3,30
90 mm	0,026	3,50
95 mm	0,026	3,70
100 mm	0,026	3,90
105 mm	0,026	4,10
110 mm	0,026	4,25
115 mm	0,026	4,45
120 mm	0,025	4,85
125 mm	0,025	5,05
130 mm	0,025	5,25
135 mm	0,025	5,45
140 mm	0,025	5,65
145 mm	0,025	5,85
150 mm	0,025	6,10

#### 8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

### Non pertinent.

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom et fonction	Date et lieu de délivrance	Signature
Antoni VALL CORT Sales Rigid Foam Southern Europe	Barcelona (Spain) 20/03/2025	
Isa QUEIROZ DA FONSECA Operations PU Rubí	Barcelona (Spain) 20/03/2025	