

Produktbeschreibung

Wärmestabilisiertes teilaromatisches Polyphthalamid für Spritzgussanwendungen mit hervorragenden mechanischen Eigenschaften, insbesondere bei erhöhten Temperaturen und sehr guter Chemikalienbeständigkeit für stark beanspruchte Teile. Ultramid® Advanced T1000 HG7 ist ein Compound ausgezeichnet durch: Hohe Steifigkeit und Festigkeit, sehr geringer Wasseraufnahme und hervorragender Dimensionsstabilität, hoher Schmelzpunkt (320°C) und gute Schmelzestabilität.

Märkte & Anwendungen

Automobil: Kraftstoff System, Kühlkreislauf, Antriebsstrang, Thermostat Gehäuse, Pumpengehäuse, Brennstoffzelle
Elektrik & Elektronik (E&E): Sensoren, SMT (Surface Mount Technology) Anwendungen
Industriegüter: Pumpen, Kompressoren
Konsumgüter: Haushaltsgeräte, Möbelbeschläge

Lieferform und Lagerung

Das Produkt wird als Granulat geliefert. Die Schüttdichte beträgt ca. 0,7 g/cm³. Standardverpackungen sind Sack und Schüttgutbehälter (achteckiger IBC=Intermediate Bulk Container aus Wellpappe mit Einstellsack). Nach Vereinbarung sind weitere Packmittel und der Versand in Straßen- oder Bahnsilowagen möglich. Die Gebinde sollten erst unmittelbar vor der Verarbeitung bzw. Trocknung geöffnet werden. Damit das gelieferte Produkt möglichst wenig Feuchtigkeit aufnehmen kann, sollten die Gebinde in trockenen Räumen gelagert und nach der Entnahme von Teilmengen stets wieder sorgfältig verschlossen werden. Das Produkt kann prinzipiell über längere Zeit gelagert werden. In kalten Räumen gelagerte Gebinde sind vor dem Öffnen zu temperieren, damit sich auf dem Granulat kein Kondenswasser niederschlägt. Das Produkt sollte unabhängig von den Lagerungsbedingungen entsprechend unseren Empfehlungen vorgetrocknet werden und die Beschickung der Maschine vorzugsweise mittels geschlossenem Fördersystem erfolgen.

Produktsicherheit

Sofern die Verarbeitung unter den empfohlenen Bedingungen erfolgt (vgl. Verarbeitungsdatenblatt), sind Schmelzen thermisch stabil und bringen keine Gefährdung durch molekularen Abbau oder Entwicklung von Gasen und Dämpfen. Wie alle thermoplastischen Polymere zersetzt sich das Produkt bei übermäßiger thermischer Beanspruchung, z.B. bei Überhitzung oder beim Reinigen durch Abbrennen. Dabei bilden sich gasförmige Zersetzungsprodukte. Weitere Angaben hierzu finden sich im Sicherheitsdatenblatt.

Zur Beachtung

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unseres Produktes nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u. ä. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten. Hinsichtlich der Verfügbarkeit von Produkten bitten wir um Kontaktaufnahme mit unserem Hause bzw. unserer Verkaufsstelle.

Produkt Information

Richtwerte für ungefärbtes Produkt bei 23 °C ¹⁾	Prüfnorm	Einheit	Werte ²⁾
Produktmerkmale			
Kurzzeichen	-	-	PA6T/6I GF35
Dichte	ISO 1183	kg/m³	1490
Viskositätszahl (0.5% in 96% H ₂ SO ₄)	ISO 307, 1157, 1628	cm³/g	110
Verarbeitung			
Schmelztemperatur, DSC	ISO 11357-1/-3	°C	320
Massetemperaturbereich, Spritzgießen/Extrusion	-	°C	335 - 355
Werkzeugtemperaturbereich, Spritzgießen	-	°C	140 - 170
Verarbeitungsschwindigkeit parallel	ISO 294-4	%	0.40
Verarbeitungsschwindigkeit senkrecht	ISO 294-4	%	0.90
Probekörperherstellung, Spritzgießen, Massetemperatur	ISO 294	°C	350
Probekörperherstellung, Spritzgießen, Werkzeugtemperatur	ISO 294	°C	150
Mechanische Eigenschaften			
Zug-E-Modul (23°C)	ISO 527-1/-2	MPa	14000 / 14000
Bruchspannung (23°C)	ISO 527-1/-2	MPa	240 / 220
Bruchdehnung (23°C)	ISO 527-1/-2	%	2.2 / 2.1
Zug-E-Modul (80°C)	ISO 527-1/-2	MPa	13000 / -
Bruchspannung (80°C)	ISO 527-1/-2	MPa	200 / -
Bruchdehnung (80°C)	ISO 527-1/-2	%	2.2 / -
Zug-E-Modul (120°C)	ISO 527-1/-2	MPa	12000 / -
Bruchspannung (120°C)	ISO 527-1/-2	MPa	150 / -
Bruchdehnung (120°C)	ISO 527-1/-2	%	2.4 / -
Zug-E-Modul (170°C)	ISO 527-1/-2	MPa	5000 / -
Bruchspannung (170°C)	ISO 527-1/-2	MPa	75 / -
Bruchdehnung (170°C)	ISO 527-1/-2	%	6 / -
Charpy-Schlagzähigkeit (-30°C)	ISO 179/1eU	kJ/m²	65 / 60
Charpy-Schlagzähigkeit (23°C)	ISO 179/1eU	kJ/m²	75 / 55
Charpy-Schlagzähigkeit (80°C)	ISO 179/1eU	kJ/m²	75 / -
Charpy-Schlagzähigkeit (120°C)	ISO 179/1eU	kJ/m²	75 / -
Charpy-Schlagzähigkeit (170°C)	ISO 179/1eU	kJ/m²	85 / -
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (-30°C)	ISO 179/1eA	kJ/m²	9 / 7
Charpy-Kerbschlagzähigkeit (23°C)	ISO 179/1eA	kJ/m²	10 / 7
Biegemodul (23°C)	ISO 178	MPa	12000 / 12000
Biegefestigkeit	ISO 178	MPa	300 / 270
Thermische Eigenschaften			
Biegetemperatur unter Last 1.8 MPa (HDT A)	ISO 75-1/-2	°C	> 280
Therm. Längenausdehnungskoeffizient längs (23-55)°C	ISO 11359-1/-2	E-6/K	22 - 22
Therm. Längenausdehnungskoeffizient quer (23-55)°C	ISO 11359-1/-2	E-6/K	51 - 53
Elektrische Eigenschaften			
Spez. Durchgangswiderstand	IEC 62631-3-1	Ohm*m	>1E14 / >1E14
Spez. Oberflächenwiderstand	IEC 62631-3-2	Ohm	- / >1E15
Durchschlagfestigkeit K20/K20, (60*60*1 mm³)	IEC 60243-1	kV/mm	48 / -
CTI, Prüflösung A	IEC 60112	-	600
Dielektr. Verlustfaktor (1 MHz)	IEC 62631-2-1	E-4	110 / 20
Dielektrizitätszahl (1 MHz)	IEC 62631-2-1	-	4.6 / 3.6

Fußnoten

1) Falls in der Produktbezeichnung oder in den Eigenschaften nicht anders angegeben.

2) Das Stern-Symbol "*" anstelle eines numerischen Wertes bedeutet unzutreffender Wert.

BASF SE

67056 Ludwigshafen, Deutschland