

Declarația de Performanță

(Regulament nr. 305/2011 produse pentru construcții)

Nr. NL17-0005-01-CPR-14

RO

_		RO	
1.	Cod unic de identificare al produsului-tip:	Sistem poliuretanic (PU) rigid pulverizabil cu formare in-situ:	
		- Elastospray 1622/18: IsoPMDI 92140 Cod de desemnare: PU EN 14315-1-DS(TH)2-CCC4-CT3(20)-GT7(20)-FFF9(20)-FRB33(20)-W0,2-CS(10/Y)200-DLT(2)5-MU70	
2.	Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):	ThIB - Izolare Termică pentru Clădiri	
3.	Fabricant:	BASF Nederland B.V. Hemelrijk 11-13 5281 PS Boxtel NETHERLANDS	
4.	Reprezentant autorizat:	Nu este relevant.	
5.	Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței (AVCP):	Sistem AVCP 3 pentru toate caracteristicile esențiale.	
6a.	Standard armonizat: Organism (organisme) notificat(e):	EN 14315-1:2013 Laboratorul de testare notificat ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGATIÓN Y LA TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF) (1168) a realizat rapoartele de testare pe Reacție la Foc declarate în cadrul sistemulul AVCP 3. Laboratorul de testare notificat IKOB BKB BV (0957) a realizat rapoartele de testare pe Permeabilitate la apă and Permeabilitate la vapori de apă declarate în cadrul sistemulul AVCP 3. Laboratorul de testare notificat Wetenschappelijk en technisch centrum voor het bouwbedrijf (WTCB) (1136) a realizat rapoartele de testare pe Rezistența termică and Rezistență la compresiune declarate în cadrul sistemulul AVCP 3.	
6b.	Documentul de evaluare european: Evaluarea tehnică europeană: Organismul de evaluare tehnică: Organism (organisme) notificat(e):	Nu este relevant.	

Performanţa (performanţe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Reacție la Foc	E,d0	EN 13501-1
Permeabilitate la apă	Absorbţia de apă pe termen scurt prin imersie parţială: 0,2 kg/m2	EN 1609 Method B
Rezistența termică	Vezi graficul de performanță	EN 14315-1:2013
Permeabilitate la vapori de apă	Factor de rezistență la vapori de apă: 70	EN 12086 Method A
Rezistență la compresiune	Tensiune de compresiune la 10% deformare: ≥ 200 kPa	EN 826
Durabilitatea reacției la foc împotriva îmbătranirii / degradării	Reacția la foc nu scade cu timpul	EN 14315-1:2013
Durabilitatea rezistenței termice împotriva îmbătranirii / degradării	Vezi graficul de performanță	EN 14315-1:2013
Durabilitatea rezistenței la compresiune împotriva îmbătranirii / degradării	Rezistența la compresiune nu scade cu timpul	EN 14315-1:2013
Combustie în incandescență continuă	Nicio metodă de testare armonizată disponibilă	EN 14315-1:2013

Grafic de performanță

Grosime	Valoare declarată conductivitate termică îmbătranită λ ₀ W/m·K	Nivel de rezistență termică R _o m ² ·K/W	
30 mm	0,027	1,10	
35 mm	0,027	1,30	
40 mm	0,027	1,45	
45 mm	0,027	1,65	
50 mm	0,027	1,85	
55 mm	0,027	2,05	
60 mm	0,027	2,20	
65 mm	0,027	2,40	
70 mm	0,027	2,60	
75 mm	0,027	2,80	
80 mm	0,026	3,10	
85 mm	0,026	3,30	
90 mm	0,026	3,50	
95 mm	0,026	3,70	
100 mm	0,026	3,90	
105 mm	0,026	4,10	
110 mm	0,026	4,30	
115 mm	0,026	4,45	
120 mm	0,025	4,85	
125 mm	0,025	5,05	
130 mm	0,025	5,25	
135 mm	0,025	5,45	
140 mm	0,025	5,65	
145 mm	0,025	5,85	
150 mm	0,025	6,10	
155 mm	0,025	6,30	
160 mm	0,025	6,50	
165 mm	0,025	6,70	
170 mm	0,025	6,90	
175 mm	0,025	7,10	
180 mm	0,025	7,30	
185 mm	0,025	7,50	
190 mm	0,025	7,70	
195 mm	0,025	7,90	
200 mm	0,025	8,10	

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică:

Nu este relevant.

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Numele și funcția	Locul și data emiterii	Semnătura -
Mr. Huib van der Kleij Site Manager	Boxtel (Netherlands) 1-11-2014	1927
Mr. Cees Moorman Sales Manager Construction Performance Materials	Boxtel (Netherlands) 1-11-2014	AR