

Varnostni list

stran: 1/115

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0

Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e)

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator proizvoda

Ferric Chloride Anhydrous

Kemijsko ime: železov triklorid CAS-številka: 7705-08-0

REACH-št. registracije: 01-2119497998-05-0002

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Relevantna identificirana uporaba: kemikalija

Primeren način uporabe: intermediat, procesna kemikalija, katalizator

Za natančneje identificirano uporabo proizvoda glej prilogo varnostnega lista.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Podjetje: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Kontaktni naslov: BASF Slovenija d.o.o. Dunajska cesta 165 1000 Ljubljana SLOVENIJA

Telefon: +386 40 815 173

Elektronska pošta: bostjan.nograsek@basf.com

1.4. Telefonska številka za nujne primere

V primeru nezgode poklicati Center za obveščanje: 112

International emergency number: Telefon: +49 180 2273-112

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0
Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e)

Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

ODDELEK 2: Ugotovitve o nevarnih lastnostih

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (oralno) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 1 Skin Sens. 1

H318, H315, H302, H317

Popolne podatke o razvrstitvah, ki niso navedeni v tem oddelku v celoti, najdete v 16. oddelku.

2.2. Elementi etikete

Globalno poenoten sistem razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij, Globally Harmonized System, EU (GHS)

Piktogram:



Opozorilna beseda:

Nevarno

Stavek o nevarnosti:

H318 Povzroča hude poškodbe oči. H315 Povzroča draženje kože. H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

Previdnostni stavek - preprečevanje:

P280 Nositi zaščitne rokavice in zaščitno masko za obraz/oči. P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila.

P272 Kontaminirana delovna oblačila niso dovoljena zunaj delovnega mesta.

P270 Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P264 Po uporabi temeljito oprati z veliko vode in z milom.

Previdnostni stavek - odziv:

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0
Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e)

Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous**

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

P310 Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite

kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte

z izpiranjem.

P303 + P352 PRI STIKU S KOŽO (ali z lasmi): Umiti z veliko mila in vode.

P301 + P330 PRI ZAUŽITJU: izprati usta.

P332 + P313 Če nastopi draženje kože: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P362 + P364 Sleči kontaminirana oblačila in jih oprati pred ponovno uporabo.

Previdnostni stavek - odstranjevanje:

P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu

nevarnih odpadkov in odpadne embalaže.

Označevanje posebnih pripravkov (GHS):

EUH208: Lahko povzroči alergijski odziv. Vsebuje: nikljev diklorid

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Komponenta/e za etiketiranje, ki določa/jo nevarnost: železov triklorid, nikljev diklorid

2.3. Druge nevarnosti

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

V tem odstavku so navedeni podatki o ostalih nevarnostih, ki ne vplivajo na razvrstitev, lahko pa prispevajo k skupnim nevarnostim, ki izhajajo iz snovi ali zmesi.

Korodira kovine ob prisotnosti vode ali vlage.

ODDELEK 3: Sestava/informacije o sestavinah

3.1. Snovi

Kemijska značilnost

železov triklorid

CAS-številka: 7705-08-0 EU-številka: 231-729-4

FeCI3

tehnično

Nevarne sestavine (GHS)

v skladu z Uredbo (ES) Št. 1272/2008

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0

Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e)

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

železov triklorid

Vsebnost (utežni %): >= 98 % - <= Acute Tox. 4 (oralno)

100 %

CAS-številka: 7705-08-0 EU-številka: 231-729-4 Acute Tox. 4 (oralno) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 1 H318, H315, H302

kromov triklorid

Vsebnost (utežni %): >= 0 % - <

0,15 %

CAS-številka: 10025-73-7 EU-številka: 233-038-3 Acute Tox. 4 (oralno) Aquatic Chronic 2 H302, H411

cinkov klorid

Vsebnost (utežni %): >= 0 % - <

0,15 %

CAS-številka: 7646-85-7 EU-številka: 231-592-0 INDEX-številka: 030-003-00-2 Acute Tox. 4 (oralno) Skin Corr./Irrit. 1B Eye Dam./Irrit. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 akutni M-faktor: 1 Kronični M-faktor: 1 H302, H314, H400, H410

<u>Specifična meja koncentracije:</u> STOT SE 3, draž. za dihala: >= 5 %

nikljev diklorid

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0

Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e) Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous**

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

Vsebnost (utežni %): >= 0 % - <

0,1 %

CAS-številka: 7718-54-9 EU-številka: 231-743-0 Acute Tox. 3 (Inhalacija - prah)

Acute Tox. 3 (oralno) Skin Corr./Irrit. 2 Resp. Sens. 1 Skin Sens. 1 Muta. 2

Carc. 1A (inhalativno) Repr. 1B (nerojeni otrok)

STOT RE 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 akutni M-faktor: 1 Kronični M-faktor: 1

H315, H331, H301, H334, H317, H372, H341,

H350i, H360D, H400, H410

Specifična meja koncentracije:

STOT RE 2: 0,1 - < 1 % STOT RE 1: >= 1 % Skin Sens. 1: >= 0,01 % Skin Corr./Irrit. 2: >= 20 %

Za razvrstitev, ki ni v celoti izpisana v tem razdelku, vključno z razredi nevarnosti in stavki o nevarnosti, se celotno besedilo navede v razdelku 16.

3.2. Zmesi

Ni določljivo

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Če obstaja nevarnost nezavesti, položaj in prevoz v stabilni bočni legi. Umazano obleko takoj odstraniti.

Pri vdihavanju:

Mirovanje, svež zrak, zdravniška pomoč.

Pri stiku s kožo:

Takoj sprati z milom in obilo vode, poiskati zdravniško pomoč.

Pri stiku z očmi:

Takoj vsaj 15 minut temeljito spirati z razprtimi vekami s tekočo vodo, kontrola pri očesnem zdravniku.

Pri zaužitju:

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0

Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e) Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous**

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

Takoj izprati usta, nato popiti 200-300 ml vode, poiskati zdravniško pomoč.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi: Najpomembnejši znani simptomi in učinki so opisani v označevanju proizvoda (glej 2. oddelek) in/ali v 11. oddelku.

draži oči in dihala, draženje kože, alergijski simptomi

Nevarnosti: Pri pravilni uporabi ni pričakovati posebnih nevarnosti.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Postopek: Simptomatsko zdravljenje (dekontaminacija, vitalne funkcije), noben specifični protistrup ni znan.

ODDELEK 5: Ukrepi ob požaru

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna gasilna sredstva: gasilni prah

Iz varnostnih razlogov neprimerno gasilno sredstvo: voda

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Pri temperaturah > 200 °C se lahko sprošča: klor Navedene snovi se lahko sprostijo v primeru požara.

5.3. Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema:

Nositi dihalni aparat, ki je neodvisen od obtočnega zraka.

Druge informacije:

Kontaminirano vodo od gašenja odstraniti v skladu s predpisi. Preprečiti direktni stik z vodo. Produkt sam ne gori; ukrepe za gašenje uskladiti s požarom v okolici.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nezgodnih izpustih

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Preprečiti stik s kožo, očmi in obleko. Preprečiti tvorbo prahu.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Zaradi pH-vrednosti proizvoda je pred uvajanjem v naprave za čiščenje voda potrebna nevtralizacija.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za majhne količine: Nevtralizirati z apnom.

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0
Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e)

Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous**

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

Za večje količine: Pobrati na suho. Kontaminiran material odstraniti v skladu s predpisi.

Pri ostankih: Sprati z vodo.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke

Podatki glede omejitve in nadzora izpostavljenosti/osebna zaščita in navodila glede odstranjevanja so navedeni v 8. in 13. oddelku.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Posodo hraniti dobro zaprto. Skrbeti za primerno odsesovanje/prezračevanje na predelovalnih strojih.

Zaščita pred ognjem in eksplozijo:

Snov/proizvod ni gorljiv(a). Proizvod ni eksploziven.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Primerni materiali: ogljikovo jeklo (železo)

Dodatna opozorila za skladiščenje: Zaščititi pred vlago.

7.3. Posebne končne uporabe

Glej scenarij(e) izpostavljenosti v prilogi varnostnega lista.

ODDELEK 8: Nadzor nad izpostavljenostjo/Osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

<u>Sestavine z mejnimi vrednostmi izpostavljanja, ki jih je treba upoštevati in nadzorovati na delovnem mestu</u>

7718-54-9: nikljev diklorid

PNEC

PNEC ni bilo mogoče izpeljati, ker snov v preizkusih, ki so bili narejeni v zvezi s topnostjo v vodi, ni pokazala strupenih učinkov. Glede na današnjo stopnjo znanja ni pričakovati negativnih vplivov na okolje.

Vrednost PNEC oralno ni izvedena, ker ni pričakovati akumulacije v organizmih.

DNEL

delavec

Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinki, dermalno: 2,8 mg/kg

delavec:

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0

Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e) Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous**

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

Dolgotrajna in kratkotrajna izpostavljenost - sistemski učinki, Vdihavanje DNEL niso bile izpeliane.

potrošniki:

Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinki, dermalno: 1,4 mg/kg

potrošniki:

Dolgotrajna in kratkotrajna izpostavljenost - sistemski učinki, Vdihavanje DNEL niso bile izpeljane.

potrošniki:

Dolgotrajna izpostavljenost - sistemski učinki, oralno: 0,28 mg/kg

potrošniki:

Kratkotrajna izpostavljenost - sistemski učinki, oralno: 20 mg/kg

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Osebna zaščitna oprema

Zaščita dihal:

Zaščita dihal pri tvorjenju prahu/hlapov. Primerna zaščita dihal pri nizkih koncentracijah ali kratkotrajnem delovanju: Specialni plinski filter SIST EN 141 tip B (anorganski plini/hlapi). Primerna zaščita dihal pri visokih koncentracijah ali dolgotrajnem delovanju: Neodvisni dihalni aparat (izolirni aparat).

Zaščita rok:

Zaščitne rokavice, odporne proti kemikalijam (SIST EN 374-3:2003)

Primerni materiali tudi pri dolgotrajnem, direktnem stiku (priporočen je zaščitni indeks 6, ki pomeni permeacijski čas po SIST EN 374-3:2003 > 480 minut): polivinilklorid

Dodatno opozorilo: Specifikacije temeljijo na internih testih, navedbah iz literature, informacijah izdelovalcev rokavic oziroma so izpeljane iz podobnih snovi po analogiji. Zaradi različnih vplivov (npr. temperatura) je treba upoštevati dejstvo, da je uporaba zaščitnih rokavic pred vplivom kemikalij v praksi lahko občutno krajša kot je definiran čas permeacije na osnovi testov.

Zaradi raznovrstnosti tipov (n. pr. iz blaga ali usnja) upoštevati navodila proizvajalca.

Zaščita oči:

Tesno prilegajoča se zaščitna očala (SIST EN 166).

Zaščita telesa:

Zaščito telesa izbrati glede na dejavnost in možno izpostavljenost, n.pr. predpasnik, zaščitne škornje, oblačila za zaščito pred kemikalijami (v skladu z SIST EN 14605:2005+A1:2009 v primeru brizganja in SIST EN ISO 13982-1:2005 v primeru prahu).

Splošni varnostni in higienski ukrepi

Pred odmori in po delu umiti roke in obraz. Takoj sleči vso onesnaženo obleko.

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0

Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e)

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Oblika: kristalno, prah Barva: zelena do črna Vonj: ostrega vonja

Prag vonja:

Ni določen zaradi možnega tveganja

za zdravje pri vdihavanju.

pH vrednost: 1

(200 g/l, 20 °C)

Tališče:

odpade

Vrelišče: 315 °C

(1.013,25 hPa) Podatki iz literature. Razkroj pri segrevanju.

Temperatura sublimacije: 304 °C

(1 bar)

Plamenišče:

ni uporabno, proizvod je trdna snov

Hitrost izparevanja:

Proizvod je nehlapljiva trdna snov.

Vnetljivost: ni lahko vnetljivo (Direktiva 92/69/EGS, A.10)

Vnetljivost aerosolov:

ni uporabno, proizvod ne tvori

eksplozivnih aerosolov

Spodnja eksplozijska meja:

Razvrščanje in označevanje: ni relevantno za trdne snovi.

Zgornja eksplozijska meja:

Razvrščanje in označevanje: ni

relevantno za trdne snovi.

Parni tlak: 1 mbar

(20 °C)

Gostota: 2,89 g/cm3

(25 °C)

Relativni parni tlak (zrak):

Proizvod je nehlapljiva trdna snov.

Topnost v vodi: Podatki iz literature.

744 g/l (0 °C)

Topljivost (kvantitativno):

480 g/kg

(20 °C)

Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log Kow): -4

(24 °C)

Termično razgrajevanje: > 200 °C

klor

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0

Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e)

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

Viskoznost, dinamična:

ni uporabno, proizvod je trdna snov

Viskoznost, kinematična:

ni uporabno, proizvod je trdna snov

Nevarnost eksplozije: Na podlagi kemijske strukture je

produkt klasificiran kot neeksploziven.

Vzpodbujanje požara: ne pospešuje gorenja

(UN Test 0.1 (oxidizing solids))

9.2. Drugi podatki

Samosegrevanje: Snov se ne more samodejno segreti.

Nasipna gostota:

pribl. 1.000 kg/m3

pKa:

Študija iz znanstvenih razlogov ni

potrebna.

Adsorbcija/voda - zemlja:

Študija iz znanstvenih razlogov ni

potrebna.

Površinska napetost:

Na podlagi kemijske strukture proizvoda ni pričakovati nobene

površinske aktivnosti.

Kot mirovanja: 64 °

(Migracijski test (laboratorij za testiranje materialov))

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Nobenih nevarnih reakcij, če so upoštevani predpisi/navodila za skladiščenje in ravnanje.

Korozija kovin: Korodira kovine ob prisotnosti vode ali vlage.

10.2. Kemijska stabilnost

Proizvod je stabilen, če se upošteva predpise/navodila za skladiščenje in ravnanje z njim.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Pri stiku z vodo sprošča solno kislino (HCI).

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Izogibati se zračni vlagi.

10.5. Nezdružljivi materiali

Snovi, katerih se je treba izogibati:

voda, močne baze

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0

Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e)

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Nevarni produkti razkroja: vodikov klorid kovinske spojine, kisli plini, kloridi

ODDELEK 11: Toksikološke informacije

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

Akutna strupenost

Ocena akutne toksičnosti: Zdravju škodljivo pri zaužitju.

Eksperimentalni/izračunani podatki: LD50 miš (oralno): > 300 - < 630 mg/kg

(inhalativno):Raziskava ni potrebna.

LD50 podgana (dermalno): > 2.000 mg/kg (Direktiva OECD 404)

Smrtnost ni bila opažena. Proizvod ni bil preizkušen. Trditve izhajajo iz snovi/proizvodov podobne strukture ali sestave.

Dražilnost

Ocena dražilnih učinkov:

Draži kožo. Nevarnost hudih poškodb oči.

Eksperimentalni/izračunani podatki:

Jedkost/Draženje kože kunec: dražilno (BASF test)

Podatki se nanašajo na razredčeno vodno raztopino snovi.

Resna poškodba/draženje oči kunec: nepopravljiva škoda (BASF test)

Podatki se nanašajo na razredčeno vodno raztopino snovi.

Preobčutljivost dihalnih poti/kože

Podatki za: nikljev diklorid Ocena preobčutljivosti:

Povzroča senzibilizacijo človekove kože. Snov učinkuje senzibilizirajoče na dihalne poti. EU-

razvrstitev.

Mutagenost zarodnih celic

Ocena mutageničnosti:

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0

Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e) Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous**

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

Snov na bakterijah ni pokazala sprememb dednih zasnov. Snov ni pokazala na celičnih kulturah sesalcev sprememb dednih zasnov. V poskusih na sesalcih snov ni bila mutagena.

Rakotvornost

Ocena rakotvornosti:

Iz celote ocenjenih informacij ni nobenih indikacij kancerogenega delovanja.

Reprodukcijska toksičnost

Ocena reprodukcijske toksičnosti:

Za reprodukcijsko toksičnost ne obstajajo raziskave, ki bi jih bilo mogoče oceniti. Kemijska struktura ne izkazuje posebnega suma na tako delovanje.

Razvojna strupenost

Ocena teratogenosti:

Poizkusi na živalih niso pokazali škodljivega delovanja na plod.

Specifična strupenost za posamezne organe (enkratna izpostavljenost)

Ni podatkov.

<u>Toksičnost pri večkratnem odmerku in specifična toksičnost za ciljne organe (ponavljajoča izpostavljenost)</u>

Ocena toksičnosti pri ponavljajočem dovajanju:

Snov lahko povzroči glede na raziskave preizkusov na živali pri večkratnem zaužitju velikih količin poškodbe ledvic. Snov lahko povzroči glede na raziskave preizkusov na živali pri večkratnem zaužitju velikih količin poškodbe jeter.

Nevarnost aspiracije

Raziskava ni potrebna.

ODDELEK 12: Ekološke informacije

12.1. Strupenost

Ocena strupenosti za vodne organizme:

Negativnih vplivov na okolje pri sedanjem stanju znanja ni pričakovati. Pri pravilnem uvajanju nizkih koncentracij v biološke čistilne naprave ni pričakovati motenj razgradne aktivnosti aktiviranega mulja. Produkt povzroča spremembo pH vrednosti.

Strupenost za ribe:

Študija iz znanstvenih razlogov ni potrebna.

vodni nevretenčarji:

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0
Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e)

Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

Študija iz znanstvenih razlogov ni potrebna.

Mikroorganizmi/učinek na aktivirani mulj:

EC50 (5 min) 500 mg/l, aktivirani mulj (drugi, Vodno(i))

Kronična strupenost za ribe:

Študija iz znanstvenih razlogov ni potrebna.

Kronična strupenost za vodne nevretenčarje:

Študija iz znanstvenih razlogov ni potrebna.

Ocena toksičnosti za kopenske organizme: Ni podatkov.

12.2. Obstojnost in razgradljivost

Ocena biorazgradljivosti in eliminacije (H2O): Ni določljivo za anorganske snovi.

Podatki o eliminaciji: ni relevantno

Ocena stabilnosti v vodi:

Pri reakciji z vodo se snov hitro razgradi.

Podatki o stabilnosti v vodi (hidroliza):

t_{1/2} 4,15 - 34 min, (izračunano, pH 7)

Proizvod ni bil popolnoma preizkušen. Trditve izhajajo iz proizvodov podobne strukture ali sestave.

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

Ocena bioakumulativnega potenciala:

Nakopičenje v organizmu ni vredno omembe.

Bioakumulacijski potencial:

Biokoncentracijski faktor: < 20 (28 d), Cyprinus carpio (Direktiva OECD 305)

Proizvod ni bil preizkušen. Trditve izhajajo iz snovi/proizvodov podobne strukture ali sestave.

12.4. Mobilnost v tleh

Ocena transporta v različnih okoljih:

Hlapljivost: Snov ne izpareva s površine vode v atmosfero.

Adsorpcija v tla: Ni podatkov. Študija iz znanstvenih razlogov ni potrebna.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

V skladu s prilogo XIII Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH): Proizvod ne izpolnjuje PBT kriterijev (obstojno/bioakumulativno/strupeno) in vPvB kriterijev (zelo obstojno in zelo bioakumulativno). Lastno razvrščanje

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0

Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e)

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

12.6. Drugi škodljivi učinki

Snov ni navedena v Uredbi (ES) 1005/2009 o ravnanju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča.

12.7. Dodatna opozorila

Absorbirajoči organsko vezani halogen (AOX): Snov/produkt lahko halogenizira in s tem tvori AOX.

Druga ekotoksikološka opozorila:

Pri ustreznem vnosu nizkih koncentracij v adaptirane biološke čistilne naprave ni pričakovati motenj v razgradilni aktivnosti mulja. Zaradi pH-vrednosti proizvoda je pred uvajanjem v naprave za čiščenje voda potrebna nevtralizacija.

ODDELEK 13: Smernice odstranjevanja

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Lahko se dovaja v biološko čistilno napravo. Upoštevati lokalne predpise o obdelavi odpadnih vod.

Umazana embalaža:

Umazano embalažo čimbolj izprazniti, nato jo temeljito očistiti in poslati v recikliranje.

ODDELEK 14: Transportne informacije

Transport po kopnem

ADR

UN številka UN1773

Ustrezna UN oznaka ŽELEZOV KLORID, BREZVODNI

prevoza:

Razredi nevarnosti 8

prevoza:

Embalažna skupina: III Nevarnosti za okolje: ne

Posebni previdnostni ukrepi Koda tunelskih omejitev: E

za uporabnika:

RID

UN številka UN1773

Ustrezna UN oznaka ŽELEZOV KLORID, BREZVODNI

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0

Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e)

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

8

NO

Marine pollutant:

None known

Datum tiska 13.10.2025

prevoza:

Razredi nevarnosti 8

prevoza:

Ш Embalažna skupina: Nevarnosti za okolje: ne Posebni previdnostni ukrepi Ni znano

za uporabnika:

Rečni transport

ADN

UN številka UN1773

Ustrezna UN oznaka ŽELEZOV KLORID, BREZVODNI

prevoza:

Razredi nevarnosti 8

prevoza:

Ш Embalažna skupina: Nevarnosti za okolje: ne Posebni previdnostni ukrepi Ni znano

za uporabnika:

Prevoz s plovili po celinskih plovnih poteh.

Ni ocenjeno

Transport po morju Sea transport

IMDG IMDG

UN številka: UN 1773 UN number: UN 1773 ŽELEZOV KLORID. Ustrezna UN oznaka UN proper shipping **FERRIC** CHLORIDE. BREZVODNI name: prevoza: **ANHYDROUS**

class(es):

Transport hazard Razredi nevarnosti 8

prevoza:

Embalažna skupina: Ш Packing group: Ш Environmental Nevarnosti za okolje: ne no

> Onesnaževalec hazards: morja: NE

Posebni previdnostni Ni znano Special precautions

ukrepi za uporabnika: for user:

Transport po zraku Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

UN številka: UN 1773 UN number: UN 1773

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0

Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e)

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Ustrezna UN oznaka prevoza:	ŽELEZOV KLORID, BREZVODNI	UN proper shipping name:	Datum tiska 13.10.2025 FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS
Razredi nevarnosti prevoza:	8	Transport hazard class(es):	8
Embalažna skupina:	III	Packing group:	III
Nevarnosti za okolje:	Oznaka glede	Environmental	No Mark as
	nevarnosti za okolje ni potrebna	hazards:	dangerous for the environment is needed
Posebni previdnostni	Ni znano	Special precautions	None known

ukrepi za uporabnika:

for user:

14.1. UN številka

Glej ustrezne vnose pod "UN številka" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.2. Ustrezna UN oznaka prevoza

Glej ustrezne vnose pod "Ustrezna UN številka prevoza" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

Glej ustrezne vnose pod "Razredi nevarnosti prevoza" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.4. Embalažna skupina

Glej ustrezne vnose pod "Embalažna skupina" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.5. Nevarnosti za okolje

Glej ustrezne vnose pod "Nevarnosti za okolje" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Glej ustrezne vnose pod "Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika" za posamezne predpise v zgornjih tabelah.

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Transport in bulk according to Annex Prilogo II k MARPOL in Kodeksom IBC II of MARPOL and the IBC Code

Uredba:	Ni ocenjeno	Regulation:	Not evaluated
Transport dovoljen:	Ni ocenjeno	Shipment approved:	Not evaluated
Naziv onesnaženja:	Ni ocenjeno	Pollution name:	Not evaluated
Kategorija onesnaženja:	Ni ocenjeno	Pollution category:	Not evaluated
Tip ladje:	Ni ocenjeno	Ship Type:	Not evaluated

ODDELEK 15: Zakonsko predpisane informacije

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0

Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e)

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

Drugi pravni predpisi, ki že niso navedeni v drugih oddelkih tega varnostnega lista, se nahajajo v tem pododstavku.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti izvedena.

ODDELEK 16: Druge informacije

Klasifikacija nevarnosti po kriterijih UN GHS (v aktualni verziji)

Acute Tox. 4 (oralno) Skin Corr./Irrit. 2 Eye Dam./Irrit. 1 Skin Sens. 1

Celotno besedilo razvrstitve, vključno z razredi nevarnosti in stavki o nevarnosti, če so navedeni v 2.

ali 3. razdelku:

Acute Tox. Akutna strupenost

Skin Corr./Irrit. Jedkost za kožo/draženje kože Eye Dam./Irrit. Huda poškodba oči/draženje oči

Skin Sens. Preobčutljivost kože

Aquatic Chronic Nevarno za vodno okolje - kronično Aquatic Acute Nevarno za vodno okolje - akutno

Resp. Sens. Preobčutljivost dihal

Muta. Mutagenost za zarodne celice

Carc. Rakotvornost

Repr. Strupenost za razmnoževanje

STOT RE Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) –

ponavljajoča se izpostavljenost

STOT SE Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) –

enkratna izpostavljenost STOT enkrat.

H318 Povzroča hude poškodbe oči.
H315 Povzroča draženje kože.
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

H331 Strupeno pri vdihavanju. H301 Strupeno pri zaužitju.

H334 Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri

vdihavanju.

H372 Škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.

H341 Sum povzročitve genetskih okvar.

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0
Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e)

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

H350i Pri vdihavanju lahko povzroči raka. H360D Lahko škoduje nerojenemu otroku.

Okrajšave.

ADR = Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga. ADN = Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh. ATE = Acute Toxicity Estimates (ocena akutne toksičnosti). CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Label Classification, Labelling and Packaging Regulation (Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi) DIN = Nemška organizacija za standardizacijo. DNEL = Derived No Effect Level (Izpeljana raven brez učinka). EC50 = Effective concentration median for 50% of the population (srednja efektivna koncentracija za 50% populacije). EC = Evropska unija. EN = European Norm (Evropski standard). IARC = Mednarodna agencija za raziskave raka. IATA = Mednarodno združenje za zračni transport. IBC-Code = Intermediate Bulk Container code (Koda IBC zabojnika za razsuti tovor). IMDG = International Maritime Dangerous Goods Code (Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga po morju). ISO = International Organization for Standardization (Mednarodna organizacija za standardizacijo). STE = Short time exposure (Kratek čas izpostavljenosti). LC50 = Lethal concentration median for 50% of the population (Povprečna smrtna konentracija) LD50 = Lethal dose median for 50% of the population (Povprečni smrtni odmerek ali doza LD50) MAK = Najvišja sprejemljiva koncentracija. MARPOL = Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij. NEN = Nizozemski standard. NOEC = No Observed Effect Concentration (Odmerek brez opaznega učinka). OEL = Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu. OECD = Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoi. PBT = Obstoina, bioakumulativna in strupena. PNEC = Predicted No Effect Level(Predvidena koncentracija brez učinka). ppm = parts per million (Število delcev na milijon). RID = Evropski sporazum o mednarodnem želežniškem prevozu nevarnega blaga. TWA = Time weight average(Časovno tehtano povprečje). UN-number = UN številka za prevoz nevarnega blaga. vPvB = zelo obstojna in zelo bioakumulativna snov.

Podatki v varnostnem listu temeljijo na našem današnjem znanju in izkušnjah in opisujejo proizvod glede na varnostne zahteve.

Ta varnostni list ni niti Certifikat analize (CoA) niti tehnični list in se ga ne sme zamenjati kot opis kvalitete proizvoda (specifikacija proizvoda). Navedene uporabe izdelka v tem varnostnem listu ne predstavljajo ne dogovora o ustrezni kakovosti snovi / zmesi ne določenega namena uporabe. Prejemnik našega proizvoda mora upoštevati morebitne zaščitne pravice, obstoječe zakone in določbe na lastno odgovornost.

Navpične črte na levi strani opozarjajo na spremembe glede na zadnjo verzijo.

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0

Datum predhodne verzije: ni relevantno
Predhodna verzija: noben(e)
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

Aneks: scenariji izpostavljenosti

Kazalo

1. Proizvodnja snovi, (fini prah, visoka prašnost) SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

2. Industrijska uporaba, (fini prah, visoka prašnost) SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

- **3.** Proizvodnja snovi, srednji prah, srednja prašnost) SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22
- **4.** Industrijska uporaba, srednji prah, srednja prašnost) SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22
- **5.** Proizvodnja snovi, (granule, nizka prašnost) SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22
- **6.** Industrijska uporaba, (granule, nizka prašnost) SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22
- **7.** Proizvodnja snovi, (tekoči pripravki) SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13, PROC15
- **8.** Industrijska uporaba, (tekoči pripravki) SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13, PROC15, PROC19
- **9.** Poklicna uporaba, (fini prah, visoka prašnost) SU22; SU1, SU10, SU13, SU19, SU24; ERC2, ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC19
- **10.**Poklicna uporaba, srednji prah, srednja prašnost) SU22; SU1, SU10, SU13, SU19, SU24; ERC2, ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15
- 11. Poklicna uporaba, (granule, nizka prašnost)

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0
Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e)

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

SU22; SU1, SU10, SU13, SU19, SU24; ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC19

12.Poklicna uporaba, (rokovanje kot trdna snov v raztopini) SU22; SU1, SU13, SU19, SU24; ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

13.Uporaba v površinski obdelavi kovin, Sredstvo za jedkanje, Potrošniške uporabe SU21; SU21; ERC2, ERC6b; PC14

* * * * * * * * * * * * * * * *

1. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Proizvodnja snovi, (fini prah, visoka prašnost) SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	Vse relevantne kategorije procesov Ker ni bila identificirana okoljska nevarnost, ni bila v zvezi z okoljem izvedena nobena ocena izpostavljenosti in opredelitev tveganj.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna. Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	Trdna snov, visoka prašnost	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja	•	
Zmanjšati izpostavljenost z delno		
ograditivjo postopka ali opreme in		
zagotoviti izpušno prezračevanje pri		
odprtinah.		
V primeru potencialne		
izpostavljenost:, Nositi ustrezne		

Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e) Datum / predelano: 02.09.2019 Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous**

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

	Datum tiska 13.10.2
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na r	jen vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,017 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja	0,006071
(RCR)	TA No. 1
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	<u> </u>
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, visoka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	l .
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous**

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	i
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje). Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, visoka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0017 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,000607
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavlje	nosti
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost izpostavljenosti Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, visoka prašnost

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
-	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,3429 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,122464
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenos	sti
Uporabi zajete deskriptorje	PROC5: Mešanje ali legiranje v šaržnih procesih za formuliranje pripravkov in izdelkov (večstopenjski in/ali znatni stik) Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, visoka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	'
Zmanjšati izpostavljenost z delno	

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0 Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous** Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

_	Datam tiska 10.10.20
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja	0.001214
(RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na nenamenskih napravah Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	Trdna snov, visoka prašnost	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.		
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno		

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,6857 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,244893
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	i
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na namenskih napravah Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, visoka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje)

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

	Datum tiska 13.10.2 iz/v posode/velike vsebnike na namenskih napravah Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, srednja prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti			
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: industrijsko		
Operativni pogoji	Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %		
Agregatno stanje	Trdna snov, visoka prašnost		
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa		
Procesna temperatura	20 °C		

Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e) Datum / predelano: 02.09.2019 Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous**

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	1
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC14: Proizvodnja pripravkov ali izdelkov s tabletiranjem, stiskanjem, iztiskanjem, peletizacijo. Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	Trdna snov, visoka prašnost	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.		
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči. Če ni ustreznega lokalnega izpušnega		

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0 Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous** Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	i
	PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent.
Uporabi zajete deskriptorje	Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
	železov triklorid
Koncentracija snovi	Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, visoka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0171 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,006107
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC22: Potencialno zaprti obdelovalni procesi z uporabo

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0
Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e)

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

	mineralov pri višji temperaturi Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,1414 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,0505
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalaciisko

* * * * * * * * * * * * * * *

2. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Industrijska uporaba, (fini prah, visoka prašnost) SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
	Vse relevantne kategorije procesov
Uporabi zajete deskriptorje	Ker ni bila identificirana okoljska nevarnost, ni bila v zvezi z
	okoliem izvedena nobena ocena izpostavljenosti in

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 02.09.2019

Datum predhodne verzije: ni relevantno

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

opredelitev tveganj.

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	i
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	I
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, visoka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0017 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,000607
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 02.09.2019

Datum predhodne verzije: ni relevantno

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Agregatno stanje	Trdna snov, visoka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje). Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji	1	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	Trdna snov, visoka prašnost	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.		

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 02.09.2019

Datum predhodne verzije: ni relevantno

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

L)a	tum	tiska	13.1	10.202	!

V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.		
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir		
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu	
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko	
Ocena izpostavljenosti	0,0017 mg/kg t.t. /dan	
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,000607	
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena	
	Delavec - inhalacijsko	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost izpostavljenosti Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	Trdna snov, visoka prašnost	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.		
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.		
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje		
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu	

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0 Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous** Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,3429 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,122464
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC5: Mešanje ali legiranje v šaržnih procesih za formuliranje pripravkov in izdelkov (večstopenjski in/ali znatni stik) Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	Trdna snov, visoka prašnost	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.		
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.		
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje		
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu	
O constitution of the confi	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko	
Ocena izpostavljenosti Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,0034 mg/kg t.t. /dan 0,001214	
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena	
	Delavec - inhalacijsko	

Prispevajoči scenarij izpostavljenos	ti
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na nenamenskih napravah Okolje uporabe: industrijsko

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Operativni pogoji	
	železov triklorid
Koncentracija snovi	Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, visoka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v	
kombinaciji z "osnovnim"	Učinkovitost: 90 %
usposabljanjem zaposlenih.	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,6857 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,244893
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavlje	nosti
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na namenskih napravah Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	·
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, visoka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e) Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous**

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	i
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, visoka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0 Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous** Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

	Datum tiska 15.10.20
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC14: Proizvodnja pripravkov ali izdelkov s tabletiranjem, stiskanjem, iztiskanjem, peletizacijo. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, visoka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
	l na vir
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
Occupation and a displaced	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	i
Uporabi zajete deskriptorje	PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
	železov triklorid
Koncentracija snovi	Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, visoka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah. V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0171 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,006107
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC22: Potencialno zaprti obdelovalni procesi z uporabo mineralov pri višji temperaturi Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0
Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e)

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja	1	
Zmanjšati izpostavljenost z delno		
ograditivjo postopka ali opreme in		
zagotoviti izpušno prezračevanje pri		
odprtinah.		
V primeru potencialne		
izpostavljenost:, Nositi ustrezne		
rokavice, odporne proti kemikalijam.,		
Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega		
prezračevanja:, Nositi primerno		
zaščito za dihala.		
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir		
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu	
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko	
Ocena izpostavljenosti	0,1414 mg/kg t.t. /dan	
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,0505	
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena	
	Delavec - inhalacijsko	

* * * * * * * * * * * * * * * * *

3. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Proizvodnja snovi, srednji prah, srednja prašnost) SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenos	ti
Uporabi zajete deskriptorje	Vse relevantne kategorije procesov Ker ni bila identificirana okoljska nevarnost, ni bila v zvezi z okoljem izvedena nobena ocena izpostavljenosti in opredelitev tveganj.

Prispevajoči scenarij izpostavljeno	sti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna. Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 02.09.2019

Datum predhodne verzije: ni relevantno

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

	Datum tiska 13.10.
Agregatno stanje	Trdna snov, srednja prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0017 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,000607
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenos	ti
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, srednja prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e) Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous**

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

	2 4.4 101.4. 101.0.2
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nj	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	İ
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje). Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, srednja prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0017 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja	0,000607

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0 Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous** Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

(RCR)	
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	i
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost izpostavljenosti Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, srednja prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
Opens importantions = ti	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,0343 mg/kg t.t. /dan 0,012246
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
•	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	i
Uporabi zajete deskriptorje	PROC5: Mešanje ali legiranje v šaržnih procesih za formuliranje pripravkov in izdelkov (večstopenjski in/ali znatni stik) Okolje uporabe: industrijsko

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Operativni pogoji	
	železov triklorid
Koncentracija snovi	Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, srednja prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na nenamenskih napravah Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, srednja prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 02.09.2019

Datum predhodne verzije: ni relevantno

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Stopnje tveganja		
Nositi kemično odporne rokavice v		
kombinaciji z "osnovnim"	Učinkovitost: 90 %	
usposabljanjem zaposlenih.		
Zmanjšati izpostavljenost z delno		
ograditivjo postopka ali opreme in		
zagotoviti izpušno prezračevanje pri		
odprtinah.		
V primeru potencialne		
izpostavljenost:, Nositi ustrezne		
rokavice, odporne proti kemikalijam.,		
Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega		
prezračevanja:, Nositi primerno		
zaščito za dihala.		
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir		
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu	
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko	
Ocena izpostavljenosti	0,6857 mg/kg t.t. /dan	
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,244893	
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena	
,	Delavec - inhalacijsko	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	Trdna snov, srednja prašnost	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.		
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.		

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

	Datum tiska 15.10.20
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	i
Uporabi zajete deskriptorje	PROC14: Proizvodnja pripravkov ali izdelkov s tabletiranjem, stiskanjem, iztiskanjem, peletizacijo. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, srednja prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, srednja prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0171 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,006107
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC22: Potencialno zaprti obdelovalni procesi z uporabo mineralov pri višji temperaturi Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0
Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e)

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Zmanjšati izpostavljenost z delno		
ograditivjo postopka ali opreme in		
zagotoviti izpušno prezračevanje pri		
odprtinah.		
V primeru potencialne		
izpostavljenost:, Nositi ustrezne		
rokavice, odporne proti kemikalijam.,		
Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega		
prezračevanja:, Nositi primerno		
zaščito za dihala.		
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir		
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu	
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko	
Ocena izpostavljenosti	0,1414 mg/kg t.t. /dan	
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,0505	
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena	
	Delavec - inhalacijsko	

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

4. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Industrijska uporaba, srednji prah, srednja prašnost)
SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	
Uporabi zajete deskriptorje	Vse relevantne kategorije procesov Ker ni bila identificirana okoljska nevarnost, ni bila v zvezi z okoljem izvedena nobena ocena izpostavljenosti in opredelitev tveganj.

Prispevajoči scenarij izpostavlje	nosti
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Agregatno stanje	Trdna snov, srednja prašnost	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.		
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.		
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir		
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu	
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko	
Ocena izpostavljenosti	0,0017 mg/kg t.t. /dan	
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,000607	
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena	
	Delavec - inhalacijsko	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, srednja prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri	

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 02.09.2019

Datum predhodne verzije: ni relevantno

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na n	jen vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
-	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
-	Delavec - inhalacijsko

Bulance de Ylance and lance de Alance de	
Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali
	formuliranje).
	Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
	železov triklorid
Koncentracija snovi	Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, srednja prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
- arm tian one in mod appraise	
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0017 mg/kg t.t. /dan

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0 Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous** Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,000607
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost izpostavljenosti Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, srednja prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
Ocona izpostavljenosti	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko 0,0343 mg/kg t.t. /dan
Ocena izpostavljenosti Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,012246
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC5: Mešanje ali legiranje v šaržnih procesih za formuliranje pripravkov in izdelkov (večstopenjski in/ali znatni stik)

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0 Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous** Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

	Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	<u> </u>
	železov triklorid
Koncentracija snovi	Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, srednja prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Zascilo za ulifala. Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	nn vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
ivictoua ocerijevarija	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja	
(RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na nenamenskih napravah Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	Trdna snov, srednja prašnost	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

en vir
EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
0,6857 mg/kg t.t. /dan
0.244903
0,244893
Kvalitativna ocena
Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na namenskih napravah Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	Trdna snov, srednja prašnost	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.		
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno		

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	i
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, srednja prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC14: Proizvodnja pripravkov ali izdelkov s

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

	Datum tiska 13.10.3 tabletiranjem, stiskanjem, iztiskanjem, peletizacijo. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, srednja prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, srednja prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 02.09.2019

Datum predhodne verzije: ni relevantno

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0171 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja	0.006107
(RCR)	0,006107
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	i
Uporabi zajete deskriptorje	PROC22: Potencialno zaprti obdelovalni procesi z uporabo mineralov pri višji temperaturi Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno	

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0
Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e)

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,1414 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,0505
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

* * * * * * * * * * * * * * * *

5. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Proizvodnja snovi, (granule, nizka prašnost) SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	Vse relevantne kategorije procesov Ker ni bila identificirana okoljska nevarnost, ni bila v zvezi z okoljem izvedena nobena ocena izpostavljenosti in opredelitev tveganj.

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne	

Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e) Datum / predelano: 02.09.2019 Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous**

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

	Datum tiska 13.10.2
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušneg	a
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na i	njen vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0017 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,000607
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	i
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
Ocena izpostavljenosti	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,0034 mg/kg t.t. /dan 0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous**

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje). Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0017 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,000607
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavlje	nosti
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost izpostavljenosti Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Porni tlak anavi med uporaha	0,000001 Pa Datum tiska 13.10.2
Parni tlak snovi med uporabo	
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,3429 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,122464
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC5: Mešanje ali legiranje v šaržnih procesih za formuliranje pripravkov in izdelkov (večstopenjski in/ali znatni stik) Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Zmanjšati izpostavljenost z delno		

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 02.09.2019

Datum predhodne verzije: ni relevantno

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum	tiska	13.	10	.2025
-------	-------	-----	----	-------

ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na nenamenskih napravah Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.		
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno		

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

zaščito za dihala.		
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir		
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu	
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko	
Ocena izpostavljenosti	0,6857 mg/kg t.t. /dan	
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,244893	
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena	
	Delavec - inhalacijsko	

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na namenskih napravah Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike	

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e) Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous**

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

	Datum tiska 13.10.2
	(namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC14: Proizvodnja pripravkov ali izdelkov s tabletiranjem, stiskanjem, iztiskanjem, peletizacijo. Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
•	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	i
Uporabi zajete deskriptorje	PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno	

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0 Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous** Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na n	ijen vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0171 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,006107
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	İ	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC22: Potencialno zaprti obdelovalni procesi z uporabo mineralov pri višji temperaturi Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji	L	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.		
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.		
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje		
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu	
Occupation and the second seco	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko	
Ocena izpostavljenosti Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,0141 mg/kg t.t. /dan 0,00505	
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena	
	Delavec - inhalacijsko	

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0
Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e)

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

6. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Industrijska uporaba, (granule, nizka prašnost) SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	Vse relevantne kategorije procesov Ker ni bila identificirana okoljska nevarnost, ni bila v zvezi z okoljem izvedena nobena ocena izpostavljenosti in opredelitev tveganj.	

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	İ
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
Occupation to the Property	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0017 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,000607

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

	Dataii tiska 15.10.2	_0_0
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena	
	Delavec - inhalacijsko	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.		
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.		
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje		
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu	
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko	
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan	
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214	
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena	
	Delavec - inhalacijsko	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje). Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

1	Datum tiska 15.10.
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0017 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,000607
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost izpostavljenosti Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Nositi kemično odporne rokavice v		
kombinaciji z "osnovnim"	Učinkovitost: 90 %	
usposabljanjem zaposlenih.		
Zmanjšati izpostavljenost z delno		

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 02.09.2019

Datum predhodne verzije: ni relevantno

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

Datum	tiska	13.1	0.2025
			1

Dataili tiska 15.10.
en vir
EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
0,3429 mg/kg t.t. /dan
0,122464
0,122707
Kvalitativna ocena
Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	i
Uporabi zajete deskriptorje	PROC5: Mešanje ali legiranje v šaržnih procesih za formuliranje pripravkov in izdelkov (večstopenjski in/ali znatni stik) Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala. Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0 Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous** Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

	Batani tiona Torre
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	Prisnovajoči sconarii iznostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na nenamenskih napravah Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.		
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.		
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir		
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu	
Occupation and a displaced	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko	
Ocena izpostavljenosti Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,6857 mg/kg t.t. /dan 0,244893	
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena	
	Delavec - inhalacijsko	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Uporabi zajete deskriptorje	Datum tiska 13.10.2 PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na namenskih napravah Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah. V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC14: Proizvodnja pripravkov ali izdelkov s tabletiranjem, stiskanjem, iztiskanjem, peletizacijo. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0 Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous** Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	i
Uporabi zajete deskriptorje	PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	on vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
Metoda ocenjevanja	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0171 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja	
(RCR)	0,006107
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0
Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e)

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

Uporabi zajete deskriptorje	Datum tiska 13.10.2 PROC22: Potencialno zaprti obdelovalni procesi z uporabo mineralov pri višji temperaturi Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
Occupation of the state	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,1414 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,0505
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

* * * * * * * * * * * * * * * *

7. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Proizvodnja snovi, (tekoči pripravki)

SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13, PROC15

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	Vse relevantne kategorije procesov Ker ni bila identificirana okoljska nevarnost, ni bila v zvezi z okoljem izvedena nobena ocena izpostavljenosti in

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	i
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0017 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,000607
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

	Datum tiska 15.10.2
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje). Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum	tiska	13.10.202

V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0017 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,000607
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost izpostavljenosti Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	tekoč	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.		
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.		
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje		
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu	

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0 Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous** Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,3429 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,122464
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC5: Mešanje ali legiranje v šaržnih procesih za formuliranje pripravkov in izdelkov (večstopenjski in/ali znatni stik) Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	tekoč	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.		
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.		
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje		
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu	
O constitution of the confi	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko	
Ocena izpostavljenosti Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,0034 mg/kg t.t. /dan 0,001214	
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena	
	Delavec - inhalacijsko	

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC7: Industrijsko brizganje Okolje uporabe: industrijsko

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Operativni pogoji		
, , , ,	železov triklorid	
Koncentracija snovi	Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	tekoč	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Nositi kemično odporne rokavice v		
kombinaciji z "osnovnim"	Učinkovitost: 90 %	
usposabljanjem zaposlenih.		
Zmanjšati izpostavljenost z delno		
ograditivjo postopka ali opreme in		
zagotoviti izpušno prezračevanje pri		
odprtinah.		
V primeru potencialne		
izpostavljenost:, Nositi ustrezne		
rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega		
prezračevanja:, Nositi primerno		
zaščito za dihala.		
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir		
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu	
, ,	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko	
Ocena izpostavljenosti	0,3429 mg/kg t.t. /dan	
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,122464	
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena	
	Delavec - inhalacijsko	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na namenskih napravah Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	tekoč	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	

Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e) Datum / predelano: 02.09.2019 Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous**

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Zmanjšati izpostavljenost z delno		
ograditivjo postopka ali opreme in		
zagotoviti izpušno prezračevanje pri		
odprtinah.		
V primeru potencialne		
izpostavljenost:, Nositi ustrezne		
rokavice, odporne proti kemikalijam.,		
Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega		
prezračevanja:, Nositi primerno		
zaščito za dihala.		
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir		
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu	
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko	
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan	
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214	
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena	
	Delavec - inhalacijsko	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	I
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0 Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous** Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	
	PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem
Uporabi zajete deskriptorje	Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
	železov triklorid
Koncentracija snovi	Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v	
kombinaciji z "osnovnim"	Učinkovitost: 90 %
usposabljanjem zaposlenih.	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,1714 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,061214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC12: Uporaba sredstev za penjenje pri proizvodnji pene. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0017 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,000607
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC13: Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

	Datum tiska 15.10.2
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0343 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,01225
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
·	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0
Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e)

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0171 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,006107
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delayec - inhalaciisko

* * * * * * * * * * * * * * *

8. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Industrijska uporaba, (tekoči pripravki)

SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13, PROC15, PROC19

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Vse relevantne kategorije procesov Ker ni bila identificirana okoljska nevarnost, ni bila v zvezi z okoljem izvedena nobena ocena izpostavljenosti in opredelitev tveganj.	Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
		Vse relevantne kategorije procesov Ker ni bila identificirana okoljska nevarnost, ni bila v zvezi z okoljem izvedena nobena ocena izpostavljenosti in

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC1: Uporaba v zaprtih procesih, izpostavljenost ni verjetna. Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	tekoč	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri		

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0 Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous** Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

	Batam tiona 10:10:
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0017 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,000607
Metoda ocenievania	Kvalitativna ocena
ivietoda ocerijevarija	Delavec - inhalaciisko
	I DEIAVEC - IIII IAIACIISKU

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	i
Uporabi zajete deskriptorje	PROC2: Uporaba v zaprtih, neprekinjenih procesih z občasno nadzorovano izpostavljenostjo Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0 Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous** Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

	_ a.a
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	i
Uporabi zajete deskriptorje	PROC3: Uporaba v zaprtih šaržnih procesih (sinteza ali formuliranje). Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0017 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,000607
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC4: Uporaba v šaržnih in drugih procesih (sinteza), kadar obstaja možnost izpostavljenosti Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

	Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
	70001100117 0 70 1 100 70
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,3429 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,122464
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	i
Uporabi zajete deskriptorje	PROC5: Mešanje ali legiranje v šaržnih procesih za formuliranje pripravkov in izdelkov (večstopenjski in/ali znatni stik) Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

1	I
Otomoio tuonomio	
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja	0.001214
(RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	ti
Uporabi zajete deskriptorje	PROC7: Industrijsko brizganje Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0 Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous** Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	Batum tiska 13.10.20
prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,3429 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,122464
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na nenamenskih napravah Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	1
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,6857 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,244893

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

	Datum tiska 13.10.2	2023
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena	
	Delavec - inhalacijsko	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na namenskih napravah Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	tekoč	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.		
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.		
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir		
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu	
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko	
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan	
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214	
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena	
	Delavec - inhalacijsko	

Prispevajoči scenarij izpostavljeno	sti
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
	železov triklorid
Koncentracija snovi	Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

	Datum tiska 15.10.	
Agregatno stanje	tekoč	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Zmanjšati izpostavljenost z delno		
ograditivjo postopka ali opreme in		
zagotoviti izpušno prezračevanje pri		
odprtinah.		
V primeru potencialne		
izpostavljenost:, Nositi ustrezne		
rokavice, odporne proti kemikalijam.,		
Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega		
prezračevanja:, Nositi primerno		
zaščito za dihala.		
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir		
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu	
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko	
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan	
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214	
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena	
	Delavec - inhalacijsko	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	tekoč	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in		

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025	Datum	tiska	13.1	0.202
------------------------	-------	-------	------	-------

	Datam tiona 10:10:2
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nj	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,1714 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,061214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
<u> </u>	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC12: Uporaba sredstev za penjenje pri proizvodnji pene. Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	tekoč	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.		
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.		
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje		
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu	
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko	

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Ocena izpostavljenosti	0,0017 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,000607
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC13: Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem. Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	tekoč	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.		
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.		
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir		
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu	
Occupation to Property	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko	
Ocena izpostavljenosti	0,0343 mg/kg t.t. /dan	
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,01225	
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena	
	Delavec - inhalacijsko	

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent. Okolje uporabe: industrijsko
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Agregatno stanje	tekoč	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.		
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.		
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir		
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu	
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko	
Ocena izpostavljenosti	0,0171 mg/kg t.t. /dan	
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,006107	
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena	
	Delavec - inhalacijsko	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC19: Ročno mešanje z neposrednim stikom, pri čemer so na voljo le osebna varovalna sredstva. Okolje uporabe: industrijsko	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	tekoč	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri		

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0
Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e)

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,3429 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,122464
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

* * * * * * * * * * * * * * * *

9. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Poklicna uporaba, (fini prah, visoka prašnost)

SU22; SU1, SU10, SU13, SU19, SU24; ERC2, ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC19

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	
Uporabi zajete deskriptorje	Vse relevantne kategorije procesov Ker ni bila identificirana okoljska nevarnost, ni bila v zvezi z okoljem izvedena nobena ocena izpostavljenosti in opredelitev tveganj.

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC5: Mešanje ali legiranje v šaržnih procesih za formuliranje pripravkov in izdelkov (večstopenjski in/ali znatni stik) Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, visoka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

en vir
EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
0,0034 mg/kg t.t. /dan
0.001214
0,001214
Kvalitativna ocena
Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	i
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na nenamenskih napravah Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, visoka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.,	

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

	Datum tiska 15.10.20
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušneg	а
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na i	njen vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,6857 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,244893
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Dulanavaja ži acanavii importavlianast	
Prispevajoči scenarij izpostavljenost	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na namenskih napravah Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, visoka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	İ
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, visoka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
Occupation and the state of the	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	•
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, visoka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa

Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e) Datum / predelano: 02.09.2019 Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous**

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Procesna temperatura	20 °C
r locesila temperatura	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nj	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0171 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,006107
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	ti
Uporabi zajete deskriptorje	PROC19: Ročno mešanje z neposrednim stikom, pri čemer so na voljo le osebna varovalna sredstva. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, visoka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0
Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e)

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,4143 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,505107
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

* * * * * * * * * * * * * * *

10. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Poklicna uporaba, srednji prah, srednja prašnost) SU22; SU1, SU10, SU13, SU19, SU24; ERC2, ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	İ
Uporabi zajete deskriptorje	Vse relevantne kategorije procesov Ker ni bila identificirana okoljska nevarnost, ni bila v zvezi z okoljem izvedena nobena ocena izpostavljenosti in opredelitev tveganj.

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC5: Mešanje ali legiranje v šaržnih procesih za formuliranje pripravkov in izdelkov (večstopenjski in/ali znatni stik) Okolje uporabe: poklicno	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	Trdna snov, srednja prašnost	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja	0.001214
(RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Drianavajači asanarii i=naatavlianaat	·
Prispevajoči scenarij izpostavljenost	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na nenamenskih napravah Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, srednja prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0 Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous** Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

	Datum tiska 15.10.20
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,6857 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,244893
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na namenskih napravah Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, srednja prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
Ocena izpostovljenosti	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko 0,0034 mg/kg t.t. /dan
Ocena izpostavljenosti Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,0034 mg/kg t.t. /dan 0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0 Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous** Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	j
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, srednja prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenos	ti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent. Okolje uporabe: poklicno	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	Trdna snov, srednja prašnost	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	

stran: 102/115

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0
Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e)

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Zmanjšati izpostavljenost z delno		
ograditivjo postopka ali opreme in		
zagotoviti izpušno prezračevanje pri		
odprtinah.		
V primeru potencialne		
izpostavljenost:, Nositi ustrezne		
rokavice, odporne proti kemikalijam.,		
Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega		
prezračevanja:, Nositi primerno		
zaščito za dihala.		
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir		
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu	
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko	
Ocena izpostavljenosti	0,0171 mg/kg t.t. /dan	
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,006107	
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena	
	Delavec - inhalacijsko	

* * * * * * * * * * * * * * * * *

11. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Poklicna uporaba, (granule, nizka prašnost)

SU22; SU1, SU10, SU13, SU19, SU24; ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC19

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenos	ti
Uporabi zajete deskriptorje	Vse relevantne kategorije procesov Ker ni bila identificirana okoljska nevarnost, ni bila v zvezi z okoljem izvedena nobena ocena izpostavljenosti in opredelitev tveganj.

Prispevajoči scenarij izpostavlje	nosti
Uporabi zajete deskriptorje	PROC5: Mešanje ali legiranje v šaržnih procesih za formuliranje pripravkov in izdelkov (večstopenjski in/ali znatni stik) Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.		
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.		
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir		
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu	
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko	
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan	
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214	
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena	
	Delavec - inhalacijsko	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na nenamenskih napravah Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL) Datum tiska 13.10.2025

Zmanjšati izpostavljenost z delno		
ograditivjo postopka ali opreme in		
zagotoviti izpušno prezračevanje pri		
odprtinah.		
V primeru potencialne		
izpostavljenost:, Nositi ustrezne		
rokavice, odporne proti kemikalijam.,		
Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega		
prezračevanja:, Nositi primerno		
zaščito za dihala.		
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu	

Ocena izpostavljenosti in skiic na njen vir	
EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu	
Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko	
0,6857 mg/kg t.t. /dan	
0,244893	
Kvalitativna ocena	
Delavec - inhalacijsko	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na namenskih napravah Okolje uporabe: poklicno	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.		
V primeru potencialne		
izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.		
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir	

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0 Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous** Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	i	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: poklicno	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.		
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.		
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir		
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu	
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko	
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan	
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214	
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena	
	Delavec - inhalacijsko	

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent. Okolje uporabe: poklicno

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous**

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Operativni pogoji		
	železov triklorid	
Koncentracija snovi	Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Zmanjšati izpostavljenost z delno		
ograditivjo postopka ali opreme in		
zagotoviti izpušno prezračevanje pri		
odprtinah.		
V primeru potencialne		
izpostavljenost:, Nositi ustrezne		
rokavice, odporne proti kemikalijam.,		
Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega		
prezračevanja:, Nositi primerno		
zaščito za dihala.		
Ocena izpostavljenosti in sklic na njen vir		
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu	
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko	
Ocena izpostavljenosti	0,0171 mg/kg t.t. /dan	
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,006107	
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena	
	Delavec - inhalacijsko	

Prispevajoči scenarij izpostavljeno	Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC19: Ročno mešanje z neposrednim stikom, pri čemer so na voljo le osebna varovalna sredstva. Okolje uporabe: poklicno	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	Trdna snov, nizka prašnost	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		

stran: 107/115

BASF Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, ki se občasno spreminja.

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0
Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e)

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

	Dataii tiska 15.10.2
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,4143 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,505107
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

* * * * * * * * * * * * * * * *

12. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Poklicna uporaba, (rokovanje kot trdna snov v raztopini) SU22; SU1, SU13, SU19, SU24; ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	Vse relevantne kategorije procesov Ker ni bila identificirana okoljska nevarnost, ni bila v zvezi z okoljem izvedena nobena ocena izpostavljenosti in opredelitev tveganj.

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC5: Mešanje ali legiranje v šaržnih procesih za formuliranje pripravkov in izdelkov (večstopenjski in/ali znatni stik) Okolje uporabe: poklicno	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	tekoč	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

	Dataii tiska 15.10.2
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8a: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na nenamenskih napravah Okolje uporabe: poklicno	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	tekoč	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja	1	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.		

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

L)a	tum	tiska	13.1	10.202	!

V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,6857 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,244893
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC8b: Prenos snovi ali pripravka (polnjenje/praznjenje) iz/v posode/velike vsebnike na namenskih napravah Okolje uporabe: poklicno	
Operativni pogoji		
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	tekoč	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.		
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.		
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.		
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje		
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu	
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko	
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan	
Razmerje za opredelitev tveganja	0,001214	

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

(RCR)	
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	i
Uporabi zajete deskriptorje	PROC9: Prenos snovi ali pripravka v majhne vsebnike (namenska polnilna linija, vključno s tehtanjem) Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	l
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0034 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,001214
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	i
Uporabi zajete deskriptorje	PROC10: Nanašanje z valjčkom ali čopičem Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

	Datum tiska 13.10.2
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,3429 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,122464
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
	PROC11: Neindustrijsko brizganje	
Uporabi zajete deskriptorje	Okolje uporabe: poklicno	
Operativni pogoji	I.	
	železov triklorid	
Koncentracija snovi	Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %	
Agregatno stanje	tekoč	
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa	
Procesna temperatura	20 °C	
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden	
Stopnje tveganja		
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim"	Učinkovitost: 90 %	

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0 Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous** Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

	Datum tiska 13.10
usposabljanjem zaposlenih.	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na n	jen vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,3429 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,122464
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenost	i
Uporabi zajete deskriptorje	PROC13: Obdelava izdelkov s potapljanjem in polivanjem. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	L
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno ograditivjo postopka ali opreme in zagotoviti izpušno prezračevanje pri odprtinah.	
V primeru potencialne izpostavljenost:, Nositi ustrezne rokavice, odporne proti kemikalijam., Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega prezračevanja:, Nositi primerno zaščito za dihala. Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	on vir

Datum / predelano: 02.09.2019
Datum predhodne verzije: ni relevantno
Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0343 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,01225
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti	
Uporabi zajete deskriptorje	PROC15: Uporablja se kot laboratorijski reagent. Okolje uporabe: poklicno
Operativni pogoji	
Koncentracija snovi	železov triklorid Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	0,0171 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,006107
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PROC19: Ročno mešanje z neposrednim stikom, pri čemer so na voljo le osebna varovalna sredstva. Okolje uporabe: poklicno	

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0
Datum predhodne verzije: ni relevantno Predhodna verzija: noben(e)

Proizvod: Ferric Chloride Anhydrous

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Datum tiska 13.10.2025

Operativni pogoji	Datum tiska 13.10.
- Cportain pogoji	železov triklorid
Koncentracija snovi	Vsebnost: >= 0 % - <= 100 %
Agregatno stanje	tekoč
Parni tlak snovi med uporabo	0,000001 Pa
Procesna temperatura	20 °C
Trajanje in pogostost dejavnosti	480 min 5 dni na teden
Stopnje tveganja	
Nositi kemično odporne rokavice v kombinaciji z "osnovnim" usposabljanjem zaposlenih.	Učinkovitost: 90 %
Zmanjšati izpostavljenost z delno	
ograditivjo postopka ali opreme in	
zagotoviti izpušno prezračevanje pri	
odprtinah.	
V primeru potencialne	
izpostavljenost:, Nositi ustrezne	
rokavice, odporne proti kemikalijam.,	
Nositi primerno zaščito za oči.	
Če ni ustreznega lokalnega izpušnega	
prezračevanja:, Nositi primerno	
zaščito za dihala.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nje	en vir
Metoda ocenjevanja	EASY TRA v3.6, Meritve na delovnem mestu
	Delavec - dermalno, dolgoročno - sistemsko
Ocena izpostavljenosti	1,4143 mg/kg t.t. /dan
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0,505107
Metoda ocenjevanja	Kvalitativna ocena
	Delavec - inhalacijsko

* * * * * * * * * * * * * * * *

13. Kratki naziv scenarija izpostavljenosti

Uporaba v površinski obdelavi kovin, Sredstvo za jedkanje, Potrošniške uporabe SU21; SU21; ERC2, ERC6b; PC14

Nadzor izpostavljenosti in ukrepi za zmanjševanje tveganja

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	Ker ni bila identificirana okoljska nevarnost, ni bila v zvezi z okoljem izvedena nobena ocena izpostavljenosti in opredelitev tveganj.	

Datum / predelano: 02.09.2019 Verzija: 1.0 Predhodna verzija: noben(e)

Datum predhodne verzije: ni relevantno Proizvod: **Ferric Chloride Anhydrous**

(ID Nr. 30042332/SDS_GEN_SI/SL)

Prispevajoči scenarij izpostavljenosti		
Uporabi zajete deskriptorje	PC14: Izdelki za obdelavo kovinskih površin, vključno z izdelki za galvanizacijo in elektrogalvanizacijo	
Operativni pogoji		
	železov triklorid	
Koncentracija snovi	Vsebnost: 40 %	
Agregatno stanje	tekoč	
	Ustreza parnemu tlaku < 0.01 Pa	
V zaprtih prostorih/Na prostem	V zaprtih prostorih, Na prostem	
Stopnje tveganja		
Ukrepi za potrošnike	Uporabiti primerne rokavice. Nositi primerno zaščito za oči.	
Ocena izpostavljenosti in sklic na nj	en vir	
Metoda ocenjevanja	ConsExpo v4.1	
	Potrošnik - inhalacijsko, dolgoročno - sistemsko	
Ocena izpostavljenosti	0 mg/m³	
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	0	
Metoda ocenjevanja	ConsExpo v4.1	
	Potrošnik - dermalno, dolgoročno - sistemsko	
Ocena izpostavljenosti	< 0,36 mg/kg t.t. /dan	
Razmerje za opredelitev tveganja (RCR)	< 0,86	
	Najslabša možna domneva	
Smernice za nadaljne uporabnike		
Za primerjavo glejte: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp		