

## Karta charakterystyki

Strona: 1/59

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0

Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

## 1.1. Identyfikator produktu

## 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

Nazwa chemiczna: akrylan 2-etyloheksylu

Numer INDEX: 607-107-00-7 Numer CAS: 103-11-7

Numer rejestracji REACH: 01-2119453158-37-0002, 01-2119453158-37-0013, 01-2119453158-37-

0025, 01-2119453158-37-0060, 01-2119453158-37

## 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Odpowiednie zidentyfikowane zastosowania: chemikalia

Odradzane zastosowanie: ściśle odradza się wszelkich zastosowań w zakresie konsumenckim.

Zalecane zastosowanie: chemikalia

Szczegółowe informacje o zidentyfikowanych zastosowaniach produktu zawarte są w załączniku do karty charakterystyki

### 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma / Producent: BASF SE 67056 Ludwigshafen GERMANY Kontakt w języku polskim: BASF Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 142b 02-305 Warszawa POLAND

Telefon: +48 22 5709-999 (8:00 - 17:00) Adres e-mail: product-safety-poland@basf.com

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

#### 1.4. Numer telefonu alarmowego

International emergency number: Telefon: +49 180 2273-112

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

## 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2 H315 Działa drażniąco na skórę.

Skin Sens. 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

STOT SE 3 H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Aquatic Chronic 3 H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując

długotrwałe skutki.

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy BASF i zastosowaniem kryteriów Załącznika I Rozporządzenia UE nr. 1272/2008 jest konieczna następujaca klasyfikacja, która rozszerza klasyfikację podaną w Rozporządzeniu UE nr. 1272/2008, Załącznik VI, Tabela 3.1.

Skin Sens. 1B

STOT SE 3 (działanie drażniące na układ oddechowy)

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

Dla wszystkich klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji zostały podane pełne teksty w sekcji 16.

#### 2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Piktogram:



#### Hasło ostrzegawcze.:

Uwaga

Zwrot informujący o zagrożeniu:

H315 Działa drażniąco na skórę.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (zapobieganie):
P280 Stosować rekawice ochronne

P261 Unikać wdychania mgły, par lub rozpylonej cieczy.

P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym

pomieszczeniu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (reagowanie):

P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM

ZATRUĆ lub z lekarzem.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0 Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

Zwroty wskazujące środki ostrożności (przechowywanie):

P403 + P233 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać

pojemnik szczelnie zamknięty.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (usuwanie):

P501 Zawartość i pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów

niebezpiecznych lub specjalnych.

Składniki wpływające na stopień zagrożenia wymagające etykietowania: akrylan 2-etyloheksylu

### 2.3. Inne zagrożenia

### Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Jeśli w tej sekcji zostaną wymienione dodatkowe dane odnośnie pozostałych zagrożeń, które nie wpłyną na klasyfikację, muszą być dodane do ogólnych zagrożeń substancji lub mieszaniny. Proszę patrzeć w sekcji 12 - Wyniki oceny PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605. Produkt nie spełnia kryteriów dla PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji, toksyczne) i vPvB (o bardzo dużej trwałości, bardzo dużej zdolności do bioakumulacji).

## SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

#### 3.1. Substancje

Charakterystyka chemiczna

akrylan 2-etyloheksylu

Skin Irrit. 2 Numer CAS: 103-11-7 Skin Sens. 1

Numer WE: 203-080-7 STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)

Numer INDEX: 607-107-00-7 Aquatic Chronic 3

H315, H317, H335, H412

Odmienna klasyfikacja zgodnie z aktualna wiedzą i kryteriami Załącznika I do Rozporządzenia Nr.

1272/2008

Skin Sens. 1B

STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)

Skin Irrit. 2

Aquatic Chronic 3

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0 Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

#### Składniki istotne z punktu widzenia regulacji prawnych

akrylan 2-etyloheksylu

Zawartość (W/W): >= 99,5 % - <= Skin Irrit. 2 100 % Skin Sens. 1

Numer CAS: 103-11-7 STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)

Numer WE: 203-080-7 Aquatic Chronic 3

Numer INDEX: 607-107-00-7 H315, H317, H335, H412

Odmienna klasyfikacja zgodnie z aktualna

wiedzą i kryteriami Załącznika I do Rozporządzenia Nr. 1272/2008

Skin Sens. 1B

STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)

Skin Irrit. 2 Aquatic Chronic 3

Dla klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji, w tym klas zagrożenia i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, pełne brzmienie podano w sekcji 16.

## 3.2. Mieszaniny

bez zastosowania

## SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

## 4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Udzielający pomocy - uwaga na bezpieczeństwo własne. W przypadku utraty przytomności ułożyć i transportować w pozycji bocznej ustalonej. Natychmiast zdjać zanieczyszczona odzież.

#### Wdychanie:

Spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.

### Kontakt ze skórą:

Zmyć dokładnie wodą z mydłem.

#### Kontakt z oczami:

Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać przez 15 minut ciągłym strumieniem wody przy szeroko rozwartych powiekach; konsultacja z lekarzem okulista.

#### Połknięcie:

Natychmiast wypłukać jamę ustną i wypić 200-300 ml wody, konsultacja lekarska.

### 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy: Dalsze ważne informacje o symptomach i działaniu zostały opisane w sekcji 2 GHS-Elementy oznakowania produktu i w sekcji 11 Informacje toksykologiczne..

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

Niebezpieczeństwa: Dalsze ważne informacje o symptomach i działaniu zostały opisane w sekcji 2 GHS- Elementy oznakowania produktu i w sekcji 11 Informacje toksykologiczne.. (Dalsze) objawy i/lub skutki nie są jeszcze znane.

## 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Postępowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych), nie jest znane żadne specyficzne antidotum.

## SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

## 5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:

proszek gaśniczy, rozproszone prądy wody, dwutlenek węgla, piana

Ze względów bezpieczeństwa nie stosować jako środków gaśniczych: pełny strumień wody

Dodatkowe wskazówki:

Środki gaśnicze dostosować do rodzaju pożaru.

## 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Wskazówka: Ryzyko gwałtownej samorzutnej polimeryzacji, jeżeli przegrzeje się w pojemniku. Zagrożone pojemniki schłodzić wodą.

Wskazówka: Produkt jest palny. Patrz sekcja 7 karty charakterystyki - Postępowanie z substancja i jej magazynowanie.

#### 5.3. Informacje dla straży pożarnej

Szczególne wyposażenie ochronne:

Stosować aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza. Specjalne wyposażenie ochrony przeciwpożarowej

Inne dane:

Poszczególne kroki przeciwpożarowe powinny być dostosowane do otoczenia. Gasić pożar z możliwie największej odległosci. Pary będąc cięższymi od powietrza mogą gromadzić się w dolnych obszarach i przemieszczać się na znaczne odległości aż do źródła zapłonu.

W przypadku pożaru w pobliżu należy zastosować system restabilizacji, jeżeli temperatura w zbiorniku luzem osiągnie 45°C. Ewakuować z zagrożonego obszaru cały niepotrzebny personel. W przypadku pożaru w pobliżu ewakuować cały personel na większym obszarze, jeśli temperatura w zbiorniku luzem osiagnie 60°C.

Pozostałości po pożarze i zanieczyszczoną wodę gaśniczą unieszkodliwić zgodnie z przepisami.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

## SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Szczególne niebezpieczeństwo poślizgniecia się na rozlanym/rozsypanym produkcie.

Uwolnienie substancji/ produktu może powodować pożar bądź eksplozję. Zamknij lub zatrzymaj źródło wycieku. Usunąć lub zahamować uwolnienie substancji/produktu w bezpiecznych warunkach.

Dostarczyć do utylizacji w dobrze zamykanych pojemnikach.

# 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami.

Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepło, iskry, otwarty ogień. Stosować narzędzia antystatyczne.

## 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Należy unikać uwolnienia produktu do środowiska.

## 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Dla dużych ilości: Produkt odpompować.

Wylany produkt należy zebrać, utwardzić i w odpowiednim opakowaniu przekazać do utylizacji. Zebrany materiał unieszkodliwić zgodnie z przepisami. Zapewnić odpowiednią wentylację. Gazy/opary/mgłę stłumić strumieniem wody. Zabrudzone przedmioty i podłogę czyścić gruntownie wodą i środkami powierzchniowo-czynnymi z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska. Czyszczenie przeprowadzać przy ochronie dróg oddechowych. Zebrać za pomocą odpowiedniego sprzetu i unieszkodliwić.

## 6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dane dotyczące ograniczeń, kontroli narażenia, osobistych środków ochrony oraz wskazówki dotyczące utylizacji odpadów znajdują się w sekcjach 8 i 13.

# SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

### 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Substancja/ produkt może być manipulowany jedynie przez odpowiednio wyszkolony personel. Części instalacji muszą być kontrolowane na obecność pozostałości polimerów i czyszczone regularnie, aby uniknąć niebezpiecznych reakcji.

Odpowiednia wentylacja w miejscu pracy i magazynowania. Konieczne zamknięcie hermetyczne i odciąganie. Przy opróżnianiu, przelewaniu/przesypywaniu i napełnianiu zastosować odciąganie w punkcie napełniania. Powietrze zużyte odprowadzić na zewnątrz tylko przez odpowiednie oddzielacze. Zapewnić prawidłowy stan uszczelnień i gwintów na połączeniach.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0 Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

Unikać temperatur nie wskazanych. Chronić przed wpływem ciepła. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Zawartość chronić przed wpływem światła. Nie otwierać ciepłych i spęczniałych pojemników. Zapewnić bezpieczeństwo osób i zaalarmować straż pożarną.

Zapewnić odpowiednią zawartość inhibitora i rozpuszczonego tlenu.

Unikać wdychania pyłów/oparów/par. Unikać tworzenia się aerozolu. Unikać bezpośredniego kontaktu z substancja/produktem

#### Ochrona przed pożarem i eksplozją:

Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepło, iskry, otwarty ogień. Substancja/ produkt może tworzyć mieszaninę wybuchową z powietrzem. Uziemić odpowiednio całe wyposażenie przelewowe, aby uniknąć wyładowań elektrostatycznych. Zaleca się uziemić części przewodzące urządzeń. Ochrona przed eksplozją nie jest konieczna, jeśli przy ładowaniu i obróbce temperatura wynosi przynajmniej 5'C mniej niż temperatura zapłonu.

Ze względu na niebezpieczeństwo polimeryzacji w razie ogrzania chłodzić pojemniki. Pojemniki zagrożone działaniem wysokiej temperatury chłodzić wodą. Należy przewidzieć chłodzenie awaryjne na wypadek pożaru otoczenia.

## 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Dalsze dane dot. warunków magazynowania: Przed składowaniem upewnić się, że używane urządzenia przelewowe i pojemniki magazynowe nie zawierają innych substancji/ produktów. Przed przekazaniem do magazynowania należy zidentyfikować produkt tak, aby nie mieć żadnych wątpliwości. Dostęp do pomieszczeń magazynowych jest dozwolony jedynie dla odpowiednio wyszkolonego personelu.

Stabilizator jest skuteczny jedynie w obecności tlenu. Utrzymywać kontakt z atmosferą zawierającą 5-21% tlenu. Pod żadnym pozorem nie stosować do magazynowania zbiorników z instalacją na gaz inertny.

Niebezpieczeństwo polimeryzacji. Chronić przed wpływem ciepła. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Unikać światła UV oraz innych promieniowań wysokoenergetycznych. Chronić przed zanieczyszczeniem.

W przypadku magazynowania luzem zbiorniki magazynowe powinny być wyposażone co najmniej w dwa urządzenia ostrzegające o wysokiej temperaturze.

Nawet jeżeli produkt jest magazynowany i manipulowany tak jak zalecono/ wskazano, powinien zostać wykorzystany w ciągu wskazanego okresu magazynowania.

### Stabilność magazynowania:

Temperatura przechowywania: < 35 °C

Czas składowania: 12 Mies.

Należy przestrzegać podanej temperatury składowania.

Unikać przedłużającego się składowania.

Produkt należy możliwie najszybciej poddać obróbce.

Zapewnić odpowiednią zawartość inhibitora i rozpuszczonego tlenu.

Produkt jest stabilizowany, obserwować maksymalną stabilność w czasie jego przechowywania.

Nie magazynować z mniejszą niż 10 % wolną przestrzenią nad cieczą.

Stabilność magazynowania jest zależna od temperatury otoczenia i określonych warunków.

Temperatura przechowywania: 45 °C

System restabilizacji powinien być stosowany, jeśli temperatura w zbiorniku luzem osiągnie wskazaną wartość.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0 Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

Temperatura przechowywania: 60 °C

Cały personel na większym obszarze powinien zostać ewakuowany, jeśli temperatura w zbiorniku luzem osiągnie wskazaną wartość.

## 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Informacje w scenariuszu narażenia lub scenariuszach narażenia w załączniku do karty charakterystyki

## SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

## 8.1. Parametry dotyczące kontroli

Składniki z wartościami granicznymi dla narażenia w miejscu pracy.

103-11-7: akrylan 2-etyloheksylu

NDS 35 mg/m3 (Dz.U.2018.1286)) NDSCh 70 mg/m3 (Dz.U.2018.1286)) Zjawisko naskórkowości (Dz.U.2018.1286)) Substancja może wchłaniać się przez skórę.

## **PNEC**

oczyszczalnia: 2,3 mg/l

woda słodka: 0,0027 mg/l

woda morska: 0,0003 mg/l

osad (woda słodka): 0,108 mg/kg

osad (woda morska): 0,0108 mg/kg

gleba: 1 mg/kg

#### **DNEL**

pracownik:

Narażenie długotrwałe - efekt lokalny, inhalacja: 38 mg/m3

pracownik:

Narażenie krótkotrwałe - efekt lokalny, inhalacja: 38 mg/m3

#### 8.2. Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki kontroli Zapewnić odpowiednią wentylację.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0 Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

#### ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

#### OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:

przy mniejszych stężeniach i krótkim oddziaływaniu stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych Filtr przeciwgazowy dla organicznych gazów/par (temperatura wrzenia > 65 °C np. EN 14387 Typ A).

#### OCHRONA RAK:

Odpowiednie materiały także przy dłuższym bezpośrednim kontakcie (Zalecane: wskaźnik ochrony 6, odpowiadający > 480 minut czasu przenikalności według EN ISO 374-1):

Elastomer fluorowy (FKM) - 0,7 mm grubość warstwy

kauczuk nitrylowy (NBR) - grubość powłoki 0,4 mm

Uwaga dodatkowa: dane oparte zostały o badania własne, dane z literatury i informacje producentów rękawic, albo wywodzi się z analogii dla podobnych materiałów. Należy wziąć pod uwagę, że w praktyce czas użytkowania rękawic ochronnych dla przemysłu chemicznego może być znacznie krótszy niż określony na podstawie testów, z uwagi na wpływ wielu czynników np. temperatury. Ze względu na dużą ilość rodzajów należy przestrzegać instrukcji dostarczonych przez producenta.

#### OCHRONA OCZU:

okulary ochronne z osłoną boczną (okulary ramowe)(np. EN 166)

#### OCHRONA CIAŁA:

Środki ochrony ciała dobierać w zależności od wykonywanych czynności i możliwego oddziaływania, np. fartuch, buty ochronne, gazoszczelne i odporne na działanie chemikaliów ubranie ochronne (zgodnie z EN 14605 w przypadku cieczy lub EN ISO 13982 w przypadku pyłów)

#### Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Unikać wdychania oparów. Oprócz podanego osobistego wyposażenia ochronnego konieczne jest noszenie zamkniętego ubrania ochronnego. Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami.

#### Kontrole narażenia środowiska

Należy zastosować wszystkie możliwe środki aby nie dopuścić do przedostania się do otoczenia a w nieszczęśliwym wypadku unikać rozprzestrzenienia . Należy zastosować odpowiednie środki zarządzania ryzykiem.

## SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

#### 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: ciekły
Stan skupienia/forma: ciekły
Kolor: bezbarwny
Zapach: ester

Próg zapachu:

nie określono

Temperatura topnienia: -90 °C

Dane z literatury.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

temperatura wrzenia: 215 °C

(1.013 hPa)

Dane z literatury.

Zapalność: Ciecz zapalna. (wyliczono z temperatury

zapłonu.)

Dolna granica wybuchowości: 0,9 %(V)

(82,5 °C)

Nie istotne dla klasyfikacji i

oznakowania cieczy.

Górna granica wybuchowości: 6,0 %(V)

(126 °C)

Nie istotne dla klasyfikacji i

oznakowania cieczy.

Temperatura zapłonu: 86 °C (naczynie zamknięte)

Dane z literatury.

Temperatura samozapłonu: 252 °C

Dane z literatury.

Rozkład termiczny: Rozkład nie następuje, o ile przestrzegane są przepisy/zalecenia

dotyczące magazynowania i postępowania z produktem.

SADT: Substancja/mieszanina nie ulegająca samodegradacji wg GHS.

Wartość pH: 7,3 - 8,2 (OECD-dyrektywa 105)

(woda, ca. 9,3 mg/l, 25 °C)

Lepkość kinematyczna:

(20 °C)

nie określono

Lepkość dynamiczna: 1,75 mPa.s (OECD 114)

(20 °C)

1,19 mPa.s (OECD 114)

(40 °C)

Tiksotropia: nie tiksotropowy

Rozpuszczalność w wodzie: (Wytyczne 92/69/EWG,A.6)

9,6 mg/l

(25 °C, pH 7,3 - 8,2)

Rozpuszczalność (jakościowo) rozpuszczalnik: rozpuszczalniki organiczne

miesza się

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow): 4,64 (Wytyczne OECD 107)

(25 °C)

Prężność par: 0,24 hPa (zmierzony(e))

(25 °C)

Dane z literatury.

Gęstość względna: 0,88

(20 °C)

Gęstość: 0,88 g/cm3

(20 °C)

Dane z literatury.

Względna gęstość pary (powietrze): 6,4 (obliczony)

(20 °C)

Cięższy niż powietrze.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

#### Charakterystyka cząstek

Rozkład wielkości cząstek: Substancja / produkt nie jest sprzedawana /-y ani używana /-y w formie stałej lub w granulkach. -

#### 9.2. Inne informacje

#### Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

#### Materialy wybuchowe

Niebezpieczeństwo eksplozji: Na podstawie struktury produkt

nie jest klasyfikowany jako

wybuchowy.

Wrażliwość na uderzanie: nieczuły na uderzenia

Nieczuły na uderzenia ze względu na strukturę chemiczną.

#### Właściwości utleniające

Właściwości sprzyjające pożarom: Produkt nie został

zaklasyfikowany jako podtrzymujący palenie z uwagi na strukturę.

### Właściwości piroforyczne

Temperatura samozapłonu:

typ testu: Spontaniczne samozapalenie w temperaturze pokojowej.

Na podstawie budowy produkt nie został zaklasyfikowany jako samozapalny.

## substancje i mieszaniny samonagrzewające się

Zdolność samonagrzewania: nie dotyczy, produkt jest cieczą

<u>Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy palne</u>

Tworzenie zapalnych gazów:

Nie tworzy palnych gazów w obecności wody.

### Korozja metali

Nie działa korozyjnie na metal.

#### Inne właściwości bezpieczeństwa

pKa:

Substancja nie podlega dysocjacji.

Adsorpcja/woda-grunt: KOC: 360; log KOC: 2,56 (obliczony)

Napięcie powierzchniowe:

W oparciu o strukturę chemiczną nie należy oczekiwać aktywności

powierzchniowej.

Masa molowa: Temperatura SAPT: 184,28 g/mol

Na podstawie SV386 stwierdza się, że ilość chemicznej substancji stabilizującej jest wystarczająca dla uniknięcia niebezpiecznej polimeryzacji podczas trwania całego transportu. - Ta informacja

dotyczy ostatnio stabilizowanego produktu.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

szybkość parowania:

Wartość można określić w przybliżeniu zgodnie z prawem stałej Henry'ego lub prężności par.

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

## 10.1. Reaktywność

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem będą przestrzegane.

Korozja metali: Nie działa korozyjnie na metal.

Tworzenie zapalnych Uwagi: Nie tworzy palnych gazów w

gazów: obecności wody.

#### 10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny jeżeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.

#### 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Przy określonych warunkach istnieje zagrożenie pożarem i eksplozją. Przy ogrzaniu ponad temperaturę zapłonu i/lub przy rozpylaniu mogą tworzyć się z powietrzem palne mieszanki. Powstawanie wybuchowych mieszanek gazowych z powietrzem.

Polimeryzacja połączona z uwalnianiem ciepła.

Ryzyko spontanicznej polimeryzacji w wyniku zmniejszenia zawartości tlenu w fazie ciekłej. Niebezpieczeństwo spontanicznej polimeryzacji przy ogrzaniu lub w obecności promieni UV. Ryzyko spontanicznej i gwałtownej samorzutnej polimeryzacji, jeżeli utraci się inhibitor bądź gdy produkt jest wystawiony na nadmierne ciepło. W czasie polimeryzacji wytwarzane są gazy, które mogą rozerwać zamknięte bądź ciasne pojemniki. Reakcje mogą przyczynić się do zapłonu.

Ryzyko spontanicznej polimeryzacji w obecności inicjatorów rodnikowej reakcji łańcuchowej (np.nadtlenki). Reakcje z kwasem azotowym. Niebezpieczeństwo spontanicznej polimeryzacji w obecności utleniaczy.

Niebezpieczne reakcje przy kontakcie z substancjami o których wspomniano, że trzeba ich unikać.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0 Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

Przed dostawą dokonywana jest stabilizacja przeciw spontanicznej polimeryzacji. Produkt jest stabilny jeżeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.

## 10.4. Warunki, których należy unikać

Unikać nagrzewania. Unikać mniejszej niż 5 % zawartości tlenu powyżej produktu. Unikać światła UV oraz innych promieniowań wysokoenergetycznych. Unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego. Unikać przedłużającego się składowania. Unikać utraty inhibitora. Unikać nadmiernych temperatur.

### 10.5. Materialy niezgodne

Należy unikać kontaktu substancji/mieszaniny z:

czynniki tworzące rodniki, inicjatory wolnych rodników, nadtlenki, merkaptany, nitrozwiązki, peroksoborany, azydki, eter, ketony, aldehydy, aminy, azotany, azotyny, środki utleniające, reduktory, silne zasady, bezwodniki kwasowe, chlorki kwasowe, skoncentrowane kwasy mineralne, sole metali

gaz inertny

#### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozkładu:

Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu, o ile przestrzegane są przepisy/wskazówki dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

## 11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

Ocena ostrej toksyczności:

Po jednorazowym połknięciu dawki o małej toksyczności Przy jednorazowym kontakcie ze skórą nie toksyczny Wdychanie mocno wzbogaconej/nasyconej mieszaniny para-powietrze nie przedstawia ostrego zagrożenia.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

LD50 szczur (doustne): ca. 4.435 mg/kg (test BASF)

szczur (inhalacyjne): 8 h (IRT)

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono śmiertelności w czasie ekspozycji. Pary były testowane LD50 królik (dermalne): 7.522 mg/kg

Działanie drażniące

Ocena działania drażniącego:

Nie działa drażniąco na oczy. Drażniący -a w kontakcie ze skórą.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

Nadżerki / podrażnienia skóry królik: Drażniący. (test BASF)

Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu

królik: Nie działa drażniąco. (Wytyczne OECD 405)

Działanie uczulające na drogi oddechowe / skórę

Ocena działania uczulającego.:

Działa uczulająco przy narażeniu dermalnym.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

Mouse Local Lymph Node Assay (LLNA) mysz: działa uczulająco na skórę (OECD-dyrektywa 429) Mouse Local Lymph Node Assay (LLNA) mysz: działa uczulająco na skórę (OECD-dyrektywa 429)

#### Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Ocena mutagenności:

Nie stwierdzono działania mutagennego w badaniach na mikroorganizmach oraz kulturach komórek ssaków. Nie wykryto mutagennego działania także w testach na zwierzętach.

#### Kancerogenność

#### Ocena kancerogenności:

Przy długotrwałym oddziaływaniu substancji w stężeniu silnie drażniacym skórę, podczas badań na zwierzętach znaleziono dowody działania rakotwórczego na skórę. Przy krótkotrwałym kontakcie ze skórą działanie rakotwórcze u człowieka jest jednak wykluczone. IARC (Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem) sklasyfikowała tę substancję do grupy 2B (Czynnik może być rakotwórczy w działaniu na człowieka).

#### Toksyczność reprodukcyjna

Ocena toksyczności reprodukcyjnej:

Badania na zwierzętach nie wykazały negatywnego wpływu na zdolności rozrodcze. Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

## Toksyczność rozwojowa

Ocena teratogenności:

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono szkodliwego wpływu na płód. Produkt nie został w pełni przebadany. Stwierdzenia wywodzą się częściowo od produktów o podobnej strukturze lub składzie.

Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)

Działanie toksyczne na narządy docelowe STOT narażenie jednorazowe: Może oddziaływać drażniąco na drogi oddechowe.

Działanie toksyczne na narządy docelowe przy wielokrotnym narażeniu (narażenie powtarzające się)

Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:

Przy powtórnym narażeniu drogą oddechową substancja może doprowadzić do uszkodzenia nabłonka węchowego. Po ponownym narażeniu pojawiają się lokalne działania drażniące.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

#### Zagrożenie spowodowane aspiracją

Nie należy oczekiwać zagrożenia spowodowanego wdychaniem.

#### Efekty interaktywne

Brak danych.

## 11.2. Informacje o innych zagrożeniach

#### Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie stwierdzono, że przedmiotowa substancja ma właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605, ani nie znajduje się na liście kandydackiej substancji wzbudzającej szczególne obawy zgodnie z artykułem 59 Rozporządzenia REACH z powodu właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną.

## SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

#### 12.1. Toksyczność

#### Ocena toksyczności wodnej:

Trujący dla organizmów wodnych. Przy odpowiednim wprowadzeniu niewielkich stężeń do biologicznej oczyszczalni ścieków nie należy spodziewać się zakłóceń rozkładu osadu czynnego.

#### Toksyczność dla ryb:

LC50 (96 h) 1,81 mg/l, Oncorhynchus mykiss (OECD-Richtlinie 203, badanie semi-statyczne) Dane dotyczące działania toksycznego odnoszą się do stężenia ustalonego metoda analityczna.

#### Bezkregowce wodne:

EC50 (48 h) 1,3 mg/l, Daphnia magna (Wytyczne OECD 202, część 1, statyczny) Dane dotyczące działania toksycznego odnoszą się do stężenia ustalonego metodą analityczną.

#### Rośliny wodne:

EC50 (72 h) 1,71 mg/l (stopień wzrostu), Scenedesmus subspicatus (Wytyczne OECD 201, statyczny)

Dane dotyczące działania toksycznego odnoszą się do stężenia ustalonego metodą analityczną.

#### Mikroorganizmy/działanie na osad czynny:

EC20 (30 min) > 1.000 mg/l, Osad aktywny, komunalny (DIN EN ISO 8192, wodny) Stężenie nominalne.

### Chroniczna toksyczność dla ryb:

Na podstawie obserwacji narażenia badania niekonieczne.

#### Toksyczność chroniczna bezkręgowce wodne:

EC10 (21 d) 0,91 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, badanie semi-statyczne)

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0 Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

Ocena toksyczności ziemnej:

Efekt nie występuje w najwyższym skontrolowanym stężeniu.

Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

Organizmy żyjące w glebie:

EC50 (28 d) > 1.000 mg/kg, mikroorganizmy-gleba (OECD 217, gleba naturalna)

Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

Rośliny występujące na ziemii:

Brak danych.

Inne nie-ssaki występujące na ziemii:

Brak danych.

#### 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O):

Ulega łatwo biodegradacji (według kryteriów OECD).

Dane dotyczące eliminacji:

70 - 80 % BOD dla teoretycznego zapotrzebowania na tlen (ThOD) (28 d) (Wytyczne OECD 301 F) (tlenowy, Osad aktywny, komunalny)

Ocena trwałości w wodzie.:

W reakcji z wodą substancja ulega powolnemu rozkładowi.

Dane dotyczące stabilności w wodzie (hydroliza):

t<sub>1/2</sub> 18,5 h (25 °C, Wartość pH11,0), (Pozostałe, Pozostałe)

t<sub>1/2</sub> 210 h (25 °C, Wartość pH7,0), (Pozostałe, pH 7)

t<sub>1/2</sub> 533 h (25 °C, Wartość pH3.0), (Pozostałe, Pozostałe)

#### 12.3. Zdolność do bioakumulacji

Ocena potenciału bioakumulacyjnego:

Nie gromadzi się w organizmach.

Potencjał bioakumulacyjny:

Czynnik biostężenia(BCF): 347 (28 d), Cyprinus carpio (OECD-Wytyczne 305) Nie gromadzi się w organizmach.

#### 12.4. Mobilność w glebie

Ocena wpływu transportu na środowisko.:

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

Lotność: Substancja nie paruje z powierzchni wody do atmosfery.

Adsorpcja w glebie: Adsorpcja na cząsteczkach fazy stałej gleby nie jest przewidywana.

## 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Zgodnie z Załącznikiem XIII Rozporządzenia UE Nr. 1907/2006 dotyczącego Rejestracji, Ocenie, Udzielaniu Zezwoleń i Ograniczeń w zakresie Chemikaliów (REACH): Produkt nie spełnia kryteriów dla PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji, toksyczne) i vPvB (o bardzo dużej trwałości, bardzo dużej zdolności do bioakumulacji). Klasyfikacja własna

## 12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie stwierdzono, że przedmiotowa substancja ma właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605, ani nie znajduje się na liście kandydackiej substancji wzbudzającej szczególne obawy zgodnie z artykułem 59 Rozporządzenia REACH z powodu właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną.

#### 12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Substancja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu (UE) 2024/590 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

#### Wyniki oceny właściwości PMT i vPvM

Substancja nie znajduje się na liście sporządzonej zgodnie z Art. 59(1) Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 ze względu na właściwości PMT/vPvM.

#### Dodatkowe wskazówki

Pozostałe wskazówki ekotoksykologiczne:

Zapobiec niekontrolowanemu przedostaniu się produktu do środowiska.

## SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

#### 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Musi zostać przesłany do odpowiedniej spalarni, stosując się do obowiązujących lokalnych przepisów.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 2020 poz.10 z późniejszymi zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013r. (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz 160 z późniejszymi zmianami).

#### Opakowanie nieoczyszczone:

Nie oczyszczone puste opakowania nalezy potraktować tak jak ich zawartość.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0 Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

## **SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu**

#### Transport droga ladowa

**ADR** 

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu

przepisów transportowych Nie znajduje zastosowania

Numer UN lub numer

identyfikacyjny ID:

Nie znajduje zastosowania

Prawidłowa nazwa przewozowa UN:

Klasa(-y) zagrożenia w

transporcie:

Nie znajduje zastosowania

Grupa pakowania: Nie znajduje zastosowania

Szczególne środki

ostrożności dla użytkowników

Zagrożenia dla środowiska: Nie znajduje zastosowania

nie znane

**RID** 

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu

przepisów transportowych Nie znajduje zastosowania

Numer UN lub numer

identyfikacyjny ID:

Prawidłowa nazwa

Nie znajduje zastosowania

przewozowa UN:

Klasa(-y) zagrożenia w

transporcie:

Nie znajduje zastosowania

Grupa pakowania: Zagrożenia dla środowiska: Nie znajduje zastosowania

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Nie znajduje zastosowania

nie znane

#### Transport żeglugą śródlądową

ADN

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu

przepisów transportowych

Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:

Nie znajduje zastosowania

Prawidłowa nazwa przewozowa UN:

Nie znajduje zastosowania

Klasa(-y) zagrożenia w

Nie znajduje zastosowania

transporcie:

Grupa pakowania: Nie znajduje zastosowania Zagrożenia dla środowiska: Nie znajduje zastosowania

Szczególne środki

ostrożności dla użytkowników:

nie znane

Strona: 19/59

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0 Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

Transport cysterną żeglugi śródlądowej / statek na materiały sypkie

Numer UN lub numer ID9003

identyfikacyjny ID:

Prawidłowa nazwa SUBSTANCJE O TEMPERATURZE ZAPŁONU MIĘDZY 60°C przewozowa UN: 100°C (AKRYLAN 2-ETYLOHEKSYLU STABILIZOWANY)

Klasa(-y) zagrożenia w

9, N3, F

transporcie:

Grupa pakowania: Nie znajduje zastosowania

Zagrożenia dla środowiska: tak Typ jednostki żeglugi Ν

śródlądowej:

Stan zbiornika: 4 Typ zbiornika 3

załadunkowego:

#### Transport droga morska

#### Sea transport

**IMDG IMDG** 

Produkt nie sklasyfikowany jako towar

niebezpieczny w rozumieniu przepisów

transportowych Numer UN lub numer identyfikacyjny ID:

Prawidłowa nazwa

przewozowa UN: Klasa(-y) zagrożenia w

transporcie:

Grupa pakowania:

Zagrożenia dla środowiska:

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Transport droga

Nie znajduje zastosowania

Nie znajduje zastosowania

Nie znajduje zastosowania

Nie znajduje zastosowania Nie znajduje

zastosowania

nie znane

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID

number:

UN proper shipping name:

Transport hazard class(es):

Packing group:

Environmental hazards:

Special precautions for user

None known

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Not applicable

#### Air transport

### powietrzną

IATA/ICAO

Produkt nie sklasyfikowany jako towar niebezpieczny w rozumieniu przepisów

transportowych

Numer UN lub numer Nie znajduje identyfikacyjny ID: zastosowania IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:

Not applicable

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

Prawidłowa nazwa Nie znajduje UN proper shipping Not applicable przewozowa UN: zastosowania name: Transport hazard Klasa(-y) zagrożenia w Nie znajduje Not applicable transporcie: zastosowania class(es): Grupa pakowania: Nie znajduje Packing group: Not applicable zastosowania Zagrożenia dla środowiska: Nie znajduje Environmental Not applicable zastosowania hazards: Szczególne środki Special precautions nie znane None known ostrożności dla for user

#### 14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Patrz odpowiednie wpisy "Numer UN lub numer ID" dla odpowiednich przepisów w powyższych tabelach.

## 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Patrz odpowiednie wpisy dla "Obowiązujące oznaczenia transportowe UN" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

#### 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

14.7. Transport morski luzem zgodnie z

Patrz odpowiednie wpisy dla "Klasy zagrożenia w transporcie" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

#### 14.4. Grupa pakowania

pływającej:

użytkowników

Patrz odpowiednie wpisy dla "Grupa pakowania" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

#### 14.5. Zagrożenia dla środowiska

Patrz odpowiednie wpisy dla "Zagrożenie dla środowiska" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

## 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Patrz odpowiednie wpisy dla "Szczególne środki ostrożności dla użytkownika" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

Maritime transport in bulk according to

#### **IMO** instruments instrumentami IMO przepis: IBC-Code Regulation: **IBC-Code** Nazwa produktu: 2-Ethylhexyl Product name: 2-Ethylhexyl acrylate acrylate Rodzaj zanieczyszczeń: Υ Pollution category: Υ Rodzaj jednostki 3 Ship Type: 3

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

## SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

# 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Zakazy, ograniczenia i zezwolenia

Załącznik XVII do Rozporządzenia EG Nr. 1907/2006: numer na liście: 3, 75

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (UE):

Wymienione w powyższym przepisie prawnym: nie

Klasyfikacja dotyczy standardowych warunków temperatury i ciśnienia.

Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1816 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.1286 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1680 z późniejszymi zmianami).

Protokół Montrealski z 16.09.1987r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 1992 nr 98 poz. 490 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2065 z późniejszymi zmianami).

Jeśli mają zastosowanie inne przepisy prawne, które w innym miejscu karty charakterystyki nie zostały wymienione, zostały opisane w tej podsekcji.

## 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa chemicznego (CSA)

#### **SEKCJA 16: Inne informacje**

Ocena klas zagrożenia według kryteriów GHS ONZ (najnowsza wersja)

Flam. Liq. 4 STOT SE 3 (działanie drażniące na układ oddechowy) Skin Irrit. 2 Aquatic Acute 2 Aquatic Chronic 3 Acute Tox. 5 (doustne) Skin Sens. 1B

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

Pełny tekst klasyfikacji, w tym klas zagrożenia i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, o ile zostały wymienione w sekcii 2 lub 3:.

Skin Irrit. Działanie drażniace na skóre

Skin Sens. Uczula skórę.

STOT SE Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)

Aquatic Chronic Zagrożenie dla środowiska wodnego - chroniczne

H315 Działa drażniąco na skórę.

H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

#### Skróty

ADR = Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. ADN = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych. ATE = Oszacowana toksyczność ostra. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. **DIN** = Niemiecka krajowa organizacja normalizacyjna. **DNEL** = Pochodny poziom niepowodujący zmian. **EC50** = Skuteczna mediana stężenia dla 50% populacji. EC = Wspólnota Europejska. EN = Norma europejska. IARC = Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem. IATA = Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego. IBC-Code = miedzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem. IMDG = Miedzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. ISO = Miedzynarodowa Organizacja Normalizacvina. STE = narażenie krótkotrwałe. LC50 = Mediana steżenia śmiertelnego dla 50% populacji. LD50 = Mediana dawki śmiertelnej dla 50% populacji. MAK, TLV, NDS = Najwyższe dopuszczalne steżenie. NDSCh = Naiwyższe dopuszczalne steżenie chwilowe. MARPOL = Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. NEN = Norma holenderska. NOEC = stężenie, przy którym nie obserwuje się zmian. OEL = Limit narażenia zawodowego. OECD = Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. PBT = Trwały, bioakumulacyjny i toksyczny. PNEC = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku. PPM = części na milion. RID = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. TWA = średnia ważona w czasie. UN-number = Numer ONZ w transporcie. **vPvB** = bardzo trwały i bardzo bioakumulacyjny.

Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i opisują produkt w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Niniejsza karta charakterystyki nie jest Certyfikatem Analizy ani kartą danych technicznych i nie może być mylona z umową o specyfikacji. Zidentyfikowane zastosowania w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią ani umowy o jakości substancji/mieszaniny, ani o uzgodnionym zastosowaniu.

Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejących przepisów i postanowień odbiorca naszego produktu jest zobowiązany przestrzegać we własnym zakresie.

Pionowe kreski widoczne po lewej stronie wskazują na zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0 Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

## Załącznik: Scenariusz Narażenia

#### Spis treści

- **1.** Formulacja, (wykorzystanie w urządzeniach przemysłowych) SU8, SU9; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15
- **2.** produkcja polimerów, (wykorzystanie w urządzeniach przemysłowych) SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15
- **3.** produkcja polimerów, Użytkownik później dołączony., (wykorzystanie w urządzeniach przemysłowych) SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15
- **4.** Użycie w/jako formulacja, (wykorzystanie w urządzeniach przemysłowych) SU10, SU12, SU19; ERC6c; PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC15
- **5.** Użycie w/jako formulacja, (wykorzystanie w urządzeniach profesjonalnych) ERC8c, ERC8f; PROC5, PROC9, PROC10, PROC11, PROC19

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

#### 1. Krótki tytuł scenariusza narażenia

Formulacja, (wykorzystanie w urządzeniach przemysłowych)
SU8, SU9; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

#### kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla	ERC2: Formulacja do mieszaniny
zastosowań	
Warunki eksploatacyjne	
roczna ilość na zakład	5.000.000 kg
minimalna liczba dni emisji w roku	300
współczynnik emisji powietrze	2,5 %
współczynnik emisji woda	0,6 ppm
współczynnik emisji grunt	0,01 %
przyjęte wody powierzchniowe (rata przepływu)	18.000 m3/d
współczynnik rozcieńczenia: rzeki/woda słodka	10
współczynnik rozcieńczenia: wybrzeże/woda morska	100
Środki zarządzania ryzykiem	

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

typ oczyszczalni		oczyszczalnia komunalna	
Przewidziany przepływ w oczyszczalni (m3/d)		2.000 m3/d	
ocena narażenia i powołanie się na ź	ocena narażenia i powołanie się na źródło		
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC	TRA v3.0, środowisko	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,049119		
	Ryzyko dla środowiska sta	nowi osad wody słodkiej.	
maksymalna, bezpieczna ilość w użyciu	339.312,2 kg/dzień		
Ryzyko dla środowiska stanowi osad wody słodkiej.			

dołączony scenariusz narażenia	<u>_</u>
określone deskryptory dla zastosowań	PROC1: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	Sprawność: 90 %
ocena narażenia i powołanie się na :	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,0034 mg/kg KG/dzień
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,000527
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	0,0768 mg/m <sup>3</sup>
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,002021
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http	://www.ecetoc.org/tra

## dołączony scenariusz narażenia

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

Warunki eksploatacyjne         stężenie substancji       akrylan 2-etyloheksylu         Zawartość: >= 0 % - <= 100 %         właściwość fizyczna       ciekły         Prężność par substancji podczas zastosowania.       24 Pa         okres i częstotliwość użycia       480 min 5 dni w tygodniu         do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego       zastosowanie wewnętrzne         Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.         Środki zarządzania ryzykiem       Sprawność: 90 %         Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.       Sprawność: 90 %         ocena narażenia i powołanie się na źródło       Sprawność: 90 %         metoda oceny       EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo ocena narażenia       0,1371 mg/kg KG/dzień         Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)       0,021099         EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo ocena narażenia       7,6781 mg/m³         Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)       0,202056         Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji Obszar zastosowania: przemysłowy
stężenie substancji  Zawartość: >= 0 % - <= 100 %  właściwość fizyczna  Prężność par substancji podczas zastosowania.  okres i częstotliwość użycia  do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego  Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.  Środki zarządzania ryzykiem  Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.  ocena narażenia i powołanie się na źródło  metoda oceny  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy  Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo ocena narażenia  Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)  metoda oceny  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy  Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo ocena narażenia  Vspółczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)  metoda oceny  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy  Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas - miejscowo 7,6781 mg/m³  Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)  O,020056	Warunki eksploatacyjne	
Prężność par substancji podczas zastosowania.  okres i częstotliwość użycia  do użytku wewnętrznego/do użytku zastosowanie wewnętrzne	stężenie substancji	
Prężność par substancji podczas zastosowania.  okres i częstotliwość użycia  do użytku wewnętrznego/do użytku zastosowanie wewnętrzne	właściwość fizyczna	ciekły
do użytku wewnętrznego/do użytku zastosowanie wewnętrzne  Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.  Środki zarządzania ryzykiem  Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.  Ocena narażenia i powołanie się na źródło  metoda oceny  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo ocena narażenia  Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)  metoda oceny  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo ocena narażenia  7,6781 mg/m³  Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)  Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	Prężność par substancji podczas	
zewnętrznego  Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.  Środki zarządzania ryzykiem  Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.  ocena narażenia i powołanie się na źródło  metoda oceny  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy  Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo ocena narażenia  0,1371 mg/kg KG/dzień  Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)  metoda oceny  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy  Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo ocena narażenia  7,6781 mg/m³  Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)  Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
Srodki zarządzania ryzykiem  Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.  ocena narażenia i powołanie się na źródło  metoda oceny  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo ocena narażenia  Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)  metoda oceny  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo ocena narażenia  0,021099  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo ocena narażenia  7,6781 mg/m³  Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)		zastosowanie wewnętrzne
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.  ocena narażenia i powołanie się na źródło  metoda oceny EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo ocena narażenia 0,1371 mg/kg KG/dzień  Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR) EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo ocena narażenia 0,021099  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo ocena narażenia 7,6781 mg/m³  Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR) 0,202056		
chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.  ocena narażenia i powołanie się na źródło  metoda oceny EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo ocena narażenia 0,1371 mg/kg KG/dzień 0,021099  Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR) EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo ocena narażenia 7,6781 mg/m³  Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR) 0,202056	Środki zarządzania ryzykiem	
metoda oceny  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy  Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo ocena narażenia  O,1371 mg/kg KG/dzień  Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)  metoda oceny  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy  Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo ocena narażenia  7,6781 mg/m³  Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)  O,202056	chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem	Sprawność: 90 %
Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo ocena narażenia 0,1371 mg/kg KG/dzień Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR) 0,021099 metoda oceny EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo ocena narażenia 7,6781 mg/m³ Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR) 0,202056	ocena narażenia i powołanie się na z	źródło
ocena narażenia  Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)  metoda oceny  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo ocena narażenia  Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)  0,1371 mg/kg KG/dzień 0,021099  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo 0,202056	metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)  metoda oceny  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo ocena narażenia  Vspółczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)  0,021099  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo 0,202056		
Ryzyka (RCR)  metoda oceny  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy  Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo ocena narażenia  Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)  0,021099  EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy  Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo 0,6781 mg/m³  0,202056		0,1371 mg/kg KG/dzień
Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo ocena narażenia 7,6781 mg/m³ Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR) 0,202056		0,021099
ocena narażenia 7,6781 mg/m³ Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR) 0,202056	metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR) 0,202056		Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
Ryzyka (RCR)	ocena narażenia	7,6781 mg/m³
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	Ryzyka (RCR)	
<u>, ,                                    </u>	Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	1
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra		

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas	24 Pa

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

zastosowania.	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	Sprawność: 90 %
ocena narażenia i powołanie się na ż	źródło
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,0686 mg/kg KG/dzień
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,010549
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
metoda oceny ocena narażenia	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia Współczynnik Charakterystyki	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo 2,3034 mg/m³ 0,060617

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC5: Mieszanie lub blendowanie w procesach wsadowych. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu ze specialistycznym szkoleniem z zakresu czynności.	Sprawność: 95 %

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,6857 mg/kg KG/dzień
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,105495
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	3,8391 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,101028
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	Sprawność: 90 %
ocena narażenia i powołanie się na	źródło
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,3714 mg/kg KG/dzień
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,210989
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	7,6781 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,202056
Wytyczne dla Dalszego Użytkownik	ka

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 95 %
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	Sprawność: 90 %
ocena narażenia i powołanie się na	źródło
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,3714 mg/kg KG/dzień
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,210989
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
•	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	1,9195 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,050514
Wytyczne dla Dalszego Użytkownik	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http	o://www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas	24 Pa	
zastosowania.		
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.	
Środki zarządzania ryzykiem		
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %	
Noszenie rękawic odpornych na		
chemikalia w połączeniu z	Sprawność: 90 %	
podstawowym szkoleniem	Sprawnosc. 90 %	
pracowników.		
ocena narażenia i powołanie się na	źródło	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo	
ocena narażenia	0,6857 mg/kg KG/dzień	
Współczynnik Charakterystyki	0,105495	
Ryzyka (RCR)		
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	3,8391 mg/m³	
Oceria Harazerila	- 7 3	
Współczynnik Charakterystyki		
	0,101028	
Współczynnik Charakterystyki	0,101028	

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	PROC15: Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne. Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa	
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.	
Środki zarządzania ryzykiem		
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %	
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem	Sprawność: 90 %	

Strona: 30/59

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

pracowników.		
ocena narażenia i powołanie się na źródło		
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo	
ocena narażenia	0,0343 mg/kg KG/dzień	
Współczynnik Charakterystyki	0,005275	
Ryzyka (RCR)	, ,	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	3,8391 mg/m³	
Współczynnik Charakterystyki	0.101029	
Ryzyka (RCR)	0,101028	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra		

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

## 2. Krótki tytuł scenariusza narażenia

produkcja polimerów, (wykorzystanie w urządzeniach przemysłowych) SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

## kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	ERC6c: Zastosowanie mo polimeryzacji w zakładzie lub nie do lub na wyrób)	nomeru w procesach przemysłowym (z włączeniem
Warunki eksploatacyjne	_ <b>L</b>	
roczna ilość na zakład	66.300.000 kg	
minimalna liczba dni emisji w roku	300	
współczynnik emisji powietrze	0,001 %	
współczynnik emisji woda	45,249 ppb	
współczynnik emisji grunt	5 ppm	
	Wartości podano w promil	ach
przyjęte wody powierzchniowe (rata przepływu)	18.000 m3/d	
współczynnik rozcieńczenia: rzeki/woda słodka	10	
współczynnik rozcieńczenia:	100	
wybrzeże/woda morska		
Środki zarządzania ryzykiem	·	
typ oczyszczalni	·	oczyszczalnia komunalna
Przewidziany przepływ w oczyszczalni	i (m3/d)	2.000 m3/d

Strona: 31/59

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, środowisko
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,049119
	Ryzyko dla środowiska stanowi osad wody słodkiej.
maksymalna, bezpieczna ilość w użyciu	4.499,3 t/dzień
Ryzyko dla środowiska stanowi osad wody słodkiej.	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC1: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	Sprawność: 90 %
ocena narażenia i powołanie się na	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,0034 mg/kg KG/dzień
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,000527
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	0,0768 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,002021
Wytyczne dla Dalszego Użytkownik	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http	o://www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w
zastosowań	zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

	kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji Obszar zastosowania: przemysłowy
Manualialantatania	,
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	Sprawność: 90 %
ocena narażenia i powołanie się na	źródło
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,1371 mg/kg KG/dzień
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,021099
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	7,6781 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,202056
Wytyczne dla Dalszego Użytkownik	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http	o://www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
	akrylan 2-etyloheksylu
stężenie substancji	Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	Sprawność: 90 %
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,0686 mg/kg KG/dzień
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,010549
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	2,3034 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,060617
Wytyczne dla Dalszego Użytkownik	a
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http	o://www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC4: Produkcja chemiczna, w której pojawia się możliwość narażenia Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	Sprawność: 90 %
ocena narażenia i powołanie się na ź	ródło
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,6857 mg/kg KG/dzień
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,105495
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	3,8391 mg/m <sup>3</sup>
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,101028
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
	PROC5: Mieszanie lub blendowanie w procesach
określone deskryptory dla	wsadowych.
zastosowań	Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
	akrylan 2-etyloheksylu
stężenie substancji	Zawartość: >= 0 % - <= 25 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa
Zastosowania.	480 min 5 dni w tygodniu
okres i częstotliwość użycia	400 min 3 drii w tygodina
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %
Noszenie rękawic odpornych na	
chemikalia w połączeniu z	Sprawność: 00 9/
podstawowym szkoleniem	Sprawność: 90 %
pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na	źródło
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,8229 mg/kg KG/dzień
Współczynnik Charakterystyki	0.400500
Ryzyka (RCR)	0,126593
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
•	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	2,3034 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,060617
Wytyczne dla Dalszego Użytkownik	ra
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http	

## dołączony scenariusz narażenia

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.	
Środki zarządzania ryzykiem		
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %	
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	Sprawność: 90 %	
ocena narażenia i powołanie się na ż	ródło	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo	
ocena narażenia	1,3714 mg/kg KG/dzień	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,210989	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	7,6781 mg/m <sup>3</sup>	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,202056	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra		

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.	
Środki zarządzania ryzykiem		
odsysanie miejscowe	Sprawność: 95 %	
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	Sprawność: 90 %	
ocena narażenia i powołanie się na źródło		
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo	
ocena narażenia	1,3714 mg/kg KG/dzień	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,210989	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	1,9195 mg/m³	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,050514	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra		

Г		
dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.	
Środki zarządzania ryzykiem		
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %	
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	Sprawność: 90 %	

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,6857 mg/kg KG/dzień
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,105495
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	3,8391 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,101028
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	PROC15: Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne. Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa	
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.	
Środki zarządzania ryzykiem	•	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %	
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	Sprawność: 90 %	
ocena narażenia i powołanie się na ż	źródło	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo	
ocena narażenia	0,0343 mg/kg KG/dzień	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,005275	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	3,8391 mg/m³	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,101028	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http	://www.ecetoc.org/tra	

Strona: 38/59

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0 Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

#### 3. Krótki tytuł scenariusza narażenia

produkcja polimerów, Użytkownik później dołączony., (wykorzystanie w urządzeniach przemysłowych) SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

## kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	ERC6c: Zastosowanie mor polimeryzacji w zakładzie p lub nie do lub na wyrób)	nomeru w procesach orzemysłowym (z włączeniem
Warunki eksploatacyjne		
roczna ilość na zakład	78.700.000 kg	
minimalna liczba dni emisji w roku	300	
współczynnik emisji powietrze	0,001 %	
współczynnik emisji woda	38,119 ppb	
współczynnik emisji grunt	5 ppm	
	Wartości podano w promila	ich
przyjęte wody powierzchniowe (rata przepływu)	18.000 m3/d	
współczynnik rozcieńczenia: rzeki/woda słodka	10	
współczynnik rozcieńczenia: wybrzeże/woda morska	100	
Środki zarządzania ryzykiem		
typ oczyszczalni		oczyszczalnia komunalna
Przewidziany przepływ w oczyszczalni (	m3/d)	2.000 m3/d
ocena narażenia i powołanie się na ź	ródło	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC	TRA v3.0, środowisko
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,049119	
	Ryzyko dla środowiska star	nowi osad wody słodkiej.
maksymalna, bezpieczna ilość w użyciu	5.340,8 t/dzień	
Ryzyko dla środowiska stanowi osad wo	ody słodkiej.	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla	PROC1: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie bez prawdopodobieństwa narażenia
zastosowań	lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji. Obszar zastosowania: przemysłowy

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

Warunki eksploatacyjne	
	akrylan 2-etyloheksylu
stężenie substancji	Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas	24 Pa
zastosowania.	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	
Noszenie rękawic odpornych na	
chemikalia w połączeniu z	Sprawność: 90 %
podstawowym szkoleniem	Opiawiloso. 30 /0
pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,0034 mg/kg KG/dzień
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,000527
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
•	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	0,0768 mg/m <sup>3</sup>
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,002021
Wytyczne dla Dalszego Użytkownik	a
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http	o://www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.	
Środki zarządzania ryzykiem		
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	Sprawność: 90 %	
ocena narażenia i powołanie się na źródło		
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo	
ocena narażenia	0,1371 mg/kg KG/dzień	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,021099	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	7,6781 mg/m³	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,202056	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra		

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	Sprawność: 90 %
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,0686 mg/kg KG/dzień

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,010549
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	2,3034 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,060617
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia		
•	PROC4: Produkcja chemiczna, w której pojawia się	
określone deskryptory dla	możliwość narażenia	
zastosowań	Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
	akrylan 2-etyloheksylu	
stężenie substancji	Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.	
Środki zarządzania ryzykiem		
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %	
Noszenie rękawic odpornych na		
chemikalia w połączeniu z	Sprawność: 90 %	
podstawowym szkoleniem	Opiawii030. 30 70	
pracowników.		
ocena narażenia i powołanie się na źródło		
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo	
ocena narażenia	0,6857 mg/kg KG/dzień	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,105495	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
motoda ocony	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	3,8391 mg/m³	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,101028	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownik	a	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http		

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla	PROC5: Mieszanie lub blendowanie w procesach
zastosowań	wsadowych.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

	Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
•	akrylan 2-etyloheksylu
stężenie substancji	Zawartość: >= 0 % - <= 25 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %
Noszenie rękawic odpornych na	
chemikalia w połączeniu z	Sprawność: 90 %
podstawowym szkoleniem	Opiawnosc. 30 70
pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na z	źródło
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,8229 mg/kg KG/dzień
Współczynnik Charakterystyki	0,126593
Ryzyka (RCR)	0,120593
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	2,3034 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,060617
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	1
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku	zastosowanie wewnętrzne

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

zewnętrznego	
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze
	otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %
Noszenie rękawic odpornych na	
chemikalia w połączeniu z	Sprawność: 90 %
podstawowym szkoleniem	Sprawnosc. 90 76
pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,3714 mg/kg KG/dzień
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,210989
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	7,6781 mg/m <sup>3</sup>
Współczynnik Charakterystyki	0.202056
Ryzyka (RCR)	0,202056
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	·
odsysanie miejscowe	Sprawność: 95 %
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	Sprawność: 90 %
ocena narażenia i powołanie się na	źródło
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

ocena narażenia	1,3714 mg/kg KG/dzień
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,210989
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	1,9195 mg/m <sup>3</sup>
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,050514
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.	
Środki zarządzania ryzykiem		
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %	
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	Sprawność: 90 %	
ocena narażenia i powołanie się na	źródło	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo	
ocena narażenia	0,6857 mg/kg KG/dzień	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,105495	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	3,8391 mg/m³	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,101028	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownik	a	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http	o://www.ecetoc.org/tra	

#### dołączony scenariusz narażenia

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0 Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

określone deskryptory dla zastosowań	PROC15: Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	Sprawność: 90 %
ocena narażenia i powołanie się na ż	źródło
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,0343 mg/kg KG/dzień
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,005275
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	3,8391 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,101028
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http:	://www.ecetoc.org/tra

# 4. Krótki tytuł scenariusza narażenia

Użycie w/jako formulacja, (wykorzystanie w urządzeniach przemysłowych) SU10, SU12, SU19; ERC6c; PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC15

#### kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	ERC6c: Zastosowanie monomeru w procesach polimeryzacji w zakładzie przemysłowym (z włączeniem lub nie do lub na wyrób)
Warunki eksploatacyjne	

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

roczna ilość na zakład	5.000.000 kg	
minimalna liczba dni emisji w roku	300	
współczynnik emisji powietrze	5 %	
współczynnik emisji woda	0,2 ppm	
współczynnik emisji grunt	0 %	
przyjęte wody powierzchniowe (rata przepływu)	18.000 m3/d	
współczynnik rozcieńczenia: rzeki/woda słodka	10	
współczynnik rozcieńczenia:	100	
wybrzeże/woda morska		
Środki zarządzania ryzykiem		
typ oczyszczalni		oczyszczalnia komunalna
Przewidziany przepływ w oczyszczalni	(m3/d)	2.000 m3/d
ocena narażenia i powołanie się na ż	ródło	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC	TRA v3.0, środowisko
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,049119	
	Ryzyko dla środowiska stanowi osad wody słodkiej.	
maksymalna, bezpieczna ilość w użyciu	339.312,2 kg/dzień	
Ryzyko dla środowiska stanowi osad wody słodkiej.		

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla	PROC5: Mieszanie lub blendowanie w procesach wsadowych.	
zastosowań	Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
	akrylan 2-etyloheksylu	
stężenie substancji	Zawartość: >= 0 % - <= 25 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas	24 Pa	
zastosowania.		
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.	
Środki zarządzania ryzykiem		
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %	
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z	Sprawność: 90 %	

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

podstawowym szkoleniem	
pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,8229 mg/kg KG/dzień
Współczynnik Charakterystyki	0,126593
Ryzyka (RCR)	0,120393
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	2,3034 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki	0.060617
Ryzyka (RCR)	0,060617
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	PROC7: Napylanie przemysłowe Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 25 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.	
Środki zarządzania ryzykiem		
odsysanie miejscowe	Sprawność: 95 %	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %	
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	Sprawność: 90 %	
ocena narażenia i powołanie się na źródło		
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo	
ocena narażenia	2,5714 mg/kg KG/dzień	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,395604	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	1,6124 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,042432
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 25 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.	
Środki zarządzania ryzykiem		
odsysanie miejscowe	Sprawność: 95 %	
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	Sprawność: 90 %	
ocena narażenia i powołanie się na źródło		
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo	
ocena narażenia	0,8229 mg/kg KG/dzień	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,126593	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	1,1517 mg/m³	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,030308	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http	://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych
określone deskryptory dla	pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do
zastosowań	napełniania wraz z ważeniem).
	Obszar zastosowania: przemysłowy

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

Warunki eksploatacyjne	
	akrylan 2-etyloheksylu
stężenie substancji	Zawartość: >= 0 % - <= 25 %
1.7.7.7.6	
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas	24 Pa
zastosowania.	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %
Noszenie rękawic odpornych na	
chemikalia w połączeniu z	Sprawność: 90 %
podstawowym szkoleniem	Sprawnosc. 90 %
pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na	źródło
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,4114 mg/kg KG/dzień
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,063297
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
,	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	2,3034 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,060617
Wytyczne dla Dalszego Użytkownik	ra
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC10: Nakładanie pędzlem lub wałkiem. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 25 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

Środki zarządzania ryzykiem		
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %	
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	Sprawność: 90 %	
ocena narażenia i powołanie się na źródło		
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo	
ocena narażenia	1,6457 mg/kg KG/dzień	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,253187	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	4,6069 mg/m³	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,121234	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra		

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	PROC15: Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne. Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne	•	
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa	
okres i częstotliwość użycia	240 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.	
Środki zarządzania ryzykiem		
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %	
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	Sprawność: 90 %	
ocena narażenia i powołanie się na źródło		
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo	
ocena narażenia	0,0343 mg/kg KG/dzień	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,005275	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXYL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

ocena narażenia	3,8391 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,101028
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

#### 5. Krótki tytuł scenariusza narażenia

Użycie w/jako formulacja, (wykorzystanie w urządzeniach profesjonalnych) ERC8c, ERC8f; PROC5, PROC9, PROC10, PROC11, PROC19

## kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	ERC8c: Powszechne zastosowanie prowadzące do włączenia do/na wyrób (w pomieszczeniach)	
Warunki eksploatacyjne		
roczna ilość w UE	5.000.000 kg	
minimalna liczba dni emisji w roku	365	
współczynnik emisji powietrze	15 %	
współczynnik emisji woda	0,364 %	
współczynnik emisji grunt	0 %	
	Wartości podano w promilach	
przyjęte wody powierzchniowe (rata przepływu)	18.000 m3/d	
współczynnik rozcieńczenia: rzeki/woda słodka	10	
współczynnik rozcieńczenia: wybrzeże/woda morska	100	
Środki zarządzania ryzykiem		
typ oczyszczalni	oczyszczalnia komunalna	
Przewidziany przepływ w oczyszczalni (	(m3/d) 2.000 m3/d	
ocena narażenia i powołanie się na źródło		
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, środowisko	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,049119	
	Ryzyko dla środowiska stanowi osad wody słodkiej.	
maksymalna, bezpieczna ilość w użyciu	557,8 kg/dzień	
Ryzyko dla środowiska stanowi osad wody słodkiej.		

#### dołączony scenariusz narażenia

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

określone deskryptory dla zastosowań	ERC8f: Powszechne zastosowanie prowadzące do włączenia do/na wyrób (poza pomieszczeniami)	
Warunki eksploatacyjne		
roczna ilość w UE	5.000.000 kg	
minimalna liczba dni emisji w roku	365	
współczynnik emisji powietrze	15 %	
współczynnik emisji woda	0,364 %	
współczynnik emisji grunt	0,5 %	
	Wartości podano w promilach	
przyjęte wody powierzchniowe (rata przepływu)	18.000 m3/d	
współczynnik rozcieńczenia: rzeki/woda słodka	10	
współczynnik rozcieńczenia: wybrzeże/woda morska	100	
Środki zarządzania ryzykiem		
typ oczyszczalni		oczyszczalnia komunalna
Przewidziany przepływ w oczyszczalni (	(m3/d)	2.000 m3/d
ocena narażenia i powołanie się na ź		
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, środowisko	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,049119	
	Ryzyko dla środowiska stanowi osad wody słodkiej.	
maksymalna, bezpieczna ilość w użyciu	557,8 kg/dzień	
Ryzyko dla środowiska stanowi osad wo	ody słodkiej.	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC5: Mieszanie lub blendowanie w procesach wsadowych. Obszar zastosowania: rzemieślniczy
Warunki eksploatacyjne	•
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 25 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie zewnętrzne
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

	otoczenia.	
Środki zarządzania ryzykiem		
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %	
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	Sprawność: 90 %	
ocena narażenia i powołanie się na źródło		
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo	
ocena narażenia	0,8229 mg/kg KG/dzień	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,126593	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	3,2248 mg/m <sup>3</sup>	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,084864	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra		

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). Obszar zastosowania: rzemieślniczy	
Warunki eksploatacyjne		
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 25 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie zewnętrzne	
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.	
Środki zarządzania ryzykiem		
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %	
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	Sprawność: 90 %	
ocena narażenia i powołanie się na źródło		
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo	

Strona: 54/59

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

ocena narażenia	0,4114 mg/kg KG/dzień
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,063297
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	3,2248 mg/m <sup>3</sup>
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,084864
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla	PROC10: Nakładanie pędzlem lub wałkiem.
zastosowań	Obszar zastosowania: rzemieślniczy
Warunki eksploatacyjne	
	akrylan 2-etyloheksylu
stężenie substancji	Zawartość: >= 0 % - <= 25 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas	24 Pa
zastosowania.	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie zewnętrzne
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	•
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %
Noszenie rękawic odpornych na	
chemikalia w połączeniu z	Spraypoáá: 00 %
podstawowym szkoleniem	Sprawność: 90 %
pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,6457 mg/kg KG/dzień
Współczynnik Charakterystyki	0.252497
Ryzyka (RCR)	0,253187
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
-	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	8,062 mg/m <sup>3</sup>
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,212159
Wytyczne dla Dalszego Użytkownik	a
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http	o://www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla	PROC10: Nakładanie pędzlem lub wałkiem.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

zastosowań	Obszar zastosowania: rzemieślniczy
Warunki eksploatacyjne	
	akrylan 2-etyloheksylu
stężenie substancji	Zawartość: >= 0 % - <= 21 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie zewnętrzne
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	
Noszenie rękawic odpornych na	
chemikalia w połączeniu z	Sprawność: 90 %
podstawowym szkoleniem	opiawiloso. 30 70
pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy, wersja rozszerzona, Koncentrację substancji uwzględniono przez
metoda ocerry	naliczenie liniowe.
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	0,576 mg/kg KG/dzień
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,088615
	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy, wersja
metoda oceny	rozszerzona, Koncentrację substancji uwzględniono przez
	naliczenie liniowe.
-	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	28,2172 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki	0,742557
Ryzyka (RCR)	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownik	
	o://www.ecetoc.org/tra Uwaga! zastosowana została wersja
rozszerzona (patrz wartość narażenia	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC11: Napylanie nieprzemysłowe. Obszar zastosowania: rzemieślniczy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 21 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
·	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	Sprawność: 90 %
ocena narażenia i powołanie się na	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy, wersja rozszerzona, Koncentrację substancji uwzględniono przez naliczenie liniowe.
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	2,25 mg/kg KG/dzień
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,346154
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy, wersja rozszerzona, Koncentrację substancji uwzględniono przez naliczenie liniowe.
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	16,1241 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,424318
Wytyczne dla Dalszego Użytkownik	a
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http rozszerzona (patrz wartość narażenia)	o://www.ecetoc.org/tra Uwaga! zastosowana została wersja

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC11: Napylanie nieprzemysłowe. Obszar zastosowania: rzemieślniczy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 21 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 80 %
Noszenie rękawic odpornych na	Sprawność: 90 %

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

chemikalia w połączeniu z	
podstawowym szkoleniem	
pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	ródło
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy, wersja rozszerzona, Koncentrację substancji uwzględniono przez naliczenie liniowe.
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	2,25 mg/kg KG/dzień
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,346154
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy, wersja rozszerzona, Koncentrację substancji uwzględniono przez naliczenie liniowe.
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	32,2482 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,848636
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://rozszerzona (patrz wartość narażenia)	//www.ecetoc.org/tra Uwaga! zastosowana została wersja

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC19: Czynności manualne wymagające kontaktu ręcznego Obszar zastosowania: rzemieślniczy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan 2-etyloheksylu Zawartość: >= 0 % - <= 25 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %
Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu ze specialistycznym szkoleniem z zakresu czynności.	Sprawność: 95 %
ocena narażenia i powołanie się na ż	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	4,2429 mg/kg KG/dzień

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 9.0
Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,652747
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	11,5172 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,303084
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
	PROC19: Czynności manualne wymagające kontaktu
określone deskryptory dla	ręcznego
zastosowań	Obszar zastosowania: rzemieślniczy
Warunki eksploatacyjne	
	akrylan 2-etyloheksylu
stężenie substancji	Zawartość: >= 0 % - <= 5 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	24 Pa
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
	Przyjmuje się przeprowadzenie czynności w temperaturze otoczenia.
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 80 %
Noszenie rękawic odpornych na	
chemikalia w połączeniu ze	Sprawność: 95 %
specialistycznym szkoleniem z	Sprawnosc. 95 %
zakresu czynności.	
ocena narażenia i powołanie się na	
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownicy - przez skórę, przez długi czas - systemowo
ocena narażenia	1,4143 mg/kg KG/dzień
Współczynnik Charakterystyki	0.247502
Ryzyka (RCR)	0,217582
metoda oceny	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	7,6781 mg/m <sup>3</sup>
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,202056
Wytyczne dla Dalszego Użytkowni	ka
Dla przeprowadzenia oceny patrz: ht	

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

Strona: 59/59

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 20.03.2024 Wersja: 9.0

Poprzednia wersja: 8.0

Produkt: 2-ETHYLHEXÝL ACRYLATE

(ID nr 30042028/SDS\_GEN\_PL/PL)