

Käyttöturvallisuustiedote

Sivu: 1/70

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti. Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0

Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 09.10.2025

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

1.1. Tuotetunniste

BUTYLACRYLAT

Kemiallinen nimi: n-butyyliakrylaatti INDEX numero: 607-062-00-3 CAS-numero: 141-32-2

REACH-rekisteröintinumero: 01-2119453155-43-0000. 01-2119453155-43-0167. 01-2119453155-43-0134, 01-2119453155-43-0044, 01-2119453155-43-0016, 01-2119453155-43-0002, 01-2119453155-43-0025, 01-2119453155-43, 01-2119453155-43-0065

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt: Monomeeri

Nähdäksesi tuotteen yksityiskohtaiset tunnistetut käytöt, katso käyttöturvallisuustiedotteen liite.

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

Yritys: **BASF SE** 67056 Ludwigshafen **GERMANY**

Yhteystiedot: **BASF Oy** Tammasaarenkatu 3

00180 Helsinki **FINLAND**

Y-tunnus: 0573126-7

Puhelin: +358 9 615-981

Sähköpostiosoite: product-safety-north@basf.com

1.4. Hätäpuhelinnumero

Myrkytystietokeskus: 0800 147 111 International emergency number: Puhelin: +49 180 2273-112

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 09.10.2025

KOHTA 2: Vaaran yksilöinti

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Flam. Liq. 3 H226 Syttyvä neste ja höyry. Acute Tox. 4 (Hengitysteitse - H332 Haitallista hengitettynä.

höyry)

Skin Irrit. 2 H315 Ärsyttää ihoa.

Eye Irrit. 2 H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
Skin Sens. 1 H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
STOT SE 3 H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

Aquatic Chronic 3 H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Perustuen BASF:n nykyiseen tietämykseen ja liitteen I asetuksen (EY) N:o 1272/2008 perusteiden soveltamiseen, seuraava luokitus ylittää asetuksen (EY) N: o 1272/2008, liite VI, taulukko 3.1 vaaditaan.

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 (Hengitysteitse - höyry)

Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1B

STOT SE 3 (ärsyttää hengityselimiä)

Aquatic Chronic 3

Tämän kappaleen kokonaan aukikirjoittamattomien luokitusten kokotekstit löytyvät kohdasta 16.

2.2. Merkinnät

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Varoitusmerkki:





Huomiosana:

Varoitus

Vaaralauseke:

H226 Syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H315 Ärsyttää ihoa.

H332 Haitallista hengitettynä.

H317 Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.

H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Turvalauseke (Ennaltaehkäisy):

P280 Käytä suojakäsineitä ja silmiensuojainta/kasvonsuojainta.
P271 Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto.

Turvalauseke (Pelastustoimenpiteet):

P312 Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee

pahoinvointia.

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0

Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: **BUTYLACRYLAT**

(ID nr. 30041258/SDS GEN FI/FI)

Tulostuspäivä 09.10.2025

P305 + P351 + P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä

usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka

huuhtomista.

Turvalauseke (Varastointi):

P233 Säilytä tiiviisti suljettuna.

Turvalauseke (Jätteiden käsittely):

P501 Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisen jätteen keräyspisteeseen.

Vaaraa aihettava aineosa (-osat) merkitsemistä varten: n-Butyyliakrylaatti

2.3. Muut vaarat

Asetuksen (EY) N:o 1272/2008 [CLP] mukaisesti

Tarvittaessa soveltavaa tietoa muista vaaroista on mainittu tässä kappaleessa, jotka eivät ehkä vaikuta luokitteluun, mutta jotka saattavat vaikuttaa kemikaalin tai seoksen vaarallisuuteen. Katso kohta 12 - PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset.

Tuote ei sisällä yli lakisääteisten rajojen ainetta, joka hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia sisältyy asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti laadittuun luetteloon, tai ainetta, jolla on todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia komission delegoidun asetuksen (EU) 2017/2100 tai komission asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti. Tuote ei täytä PBT (hitaasti hajoava / bioakkumuloituva / myrkyllinen) ja vPvB (erittäin hitaasti hajoava / erittäin bioakkumuloituva) kriteereitä.

KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

3.1. Aineet

<u>Kuvaus</u>

n-Butyyliakrylaatti

CAS-numero: 141-32-2 EY-numero: 205-480-7 INDEX numero: 607-062-00-3

Aine, jolla on EU:n työperäisen

altistuksen raja-arvo

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 (Hengitysteitse - höyry)

Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1

STOT SE 3 (ärsyttää hengityselimiä)

Aquatic Chronic 3

H226, H319, H315, H332, H317, H335, H412

Nykyiseen tietämykseen perustuva luokitus, joka poikkeaa asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteestä I

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 (Hengitysteitse - höyry)

Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1B

STOT SE 3 (ärsyttää hengityselimiä)

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: **BUTYLACRYLAT**

(ID nr. 30041258/SDS GEN FI/FI)

Tulostuspäivä 09.10.2025

Aquatic Chronic 3

Sääntelyyn liittyvät aineosat

n-Butyyliakrylaatti

pitoisuus (W/W): >= 99,5 % - <= Flam. Liq. 3

100 %

CAS-numero: 141-32-2 Skin Irrit. 2 EY-numero: 205-480-7 Eye Irrit. 2 INDEX numero: 607-062-00-3 Skin Sens. 1

STOT SE 3 (ärsyttää hengityselimiä)

Acute Tox. 4 (Hengitysteitse - höyry)

Aine, jolla on EU:n työperäisen

altistuksen raja-arvo

H226, H319, H315, H332, H317, H335, H412 Nykyiseen tietämykseen perustuva luokitus, joka poikkeaa asetuksen (EY) N:o 1272/2008

liitteestä I Flam. Liq. 3

Aquatic Chronic 3

Acute Tox. 4 (Hengitysteitse - höyry)

Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1B

STOT SE 3 (ärsyttää hengityselimiä)

Aquatic Chronic 3

Tämän kappaleen auki kirjoittamattomien luokitusten, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, kokotekstit ovat listattuna kohdassa 16.

3.2. Seokset

Ei sovellettavissa

KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

Auttajien on huolehdittava omasta suojautumisestaan. Tajuttomuustilaan joutumassa oleva käännetään kylkiasentoon ja kuljetetaan tässä asennossa. Likaantunut vaatetus riisutaan välittömästi.

Hengitys:

Potilas pidettävä makuulla ja liikkumatta, raittiiseen ilmaan, lääkärin hoitoon.

Ihokosketus:

Pestään perusteellisesti vedellä ja saippualla.

Roiskeet silmiin:

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0

Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS GEN FI/FI)

Tulostuspäivä 09.10.2025

huuhdotaan perusteellisesti luomet auki pitäen juoksevalla vedellä 15 minuutin ajan, tarkastuskäynti silmälääkärillä

Nieleminen:

Huuhtele suu välittömästi ja juo 200-300 ml vettä, hakeuduttava lääkärin hoitoon.

4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Oireet: Tietoja ts. lisätietoja oireista ja vaikutuksista voidaan sisällyttää GHS-merkintöihin kohtaan 2 ja toksikologisiin arviointeihin kohtaan 11.

Vaarat: Tietoja ts. lisätietoja oireista ja vaikutuksista voidaan sisällyttää GHS-merkintöihin kohtaan 2 ja toksikologisiin arviointeihin kohtaan 11. (Muita) oireita ja / tai vaikutuksia ei tunneta toistaiseksi

4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Käsittely: Oireiden mukainen hoito (dekontaminaatio, vitaalifunktiot), spesifistä antidoottia ei tunneta.

KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet: jauhe, vesisumu, hiilidioksidi, vaahto

Sammutusaineet, joita ei pidä käyttää turvallisuussyistä: suora vesisuihku

Muut tiedot:

Sammutustoimenpiteet valittava ympäristön mukaan.

5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Neuvot: Kiivaan itsepolymerisaation vaara säiliön ylikuumentuessa. Vaaralle alttiita säiliöitä jäähdytettävä vedellä.

Neuvot: Tuote on palava. Katso KTT kohta 7 - Käsittely ja varastointi.

5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Erityiset suojavarusteet:

Käytä ympäristöstä riippumatonta hengityksensuojainta. Erityiset suojavarusteet palontorjuntaan

Lisätietoia:

Palonsammutustoimenpiteissä on otettava ympäristö huomioon. Palo sammutettava mahdollisimman kaukaa. Höyryt ovat ilmaa raskaampia ja voivat kerääntyä painanteisiin ja tavoittaa myös etäällä olevat sytytyslähteet.

Vakautusjärjestelmää tulee käyttää, kun irtotavarasäiliö saavuttaa 45 °C:n lämpötilan tulipalon läheisyydessä. Asiattomat henkilöt on poistettava alueelta. Tulipalon sattuessa irtotavarasäiliön

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0

Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS GEN FI/FI)

Tulostuspäivä 09.10.2025

läheisyydessä, evakuoi koko henkilöstö laajemmalta alueelta, kun irtotavarasäiliö saavuttaa 60 °C:n lämpötilan.

Palojätteet ja kontaminoitunut sammutusvesi on hävitettävä paikallisten viranomaisten ohjeiden mukaisesti.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä

Vuotanut tuote aiheuttaa huomattavan liukastumisvaaran.

Aineen/tuotteen vapautuminen voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Vuoto suljetaan tai tukahdutetaan. Aineen/tuotteen vuoto tukitaan tai pysäytetään, jos se on vaaratta tehtävissä.

Viedään hävitettäväksi hyvin suljetuissa säiliöissä.

6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Otettava huomioon kemikaalien käsittelyä koskevat yleiset varotoimenpiteet.

Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta. Käytettävä antistaattisia työvälineitä.

6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Tuotteen joutumista ympäristöön vältettävä.

6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Suuret määrät: Pumpataan.

Vuodot tulee kerätä, kiinteyttää ja laittaa sopivaan astiaan hävittämistä varten. Talteenotettu aine on jatkokäsiteltävä määräysten mukaisesti. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. Puhdista ilma kaasuista/höyryistä/sumusta vesisuihkutuksella. Likaantuneet esineet ja lattia puhdistetaan perusteellisesti vedelläja tensideillä ympäristömääräykset huomioiden. Puhdistustöissä käytettävä hengityksensuojainta. Kootaan sopivalla laitteella ja toimitetaan hävitettäväksi.

6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Lisätietoja koskien altistumisen ehkäisemistä/henkilösuojaimia ja jätteiden käsittelyyn liittyviä näkökohtia kohdissa 8 ja 13.

KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Ainetta/tuotetta saa käsitellä vain asianmukaisen koulutuksen saanut henkilökunta. Tuotantotilat on säännöllisesti tarkistettava ja puhdistettava polymeerijäämistä vaarallisten reaktioiden välttämiseksi.

Varasto- ja työpaikalla tulee huolehtia riittävästä ilmanvaihdosta. Kapselointi tai paikallisimu pakollinen. Purkaus-, siirto- ja täyttöpaikoilla järjestettävä kohdepoisto. Tuuletusilma johdettava ulos vain siihen tarkoitetun suodattimenkautta. Pidettävä tiivisteet ja kierreliitokset hyvässä kunnossa.

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0

Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS GEN FI/FI)

Tulostuspäivä 09.10.2025

Otettava huomioon lämpötilat, joita on vältettävä. Suojattava lämmöltä. Suojattava suoralta auringonvalolta. Sisältö suojattava valolta. Lämpimiä ja pullistuneita astioita ei saa avata. Henkilöt on toimitettava turvaan ja hälytettävä palokunta paikalle.

Varmistettava riittävä inhibiittoripitoisuus ja liuenneen hapen pitoisuus.

Vältettävä pölyn/sumun/höyryjen hengittämistä. Aerosolin muodostusta vältettävä. Vältettävä suoraa kosketusta aineen/tuotteen kanssa.

Palo- ja räjähdyssuojaus:

Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta. Aine/tuote voi muodostaa ilman kanssa räjähtäviä seoksia. Koko siirtolaitteisto on maadoitettava asianmukaisesti elektrostaattisen varauksen estämiseksi. On suositeltavaa, että kaikki sähköä johtavat laitteiston osat maadoitetaan. Räjähdyssuojaus ei ole tarpeen, jos kuormauksessa ja käsittelyssä leimahduspiste alitetaan vähintään 5 °C:lla.

Kuumuudelle alttiita astioita jäähdytettävä polymerisoitumisvaaran takia. Kuumuudelle alttiita astioita viilennettävä vedellä. Hätäjäähdytys on tarpeen ympäristöpalon varalta.

7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Lisätietoja varastointiolosuhteista: Ennen tuotteen purkua on varmistettava, etteivät käytettävät siirtolaitteet ja varastosäiliöt sisällä muita aineita/tuottea. Ennen varastoon siirtämistä tuote on tunnistettava yksiselitteisesti. Pääsy varastotiloihin sallittava vain asianmukaisesti koulutetulle henkilökunnalle.

Stabilisaattori toimii vain silloin, kun läsnä on happi. Kosketus ilmakehään, joka sisältää 5-21% happea, varmistettava. Varastointiin ei missään tapauksessa saa käyttää inertti kaasu-laitteistolla varustettuja säiliöitä.

Polymerisoitumisvaara. Suojattava lämmöltä. Suojattava suoralta auringonvalolta. Vältettävä ultraviolettivaloa ja muuta energiarikasta säteilyä. Suojattava epäpuhtauksilta.

Jos kyseessä on irtotavaravarastointi, varastosäiliöt on varustettava vähintään kahdella korkean lämpötilan hälytyslaitteella.

Myös silloin kun noudatetaan varastointi- ja käsittelymääräyksiä/ ohjeita monomeeri on käytettävä loppuun ennen ilmoitetun varastointiajanpäättymistä.

Varastointikestävyys:

Varastointilämpötila: < 35 °C Varastointiaika: 12 mon

Annettu varastointilämpötila on otettava huomioon.

Vältettävä pitkäaikaista varastointia.

Tuote on työstettävä mahdollisimman pian.

Varmistettava riittävä inhibiittoripitoisuus ja liuenneen hapen pitoisuus.

Nesteen yläpuolelle on jätettävä vähintään 10% vapaa tila.

Varastointistabiilisuus on riippuvainen ympäristön lämpötilasta ja mainituista olosuhteista.

Varastoitaessa suositellaan noudatettavaksi vähintään +2 asteen turvaväliä jähmettymisalueeseen.

Tuote on stabiloitu, otettava huomioon sallittu varastointiaika.

Varastointilämpötila: 45 °C

Vakautusjärjestelmää tulee käyttää, jos irtotavarasäiliön lämpötila saavuttaa määritetyn lämpötilan.

Varastointilämpötila: 60 °C

Jos irtotavarasäiliön lämpötila saavuttaa määritetyn lämpötilan, koko henkilöstö on evakuoitava laajemmalta alueelta.

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: **BUTYLACRYLAT**

(ID nr. 30041258/SDS GEN FI/FI)

Tulostuspäivä 09.10.2025

7.3. Erityinen loppukäyttö

Katso altistumisskenaario(t) tämän käyttöturvallisuustiedotteen liitteenä.

KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Aineosat, joille on määritelty raja-arvot työpaikan ilmassa

141-32-2: n-Butyyliakrylaatti

HTP 15 min 53 mg/m3; 10 ppm (OEL (EU))

ohjeellinen

HTP 8 h: 11 mg/m3; 2 ppm (OEL (EU))

ohjeellinen

HTP 8 h: 11 mg/m3; 2 ppm (OEL (FI))

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi) HTP 15 min 53 mg/m3; 10 ppm (OEL (FI)) Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet - lista 1 (Suomi)

HTP 8 h: 11 mg/m3; 2 ppm (EU SCOEL)

/Ylitysfaktori: 8T

HTP 15 min 53 mg/m3; 10 ppm (EU SCOEL)

/Ylitysfaktori: 15 min

PNEC

vesi: 0,00272 mg/l

merivesi: 0,000272 mg/l

puhdistuslaitos: 3,5 mg/l

sedimentti (makea vesi): 0,0338 mg/kg

Sedimentti (merivesi): 0,00338 mg/kg

maaperä: 1 mg/kg

DNEL

Työntekijä:

Pitkäaikainen altistuminen - paikalliset vaikutukset, Hengittäminen: 11 mg/m3

8.2. Altistumisen ehkäiseminen

Asianmukaiset tekniset torjuntatoimenpiteet

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta.

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0

Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS GEN FI/FI)

Tulostuspäivä 09.10.2025

Henkilökohtaiset suojaimet

Hengityksen suojaus:

Sopiva hengityssuojain matalissa pitoisuuksissa tai lyhytaikaisessa altistuksessa: Kaasusuodatin orgaanisille kaasuille/höyryille (kiehumispiste > 65 °C, esim 14387 tyyppi A).

Käsiensuojaus:

Sopivat materiaalit pitkäaikaisessa, suorassa kosketuksessa (suositellaan vähintään > 480 minuutin läpäisyaikaa vastaavaa suojausluokkaa 6, EN ISO 374-1 mukaisesti):

butyylikumi (butyyli) - kerrospaksuus 0,7 mm

nitriilikumi (NBR) - kerrospaksuus 0,4 mm

Tyyppivalikoiman runsauden takia on noudatettava valmistajan antamia käyttöohjeita.

Lisähuomautus: Tiedot perustuvat omiin testeihin, kirjallisuustietoihin ja käsinevalmistajien tietoihin tai ne on johdettu analogiapäätelmin samankaltaisten aineiden tiedoista. On huomioitava, että kemikaalisuojakäsineiden päivittäinen käyttöaika voi olla käytännössä useista tekijöistä (esim. lämpötila)johtuen huomattavasti lyhyempi kuin testeissä todettu läpäisyaika

Silmien suojaus:

sivusuojilla varustetut suojasilmälasit (naamiomalliset silmiensuojaimet) (esim. EN 166)

Ihonsuojaus:

Suojavälineet valittava toiminnon ja mahdollisen altistumisen perusteella, esim. esiliina, suojasaappaat, kemikaalisuojapuku (EN 14605 mukaiset altistuttaessa roiskeille tai EN ISO 13982 mukaiset altistuttaessa pölylle)

Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita

Vältettävä aineen joutumista iholle, silmiin tai vaatteille. Höyryjen hengittämistä vältettävä. Mainittujen henkilökohtaisten suojainten lisäksi on käytettävä peittävää suojavaatetusta.

Ympäristöaltistumisen torjuminen

Tämän tuotteen ympäristöön pääsemisen estämiseksi ja mahdollisen päästöndispersion rajoittamiseksi on ryhdyttävä kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin. Tarkoituksenmukaiset riskinhallintatoimenpiteet on oltava käytössä.

KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

Olomuoto: nestemäinen Olomuoto: nestemäinen Väri: väritön

Haju: akryylimainen

Hajukynnys:

ei määritetty

-64.6 °C Sulamispiste:

Kirjallisuustieto.

Aine/tuote ei ole hajoava.

147 °C Kiehumispiste:

(1.013 hPa)

Syttyvä neste ja höyry. (johdettu leimahduspisteestä) Syttyvyys:

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0

Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS GEN FI/FI)

Tulostuspäivä 09.10.2025

Alempi räjähdysraja:

Luokitus ia tuotemerkintä ei relevanttia nesteille., Alempi räjähdyspiste voi olla 5 – 15 °C leimahduspisteen alapuolella.

Ylempi räjähdysraja:

Luokitus ja tuotemerkintä ei

relevanttia nesteille.

38 °C Leimahduspiste: (DIN 51755, suljettu upokas)

275 °C Itsesyttymislämpötila: (DIN 51794)

Terminen hajoaminen: Ei hajoamista, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä

annettuja määräyksiä/ohjeita.

SADT: Aine / seos ei kykene itsestään hajoamiseen GHS:n mukaisesti.

pH-arvo:

ei sovellettavissa

Viskositeetti, kinemaattinen:

(20 °C)

ei määritetty

0,88 mPa.s Viskositeetti, dynaaminen:

> (20 °C) 0,66 mPa.s (40 °C)

Tiksotropia: ei tiksotrooppinen

Vesiliukoisuus: (OECD Guideline 105)

> 1,7 g/l (20 °C)

Liukoisuus (kvalitatiivinen) liuotin: orgaaniset liuottimet

sekoittuva

(mitattu) Jakaantumiskerroin n-oktanoli/vesi (log Kow): 2,38

> (25 °C) 5 hPa

(22,2 °C)

Höyrynpaine:

0,9

Suhteellinen tiheys:

(20 °C)

Tiheys: 0,899 g/cm3

(20 °C)

0,8689 g/cm3

(50 °C)

0,8639 g/cm3 (laskettu)

(55 °C)

Suhteellinen höyryntiheys (ilma): (laskettu) 4,41

(20 °C)

Ilmaa raskaampaa.

Hiukkasten ominaisuudet

Ainetta/tuotetta ei markkinoida/käytetä kiinteässä eikä rakeisessa Hiukkaskokojakauma:

muodossa. -

9.2. Muut tiedot

Fysikaalisiin vaaraluokkiin liittyvät tiedot

Räjähteet

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0

Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS GEN FI/FI)

Tulostuspäivä 09.10.2025

Räjähdysvaara: Kemiallisen rakenteen perusteella

tuotteella ei ole räjähdysvaarallisia

ominaisuuksia.

Iskunarkuus:

Ei iskuherkkä kemiallisen rakenteen perusteella.

Tulipaloa edistävät ominaisuudet

Palamista edistävät ominaisuudet: Rakenteensa perusteella

tuotetta ei luokitella hapettavaksi.

Syttyvät nesteet

Palamisen ylläpitäminen:

ei määritetty

Pyroforiset ominaisuudet

Itsesyttymislämpötila: Testin tyyppi: Spontaani

itsesyttyvyys huonelämpötilassa.

Kemiallisen rakenteen perusteella tuotetta ei ole luokiteltu

itsestäänsyttyväksi.

Itsestään kuumenevat aineet ja seokset

Itsekuumentumiskyky: Ei sovellettavissa, tuote on

nestemäinen

Aineet ja seokset, jotka veden kanssa kosketuksiin joutuessaan kehittävät syttyviä kaasuja

Palavien kaasujen muodostuminen:

Veden kanssa ei synny syttyviä kaasuja.

Metallien korroosio

Ei metallikorrosiivi.

Muut turvallisuusominaisuudet

pKa:

Aine ei erotu.

Adsorptio/vesi - maa: KOC: 88,4; log KOC: 1,95

(OECD Guideline 106)

Adsorptio kiinteään maafaasiin ei ole

oletettavaa.

Pintajännitys:

Kemiallisen rakenteen perusteella pinta-aktiivisuutta ei odoteta

esiintyvän.

Moolimassa:

128,17 g/mol

SAPT-lämpötila:

Erityismääräyksellä 386 varmistetaan, että kemiallinen stabilointi riittää estämään vaarallisen polymeroitumisen koko kuljetuksen ajan. - Nämä

tiedot koskevat juuri stabiloitua tuotetta.

haihtumisnopeus:

Arvo voidaan arvioida Henryn lain vakiosta tai höyrynpaineesta.

Sivu: 12/70

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: **BUTYLACRYLAT**

(ID nr. 30041258/SDS GEN FI/FI)

Tulostuspäivä 09.10.2025

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

10.1. Reaktiivisuus

Ei vaarallisia reaktioita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

Metallien korroosio: Ei metallikorrosiivi.

Palavien kaasujen Huomautuksia: Veden kanssa ei synny syttyviä

muodostuminen: kaasuja.

10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Räjähdys- ja palovaara tietyissä olosuhteissa. Lämmitettäessä yli leimahduspisteen ja/tai suihkutettaessa tai sumutettaessa voi ilman kanssa muodostua syttyviä seoksia. Räjähtävien kaasuseosten muodostuminen ilman kanssa.

Polymerisaatio, jossa kehittyy lämpöä.

Spontaanin polymerisaation vaara nestefaasin happivajeen seurauksena. Spontaanin polymerisaation vaara lämmitettäessä tai UV-säteiden läsnäollessa. Spontaanin ja kiivaan itsepolymerisaation vaara, jos inhibiittori puuttuu tai tuote joutuu alttiiksi liialliselle lämmölle Polymerisaatiossa syntyy kaasuja, jotka voivat aiheuttaa suljettujen tai liian täysien säiliöiden repeytymisen. Reaktiot voivat aiheuttaa syttymisen.

Spontaanin polymerisaation vaara radikaaliketjureaktioiden initiaattoreiden (esim. peroksidien) läsnäollessa. Reaktiot typpihapon kanssa. Spontaanin polymerisaation vaara hapettimien läsnäollessa.

Vaarallisia reaktioita kosketuksissa mainittujen vältettävien aineiden kanssa.

Ennen toimitusta tuote stabiloidaan spontaanin polymerisaation estämiseksi. Tuote on stabiili, mikäli varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita noudatetaan.

10.4. Vältettävät olosuhteet

Vältettävä kuumuutta. Hapen pitoisuus tuotteen yläpuolella ei saa olla alle 5%. Vältettävä ultraviolettivaloa ja muuta energiarikasta säteilyä. Vältettävä suoraa auringonvaloa. Vältettävä pitkäaikaista varastointia. Vältettävä inhibiittorivajausta. Vältettävä korkeita lämpötiloja. Vältettävä kaikkia sytytyslähteitä: lämpöä, kipinöitä, avotulta. Jäätymistä vältettävä. Vältettävä ilmankosteutta.

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: **BUTYLACRYLAT**

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 09.10.2025

10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vältettävät materiaalit/ aineet:

radikaalinmuodostajat, radikaali-initiaattorit, peroksidit, merkaptaani, nitroyhdisteet, perboraatit, atsidit, eetterit, ketonit, aldehydit, amiinit, nitraatit, nitriitit, hapettimet, pelkistävät aineet, vahvat emäkset, alkalisesti reagoivat aineet, happoanhydridit, happokloridit, konsentroidut mineraalihapot, metallisuolat inertti kaasu

10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Vaaralliset hajoamistuotteet:

Ei vaarallisia hajoamistuotteita, mikäli noudatetaan varastoinnista ja käsittelystä annettuja määräyksiä/ohjeita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

11.1. Tiedot vaaraluokista asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

Akuutti toksisuus

Arvio välittömästä myrkyllisyydestä:

Kohtalaisen myrkyllinen lyhytaikaisen altistumisen jälkeen. Heikosti myrkyllinen kerta-altistuksena nieltynä. Lievästi toksinen lyhyen ihokontaktin jälkeen.

Kokeellinen/laskettu tieto:

LD50 rotta (Suun kautta): 3.150 mg/kg (BASF-testi)

LC50 rotta (Hengitys): 10,3 mg/l 4 h (OECD Guideline 403)

Höyry testattiin.

LD50 kaniini (Ihon kautta): 2.000 - 3.024 mg/kg (muut)

Ärsytys

Arvio ärsyttävyydestä:

Silmäkontakti aiheuttaa ärsytystä. Ihokontakti aiheuttaa ärsytystä.

Kokeellinen/laskettu tieto:

Ihosyövyttävyys/ihoärsytys

kaniini: Ärsyttävä. (BASF-testi) Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

kaniini: Ärsyttävä. (muut)

Hengitysteiden tai ihon herkistyminen

Arvio herkistävyydestä:

Ihokontakti voi aiheuttaa herkistymistä.

Kokeellinen/laskettu tieto:

Mouse Local Lymph Node Assay (LLNA) hiiri: ihoa herkistävä (OECD Guideline 429)

Sivu: 14/70

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: **BUTYLACRYLAT**

(ID nr. 30041258/SDS GEN FI/FI)

Tulostuspäivä 09.10.2025

Sukusolujen perimävaurio

Arvio mutageenisuudesta:

Bakteeriviljelmissä ei aineella todettu mutageenisia vaikutuksia. Nisäkässoluviljelmissä ei aineella todettu mutageenisia ominaisuuksia. Aineella ei nisäkkäillä tehdyissä kokeissa todettu mutageenisia ominaisuuksia. Tuotetta ei ole testattu täysin. Lausunto on johdettu osittain muista tuotteista, joilla on samanlainen rakenne ja osittain tuotteen koostumuksesta.

Karsinogeenisuus

Arvio karsinogeenisuudesta:

Aineella ei todettu eläinkokeissa pitkäaikaisaltistuksessa hengitysteitse syöpäsairauden vaaraa aiheuttavia ominaisuuksia. Pitkäaikaisissa eläinkokeissa ihon kautta aineella ei todettu syöpäsairauden vaaraa aiheuttavaa vaikutusta. IARC Ryhmä 3 (ei ole luokiteltu ihmiselle karsinogeeniseksi)

Reproduktiomyrkyllisyys

Arvio lisääntymisvaarallisuudesta:

Eläinkokeissa ei todettu merkkejä hedelmällisyyttä heikentävästä vaikutuksesta.

Kehitysmyrkyllisyys

Arvio teratogeenisuudesta:

Eläinkokeissa ei todettu merkkejä kehityksen vaurioita aiheuttavista vaikutuksista.

Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen)

Kerta-altistumisesta aiheutuvan elinkohtaisen myrkyllisyyden (STOT) arviointi: Saattaa ärsyttää hengitysteitä.

Toistuvan annostelun myrkyllisyys ja elinkohtainen myrkyllisyys (toistuva altistuminen)

Arvio myrkyllisyydestä pitkäaikaisen altistuksen seurauksena:

Myös toistuvan altistuksen jälkeen paikallinen ärsytys on huomattavin haitta. Aine voi toistuvasti hengitettynä aiheuttaa hajuepiteelin vaurioitumisen.

Aspiraatiovaara

ei sovellettavissa

Yhteisvaikutukset

Ei tiedossa.

11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: **BUTYLACRYLAT**

(ID nr. 30041258/SDS GEN FI/FI)

Tulostuspäivä 09.10.2025

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

12.1. Myrkyllisyys

Arvio myrkyllisyydestä vesiekosysteemille:

Välitön myrkyllisyys vesieliöille. Haitallista vesieliöille pitkänaikavälin myrkyllisyystutkimustietojen (krooninen) perusteella. Pienten pitoisuuksien asianmukainen johtaminen biologiseen puhdistuslaitokseen ei aiheuta haittaa aktiivilietteen toiminnalle.

Myrkyllisyys kalalle:

LC50 (96 h) 2,1 mg/l, Cyprinodon variegatus (OECD Guideline 203, Läpivirtaus.) Tiedot toksisista vaikutuksista koskevat analyyttisesti tutkittua pitoisuutta.

Akvaattiset selkärangattomat:

EC50 (48 h) 8,2 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 202,osa 1, Läpivirtaus.) Tiedot toksisista vaikutuksista koskevat analyyttisesti tutkittua pitoisuutta.

Vesikasvit:

EC50 (96 h) 2,65 mg/l, Selenastrum capricornutum (OECD Guideline 201, staattinen) Tiedot toksisista vaikutuksista koskevat analyyttisesti tutkittua pitoisuutta.

Mikro-organismit/vaikutukset aktiivilietteen toiminnalle:

EC0 (3 d) > 150 mg/l, Aktiiviliete, teollinen (muut, aerobinen)

Nominaalipitoisuus.

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys kaloille:

Ei tiedossa.

Pitkäaikaisen altistuksen aiheuttama myrkyllisyys vesiekosysteemin selkärangattomille:

NOEC (21 d) 0,136 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, semistaattinen)

Tiedot toksisista vaikutuksista koskevat analyyttisesti tutkittua pitoisuutta.

Arvio myrkyllisyydestä maaekosysteemille:

Ei vaikutuksia korkeimmassa testatussa pitoisuudessa.

Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus.

Maaperän eliöt:

EC50 (28 d) > 1.000 mg/kg, maamikro-organismit (OECD 217)

Tuotetta ei ole testattu. Lausunto on johdettu aineista/tuotteista joilla on samankaltainen rakenne tai koostumus. Tulos toksisesta vaikutuksesta on saatu testattaessa nominaalipitoisuudessa.

Terresteriset kasvit:

Ei tiedossa.

Muut terresteriset ei-nisäkkäät:

Ei tiedossa.

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: **BUTYLACRYLAT**

(ID nr. 30041258/SDS GEN FI/FI)

Tulostuspäivä 09.10.2025

12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

Arvio biohajoavuudesta ja eliminaatiosta (H2O): Helposti biologisesti hajoava (OECD:n kriteerien mukaan)

Eliminaatiotiedot:

80 - 90 % TIC of the ThIC (28 d) (ISO 14593) (aerobinen, aktiiviliete, yhdyskunta)

Arvio pysyvyydestä vedessä:

Reaktiossa veden kanssa aine hydrolysoituu hitaasti.

tiedot stabiilisuudesta vedessä (hydrolyysi): t_{1/2} 1.100 d (25 °C, pH-arvo7), (OECD Guideline 111, pH 7) Reaktiossa veden kanssa aine hydrolysoituu hitaasti.

12.3. Biokertyvyys

Arvio bioakkumulaatiopotentiaalista: Kertyminen eliöihin ei ole todennäköistä.

Bioakkumulaatiopotentiaali:

Biokertyvyystekijä(BCF): 17,3 (laskettu) Kertyminen eliöihin ei ole todennäköistä.

12.4. Liikkuvuus maaperässä

Arvio kulkeutumisesta ympäristökompartimenttien välillä: Haihtuvuus: Aine ei haihdu vedenpinnalta ilmakehään. Adsorptio maaperässä: Adsorptio kiinteään maafaasiin ei ole oletettavaa.

12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Liitteen XIII mukaisesti Asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH): Aine ei täytä PBT-kriteerejä. Aine ei täytä vPvB-kriteerejä.oma luokittelu

12.6. Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Aineella ei ole todettu olevan hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia asetuksen (EU) 2017/2100 tai asetuksen (EU) 2018/605 mukaisesti, eikä aine ole lisätty ehdokasluetteloon erityistä huolta aiheuttavista aineista, hormonitoimintaa häiritsevien ominaisuuksien takia EU REACH-asetuksen artiklan 59 mukaisesti.

12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0

Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: **BUTYLACRYLAT**

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 09.10.2025

Ainetta ei ole lueteltu otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevassa asetuksessa (EU) 2024/590.

PMT- ja vPvM-arvioinnin tulokset

Aine ei täytä PMT-kriteerejä. Aine ei täytä vPvM-kriteerejä. (Asetus (EY) N:o 1272/2008)

Muut tiedot

Muut ekotoksikologiset ohjeet:

Tuotetta ei saa päästää vesistöön ilman esikäsittelyä. Välitön myrkyllisyys vesieliöille.

KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

Toimitettava, paikalliset viranomaismääräykset huomioon ottaen, esim sopivaan polttolaitokseen.

Tyhjät pakkaukset:

Puhdistamattomat tyhjät pakkaukset on käsiteltävä kuten niiden sisältämä aine.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

Maakuljetukset

ADR

YK-numero tai UN2348

tunnusnumero:

Kuljetuksessa käytettävä BUTYYLIAKRYLAATIT, STABILOITU

virallinen nimi:

Kuljetuksen vaaraluokka: 3 Pakkausryhmä: III Ympäristövaarat: ei

Erityiset varotoimet Tunneli koodi: D/E

käyttäjälle:

RID

YK-numero tai UN2348

tunnusnumero:

Kuljetuksessa käytettävä BUTYYLIAKRYLAATIT, STABILOITU

virallinen nimi:

Kuljetuksen vaaraluokka: 3 Pakkausryhmä: III Ympäristövaarat: ei

Erityiset varotoimet Ei tunneta mitään.

käyttäjälle:

Sisävesikuljetukset

ADN

Sivu: 18/70

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0

Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 09.10.2025

YK-numero tai UN2348

tunnusnumero:

Kuljetuksessa käytettävä

virallinen nimi:

BUTYYLIAKRYLAATIT, STABILOITU

Kuljetuksen vaaraluokka: 3 Pakkausryhmä: Ш Ympäristövaarat: ei

Erityiset varotoimet

käyttäjälle:

Ei tunneta mitään.

Kuljetus sisävesialuksella

YK-numero tai UN2348

tunnusnumero:

Kuljetuksessa käytettävä

BUTYL ACRYLATES, STABILIZED (n-BUTYL ACRYLATE,

virallinen nimi: STABILIZED)

3, INST, N3 Kuljetuksen vaaraluokka:

Pakkausryhmä: Ш Ympäristövaarat: kyllä Sisävesialuksen tyyppi: С Lastisäiliön rakenne: 2 2 Lastisäiliön tyyppi:

Merikuljetukset Sea transport

IMDG IMDG

YK-numero tai UN number or ID UN 2348 UN 2348

tunnusnumero:

Kuljetuksessa käytettävä BUTYYLIAKRYLAA UN proper shipping

BUTYL TIT, STABILOITU virallinen nimi: name: ACRYLATES,

Kuljetuksen vaaraluokka: 3 Transport hazard 3

class(es):

number:

Ш Packing group: Ш Pakkausryhmä: Ympäristövaarat: Environmental ei no

Marine pollutant: El hazards: Marine pollutant:

NO

STABILIZED

Erityiset varotoimet EmS: F-E; S-D Special precautions EmS: F-E; S-D

käyttäjälle: for user:

<u>Ilmakuljetus</u> Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

UN 2348 UN number or ID **UN 2348** YK-numero tai

tunnusnumero: number:

Sivu: 19/70

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0

Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: **BUTYLACRYLAT**

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 09.10.2025

Kulietuksessa käytettävä BUTYYLIAKRYLAA UN proper shipping **BUTYL** virallinen nimi: TIT. STABILOITU name: ACRYLATES. **STABILIZED** Kuljetuksen vaaraluokka: 3 Transport hazard 3 class(es): Pakkausryhmä: Ш Packing group: Ш Ympäristövaarat: Ympäristölle Environmental No Mark as vaarallinen hazards: dangerous for the

merkintää ei tarvita environment is

needed None known

isomers)

Erityiset varotoimet Ei tunneta mitään. Special precautions

käyttäjälle: for user:

14.1. YK-numero tai tunnusnumero

Katso "YK-numeroa tai tunnusnumeroa" vastaavat määräykset yllä olevista taulukoista.

14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi

Katso yllä olevien taulukoiden vastaava "Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.3. Kulietuksen vaaraluokka

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat "Kuljetuksen vaaraluokka" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.4. Pakkausryhmä

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat "Pakkausryhmä" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.5. Ympäristövaarat

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat "Ympäristövaarat" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle

Katso yllä olevien taulukoiden vastaavat "Erityiset varotoimet käyttäjälle" kohdat kutakin säännöstä varten.

14.7. Merikuljetus irtotavarana IMO:n	Maritime transport in bulk according to
asiakirjojen mukaisesti	IMO instruments

määräys: IBC-Code Regulation: IBC-Code

Tuotenimi: Butyl acrylate (all Product name: Butyl acrylate (all

isomers)

Saasteen luokka: Y Pollution category: Y

Alustyyppi: 3 Ship Type: 3

Sivu: 20/70

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: **BUTYLACRYLAT**

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 09.10.2025

KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

Kiellot ja rajoitukset

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII: Numerolistalla: 3, 40, 75

Direktiivi 2012/18/EU - vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (EU):

Luettelomerkintä asetuksessa: P5c

Luokitus koskee lämpötilan ja paineen vakio-olosuhteita

Mahdollinen lainsäädäntöä koskeva lisätieto on tämän alaotsikon alla, jos sitä ei ole mainittu vielä muualla käyttöturvallisuustiedotteessa.

15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi suoritettu

KOHTA 16: Muut tiedot

Vaaraluokkien arvio YK: n GHS kriteerien mukaisesti (uusin versio)

Aquatic Acute 2 Aquatic Chronic 3

Acute Tox. 5 (Suun kautta)

Acute Tox. 4 (Hengitysteitse - höyry)

Acute Tox. 5 (ihon kautta)

Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2A

STOT SE 3 (ärsyttää hengityselimiä)

Flam. Liq. 3 Skin Sens. 1B

Turvallisen käsittelyn ja varastoinnin näkökohtia käydään läpi esitteessä, joka on saatavissa pyynnöstä.

Luokitusten kokotekstit, mukaan lukien vaaraluokat ja vaaralausekkeet, jos mainittu kohdassa 2 tai 3:

Flam. Liq. Syttyvä neste Välitön myrkyllisyys

Skin Irrit. Ihoärsytys
Eye Irrit. Silmä-ärsytys
Skin Sens. Ihon herkistyminen

STOT SE Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen Aquatic Chronic Vesiympäristölle vaarallinen — krooninen

H226 Syttyvä neste ja höyry. H319 Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

H315 Ärsyttää ihoa.

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0

Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: **BUTYLACRYLAT**

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 09.10.2025

H332	Haitallista hengitettynä.
H317	Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H335	Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H412	Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.

Lyhenteet

ADR = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista. ADN = Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä sisävesikuljetuksista. ATE = Välittömän myrkyllisyyden estimaatit. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Asetus aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta. DIN = Saksan standardisoimisjärjestö. **DNEL** = Johdettu vaikutukseton altistumistaso. **EC50** = Vaikuttava pitoisuus, jossa 50 prosentille koeeliöistä aiheutuu vaikutuksia. EC = Euroopan yhteisö. EN = Eurooppalaiset standardit. IARC = Kansainvälinen syöväntutkimuslaitos. IATA = Kansainvälinen ilmakuljetusliitto. IBC-säännöstö = Vaarallisia kemikaaleja irtolastina kuljettavien alusten rakentamista ja varustamista koskeva IMO:n kansainvälinen säännöstö. IMDG = Vaarallisten aineiden kansainvälinen merikuljetussäännöstö. ISO = Kansainvälinen standardisoimisjärjestö. STEL = Lyhytaikaisen altistumisen raja. LC50 = Mediaani tappava pitoisuus. LD50 = Mediaani tappava annos. HTP = Haitalliseksi tunnettu pitoisuus. MARPOL = Kansainvälinen yleissopimus aluksista aiheutuvan meren pilaantumisen ehkäisemisestä. NEN = Alankomaiden standardi. NOEC = Pitoisuus, joka ei aiheuta havaittavaa vaikutusta. OEL = Työperäisen altistuksen raja-arvo. OECD = Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö. PBT = Hitaasti hajoava, biokertyvä ja myrkyllinen. PNEC = Arvioitu vaikutukseton pitoisuus. RID = Vaarallisten aineiden kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskeva ohjesääntö. TWA = Aikapainotettu keskiarvo. YK-numero = Yhdistyneiden kansakuntien numero kuljetusta varten. vPvB = erittäin hitaasti hajoava ja erittäin voimakkaasti biokertyvä.

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot perustuvat tämänhetkisiin tietoihimme ja kokemuksiimme ja kuvailevat tuotetta vain turvallisuusvaatimusten suhteen. Tämä käyttöturvallisuustiedote ei ole määritysseloste tai tekninen tietolehtinen eikä tietoja tule pitää tuotteen spesifikaatiosopimuksena. Tunnistetut käytöt tässä käyttöturvallisuustiedotteessa eivät kuvaa sopimusta aineen/seoksen sopimuksen mukaisesta laadusta tai sopimuksessa nimetystä käytöstä. Tuotteen vastaanottajan on huolehdittava mahdollisten tekijänoikeuksien sekä voimassa olevien lakien ja määräysten noudattamisesta.

Kohtisuorat viivat vasemmassa reunassa osoittavat muutoksia aikaisempaan versioon verrattuna.

Sivu: 22/70

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Tuote: **BUTYLACRYLAT**

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 09.10.2025

Liite: Altistumisskenaariot

Sisällysluettelo

1. Polymeerien tuotanto, (käytä teollisissa laitteissa) SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

- 2. Polymeerien tuotanto, Jatkokäyttäjä, (käytä teollisissa laitteissa) SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9
- **3.** Käyttö välituotteena., (käytä teollisissa laitteissa) SU8, SU9, SU12; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9
- **4.** Käyttö laboratorioreagenssina, (käytä teollisissa laitteissa) ERC1; PROC15

* * * * * * * * * * * * * * * *

1. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Polymeerien tuotanto, (käytä teollisissa laitteissa) SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario		
Katetut käyttökuvaajat	ERC6c: Monomeerien käyttö polymer teollisuustoimipaikassa (sisällyttämine päälle tai ei sisällyttämistä esineeseel	en esineeseen tai sen
Käyttöolosuhteet		
Vuotuinen käytetty määrä EU:ssa	12.900.000 kg	
Minimipäästöpäiviä vuodessa	300	
Päästökerroin ilmassa	1 %	
Päästökerroin vedessä	1 %	
Päästökerroin maaperässä	0 %	
Pintaveden vastaanottaminen (virtaus)	18.000 m3/d	
Laimennuskerroin makea vesi	10	
Laimennuskerroin rannikolle	100	
Riskinhallintakeinot		
Puhdistamon tyyppi	kunnalline jäteveder	en npuhdistamo
Oletettu jätevedenpuhdistamon virtai	ıs (m3/pv) 2.000 m3	s/d

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ympäristö
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,805975
	Ympristöaltistumisen riski perustuu makean veden
	sedimenttiin.
10.670,3	
Enimmäismäärä turvalliselle käytölle	kg/päivä
Ympäristöaltistuksen riski on johdettavissa makean veden sedimentistä.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	-	
Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Käyttösovellus: teollinen	
Käyttöolosuhteet		
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %	
Olomuoto	nestemäinen	
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa	
Prosessilämpötila	20 °C	
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa	
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö	
Riskinhallintakeinot		
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).		
Käytä asianmukaisia suojalaseja.		
Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen		
kanssa. Poista lika/roiskeet		
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,		
pese se välittömästi pois.		
Vaihda hanskat jos käytön kesto		
ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän		
peruskoulutukseen.		
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen		
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä	
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen	
Altistuksen arviointi	0,0534 mg/m³	
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,004855	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi	
	Työntekijä - ihon kautta	
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin		
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.		
Ohjeistus jatkokäyttäjille		

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: **BUTYLACRYLAT**

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 09.10.2025

Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario		
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen	
Käyttöolosuhteet		
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %	
Olomuoto	nestemäinen	
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa	
Prosessilämpötila	20 °C	
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa	
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö	
Riskinhallintakeinot		
Kohdepoisto	Tehokkuus: 90 %	
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki		
(yleinen tuuletus).		
Käytä asianmukaisia suojalaseja.		
Vältettävä ihokosketusta. Vältä		
kontaktia likaantuneiden työkalujen		
kanssa. Poista lika/roiskeet		
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.		
Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.		
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen		
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä	
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen	
Altistuksen arviointi	2,6702 mg/m³	
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,242744	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi	
	Työntekijä - ihon kautta	
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin		
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.		
Ohjeistus jatkokäyttäjille		
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra		

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Water to the state of the state	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa
Katetut käyttökuvaajat	jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua
	altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Käyttöolosuhteet Aineen pitoisuus Olomuoto Aineen höyrynpaine käytön aikana Prosessilämpötila Toiminnan kesto ja taajuus Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön Riskinhallintakeinot Käytä asianmukaista nengityssuojainta. Vältettävä ihokosketusta. Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen		vastaavat Käyttösovellus: teollinen	
n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 % Diomuoto Aineen höyrynpaine käytön aikana Prosessilämpötila Toiminnan kesto ja taajuus Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön Riskinhallintakeinot Käytä asianmukaista nengityssuojainta. Vältettävä ihokosketusta. Varmista entuletus). Käytä asianmukaisia suojalaseja. Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kaanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vähta japäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen. Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen Arviointimenetelmä EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen Altistuksen arviointi 2,6702 mg/m³		Rayttosovellus, teoliinen	
n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 % Diomuoto Aineen höyrynpaine käytön aikana Prosessilämpötila Toiminnan kesto ja taajuus Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön Riskinhallintakeinot Käytä asianmukaista nengityssuojainta. Vältettävä ihokosketusta. Varmista entuletus). Käytä asianmukaisia suojalaseja. Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kaanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vähta japäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen. Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen Arviointimenetelmä EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen Altistuksen arviointi 2,6702 mg/m³	Käyttöolosuhteet	I	
Aineen pitoisuus pitoisuus: >= 0 % - <= 100 % Dlomuoto Aineen höyrynpaine käytön aikana Prosessilämpötila 20 °C Toiminnan kesto ja taajuus Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön Riskinhallintakeinot Käytä asianmukaista nengityssuojainta. Vältettävä ihokosketusta. Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus). Käytä asianmukaisia suojalaseja. Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vältettää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen. Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen Arviointimenetelmä EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen Altistuksen arviointi 2,6702 mg/m³	•	n-Butyyliakrylaatti	
Aineen höyrynpaine käytön aikana Prosessilämpötila Toiminnan kesto ja taajuus Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön Riskinhallintakeinot Käytä asianmukaista nengityssuojainta. Vältettävä ihokosketusta. Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus). Käytä asianmukaisia suojalaseja. Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen. Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen Arviointimenetelmä EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen Altistuksen arviointi	Aineen pitoisuus		
Aineen höyrynpaine käytön aikana Prosessilämpötila 20 °C Toiminnan kesto ja taajuus Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön Riskinhallintakeinot Käytä asianmukaista nengityssuojainta. Vältettävä ihokosketusta. Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus). Käytä asianmukaisia suojalaseja. Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Väihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen. Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen Arviointimenetelmä EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen Altistuksen arviointi 2,6702 mg/m³	Olomuoto	nestemäinen	
Toiminnan kesto ja taajuus Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön Riskinhallintakeinot Käytä asianmukaista nengityssuojainta. Vältettävä ihokosketusta. Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus). Käytä asianmukaisia suojalaseja. Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia liikaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen. Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen Arviointimenetelmä EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen Altistuksen arviointi 2,6702 mg/m³	Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa	
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön Riskinhallintakeinot Käytä asianmukaista nengityssuojainta. Vältettävä ihokosketusta. Varmista ettiä ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus). Käytä asianmukaisia suojalaseja. Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen. Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen Arviointimenetelmä EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen Altistuksen arviointi 2,6702 mg/m³	Prosessilämpötila	20 °C	
Riskinhallintakeinot Käytä asianmukaista hengityssuojainta. Vältettävä ihokosketusta. Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus). Käytä asianmukaisia suojalaseja. Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, bese se välittömästi pois. Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän beruskoulutukseen. Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen Arviointimenetelmä EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen Altistuksen arviointi 2,6702 mg/m³	Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta. Vältettävä ihokosketusta. Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus). Käytä asianmukaisia suojalaseja. Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen. Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen Arviointimenetelmä EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen Altistuksen arviointi 2,6702 mg/m³	Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö	
rengityssuojainta. Vältettävä ihokosketusta. Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus). Käytä asianmukaisia suojalaseja. Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen. Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen Arviointimenetelmä EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen Altistuksen arviointi 2,6702 mg/m³	Riskinhallintakeinot		
että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus). Käytä asianmukaisia suojalaseja. Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen. Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen Arviointimenetelmä EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen Altistuksen arviointi 2,6702 mg/m³	Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 90 %	
kuuletus). Käytä asianmukaisia suojalaseja. Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen. Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen Arviointimenetelmä EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen Altistuksen arviointi 2,6702 mg/m³	Vältettävä ihokosketusta. Varmista		
Käytä asianmukaisia suojalaseja. Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen. Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen Arviointimenetelmä EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen 2,6702 mg/m³	että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen		
Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen. Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen Arviointimenetelmä EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen 2,6702 mg/m³	tuuletus).		
kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen. Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen Arviointimenetelmä EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen Altistuksen arviointi 2,6702 mg/m³			
kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen. Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen Arviointimenetelmä EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen Altistuksen arviointi 2,6702 mg/m³			
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen. Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen Arviointimenetelmä EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen Altistuksen arviointi 2,6702 mg/m³	•		
vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen. Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen Arviointimenetelmä EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen 2,6702 mg/m³			
Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen. Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen Arviointimenetelmä EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen Altistuksen arviointi 2,6702 mg/m³			
ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen. Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen Arviointimenetelmä EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen Altistuksen arviointi 2,6702 mg/m³			
Suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen. Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen Arviointimenetelmä EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen Altistuksen arviointi 2,6702 mg/m³			
Deruskoulutukseen. Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen Arviointimenetelmä EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen Altistuksen arviointi 2,6702 mg/m³			
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen Arviointimenetelmä EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen Altistuksen arviointi 2,6702 mg/m³			
Arviointimenetelmä EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen 2,6702 mg/m³			
Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen Altistuksen arviointi 2,6702 mg/m³			
Altistuksen arviointi 2,6702 mg/m³	AI VIOIHUITIGHGUGHIA		
	Altistuksen arviointi		
NONIA NATAATA OUHAOIANA (INDIN) U,ETELTT			
	Arviointimenetelmä	,	
Työntekijä - ihon kautta	7 a violatino noto in ita		
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin			
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.			
Ohjeistus jatkokäyttäjille			
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra			

Myötävaikuttava altistumisskenaa	rio
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	·

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %	
Olomuoto	nestemäinen	
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa	
Prosessilämpötila	20 °C	
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa	
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö	
Riskinhallintakeinot		
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %	
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).		
Käytä asianmukaisia suojalaseja.		
Vältettävä ihokosketusta. Vältä		
kontaktia likaantuneiden työkalujen		
kanssa. Poista lika/roiskeet		
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,		
pese se välittömästi pois.		
Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä		
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän		
peruskoulutukseen.		
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen		
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä	
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen	
Altistuksen arviointi	8,0106 mg/m ³	
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,728233	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi	
	Työntekijä - ihon kautta	
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin		
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.		
Ohjeistus jatkokäyttäjille		
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra		

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa	
Prosessilämpötila	20 °C	
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa	
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö	
Riskinhallintakeinot		
Kohdepoisto	Tehokkuus: 90 %	
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki		
(yleinen tuuletus).		
Käytä asianmukaisia suojalaseja.		
Vältettävä ihokosketusta. Vältä		
kontaktia likaantuneiden työkalujen		
kanssa. Poista lika/roiskeet		
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,		
pese se välittömästi pois.		
Vaihda hanskat jos käytön kesto		
ylittää läpäisyajan, Käytä		
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän		
peruskoulutukseen.		
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen		
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä	
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen	
Altistuksen arviointi	5,3404 mg/m³	
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,485489	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi	
Työntekijä - ihon kautta		
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin		
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.		
Ohjeistus jatkokäyttäjille		
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra		

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaista	Tehokkuus: 90 %
hengityssuojainta.	Teriokkuus. 90 %
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki	
(yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä	
kontaktia likaantuneiden työkalujen	
kanssa. Poista lika/roiskeet	
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,	
pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto	
ylittää läpäisyajan, Käytä	
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän	
peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	5,3404 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,485489
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä	ilmanvaihtoa.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoo	c.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	Tehokkuus: 90 %
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki	

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

(yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä	
kontaktia likaantuneiden työkalujen	
kanssa. Poista lika/roiskeet	
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,	
pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto	
ylittää läpäisyajan, Käytä	
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän	
peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	eseen
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	7,4765 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,679684
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä	ilmanvaihtoa.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoo	c.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 90 %
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä	
kontaktia likaantuneiden työkalujen	

Sivu: 30/70

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti. Versio: 16.0

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

kanssa. Poista lika/roiskeet		
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,		
pese se välittömästi pois.		
Vaihda hanskat jos käytön kesto		
ylittää läpäisyajan, Käytä		
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän		
peruskoulutukseen.		
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen		
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä	
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen	
Altistuksen arviointi	7,4765 mg/m ³	
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,679684	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi	
	Työntekijä - ihon kautta	
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin		
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.		
Ohjeistus jatkokäyttäjille		
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoo	c.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa
Katetut käyttökuvaajat	Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
	n-Butyyliakrylaatti
Aineen pitoisuus	pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	Tehokkuus: 90 %
Taattava hyvä yleisstandardin	
mukainen tai kontrolloitu ventilaatio	Tehokkuus: 70 %
(ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki	
(yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä	
kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet	
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,	
pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto	
ylittää läpäisyajan, Käytä	
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän	

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: **BUTYLACRYLAT**

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

peruskoulutukseen.		
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen		
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä	
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen	
Altistuksen arviointi	8,0106 mg/m ³	
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,728233	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi	
	Työntekijä - ihon kautta	
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin		
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.		
Ohjeistus jatkokäyttäjille		
Skaalausta varten ks. http://www.eceto	c.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 95 %
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	9,3457 mg/m³

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,849605	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi	
	Työntekijä - ihon kautta	
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin		
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.		
Ohjeistus jatkokäyttäjille		
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra		

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	Tehokkuus: 90 %
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	seen
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	8,0106 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,728233
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi Työntekijä - ihon kautta
<i>Muita neuvoja hyviin käytäntöihin</i> Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä	

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: **BUTYLACRYLAT**

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 09.10.2025

Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario		
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Käyttösovellus: teollinen	
Käyttöolosuhteet		
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %	
Olomuoto	nestemäinen	
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa	
Prosessilämpötila	20 °C	
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa	
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö	
Riskinhallintakeinot		
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 95 %	
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).		
Käytä asianmukaisia suojalaseja.		
Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.		
Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.		
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee		
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä	
Altistuksen arviointi	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen	
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	9,3457 mg/m³ 0,849605	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi	
7 (VIOII LII I OI OI OI I I I	Työntekijä - ihon kautta	
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	1 - Januarya mon manua	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.		
Ohjeistus jatkokäyttäjille		
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra		

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen	
Käyttöolosuhteet		
·	n-Butyyliakrylaatti	
Aineen pitoisuus	pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %	
Olomuoto	nestemäinen	
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa	
Prosessilämpötila	20 °C	
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa	
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö	
Riskinhallintakeinot		
Kohdepoisto	Tehokkuus: 95 %	
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki		
(yleinen tuuletus).		
Käytä asianmukaisia suojalaseja.		
Vältettävä ihokosketusta. Vältä		
kontaktia likaantuneiden työkalujen		
kanssa. Poista lika/roiskeet		
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,		
pese se välittömästi pois.		
Vaihda hanskat jos käytön kesto		
ylittää läpäisyajan, Käytä		
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän		
peruskoulutukseen.		
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee		
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä	
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen	
Altistuksen arviointi	6,6755 mg/m³	
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,606861	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi	
	Työntekijä - ihon kautta	
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	•	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.		
Ohjeistus jatkokäyttäjille		
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra		

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: **BUTYLACRYLAT**

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Olomuoto	nestemäinen	
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa	
Prosessilämpötila	20 °C	
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa	
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö	
Riskinhallintakeinot		
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 95 %	
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).		
Käytä asianmukaisia suojalaseja.		
Vältettävä ihokosketusta. Vältä		
kontaktia likaantuneiden työkalujen		
kanssa. Poista lika/roiskeet		
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,		
pese se välittömästi pois.		
Vaihda hanskat jos käytön kesto		
ylittää läpäisyajan, Käytä		
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän		
peruskoulutukseen.		
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	eseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä	
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen	
Altistuksen arviointi	6,6755 mg/m ³	
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,606861	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi	
	Työntekijä - ihon kautta	
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin		
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.		
Ohjeistus jatkokäyttäjille		
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra		

Myötävaikuttava altistumisskenaario		
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: teollinen	
Käyttöolosuhteet		
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %	
Olomuoto	nestemäinen	
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa	
Prosessilämpötila	20 °C	
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa	

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö	
Riskinhallintakeinot		
Kohdepoisto	Tehokkuus: 90 %	
Taattava hyvä yleisstandardin		
mukainen tai kontrolloitu ventilaatio	Tehokkuus: 70 %	
(ilmanvaihtokertaisuus 5-10)		
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki		
(yleinen tuuletus).		
Käytä asianmukaisia suojalaseja.		
Vältettävä ihokosketusta. Vältä		
kontaktia likaantuneiden työkalujen		
kanssa. Poista lika/roiskeet		
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,		
pese se välittömästi pois.		
Vaihda hanskat jos käytön kesto		
ylittää läpäisyajan, Käytä		
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän		
peruskoulutukseen.		
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee		
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä	
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen	
Altistuksen arviointi	8,0106 mg/m ³	
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,728233	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi	
	Työntekijä - ihon kautta	
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin		
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.		
Ohjeistus jatkokäyttäjille		
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra		

Myötävaikuttava altistumisskenaario		
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: teollinen	
Käyttöolosuhteet		
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %	
Olomuoto	nestemäinen	
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa	
Prosessilämpötila	20 °C	
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa	
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö	
Riskinhallintakeinot		
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %	

Sivu: 37/70

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.
Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0

Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 09.10.2025

Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 95 %	
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki		
(yleinen tuuletus).		
Käytä asianmukaisia suojalaseja.		
Vältettävä ihokosketusta. Vältä		
kontaktia likaantuneiden työkalujen		
kanssa. Poista lika/roiskeet		
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,		
pese se välittömästi pois.		
Vaihda hanskat jos käytön kesto		
ylittää läpäisyajan, Käytä		
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän		
peruskoulutukseen.		
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	seen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä	
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen	
Altistuksen arviointi	9,3457 mg/m³	
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,849605	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi	
	Työntekijä - ihon kautta	
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin		
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.		
Ohjeistus jatkokäyttäjille	Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoo	Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

* * * * * * * * * * * * * * *

2. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Polymeerien tuotanto, Jatkokäyttäjä, (käytä teollisissa laitteissa) SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario		
Katetut käyttökuvaajat	ERC6c: Monomeerien käyttö polymerointiprosesseissa teollisuustoimipaikassa (sisällyttäminen esineeseen tai sen päälle tai ei sisällyttämistä esineeseen tai sen päälle)	
Käyttöolosuhteet		
Vuotuinen käytetty määrä EU:ssa	16.300.000 kg	
Minimipäästöpäiviä vuodessa	300	
Päästökerroin ilmassa	1 %	
Päästökerroin vedessä	1 %	
Päästökerroin maaperässä	0 %	

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Pintaveden vastaanottaminen (virtaus)	18.000 m3/d	
Laimennuskerroin makea vesi	10	
Laimennuskerroin rannikolle	100	
Riskinhallintakeinot		
Puhdistamon tyyppi		kunnallinen jätevedenpuhdistamo
Oletettu jätevedenpuhdistamon virtaus (m3/pv)		2.000 m3/d
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen		
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ympäristö	
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,805975	
	Ympristöaltistumisen riski sedimenttiin.	perustuu makean veden
	33.706,6	
Enimmäismäärä turvalliselle käytölle	kg/päivä	
Ympäristöaltistuksen riski on johdettavis	ı ssa makean veden sediment	tistä.

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen		
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä	
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen	
Altistuksen arviointi	0,0534 mg/m³	
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,004855	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi	
	Työntekijä - ihon kautta	
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin		
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.		
Ohjeistus jatkokäyttäjille		
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra		

Myötövoikuttova altietumieekenserie	
Myötävaikuttava altistumisskenaario	DDOOD Kandallian tarta t
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	Tehokkuus: 90 %
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	seen
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	2,6702 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,242744
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja	a hyviin käytäntöihin
Suositellaan k	ohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta va	rten ks. http://www.ecetoc.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
iiiyotavainuttava aitistuiliissnelläälio	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa
Katetut käyttökuvaajat	jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
	n-Butyyliakrylaatti
Aineen pitoisuus	pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 90 %
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Altistuksen arviointi	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen 2,6702 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,242744
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
AIVIONUMENCICIMA	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	Tryontonija montaatta
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä	ilmanvaihtoa
Ohjeistus jatkokäyttäjille	minut santour
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoo	c org/tra
Chadiadota varion no. http://www.cocto	/ioig/ ii a

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
my ota vanica va aniotami osnoniaa is	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa
	jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat
Katetut käyttökuvaajat	vastaavat
	Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
	n-Butyyliakrylaatti
Aineen pitoisuus	pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
	500 Pa
Aineen höyrynpaine käytön aikana	00014
Prosessilämpötila	20 °C
riosessiiairipotiia	
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	- C-05(a) NO
Taattava hyvä yleisstandardin	
mukainen tai kontrolloitu ventilaatio	Tehokkuus: 70 %
(ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki	
(yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä	
kontaktia likaantuneiden työkalujen	
kanssa. Poista lika/roiskeet	
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,	
pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto	
ylittää läpäisyajan, Käytä	
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän	
peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	8,0106 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,728233
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä	ilmanvaintoa.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoo	c.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden
	suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

	hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
-	n-Butyyliakrylaatti
Aineen pitoisuus	pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	Tehokkuus: 90 %
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki	
(yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä	
kontaktia likaantuneiden työkalujen	
kanssa. Poista lika/roiskeet	
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,	
pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto	
ylittää läpäisyajan, Käytä	
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän	
peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	5,3404 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,485489
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	·
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä	ilmanvaihtoa.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoo	c.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

	pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 90 %
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä	
kontaktia likaantuneiden työkalujen	
kanssa. Poista lika/roiskeet	
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,	
pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto	
ylittää läpäisyajan, Käytä	
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän	
peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	5,3404 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,485489
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä	ilmanvaihtoa.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoo	c.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
Prosessilämpötila	20 °C

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	Tehokkuus: 90 %
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois. Vaihda hanskat jos käytön kesto	
ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	7,4765 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,679684
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä	ilmanvaihtoa.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoo	c.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
	n-Butyyliakrylaatti
Aineen pitoisuus	pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaista	Tehokkuus: 95 %

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

hengityssuojainta.	
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki	
(yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä	
kontaktia likaantuneiden työkalujen	
kanssa. Poista lika/roiskeet	
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,	
pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto	
ylittää läpäisyajan, Käytä	
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän	
peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	eseen
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	5,3404 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,485489
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä	ilmanvaihtoa.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoo	c.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa
Katetut käyttökuvaajat	Käyttösovellus: teollinen
Väyttä alaauhtaat	
Käyttöolosuhteet	. D. C. Pala Lang
	n-Butyyliakrylaatti
Aineen pitoisuus	pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	Tehokkuus: 90 %
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio	Tehokkuus: 70 %
(ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki	
(yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä	
kontaktia likaantuneiden työkalujen	

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

kanssa. Poista lika/roiskeet	
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,	
pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto	
ylittää läpäisyajan, Käytä	
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän	
peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	eseen
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	8,0106 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,728233
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä	ilmanvaihtoa.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoo	c.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 95 %
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä	
kontaktia likaantuneiden työkalujen	
kanssa. Poista lika/roiskeet	
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto	
ylittää läpäisyajan, Käytä	

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän	
peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	eseen
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	9,3457 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,849605
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä	ilmanvaihtoa.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoo	c.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	•
Kohdepoisto	Tehokkuus: 90 %
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Altistuksen arviointi	8,0106 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,728233
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja
Katetut käyttökuvaajat	tyhjennys) yleistiloissa Käyttösovellus: teollinen
	Rayttosovellus, teolillieri
Käyttöolosuhteet	
	n-Butyyliakrylaatti
Aineen pitoisuus	pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
	20 °C
Prosessilämpötila	
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	Olsakayiio
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta	
ilmanvaihdosta (vähintään 3-5	Tehokkuus: 30 %
ilmanvaihtoa tunnissa)	
Käytä asianmukaista	Tabakkuwa 05 0/
hengityssuojainta.	Tehokkuus: 95 %
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki	
(yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä	
kontaktia likaantuneiden työkalujen	
kanssa. Poista lika/roiskeet	
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,	
pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto	
ylittää läpäisyajan, Käytä	
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän	
peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
All a l	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	9,3457 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,849605
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta

Sivu: 49/70

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Muita neuvoja hyviin käytäntöihin
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.
Ohjeistus jatkokäyttäjille
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario		
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa Käyttösovellus: teollinen	
Käyttöolosuhteet		
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %	
Olomuoto	nestemäinen	
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa	
Prosessilämpötila	20 °C	
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa	
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö	
Riskinhallintakeinot		
Kohdepoisto	Tehokkuus: 95 %	
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).		
Käytä asianmukaisia suojalaseja.		
Vältettävä ihokosketusta. Vältä		
kontaktia likaantuneiden työkalujen		
kanssa. Poista lika/roiskeet		
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.		
Vaihda hanskat jos käytön kesto		
ylittää läpäisyajan, Käytä		
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän		
peruskoulutukseen.		
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee		
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä	
Alc: 4 L	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen	
Altistuksen arviointi	6,6755 mg/m³	
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,606861	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi	
##-14	Työntekijä - ihon kautta	
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	9	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä	ilmanvaintoa.	
Ohjeistus jatkokäyttäjille		
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra		

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen
	(panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: **BUTYLACRYLAT**

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

	Käyttösovellus: teollinen	
Käyttöolosuhteet		
_	n-Butyyliakrylaatti	
Aineen pitoisuus	pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %	
Olomuoto	nestemäinen	
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa	
Prosessilämpötila	20 °C	
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa	
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö	
Riskinhallintakeinot		
Käytä asianmukaista	Tehokkuus: 95 %	
hengityssuojainta.	Terioritado. 55 76	
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki		
(yleinen tuuletus).		
Käytä asianmukaisia suojalaseja.		
Vältettävä ihokosketusta. Vältä		
kontaktia likaantuneiden työkalujen		
kanssa. Poista lika/roiskeet		
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,		
pese se välittömästi pois.		
Vaihda hanskat jos käytön kesto		
ylittää läpäisyajan, Käytä		
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän		
peruskoulutukseen. Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	nanan	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä	
Aiviointiineneteima	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen	
Altistuksen arviointi	6,6755 mg/m³	
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0.606861	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi	
AI VIOITILIITIETIETEITITA	Työntekijä - ihon kautta	
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	i yortonja ilioli kaata	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä	ilmanyaihtoa	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	minumanitoa.	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra		
ondanasia ranon no mpin mmoodoloigina		

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
	n-Butyyliakrylaatti
Aineen pitoisuus	pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	Tehokkuus: 90 %
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä	
kontaktia likaantuneiden työkalujen	
kanssa. Poista lika/roiskeet	
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,	
pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto	
ylittää läpäisyajan, Käytä	
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän	
peruskoulutukseen. Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	naan
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Alviointimeneteima	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	8,0106 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,728233
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
AIVIOITIIITIETIETEITIA	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	i yontonja inon kauta
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	iiinanvaintoa.
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	
Okadiadota varteri ko. http://www.ecetot	7.019/11a

Myötävaikuttava altistumisskenaario		
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: teollinen	
Käyttöolosuhteet		
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %	
Olomuoto	nestemäinen	
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa	
Prosessilämpötila	20 °C	
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa	

Sivu: 52/70

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti. Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0

Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: **BUTYLACRYLAT**

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 09.10.2025

Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö	
Riskinhallintakeinot		
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta		
ilmanvaihdosta (vähintään 3-5	Tehokkuus: 30 %	
ilmanvaihtoa tunnissa)		
Käytä asianmukaista	Tehokkuus: 95 %	
hengityssuojainta.	Tellokkuus. 95 /6	
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki		
(yleinen tuuletus).		
Käytä asianmukaisia suojalaseja.		
Vältettävä ihokosketusta. Vältä		
kontaktia likaantuneiden työkalujen		
kanssa. Poista lika/roiskeet		
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,		
pese se välittömästi pois.		
Vaihda hanskat jos käytön kesto		
ylittää läpäisyajan, Käytä		
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän		
peruskoulutukseen.		
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee		
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä	
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen	
Altistuksen arviointi	9,3457 mg/m³	
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,849605	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi	
	Työntekijä - ihon kautta	
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin		
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.		
Ohjeistus jatkokäyttäjille		
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra		

* * * * * * * * * * * * * * * *

3. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö välituotteena., (käytä teollisissa laitteissa) SU8, SU9, SU12; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaario		
Katetut käyttökuvaajat	ERC6a: Välituotteiden käyttö	
Käyttöolosuhteet		
Vuotuinen käytetty määrä EU:ssa	6.160.000 kg	
Minimipäästöpäiviä vuodessa	300	
Päästökerroin ilmassa	1 %	

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Päästökerroin vedessä	0,7 %	
Päästökerroin maaperässä	0,1 %	
Pintaveden vastaanottaminen (virtaus)	18.000 m3/d	
Laimennuskerroin makea vesi	10	
Laimennuskerroin rannikolle	100	
Riskinhallintakeinot		
Puhdistamon tyyppi		kunnallinen jätevedenpuhdistamo
Oletettu jätevedenpuhdistamon virtaus	(m3/pv)	2.000 m3/d
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen		
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ympäristö	
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,805975	
	Ympristöaltistumisen riski perustuu makean veden sedimenttiin.	
	5.095,3	
Enimmäismäärä turvalliselle käytölle	kg/päivä	
Ympäristöaltistuksen riski on johdettavissa makean veden sedimentistä.		

Myötävaikuttava altistumisskenaario		
Katetut käyttökuvaajat	PROC1: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa prosessissa, jossa altistuminen ei ole todennäköistä, tai prosessit vastaavissa eristysolosuhteissa Käyttösovellus: teollinen	
Käyttöolosuhteet		
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %	
Olomuoto	nestemäinen	
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa	
Prosessilämpötila	20 °C	
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa	
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö	
Riskinhallintakeinot		
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).		
Käytä asianmukaisia suojalaseja.		
Vältettävä ihokosketusta. Vältä		
kontaktia likaantuneiden työkalujen		
kanssa. Poista lika/roiskeet		
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.		

Sivu: 54/70

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti. Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Versio: 16.0

Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.		
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen		
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä	
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen	
Altistuksen arviointi	0,0534 mg/m ³	
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,004855	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi	
	Työntekijä - ihon kautta	
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin		
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.		
Ohjeistus jatkokäyttäjille		
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra		

Myötävaikuttava altistumisskenaario		
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen	
Käyttöolosuhteet		
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %	
Olomuoto	nestemäinen	
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa	
Prosessilämpötila	20 °C	
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa	
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö	
Riskinhallintakeinot		
Kohdepoisto	Tehokkuus: 90 %	
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).		
Käytä asianmukaisia suojalaseja.		
Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,		
pese se välittömästi pois.		
Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.		
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	eseen	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä	

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen	
Altistuksen arviointi	2,6702 mg/m ³	
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,242744	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi	
	Työntekijä - ihon kautta	
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin		
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.		
Ohjeistus jatkokäyttäjille		
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra		

Muztzveikutteve eltietumieekeneerie	
Myötävaikuttava altistumisskenaario	DDOOD Kandallian tasta tadiata a liid
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 90 %
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet	
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	eseen
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	2,6702 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,242744
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario		
Katetut käyttökuvaajat	PROC2: Kemiallinen tuotanto tai jalostus suljetussa jatkuvassa prosessissa, jossa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosesseissa, joissa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen	
Käyttöolosuhteet		
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %	
Olomuoto	nestemäinen	
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa	
Prosessilämpötila	20 °C	
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa	
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö	
Riskinhallintakeinot		
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %	
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).		
Käytä asianmukaisia suojalaseja.		
Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.		
Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.		
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee		
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä	
Although the state of	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen	
Altistuksen arviointi	8,0106 mg/m³	
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,728233	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi	
Muita nauvaia hyviin käytäntäihin	Työntekijä - ihon kautta	
	Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa. Ohjeistus jatkokäyttäjille		
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra		
Skaalausta varteri ks. http://www.ecetoc.org/tra		

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Myötävaikuttava altistumisskenaario		
PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden		
Katetut käyttökuvaajat	suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista	
	hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa	
	eristysolosuhteet ovat vastaavat	
	Käyttösovellus: teollinen	
	1.6, 1.6, 1.6, 1.6, 1.6, 1.6, 1.6, 1.6,	
Käyttöolosuhteet		
	n-Butyyliakrylaatti	
Aineen pitoisuus	pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %	
Olomuoto	nestemäinen	
	500 Pa	
Aineen höyrynpaine käytön aikana	0001 4	
Dragogailämnätila	20 °C	
Prosessilämpötila		
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa	
• •		
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö	
Riskinhallintakeinot		
Kohdepoisto	Tehokkuus: 90 %	
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki		
(yleinen tuuletus).		
Käytä asianmukaisia suojalaseja.		
Vältettävä ihokosketusta. Vältä		
kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet		
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,		
pese se välittömästi pois.		
Vaihda hanskat jos käytön kesto		
ylittää läpäisyajan, Käytä		
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän		
peruskoulutukseen.		
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen		
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä	
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen	
Altistuksen arviointi	5,3404 mg/m³	
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,485489	
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi	
	Työntekijä - ihon kautta	
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin		
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.		
Ohjeistus jatkokäyttäjille		
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoo	c.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: **BUTYLACRYLAT**

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

	Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
-	n-Butyyliakrylaatti
Aineen pitoisuus	pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaista	Tehokkuus: 95 %
hengityssuojainta.	Tellokkuus. 95 /6
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki	
(yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä	
kontaktia likaantuneiden työkalujen	
kanssa. Poista lika/roiskeet	
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,	
pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto	
ylittää läpäisyajan, Käytä	
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän	
peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	2,6702 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,242744
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC3: Valmistus tai sekoitus kemianteollisuuden suljetuissa panosprosesseissa, joissa esiintyy satunnaista hallittua altistumista, tai prosessissa, jossa eristysolosuhteet ovat vastaavat Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 90 %
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä	
kontaktia likaantuneiden työkalujen	
kanssa. Poista lika/roiskeet	
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,	
pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto	
ylittää läpäisyajan, Käytä	
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän	
peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Altiotuko on amiiointi	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	3,7383 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,339842
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
Työntekijä - ihon kautta	
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Ohjeistus jatkokäyttäjille Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario		
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen	
Käyttöolosuhteet		
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %	
Olomuoto	nestemäinen	
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa	

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	Tehokkuus: 90 %
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta	
ilmanvaihdosta (vähintään 3-5	Tehokkuus: 30 %
ilmanvaihtoa tunnissa)	
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki	
(yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä	
kontaktia likaantuneiden työkalujen	
kanssa. Poista lika/roiskeet	
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,	
pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto	
ylittää läpäisyajan, Käytä	
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän	
peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	7,4765 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,679684
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaari	0
Katetut käyttökuvaajat	PROC4: Kemiallinen tuotanto, jossa on altistumisen mahdollisuus Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaista	Tehokkuus: 95 %
hengityssuojainta.	Teriokkuus. 95 %
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki	
(yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä	
kontaktia likaantuneiden työkalujen	
kanssa. Poista lika/roiskeet	
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,	
pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto	
ylittää läpäisyajan, Käytä	
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän	
peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	5,3404 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,485489
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä	ilmanvaihtoa.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoo	c.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa
Katetut käyttökuvaajat	Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
	n-Butyyliakrylaatti
Aineen pitoisuus	pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
7 in cert noytynpaine kayteri aikana	
Prosessilämpötila	20 °C
1 Tooddonampound	
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
	OL HU III WIII
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	Tehokkuus: 90 %
Taattava hyvä yleisstandardin	
mukainen tai kontrolloitu ventilaatio	Tehokkuus: 70 %
(ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki	
(yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Vältettävä ihokosketusta. Vältä	
kontaktia likaantuneiden työkalujen	
kanssa. Poista lika/roiskeet	
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,	
pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto	
ylittää läpäisyajan, Käytä	
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän	
peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	eseen
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	8,0106 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,728233
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä	ilmanvaihtoa.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoo	c.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC5: Sekoittaminen eräprosesseissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 95 %
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,	
pese se välittömästi pois.	

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	eseen
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	9,3457 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,849605
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä	ilmanvaihtoa.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoo	c.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	Tehokkuus: 90 %
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen. Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	reach .
Alustunsell al violitu ja viittaus läittee	300011

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: **BUTYLACRYLAT**

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	8,0106 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,728233
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä	ilmanvaihtoa.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoo	c.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC8a: Aineen tai seoksen siirtäminen (panostus ja tyhjennys) yleistiloissa Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta ilmanvaihdosta (vähintään 3-5 ilmanvaihtoa tunnissa)	Tehokkuus: 30 %
Käytä asianmukaista hengityssuojainta.	Tehokkuus: 95 %
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	9,3457 mg/m³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,849605

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 09.10.2025

Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi	
	Työntekijä - ihon kautta	
Muita neuvoja hyviin käytän	töihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.		
Ohjeistus jatkokäyttäjille		
Skaalausta varten ks. http://ww	/w.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
,	PROC8b: Aineen tai seoksen siirtäminen
Katatut käyttäkuvaajat	(panostus/tyhjennys) erillisissä tiloissa
Katetut käyttökuvaajat	Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
	n-Butyyliakrylaatti
Aineen pitoisuus	pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
	500 Pa
Aineen höyrynpaine käytön aikana	
Dragonalië manë tila	20 °C
Prosessilämpötila	
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
<u> </u>	
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	Tehokkuus: 95 %
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki	
(yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä	
kontaktia likaantuneiden työkalujen	
kanssa. Poista lika/roiskeet	
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,	
pese se välittömästi pois. Vaihda hanskat jos käytön kesto	
ylittää läpäisyajan, Käytä	
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän	
peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	l eseen
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	6,6755 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,606861
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä	ilmanvaihtoa.
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoo	c.org/tra

Myötävaikuttava altistumisskenaario

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

KäyttöolosuhteetAineen pitoisuusn-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %OlomuotonestemäinenAineen höyrynpaine käytön aikana500 PaProsessilämpötila20 °CToiminnan kesto ja taajuus480 min 5 päivää viikossaSisäkäyttöön/UlkokäyttöönSisäkäyttö	
Aineen pitoisuus pitoisuus: >= 0 % - <= 100 % Olomuoto nestemäinen Aineen höyrynpaine käytön aikana Prosessilämpötila Toiminnan kesto ja taajuus Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön pitoisuus: >= 0 % - <= 100 % 20 °C 480 min 5 päivää viikossa Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön Sisäkäyttö	
Aineen höyrynpaine käytön aikana Prosessilämpötila Toiminnan kesto ja taajuus Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön 500 Pa 20 °C 480 min 5 päivää viikossa Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön Sisäkäyttö	
Aineen hoyrynpaine kayton aikana Prosessilämpötila Toiminnan kesto ja taajuus Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön Sisäkäyttö	
Toiminnan kesto ja taajuus Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön Sisäkäyttö	
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön Sisäkäyttö	
Riskinhallintakeinot	
Käytä asianmukaista hengityssuojainta. Tehokkuus: 95 %	
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle, pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto ylittää läpäisyajan, Käytä suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähteeseen	
Arviointimenetelmä EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen	
Altistuksen arviointi 6,6755 mg/m³	
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR) 0,606861	
Arviointimenetelmä Kvalitatiivinen arviointi	
Työntekijä - ihon kautta	
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: **BUTYLACRYLAT**

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	•
Kohdepoisto	Tehokkuus: 90 %
Taattava hyvä yleisstandardin mukainen tai kontrolloitu ventilaatio (ilmanvaihtokertaisuus 5-10)	Tehokkuus: 70 %
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä	
kontaktia likaantuneiden työkalujen	
kanssa. Poista lika/roiskeet	
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,	
pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto	
ylittää läpäisyajan, Käytä	
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän	
peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
Altistulus an amisisti	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	8,0106 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,728233
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

Myötävaikuttava altistumisskenaari	0
Katetut käyttökuvaajat	PROC9: Aineen tai valmisteen siirto pieniin astioihin (erityinen täyttö- ja punnituslinja). Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
Prosessilämpötila	20 °C

Sivu: 68/70

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti.

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: **BUTYLACRYLAT**

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Tulostuspäivä 09.10.2025

Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Huolehdi hyvästä kontrolloidusta	
ilmanvaihdosta (vähintään 3-5	Tehokkuus: 30 %
ilmanvaihtoa tunnissa)	
Käytä asianmukaista	Tehokkuus: 95 %
hengityssuojainta.	Teriokkuus. 95 /6
Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki	
(yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä	
kontaktia likaantuneiden työkalujen	
kanssa. Poista lika/roiskeet	
välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,	
pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto	
ylittää läpäisyajan, Käytä	
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän	
peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	9,3457 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,849605
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	

4. Altistumisskenaarion lyhyt otsikko

Käyttö laboratorioreagenssina, (käytä teollisissa laitteissa)

ERC1; PROC15

Altistumisen ja riskinhallintatoimenpiteiden kontrollointi

Myötävaikuttava altistumisskenaari	0
Katetut käyttökuvaajat	ERC1: Aineen valmistus
Käyttöolosuhteet	
Vuotuinen käytetty määrä EU:ssa	6.160.000 kg
Minimipäästöpäiviä vuodessa	100

Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Versio: 16.0 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

Päästökerroin ilmassa	5 %		
Päästökerroin vedessä	6 %		
Päästökerroin maaperässä	0,01 %		
Pintaveden vastaanottaminen (virtaus)	18.000 m3/d		
Laimennuskerroin makea vesi	10		
Laimennuskerroin rannikolle	100		
Riskinhallintakeinot	Riskinhallintakeinot		
Puhdistamon tyyppi		kunnallinen jätevedenpuhdistamo	
Oletettu jätevedenpuhdistamon virtaus	(m3/pv)	2.000 m3/d	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	eseen		
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Ympäristö		
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,805975		
	Ympristöaltistumisen riski perustuu makean veden sedimenttiin.		
Enimmäismäärä turvalliselle käytölle	15.285,8 kg/päivä		
Ympäristöaltistuksen riski on johdettavi	l ssa makean veden sediment	tistä.	

Myötävaikuttava altistumisskenaario	
Katetut käyttökuvaajat	PROC15: Käyttö laboratorioreagenssina Käyttösovellus: teollinen
Käyttöolosuhteet	<u></u>
Aineen pitoisuus	n-Butyyliakrylaatti pitoisuus: >= 0 % - <= 100 %
Olomuoto	nestemäinen
Aineen höyrynpaine käytön aikana	500 Pa
Prosessilämpötila	20 °C
Toiminnan kesto ja taajuus	480 min 5 päivää viikossa
Sisäkäyttöön/Ulkokäyttöön	Sisäkäyttö
Riskinhallintakeinot	
Kohdepoisto	Tehokkuus: 90 %
Vältettävä ihokosketusta. Varmista että ovet ja ikkunat ovat auki (yleinen tuuletus).	
Käytä asianmukaisia suojalaseja.	
Vältettävä ihokosketusta. Vältä kontaktia likaantuneiden työkalujen kanssa. Poista lika/roiskeet	

Sivu: 70/70

BASF Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) N:o 1907/2006 ja sen nykyisten muutosten mukaisesti. Päiväys / Päivitetty: 07.10.2025 Päiväys / Edellinen versio: 05.04.2024 Versio: 16.0

Edellinen versio: 15.0

Tuote: BUTYLACRYLAT

(ID nr. 30041258/SDS_GEN_FI/FI)

välittömästi. Jos tuotetta joutuu iholle,	
pese se välittömästi pois.	
Vaihda hanskat jos käytön kesto	
ylittää läpäisyajan, Käytä	
suojakäsineitä yhdistettynä työntekijän	
peruskoulutukseen.	
Altistuksen arviointi ja viittaus lähtee	eseen
Arviointimenetelmä	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Työntekijä
	Työntekijä - hengitettynä, pitkäaikainen - paikallinen
Altistuksen arviointi	5,3404 mg/m ³
Riskiä kuvaava suhdeluku (RCR)	0,485489
Arviointimenetelmä	Kvalitatiivinen arviointi
	Työntekijä - ihon kautta
Muita neuvoja hyviin käytäntöihin	
Suositellaan kohdepoistoa ja/tai yleistä ilmanvaihtoa.	
Ohjeistus jatkokäyttäjille	
Skaalausta varten ks. http://www.ecetoc.org/tra	