

Karta charakterystyki

Strona: 1/76

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami. Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersia: 10.0

Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Poprzednia wersja: 9.0

Produkt: BUTYL ACRYLATE

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

BUTYL ACRYLATE

Nazwa chemiczna: akrylan n-butylu Numer INDEX: 607-062-00-3 Numer CAS: 141-32-2

Numer reiestracii REACH: 01-2119453155-43-0000. 01-2119453155-43-0167. 01-2119453155-43-0134, 01-2119453155-43-0044, 01-2119453155-43-0016, 01-2119453155-43-0002, 01-2119453155-43-0025, 01-2119453155-43, 01-2119453155-43-0065

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Odpowiednie zidentyfikowane zastosowania: Monomer.

Szczegółowe informacje o zidentyfikowanych zastosowaniach produktu zawarte są w załączniku do karty charakterystyki

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Firma / Producent: **BASF SE** 67056 Ludwigshafen **GERMANY**

Kontakt w języku polskim: BASF Polska Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 142b 02-305 Warszawa **POLAND**

Telefon: +48 22 5709-999 (8:00 - 17:00) Adres e-mail: product-safety-poland@basf.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

International emergency number: Telefon: +49 180 2273-112

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Poprzednia wersja: 9.0

Produkt: BUTYL ACRYLATE

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Flam. Liq. 3 H226 Łatwopalna ciecz i pary.

Acute Tox. 4 (Inhalacyjne- H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

para)

Skin Irrit. 2 H315 Działa drażniąco na skórę. Eye Irrit. 2 H319 Działa drażniąco na oczy.

Skin Sens. 1 H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

STOT SE 3 H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Aquatic Chronic 3 H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując

długotrwałe skutki.

Zgodnie z aktualnym stanem wiedzy BASF i zastosowaniem kryteriów Załącznika I Rozporządzenia UE nr. 1272/2008 jest konieczna następujaca klasyfikacja, która rozszerza klasyfikację podaną w Rozporządzeniu UE nr. 1272/2008, Załącznik VI, Tabela 3.1.

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 (Inhalacyjne- para)

Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1B

STOT SE 3 (działanie drażniące na układ oddechowy)

Aquatic Chronic 3

Dla wszystkich klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji zostały podane pełne teksty w sekcji 16.

2.2. Elementy oznakowania

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Piktogram:





Hasło ostrzegawcze.:

Uwaga

Zwrot informujący o zagrożeniu:

H226 Łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę.

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (zapobieganie):

P280 Stosować rękawice ochronne i ochronę oczu lub twarzy.
P271 Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym

pomieszczeniu.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Poprzednia wersja: 9.0

Produkt: **BUTYL ACRYLATE**

(ID nr 30041258/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

Zwroty wskazujące środki ostrożności (reagowanie):

P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM

ZATRUĆ lub z lekarzem.

P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą

przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je

łatwo usunąć. Nadal płukać.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (przechowywanie):

P233 Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Zwroty wskazujące środki ostrożności (usuwanie):

P501 Zawartość i pojemnik usuwać do punktów zbiórki odpadów

niebezpiecznych lub specjalnych.

Składniki wpływające na stopień zagrożenia wymagające etykietowania: akrylan butylu

2.3. Inne zagrożenia

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) Nr. 1272/2008 (CLP)

Jeśli w tej sekcji zostaną wymienione dodatkowe dane odnośnie pozostałych zagrożeń, które nie wpłyną na klasyfikację, muszą być dodane do ogólnych zagrożeń substancji lub mieszaniny. Proszę patrzeć w sekcji 12 - Wyniki oceny PBT i vPvB

Produkt nie zawiera substancji powyżej dopuszczalnych prawnie limitów zawartych w wykazie sporządzonym zgodnie z art. 59 ust. 1 Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 dla posiadania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego lub która zostałaby zidentyfikowana jako posiadająca właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z kryteriami ustalonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605. Produkt nie spełnia kryteriów dla PBT (trwałe, zdolne do bioakumulacji, toksyczne) i vPvB (o bardzo dużej trwałości, bardzo dużej zdolności do bioakumulacji).

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

Charakterystyka chemiczna

akrylan butylu

Flam. Liq. 3
Numer CAS: 141-32-2
Acute Tox. 4 (Inhalacyjne- para)

Numer WE: 205-480-7 Skin Irrit. 2 Numer INDEX: 607-062-00-3 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1

Substancja, dla której ustanowiono Najwyższe Dopuszczalne Stężenie

na szczeblu Unii Europejskiej

STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)

Aquatic Chronic 3

H226, H319, H315, H332, H317, H335, H412

Odmienna klasyfikacja zgodnie z aktualna wiedzą i kryteriami Załącznika I do Rozporządzenia Nr.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Poprzednia wersja: 9.0

Produkt: **BUTYL ACRYLATE**

(ID nr 30041258/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

1272/2008

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 (Inhalacyjne- para)

Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1B

STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)

Aquatic Chronic 3

Składniki istotne z punktu widzenia regulacji prawnych

akrylan butylu

Zawartość (W/W): >= 99,5 % - <= Flam. Liq. 3

100 % Acute Tox. 4 (Inhalacyjne- para)

Numer CAS: 141-32-2 Skin Irrit. 2 Numer WE: 205-480-7 Eye Irrit. 2 Numer INDEX: 607-062-00-3 Skin Sens. 1

STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)

Substancja, dla której ustanowiono Aquatic Chronic 3

Najwyższe Dopuszczalne Stężenie H226, H319, H315, H332, H317, H335, H412

na szczeblu Unii Europejskiej <u>Odmienna klasyfikacja zgodnie z aktualna</u>

wiedzą i kryteriami Załącznika I do Rozporządzenia Nr. 1272/2008

Flam. Liq. 3

Acute Tox. 4 (Inhalacyjne- para)

Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2 Skin Sens. 1B

STOT SE 3 (irr. to respiratory syst.)

Aquatic Chronic 3

Dla klasyfikacji nie w pełni opisanych w tej sekcji, w tym klas zagrożenia i zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia, pełne brzmienie podano w sekcji 16.

3.2. Mieszaniny

bez zastosowania

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Udzielający pomocy - uwaga na bezpieczeństwo własne. W przypadku utraty przytomności ułożyć i transportować w pozycji bocznej ustalonej. Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież.

Wdychanie:

Spokój, świeże powietrze, pomoc lekarska.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Poprzednia wersja: 9.0

Produkt: BUTYL ACRYLATE

(ID nr 30041258/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

Kontakt ze skóra:

Zmyć dokładnie woda z mydłem.

Kontakt z oczami:

Zanieczyszczone oczy natychmiast płukać przez 15 minut ciągłym strumieniem wody przy szeroko rozwartych powiekach; konsultacja z lekarzem okulistą.

Połknięcie:

Natychmiast wypłukać jamę ustną i wypić 200-300 ml wody, konsultacja lekarska.

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Symptomy: Dalsze ważne informacje o symptomach i działaniu zostały opisane w sekcji 2 GHS-Elementy oznakowania produktu i w sekcji 11 Informacje toksykologiczne..

Niebezpieczeństwa: Dalsze ważne informacje o symptomach i działaniu zostały opisane w sekcji 2 GHS- Elementy oznakowania produktu i w sekcji 11 Informacje toksykologiczne.. (Dalsze) objawy i/lub skutki nie są jeszcze znane.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Postępowanie: Leczenie objawowe (detoksykacja, podtrzymywanie funkcji życiowych), nie jest znane żadne specyficzne antidotum.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze:

proszek gaśniczy, rozproszone prądy wody, dwutlenek węgla, piana

Ze względów bezpieczeństwa nie stosować jako środków gaśniczych: pełny strumień wody

Dodatkowe wskazówki:

Środki gaśnicze dostosować do rodzaju pożaru.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Wskazówka: Ryzyko gwałtownej samorzutnej polimeryzacji, jeżeli przegrzeje się w pojemniku. Zagrożone pojemniki schłodzić wodą.

Wskazówka: Produkt jest palny. Patrz sekcja 7 karty charakterystyki - Postępowanie z substancja i jej magazynowanie.

5.3. Informacje dla straży pożarnej

Szczególne wyposażenie ochronne:

Stosować aparaty oddechowe z niezależnym dopływem powietrza. Specjalne wyposażenie ochrony przeciwpożarowej

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Poprzednia wersja: 9.0

Produkt: **BUTYL ACRYLATE**

(ID nr 30041258/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

Inne dane:

Poszczególne kroki przeciwpożarowe powinny być dostosowane do otoczenia. Gasić pożar z możliwie największej odległosci. Pary będąc cięższymi od powietrza mogą gromadzić się w dolnych obszarach i przemieszczać się na znaczne odległości aż do źródła zapłonu.

W przypadku pożaru w pobliżu należy zastosować system restabilizacji, jeżeli temperatura w zbiorniku luzem osiągnie 45°C. Ewakuować z zagrożonego obszaru cały niepotrzebny personel. W przypadku pożaru w pobliżu ewakuować cały personel na większym obszarze, jeśli temperatura w zbiorniku luzem osiągnie 60°C.

Pozostałości po pożarze i zanieczyszczoną wodę gaśniczą unieszkodliwić zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Szczególne niebezpieczeństwo poślizgniecia się na rozlanym/rozsypanym produkcie.

Uwolnienie substancji/ produktu może powodować pożar bądź eksplozję. Zamknij lub zatrzymaj źródło wycieku. Usunąć lub zahamować uwolnienie substancji/produktu w bezpiecznych warunkach.

Dostarczyć do utylizacji w dobrze zamykanych pojemnikach.

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Należy przestrzegać środków ostrożności zalecanych przy obchodzeniu się z chemikaliami.

Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepło, iskry, otwarty ogień. Stosować narzędzia antystatyczne.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Należy unikać uwolnienia produktu do środowiska.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Dla dużych ilości: Produkt odpompować.

Wylany produkt należy zebrać, utwardzić i w odpowiednim opakowaniu przekazać do utylizacji. Zebrany materiał unieszkodliwić zgodnie z przepisami. Zapewnić odpowiednią wentylację. Gazy/opary/mgłę stłumić strumieniem wody. Zabrudzone przedmioty i podłogę czyścić gruntownie wodą i środkami powierzchniowo-czynnymi z zachowaniem przepisów o ochronie środowiska. Czyszczenie przeprowadzać przy ochronie dróg oddechowych. Zebrać za pomocą odpowiedniego sprzętu i unieszkodliwić.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Dane dotyczące ograniczeń, kontroli narażenia, osobistych środków ochrony oraz wskazówki dotyczące utylizacji odpadów znajdują się w sekcjach 8 i 13.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Poprzednia wersja: 9.0

Produkt: **BUTYL ACRYLATE**

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Substancja/ produkt może być manipulowany jedynie przez odpowiednio wyszkolony personel. Części instalacji muszą być kontrolowane na obecność pozostałości polimerów i czyszczone regularnie, aby uniknąć niebezpiecznych reakcji.

Odpowiednia wentylacja w miejscu pracy i magazynowania. Konieczne zamknięcie hermetyczne i odciąganie. Przy opróżnianiu, przelewaniu/przesypywaniu i napełnianiu zastosować odciąganie w punkcie napełniania. Powietrze zużyte odprowadzić na zewnątrz tylko przez odpowiednie oddzielacze. Zapewnić prawidłowy stan uszczelnień i gwintów na połączeniach.

Unikać temperatur nie wskazanych. Chronić przed wpływem ciepła. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Zawartość chronić przed wpływem światła. Nie otwierać ciepłych i spęczniałych pojemników. Zapewnić bezpieczeństwo osób i zaalarmować straż pożarną.

Zapewnić odpowiednią zawartość inhibitora i rozpuszczonego tlenu.

Unikać wdychania pyłów/oparów/par. Unikać tworzenia się aerozolu. Unikać bezpośredniego kontaktu z substancja/produktem

Ochrona przed pożarem i eksplozją:

Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepło, iskry, otwarty ogień. Substancja/ produkt może tworzyć mieszaninę wybuchową z powietrzem. Uziemić odpowiednio całe wyposażenie przelewowe, aby uniknąć wyładowań elektrostatycznych. Zaleca się uziemić części przewodzące urządzeń. Ochrona przed eksplozją nie jest konieczna, jeśli przy ładowaniu i obróbce temperatura wynosi przynajmniej 5'C mniej niż temperatura zapłonu.

Ze względu na niebezpieczeństwo polimeryzacji w razie ogrzania chłodzić pojemniki. Pojemniki zagrożone działaniem wysokiej temperatury chłodzić wodą. Należy przewidzieć chłodzenie awaryjne na wypadek pożaru otoczenia.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Dalsze dane dot. warunków magazynowania: Przed składowaniem upewnić się, że używane urządzenia przelewowe i pojemniki magazynowe nie zawierają innych substancji/ produktów. Przed przekazaniem do magazynowania należy zidentyfikować produkt tak, aby nie mieć żadnych wątpliwości. Dostęp do pomieszczeń magazynowych jest dozwolony jedynie dla odpowiednio wyszkolonego personelu.

Stabilizator jest skuteczny jedynie w obecności tlenu. Utrzymywać kontakt z atmosferą zawierającą 5-21% tlenu. Pod żadnym pozorem nie stosować do magazynowania zbiorników z instalacją na gaz inertny.

Niebezpieczeństwo polimeryzacji. Chronić przed wpływem ciepła. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Unikać światła UV oraz innych promieniowań wysokoenergetycznych. Chronić przed zanieczyszczeniem.

W przypadku magazynowania luzem zbiorniki magazynowe powinny być wyposażone co najmniej w dwa urządzenia ostrzegające o wysokiej temperaturze.

Nawet jeżeli produkt jest magazynowany i manipulowany tak jak zalecono/ wskazano, powinien zostać wykorzystany w ciągu wskazanego okresu magazynowania.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Poprzednia wersja: 9.0

Produkt: **BUTYL ACRYLATE**

(ID nr 30041258/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

Stabilność magazynowania:

Temperatura przechowywania: < 35 °C

Czas składowania: 12 Mies.

Należy przestrzegać podanej temperatury składowania.

Unikać przedłużającego się składowania.

Produkt należy możliwie najszybciej poddać obróbce.

Zapewnić odpowiednią zawartość inhibitora i rozpuszczonego tlenu. Nie magazynować z mniejszą niż 10 % wolną przestrzenią nad cieczą.

Stabilność magazynowania jest zależna od temperatury otoczenia i określonych warunków.

Zaleca się zachowanie rezerwy bezpieczeństwa minimum + 2 stopnie powyżej zakresu krystalizacji.

Produkt jest stabilizowany, obserwować maksymalną stabilność w czasie jego przechowywania.

Temperatura przechowywania: 45 °C

System restabilizacji powinien być stosowany, jeśli temperatura w zbiorniku luzem osiągnie wskazaną wartość.

Temperatura przechowywania: 60 °C

Cały personel na większym obszarze powinien zostać ewakuowany, jeśli temperatura w zbiorniku luzem osiągnie wskazaną wartość.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Informacje w scenariuszu narażenia lub scenariuszach narażenia w załączniku do karty charakterystyki

SEKCJA 8: Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Składniki z wartościami granicznymi dla narażenia w miejscu pracy.

141-32-2: akrylan butylu

NDS 11 mg/m3 (Dz.U.2018.1286)) NDSCh 30 mg/m3 (Dz.U.2018.1286)) NDS 11 mg/m3; 2 ppm (OEL(EU))

indykatywnie

NDSCh 53 mg/m3; 10 ppm (OEL(EU))

indykatywnie

PNEC

woda: 0,00272 mg/l

woda morska: 0,000272 mg/l

oczyszczalnia: 3,5 mg/l

osad (woda słodka): 0,0338 mg/kg

osad (woda morska): 0,00338 mg/kg

gleba: 1 mg/kg

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Poprzednia wersja: 9.0

Produkt: **BUTYL ACRYLATE**

(ID nr 30041258/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

DNEL

pracownik:

Narażenie długotrwałe - efekt lokalny, inhalacja: 11 mg/m3

8.2. Kontrola narażenia

Stosowne techniczne środki kontroli

Zapewnić odpowiednią wentylację.

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

OCHRONA DRÓG ODDECHOWYCH:

przy mniejszych stężeniach i krótkim oddziaływaniu stosować odpowiednią ochronę dróg oddechowych Filtr przeciwgazowy dla organicznych gazów/par (temperatura wrzenia > 65 °C np. EN 14387 Typ A).

OCHRONA RAK:

Odpowiednie materiały także przy dłuższym bezpośrednim kontakcie (Zalecane: wskaźnik ochrony 6, odpowiadający > 480 minut czasu przenikalności według EN ISO 374-1):

kauczuk butylowy (butyl) - grubość powłoki 0,7 mm

kauczuk nitrylowy (NBR) - grubość powłoki 0,4 mm

Ze względu na dużą ilość rodzajów należy przestrzegać instrukcji dostarczonych przez producenta. Uwaga dodatkowa: dane oparte zostały o badania własne, dane z literatury i informacje producentów rękawic, albo wywodzi się z analogii dla podobnych materiałów. Należy wziąć pod uwagę, że w praktyce czas użytkowania rękawic ochronnych dla przemysłu chemicznego może być znacznie krótszy niż określony na podstawie testów, z uwagi na wpływ wielu czynników np. temperatury.

OCHRONA OCZU:

okulary ochronne z osłoną boczną (okulary ramowe)(np. EN 166)

OCHRONA CIAŁA:

Środki ochrony ciała dobierać w zależności od wykonywanych czynności i możliwego oddziaływania, np. fartuch, buty ochronne, gazoszczelne i odporne na działanie chemikaliów ubranie ochronne (zgodnie z EN 14605 w przypadku cieczy lub EN ISO 13982 w przypadku pyłów)

Ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny

Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Unikać wdychania oparów. Oprócz podanego osobistego wyposażenia ochronnego konieczne jest noszenie zamkniętego ubrania ochronnego.

Kontrole narażenia środowiska

Należy zastosować wszystkie możliwe środki aby nie dopuścić do przedostania się do otoczenia a w nieszczęśliwym wypadku unikać rozprzestrzenienia . Należy zastosować odpowiednie środki zarządzania ryzykiem.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan skupienia: ciekły

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024

Produkt: BUTYL ACRYLATE

(ID nr 30041258/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

Stan skupienia/forma: ciekły Kolor: bezbarwny akrylopodobny Zapach:

Próg zapachu:

nie określono

Temperatura topnienia: -64,6 °C

Dane z literatury.

Substancja / produkt nie rozkłada się.

147 °C temperatura wrzenia:

(1.013 hPa)

Zapalność: Łatwopalna ciecz i pary. (wyliczono z temperatury

zapłonu.)

Dolna granica wybuchowości:

Nie istotne dla klasyfikacji i oznakowania cieczy., Dolny punkt wybuchowości może znajdować się 5 °C do 15 °C ponizej temperatury

zapłonu.

Górna granica wybuchowości:

Nie istotne dla klasyfikacji i

oznakowania cieczy.

Temperatura zapłonu: 38 °C (DIN 51755, naczynie

zamknięte)

275 °C Temperatura samozapłonu:

(DIN 51794) Rozkład termiczny: Rozkład nie następuje, o ile przestrzegane są przepisy/zalecenia

dotyczące magazynowania i postępowania z produktem.

SADT: Substancja/mieszanina nie ulegająca samodegradacji wg GHS.

Wartość pH:

nie znajduje zastosowania

Lepkość kinematyczna:

(20 °C)

nie określono

Lepkość dynamiczna: 0,88 mPa.s

(20 °C) 0,66 mPa.s (40 °C)

Tiksotropia: nie tiksotropowy

Rozpuszczalność w wodzie: (OECD-dyrektywa 105)

> 1,7 g/l (20 °C)

Rozpuszczalność (jakościowo) rozpuszczalnik: rozpuszczalniki organiczne

miesza się

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Kow): 2,38

(zmierzony(e))

(25 °C) Prężność par: 5 hPa

(22,2 °C)

Gęstość względna: 0,9

(20 °C)

Gęstość: 0,899 g/cm3

(20 °C) 0,8689 g/cm3 (50 °C)

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Poprzednia wersja: 9.0

Produkt: BUTYL ACRYLATE

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

0,8639 g/cm3 (obliczony)

(55 °C)

Względna gęstość pary (powietrze): 4,41 (obliczony)

(20 °C)

Cięższy niż powietrze.

Charakterystyka cząstek

Rozkład wielkości cząstek: Substancja / produkt nie jest sprzedawana /-y ani używana /-y w

formie stałej lub w granulkach. -

9.2. Inne informacje

Informacje dotyczące klas zagrożenia fizycznego

Materiały wybuchowe

Niebezpieczeństwo eksplozji: Na podstawie struktury produkt

nie jest klasyfikowany jako

wybuchowy.

Wrażliwość na uderzanie:

Nieczuły na uderzenia ze względu na strukturę chemiczną.

Właściwości utleniające

Właściwości sprzyjające pożarom: Produkt nie został

zaklasyfikowany jako podtrzymujący

palenie z uwagi na strukturę.

Ciecze łatwopalne

Trwała palność:

nie określono

Właściwości piroforyczne

Temperatura samozapłonu: typ testu: Spontaniczne

samozapalenie w temperaturze

pokojowej.

Na podstawie budowy produkt nie został zaklasyfikowany jako

samozapalny.

substancje i mieszaniny samonagrzewające się

Zdolność samonagrzewania: nie dotyczy, produkt jest

ciecza

Substancje i mieszaniny, które w kontakcie z wodą wydzielają gazy palne

Tworzenie zapalnych gazów:

Nie tworzy palnych gazów w obecności wody.

Korozja metali

Nie działa korozyjnie na metal.

Inne właściwości bezpieczeństwa

pKa:

Substancja nie podlega dysocjacji.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Poprzednia wersja: 9.0

Produkt: **BUTYL ACRYLATE**

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

Adsorpcja/woda-grunt: KOC: 88,4; log KOC: 1,95 (OECD-Richtlinie 106)

Adsorpcja na cząsteczkach fazy stałej gleby nie jest przewidywana.

Napięcie powierzchniowe:

W oparciu o strukturę chemiczną nie

należy oczekiwać aktywności

powierzchniowej.

Masa molowa: Temperatura SAPT: 128,17 g/mol

Na podstawie SV386 stwierdza się, że ilość chemicznej substancji stabilizującej jest wystarczająca dla uniknięcia niebezpiecznej polimeryzacji podczas trwania całego transportu. - Ta informacja

dotyczy ostatnio stabilizowanego produktu.

szybkość parowania:

Wartość można określić w

przybliżeniu zgodnie z prawem stałej

Henry'ego lub prężności par.

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Brak reakcji niebezpiecznych, o ile przepisy/zalecenia dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem będą przestrzegane.

Korozja metali: Nie działa korozyjnie na metal.

Tworzenie zapalnych Uwagi: Nie tworzy palnych gazów w

gazów: obecności wody.

10.2. Stabilność chemiczna

Produkt jest stabilny jeżeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Przy określonych warunkach istnieje zagrożenie pożarem i eksplozją. Przy ogrzaniu ponad temperaturę zapłonu i/lub przy rozpylaniu mogą tworzyć się z powietrzem palne mieszanki. Powstawanie wybuchowych mieszanek gazowych z powietrzem.

Polimeryzacja połączona z uwalnianiem ciepła.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Poprzednia wersja: 9.0

Produkt: **BUTYL ACRYLATE**

(ID nr 30041258/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

Ryzyko spontanicznej polimeryzacji w wyniku zmniejszenia zawartości tlenu w fazie ciekłej. Niebezpieczeństwo spontanicznej polimeryzacji przy ogrzaniu lub w obecności promieni UV. Ryzyko spontanicznej i gwałtownej samorzutnej polimeryzacji, jeżeli utraci się inhibitor bądź gdy produkt jest wystawiony na nadmierne ciepło. W czasie polimeryzacji wytwarzane są gazy, które mogą rozerwać zamknięte bądź ciasne pojemniki. Reakcje mogą przyczynić się do zapłonu.

Ryzyko spontanicznej polimeryzacji w obecności inicjatorów rodnikowej reakcji łańcuchowej (np.nadtlenki). Reakcje z kwasem azotowym. Niebezpieczeństwo spontanicznej polimeryzacji w obecności utleniaczy.

Niebezpieczne reakcje przy kontakcie z substancjami o których wspomniano, że trzeba ich unikać.

Przed dostawą dokonywana jest stabilizacja przeciw spontanicznej polimeryzacji. Produkt jest stabilny jeżeli jest przechowywany i manipulowany jak zapisano/ wskazano.

10.4. Warunki, których należy unikać

Unikać nagrzewania. Unikać mniejszej niż 5 % zawartości tlenu powyżej produktu. Unikać światła UV oraz innych promieniowań wysokoenergetycznych. Unikać bezpośredniego promieniowania słonecznego. Unikać przedłużającego się składowania. Unikać utraty inhibitora. Unikać nadmiernych temperatur. Unikać wszelkich źródeł zapłonu: ciepło, iskry, otwarty ogień. Unikać zamarzania. Unikać wilgoci z powietrza.

10.5. Materialy niezgodne

Należy unikać kontaktu substancji/mieszaniny z: czynniki tworzące rodniki, inicjatory wolnych rodników, nadtlenki, merkaptany, nitrozwiązki, peroksoborany, azydki, eter, ketony, aldehydy, aminy, azotany, azotyny, środki utleniające, reduktory, silne zasady, substancje reagujące alkalicznie, bezwodniki kwasowe, chlorki kwasowe, skoncentrowane kwasy mineralne, sole metali gaz inertny

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozkładu:

Nie są znane żadne niebezpieczne produkty rozkładu, o ile przestrzegane są przepisy/wskazówki dotyczące magazynowania i obchodzenia się z produktem.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Poprzednia wersja: 9.0

Produkt: BUTYL ACRYLATE

(ID nr 30041258/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

Ocena ostrej toksyczności:

Po krótkotrwałym wdychaniu dawki o średniej toksyczności. Po jednorazowym połknięciu dawki o małej toksyczności W kontakcie ze skórą dawki o małej toksyczności.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

LD50 szczur (doustne): 3.150 mg/kg (test BASF)

LC50 szczur (inhalacyjne): 10,3 mg/l 4 h (Wytyczne OECD 403)

Pary były testowane

LD50 królik (dermalne): 2.000 - 3.024 mg/kg (Pozostałe)

Działanie drażniące

Ocena działania drażniącego:

Drażniący -a w kontakcie z oczami. Drażniący -a w kontakcie ze skórą.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

Nadżerki / podrażnienia skóry królik: Drażniący. (test BASF)

Poważne uszkodzenie / podrażnienie oczu

królik: Drażniący. (Pozostałe)

Działanie uczulające na drogi oddechowe / skórę

Ocena działania uczulającego.:

Działa uczulająco przy narażeniu dermalnym.

Dane eksperymentalne / obliczeniowe.:

Mouse Local Lymph Node Assay (LLNA) mysz: działa uczulająco na skórę (OECD-dyrektywa 429)

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Ocena mutagenności:

Substancja nie wykazała mutagenicznych właściwości na bakteriach. Substancja nie wykazała właściwości mutagennych w teście mutacji genowych na komórkach ssaków. W badaniach na ssakach substancja nie wykazała mutagennych właściwości. Produkt nie został w pełni przebadany. Stwierdzenia wywodzą się częściowo od produktów o podobnej strukturze lub składzie.

Kancerogenność

Ocena kancerogenności:

W badaniach na zwierzętach przy długotrwałych dawkach drogą inhalacyjną substancja nie wykazuje działania rakotwórczego. Podczas długotrwałych badań na zwierzętach substancja nie wykazała działania rakotwórczego w efekcie narażenia dermalnego. Grupa 3 wg IARC (nie może być sklasyfikowany pod względem działania rakotwórczego na ludzi)

Toksyczność reprodukcyjna

Ocena toksyczności reprodukcyjnej:

Badania na zwierzętach nie wykazały negatywnego wpływu na zdolności rozrodcze.

Strona: 15/76

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Poprzednia wersja: 9.0

Produkt: **BUTYL ACRYLATE**

(ID nr 30041258/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

Toksyczność rozwojowa

Ocena teratogenności:

W badaniach na zwierzętach nie stwierdzono szkodliwego wpływu na płód.

Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)

Działanie toksyczne na narządy docelowe STOT narażenie jednorazowe: Może oddziaływać drażniąco na drogi oddechowe.

Działanie toksyczne na narządy docelowe przy wielokrotnym narażeniu (narażenie powtarzające się)

Ocena toksyczności przy wielokrotnym podaniu:

Po ponownym narażeniu pojawiają się lokalne działania drażniące. Przy powtórnym narażeniu drogą oddechową substancja może doprowadzić do uszkodzenia nabłonka węchowego.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

nie znajduje zastosowania

Efekty interaktywne

Brak danych.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie stwierdzono, że przedmiotowa substancja ma właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605, ani nie znajduje się na liście kandydackiej substancji wzbudzającej szczególne obawy zgodnie z artykułem 59 Rozporządzenia REACH z powodu właściwości zaburzających gospodarkę hormonalna.

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Ocena toksyczności wodnej:

Trujący dla organizmów wodnych. W oparciu o długotrwałe badania chronicznie szkodliwe dla organizmów wodnych. Przy odpowiednim wprowadzeniu niewielkich stężeń do biologicznej oczyszczalni ścieków nie należy spodziewać się zakłóceń rozkładu osadu czynnego.

Toksyczność dla ryb:

LC50 (96 h) 2,1 mg/l, Cyprinodon variegatus (OECD-Richtlinie 203, Przepływ.)

Dane dotyczące działania toksycznego odnoszą się do stężenia ustalonego metodą analityczną.

Bezkręgowce wodne:

EC50 (48 h) 8,2 mg/l, Daphnia magna (Wytyczne OECD 202, część 1, Przepływ.)

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Poprzednia wersja: 9.0

Produkt: **BUTYL ACRYLATE**

(ID nr 30041258/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

Dane dotyczące działania toksycznego odnosza sie do steżenia ustalonego metoda analityczna.

Rośliny wodne:

EC50 (96 h) 2,65 mg/l, Selenastrum capricornutum (Wytyczne OECD 201, statyczny) Dane dotyczące działania toksycznego odnoszą się do stężenia ustalonego metodą analityczną.

Mikroorganizmy/działanie na osad czynny:

EC0 (3 d) > 150 mg/l, osad czynny, przemysłowy (Pozostałe, tlenowy) Stężenie nominalne.

Chroniczna toksyczność dla ryb:

Brak danych.

Toksyczność chroniczna bezkręgowce wodne:

NOEC (21 d) 0,136 mg/l, Daphnia magna (OECD Guideline 211, badanie semi-statyczne) Dane dotyczące działania toksycznego odnoszą się do stężenia ustalonego metodą analityczną.

Ocena toksyczności ziemnej:

Efekt nie występuje w najwyższym skontrolowanym stężeniu.

Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie.

Organizmy żyjące w glebie:

EC50 (28 d) > 1.000 mg/kg, mikroorganizmy-gleba (OECD 217)

Produkt nie został zbadany. Oświadczenie podano w oparciu o substancje/produkty o podobnej strukturze lub składzie. Podane działanie toksyczne odnosi się do stężenia nominalnego.

Rośliny występujące na ziemii:

Brak danych.

Inne nie-ssaki występujące na ziemii:

Brak danych.

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Ocena biodegradacji i eliminacji (H2O):

Ulega łatwo biodegradacji (według kryteriów OECD).

Dane dotyczące eliminacji:

80 - 90 % Całkowita zawartość węgla w związkach nieorganicznych wg. ThIC (28 d) (ISO 14593) (tlenowy, Osad aktywny, komunalny)

Ocena trwałości w wodzie.:

W reakcji z wodą substancja ulega powolnemu rozkładowi.

Dane dotyczące stabilności w wodzie (hydroliza):

t_{1/2} 1.100 d (25 °C, Wartość pH7), (OECD wytyczna 111, pH 7)

W reakcji z wodą substancja ulega powolnemu rozkładowi.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Poprzednia wersja: 9.0

Produkt: **BUTYL ACRYLATE**

(ID nr 30041258/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Ocena potencjału bioakumulacyjnego: Nie należy spodziewać się gromadzenia w organizmie.

Potencjał bioakumulacyjny:

Czynnik biostężenia(BCF): 17,3 (obliczone)

Nie należy spodziewać się gromadzenia w organizmie.

12.4. Mobilność w glebie

Ocena wpływu transportu na środowisko.:

Lotność: Substancja nie paruje z powierzchni wody do atmosfery.

Adsorpcja w glebie: Adsorpcja na cząsteczkach fazy stałej gleby nie jest przewidywana.

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Zgodnie z Załącznikiem XIII Rozporządzenia UE Nr. 1907/2006 dotyczącego Rejestracji, Ocenie, Udzielaniu Zezwoleń i Ograniczeń w zakresie Chemikaliów (REACH): Substancja nie spełnia kryteriów PBT. Substancja nie spełnia kryteriów vPvB.Klasyfikacja własna

12.6. Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Nie stwierdzono, że przedmiotowa substancja ma właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/2100 lub Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605, ani nie znajduje się na liście kandydackiej substancji wzbudzającej szczególne obawy zgodnie z artykułem 59 Rozporządzenia REACH z powodu właściwości zaburzających gospodarkę hormonalną.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Substancja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu (UE) 2024/590 w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

Wyniki oceny właściwości PMT i vPvM

Substancja nie spełnia kryteriów PMT. Substancja nie spełnia kryteriów vPvM. (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)

Dodatkowe wskazówki

Pozostałe wskazówki ekotoksykologiczne:

Zapobiec przedostaniu się produktu do wód bez uprzedniej obróbki w biologicznej oczyszczalni ścieków. Trujący dla organizmów wodnych.

Strona: 18/76

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Poprzednia wersja: 9.0

Produkt: **BUTYL ACRYLATE**

(ID nr 30041258/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Musi zostać przesłany do odpowiedniej spalarni, stosując się do obowiązujących lokalnych przepisów.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 2020 poz.10 z późniejszymi zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 699 z późniejszymi zmianami) oraz ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi z dnia 13 czerwca 2013r. (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz 160 z późniejszymi zmianami).

Opakowanie nieoczyszczone:

Nie oczyszczone puste opakowania nalezy potraktować tak jak ich zawartość.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Transport droga ladowa

ADR

Numer UN lub numer UN2348

identyfikacyjny ID:

Prawidłowa nazwa AKRYLANY BUTYLU STABILIZOWANE

przewozowa UN:

Klasa(-y) zagrożenia w 3

transporcie:

Grupa pakowania: Ш Zagrożenia dla środowiska: nie

Szczególne środki

kod tunelu: D/E

ostrożności dla użytkowników:

RID

Numer UN lub numer UN2348

identyfikacyjny ID:

Prawidłowa nazwa AKRYLANY BUTYLU STABILIZOWANE

przewozowa UN:

Klasa(-y) zagrożenia w 3

transporcie:

Grupa pakowania: Ш Zagrożenia dla środowiska: nie Szczególne środki nie znane

ostrożności dla użytkowników:

Transport żeglugą śródlądową

ADN

Numer UN lub numer UN2348

Strona: 19/76

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Poprzednia wersja: 9.0

Produkt: **BUTYL ACRYLATE**

(ID nr 30041258/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

identyfikacyjny ID:

Prawidłowa nazwa AKRYLANY BUTYLU STABILIZOWANE

przewozowa UN:

Klasa(-y) zagrożenia w

transporcie:

Grupa pakowania: Ш Zagrożenia dla środowiska: nie nie znane

Szczególne środki

ostrożności dla użytkowników:

Transport cysterną żeglugi śródlądowej / statek na materiały sypkie

Numer UN lub numer UN2348

identyfikacyjny ID:

Prawidłowa nazwa BUTYL ACRYLATES, STABILIZED (n-BUTYL ACRYLATE,

przewozowa UN: STABILIZED)

Klasa(-y) zagrożenia w

transporcie:

Grupa pakowania: Ш Zagrożenia dla środowiska: tak Typ jednostki żeglugi C

śródladowej:

Stan zbiornika: 2 Typ zbiornika 2

załadunkowego:

Transport droga morska Sea transport

3, INST, N3

IMDG IMDG

Numer UN lub numer UN 2348

identyfikacyjny ID:

Prawidłowa nazwa **AKRYLANY**

przewozowa UN: **BUTYLU**

STABILIZOWANE

UN number or ID number:

UN proper shipping

name:

BUTYL ACRYLATES,

UN 2348

3

Klasa(-y) zagrożenia w transporcie:

Grupa pakowania: Ш Zagrożenia dla środowiska: Substancia

Transport hazard

class(es): Packing group: Environmental hazards:

STABILIZED 3

Ш

Marine pollutant:

NO

transporcie morskim: NIE

niebezpieczna w

EmS: F-E; S-D

Special precautions

EmS: F-E; S-D

Szczególne środki ostrożności dla użytkowników:

for user:

Strona: 20/76

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Poprzednia wersja: 9.0

Produkt: **BUTYL ACRYLATE**

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

<u>Transport droga</u> powietrzną		Air transport	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
Numer UN lub numer identyfikacyjny ID: Prawidłowa nazwa przewozowa UN:	UN 2348 AKRYLANY BUTYLU STABILIZOWANE	UN number or ID number: UN proper shipping name:	UN 2348 BUTYL ACRYLATES, STABILIZED
Klasa(-y) zagrożenia w transporcie: Grupa pakowania: Zagrożenia dla środowiska:	III Nie wymagane oznakowanie "Niebezpieczny dla Środowiska"	Transport hazard class(es): Packing group: Environmental hazards:	III No Mark as dangerous for the environment is needed
Szczególne środki ostrożności dla	nie znane	Special precautions for user:	None known

14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

Patrz odpowiednie wpisy "Numer UN lub numer ID" dla odpowiednich przepisów w powyższych tabelach.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Patrz odpowiednie wpisy dla "Obowiązujące oznaczenia transportowe UN" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Patrz odpowiednie wpisy dla "Klasy zagrożenia w transporcie" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.4. Grupa pakowania

użytkowników:

Patrz odpowiednie wpisy dla "Grupa pakowania" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.5. Zagrożenia dla środowiska

Patrz odpowiednie wpisy dla "Zagrożenie dla środowiska" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Patrz odpowiednie wpisy dla "Szczególne środki ostrożności dla użytkownika" dla każdego przepisu w powyższej tabeli.

instrumentami IMO IMO instruments	. Transport morski luzem zgodnie z Maritime transport in bulk according to IMO instruments
-----------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

przepis: IBC-Code Regulation: IBC-Code

Strona: 21/76

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Poprzednia wersja: 9.0

Produkt: BUTYL ACRYLATE

(ID nr 30041258/SDS GEN PL/PL)

isomers)

Data wydruku 28.10.2025

Nazwa produktu: Butyl acrylate (all Product name: Butyl acrylate (all

isomers)

Rodzaj zanieczyszczeń: Y Pollution category: Y

Rodzaj jednostki 3 Ship Type: 3

pływającej:

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Zakazy, ograniczenia i zezwolenia

Załącznik XVII do Rozporządzenia EG Nr. 1907/2006: numer na liście: 3, 40, 75

Dyrektywa 2012/18/UE w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi (UE):

Pozycja w przepisie prawnym: P5c

Klasyfikacja dotyczy standardowych warunków temperatury i ciśnienia.

Jeśli mają zastosowanie inne przepisy prawne, które w innym miejscu karty charakterystyki nie zostały wymienione, zostały opisane w tej podsekcji.

Ustawa z dnia 25.02.2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1816 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz.1286 z późniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 19.06.1997r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1680 z późniejszymi zmianami).

Protokół Montrealski z 16.09.1987r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz.U. 1992 nr 98 poz. 490 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawa z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 2065 z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016 poz. 138 z późniejszymi zmianami).

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Przeprowadzono ocenę bezpieczeństwa chemicznego (CSA)

Strona: 22/76

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Poprzednia wersja: 9.0

Produkt: **BUTYL ACRYLATE**

(ID nr 30041258/SDS GEN PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

SEKCJA 16: Inne informacje

Ocena klas zagrożenia według kryteriów GHS ONZ (najnowsza wersja)

Aquatic Acute 2
Aquatic Chronic 3
Acute Tex. 5 (dougte

Acute Tox. 5 (doustne)

Acute Tox. 4 (Inhalacyjne- para)

Acute Tox. 5 (dermalne)

Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2A

STOT SE 3 (działanie drażniące na układ oddechowy)

Flam. Liq. 3 Skin Sens. 1B

Informacje o bezpiecznym obchodzeniu się z produktem i jego magazynowaniu znajdują się w broszurze, która jest dostępna na zapytanie.

Pełny tekst klasyfikacji, w tym klas zagrożenia i zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, o ile zostały wymienione w sekcji 2 lub 3:.

Flam. Liq. Substancje ciekłe łatwopalne

Acute Tox. Toksyczność ostra

Skin Irrit. Działanie drażniące na skórę Eye Irrit. Działanie drażniące na oczy

Skin Sens. Uczula skórę.

STOT SE Działanie toksyczne na narządy docelowe (narażenie jednorazowe)

Aquatic Chronic Zagrożenie dla środowiska wodnego - chroniczne

H226 Łatwopalna ciecz i pary. H319 Działa drażniąco na oczy. H315 Działa drażniąco na skórę.

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania. H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Skróty

ADR = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. ADN = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych. ATE = Oszacowana toksyczność ostra. CAO = Cargo Aircraft Only. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Rozporządzenie w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin. DIN = Niemiecka krajowa organizacja normalizacyjna. DNEL = Pochodny poziom niepowodujący zmian. EC50 = Skuteczna mediana stężenia dla 50% populacji. EC = Wspólnota Europejska. EN = Norma europejska. IARC = Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem. IATA = Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego. IBC-Code = międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem. IMDG = Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. ISO = Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna. STE = narażenie krótkotrwałe. LC50 = Mediana stężenia śmiertelnego dla 50% populacji. LD50 = Mediana dawki śmiertelnej dla 50% populacji. MAK, TLV, NDS = Najwyższe dopuszczalne stężenie. NDSCh = Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe. MARPOL = Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. NEN = Norma

Strona: 23/76

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Poprzednia wersja: 9.0

Produkt: **BUTYL ACRYLATE**

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

holenderska. **NOEC** = stężenie, przy którym nie obserwuje się zmian. **OEL** = Limit narażenia zawodowego. **OECD** = Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. **PBT** = Trwały, bioakumulacyjny i toksyczny. **PNEC** = Przewidywane Stężenie Niepowodujące Zmian w Środowisku. **PPM** = części na milion. **RID** = Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. **TWA** = średnia ważona w czasie. **UN-number** = Numer ONZ w transporcie. **vPvB** = bardzo trwały i bardzo bioakumulacyjny.

Dane zawarte w karcie charakterystyki oparte są na naszej aktualnej wiedzy i doświadczeniu i opisują produkt w zakresie wymogów bezpieczeństwa. Niniejsza karta charakterystyki nie jest Certyfikatem Analizy ani kartą danych technicznych i nie może być mylona z umową o specyfikacji. Zidentyfikowane zastosowania w niniejszej karcie charakterystyki nie stanowią ani umowy o jakości substancji/mieszaniny, ani o uzgodnionym zastosowaniu.

Ewentualnych praw patentowych, jak i istniejących przepisów i postanowień odbiorca naszego produktu jest zobowiązany przestrzegać we własnym zakresie.

Pionowe kreski widoczne po lewej stronie wskazują na zmiany w stosunku do poprzedniej wersji.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Poprzednia wersja: 9.0

Produkt: **BUTYL ACRYLATE**

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

Załącznik: Scenariusz Narażenia

Spis treści

- **1.** produkcja polimerów, (wykorzystanie w urządzeniach przemysłowych) SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9
- **2.** produkcja polimerów, Użytkownik później dołączony., (wykorzystanie w urządzeniach przemysłowych) SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9
- **3.** zastosowanie jako półprodukt, (wykorzystanie w urządzeniach przemysłowych) SU8, SU9, SU12; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9
- **4.** zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny, (wykorzystanie w urządzeniach przemysłowych) ERC1; PROC15

* * * * * * * * * * * * * * * * *

1. Krótki tytuł scenariusza narażenia

produkcja polimerów, (wykorzystanie w urządzeniach przemysłowych) SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	ERC6c: Zastosowanie mor polimeryzacji w zakładzie p lub nie do lub na wyrób)	nomeru w procesach orzemysłowym (z włączeniem
Warunki eksploatacyjne		
roczna ilość w UE	12.900.000 kg	
minimalna liczba dni emisji w roku	300	
współczynnik emisji powietrze	1 %	
współczynnik emisji woda	1 %	
współczynnik emisji grunt	0 %	
przyjęte wody powierzchniowe (rata przepływu)	18.000 m3/d	
współczynnik rozcieńczenia: rzeki/woda słodka	10	
współczynnik rozcieńczenia: wybrzeże/woda morska	100	
Środki zarządzania ryzykiem		
typ oczyszczalni		oczyszczalnia komunalna
Przewidziany przepływ w oczyszczalni	(m3/d)	2.000 m3/d
ocena narażenia i powołanie się na z	źródło	

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, środowisko
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,805975
	Ryzyko dla środowiska stanowi osad wody słodkiej.
maksymalna, bezpieczna ilość w	10.670,3
użyciu	kg/dzień
Ryzyko dla środowiska stanowi osad wody słodkiej.	

dolaczony conariusz narażonia			
dołączony scenariusz narażenia			
określone deskryptory dla zastosowań	PROC1: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji. Obszar zastosowania: przemysłowy		
Warunki eksploatacyjne	1		
	akrylan butylu		
stężenie substancji	Zawartość: >= 0 % - <= 100 %		
właściwość fizyczna	ciekły		
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa		
temperatura procesu	20 °C		
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu		
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne		
Środki zarządzania ryzykiem			
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna			
są otwarte (ogólne przewietrzenie).			
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.			
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać			
kontaktu ze skażonymi narzędziami.			
Zabrudzenia usunąć natychmiast.			
Miejsce skażenia skóry natychmiast			
przemyć.			
Jeżeli czas aktywności przekracza			
czas przełomu, należy wymienić			
rękawice., Noszenie rękawic			
odpornych na chemikalia w			
połączeniu z podstawowym			
szkoleniem pracowników.			
ocena narażenia i powołanie się na źródło			
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy		
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo		
ocena narażenia	0,0534 mg/m³		
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,004855		
metoda oceny	Ocena jakościowa		
	Pracownicy - przez skórę		

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna	
są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać	
kontaktu ze skażonymi narzędziami.	
Zabrudzenia usunąć natychmiast.	
Miejsce skażenia skóry natychmiast	
przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza	
czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic	
odpornych na chemikalia w	
połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	ródło
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	2,6702 mg/m ³
Współczynnik Charakterystyki	
Ryzyka (RCR)	0,242744
metoda oceny	Ocena jakościowa
······ /	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie do	
	dłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

Wytyczne dla Dalszego Użytkownika
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	1
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
Środki zarządzania ryzykiem	•
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %
Unikać kontaktu ze skórą. Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu. Unikać kontaktu ze skórą. Unikać	
kontaktu ze skażonymi narzędziami. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na z	źródło
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	2,6702 mg/m³ 0,242744
metoda oceny	Ocena jakościowa
Dodatkowe wskazówki w zakresie d	Pracownicy - przez skórę
	odłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

Wytyczne dla Dalszego Użytkownika
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
Środki zarządzania ryzykiem	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	ródło
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
•	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia Współczynnik Charakterystyki	8,0106 mg/m³ 0,728233
Ryzyka (RCR)	·
metoda oceny	Ocena jakościowa Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie do	obrej praktyki

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.		
ſ	Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Γ	Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa	
temperatura procesu	20 °C	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
Środki zarządzania ryzykiem		
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %	
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna		
są otwarte (ogólne przewietrzenie).		
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.		
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.		
Jeżeli czas aktywności przekracza		
czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.		
ocena narażenia i powołanie się na ż	ródło	
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	5,3404 mg/m ³	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,485489	
metoda oceny	Ocena jakościowa	
	Pracownicy - przez skórę	
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki		
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.		
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0
Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Poprzednia wersja: 9.0

Produkt: **BUTYL ACRYLATE**

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia		
and the state of t	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle	
	chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze	
określone deskryptory dla	sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w	
zastosowań	procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji	
	Obszar zastosowania: przemysłowy	
	Castan Lasticas name P. Lastin, clastin,	
Warunki eksploatacyjne		
	akrylan butylu	
stężenie substancji	Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas	500 Pa	
zastosowania.		
temperatura procesu	20 °C	
tomporatara procesu		
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku	zastosowanie wewnętrzne	
zewnętrznego		
Środki zarządzania ryzykiem		
Nosić odpowiednią ochronę dróg	Sprawność: 90 %	
oddechowych.		
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna		
są otwarte (ogólne przewietrzenie).		
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.		
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać		
kontaktu ze skażonymi narzędziami.		
Zabrudzenia usunąć natychmiast.		
Miejsce skażenia skóry natychmiast		
przemyć. Jeżeli czas aktywności przekracza		
czas przełomu, należy wymienić		
rękawice., Noszenie rękawic		
odpornych na chemikalia w		
połączeniu z podstawowym		
szkoleniem pracowników.		
ocena narażenia i powołanie się na ź	ródło	
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
·	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	5,3404 mg/m³	
Współczynnik Charakterystyki		
Ryzyka (RCR)	0,485489	
metoda oceny	Ocena jakościowa	
	Pracownicy - przez skórę	
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki		
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.		
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra		

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

dołączony scenariusz narażenia	PROC4: Produkcja chemiczna, w której pojawia się	
określone deskryptory dla	możliwość narażenia	
zastosowań	Obszar zastosowania: przemysłowy	
243to30Wall	Sozai Zasiosonamai pizemyeleny	
Warunki eksploatacyjne		
	akrylan butylu	
stężenie substancji	Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa	
temperatura procesu	20 °C	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
Środki zarządzania ryzykiem		
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %	
Musi być zapewniony dobry standard		
ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5	Sprawność: 30 %	
wymian powietrza na godzinę).	Sprainteed of 70	
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna		
są otwarte (ogólne przewietrzenie).		
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.		
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać		
kontaktu ze skażonymi narzędziami.		
Zabrudzenia usunąć natychmiast.		
Miejsce skażenia skóry natychmiast		
przemyć.		
Jeżeli czas aktywności przekracza		
czas przełomu, należy wymienić		
rękawice., Noszenie rękawic		
odpornych na chemikalia w		
połączeniu z podstawowym		
szkoleniem pracowników.		
ocena narażenia i powołanie się na		
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	7,4765 mg/m³	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,679684	
metoda oceny	Ocena jakościowa	
•	Pracownicy - przez skórę	
Dodatkowe wskazówki w zakresie		
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.		
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
Dla przeprowadzenia oceny patrz: htt		

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

	PROC4: Produkcja chemiczna, w której pojawia się
określone deskryptory dla zastosowań	możliwość narażenia
	Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
	akrylan butylu
stężenie substancji	Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas	500 Pa
zastosowania.	
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku	zastosowanie wewnętrzne
zewnętrznego	Zastosonamo nomiquzno
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard	
ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5	Sprawność: 30 %
wymian powietrza na godzinę).	
Nosić odpowiednią ochronę dróg	Sprawność: 90 %
oddechowych.	Spranness of 70
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna	
są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać	
kontaktu ze skażonymi narzędziami.	
Zabrudzenia usunąć natychmiast.	
Miejsce skażenia skóry natychmiast	
przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić	
rękawice., Noszenie rękawic	
rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w	
połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	ródio
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
motoda occity	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	7,4765 mg/m ³
Współczynnik Charakterystyki	
Ryzyka (RCR)	0,679684
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie do	
	dłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

	PROC5: Mieszanie lub blendowanie w procesach		
okrećiono dookramatom die	wsadowych.		
określone deskryptory dla	Obszar zastosowania: przemysłowy		
zastosowań	Obszai zastosowania. przemysiowy		
Warunki eksploatacyjne			
	akrylan butylu		
stężenie substancji	Zawartość: >= 0 % - <= 100 %		
-			
właściwość fizyczna	ciekły		
Prężność par substancji podczas	500 Pa		
zastosowania.			
temperatura procesu	20 °C		
Almost and Aller of Controls	480 min 5 dni w tygodniu		
okres i częstotliwość użycia	,,		
do użytku wewnętrznego/do użytku	Zaatanawania wawnatrzna		
zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne		
Środki zarządzania ryzykiem			
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %		
Zapewnić dobry standard ogólnej i	•		
kontrolowanej wentylacji (5 do 10	Communication 70.0/		
krotna wymiana powietrza na	Sprawność: 70 %		
godzinę)			
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna			
są otwarte (ogólne przewietrzenie).			
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.			
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać			
kontaktu ze skażonymi narzędziami.			
Zabrudzenia usunąć natychmiast.			
Miejsce skażenia skóry natychmiast			
przemyć.			
Jeżeli czas aktywności przekracza			
czas przełomu, należy wymienić			
rękawice., Noszenie rękawic			
odpornych na chemikalia w			
połączeniu z podstawowym			
szkoleniem pracowników.			
ocena narażenia i powołanie się na źr			
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy		
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo		
ocena narażenia	8,0106 mg/m ³		
Współczynnik Charakterystyki	0,728233		
Ryzyka (RCR)	<u> </u>		
metoda oceny	Ocena jakościowa		
	Pracownicy - przez skórę		
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki			
	Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne. Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
	nowe mub dobre przewietrzanie ogolne.		

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

dołączony scenariusz narażenia		
aciqueony committee manazonia	PROC5: Mieszanie lub blendowanie w procesach	
określone deskryptory dla	wsadowych.	
zastosowań	Obszar zastosowania: przemysłowy	
Zastosowan	Obozar Zaotobowania. przomyciowy	
Warunki eksploatacyjne		
	akrylan butylu	
stężenie substancji	Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas	500 Pa	
zastosowania.		
tomperatura procesu	20 °C	
temperatura procesu		
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
•		
do użytku wewnętrznego/do użytku	zastosowanie wewnętrzne	
zewnętrznego	Zasiosowanie wewnętizne	
Środki zarządzania ryzykiem		
Musi być zapewniony dobry standard		
ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5	Sprawność: 30 %	
wymian powietrza na godzinę).		
Nosić odpowiednią ochronę dróg	Sprawność: 95 %	
oddechowych.	Sprawnosc. 95 %	
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna		
są otwarte (ogólne przewietrzenie).		
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.		
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać		
kontaktu ze skażonymi narzędziami.		
Zabrudzenia usunąć natychmiast.		
Miejsce skażenia skóry natychmiast		
przemyć.		
Jeżeli czas aktywności przekracza		
czas przełomu, należy wymienić		
rękawice., Noszenie rękawic		
odpornych na chemikalia w		
połączeniu z podstawowym		
szkoleniem pracowników.		
ocena narażenia i powołanie się na ź		
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	9,3457 mg/m³	
Współczynnik Charakterystyki	0,849605	
Ryzyka (RCR)	·	
metoda oceny	Ocena jakościowa	
	Pracownicy - przez skórę	
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki		
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.		
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra		

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. Obszar zastosowania: przemysłowy
	Coolar Zaotosowania. przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	ródło
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
<u> </u>	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	8,0106 mg/m ³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,728233
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie do	
	dłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika Dla przeprowadzenia oceny patrz: http:	

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie
	przeznaczonych do tego celu.
zastosowań	Obszar zastosowania: przemysłowy
	Obszai zastosowania. przemysiowy
Warunki eksploatacyjne	
	akrylan butylu
stężenie substancji	Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas	500 Pa
zastosowania.	
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku	zastosowanie wewnętrzne
zewnętrznego	<u>'</u>
Środki zarządzania ryzykiem	T
Musi być zapewniony dobry standard	0
ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5	Sprawność: 30 %
wymian powietrza na godzinę).	
Nosić odpowiednią ochronę dróg	Sprawność: 95 %
oddechowych.	'
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna	
są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu. Unikać kontaktu ze skórą. Unikać	
kontaktu ze skażonymi narzędziami.	
Zabrudzenia usunąć natychmiast.	
Miejsce skażenia skóry natychmiast	
przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza	
czas przełomu, należy wymienić	
rękawice., Noszenie rękawic	
odpornych na chemikalia w	
połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	ródło
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	9,3457 mg/m ³
Współczynnik Charakterystyki	0,849605
Ryzyka (RCR)	0,043003
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0
Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Poprzednia wersja: 9.0

Produkt: **BUTYL ACRYLATE**

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia		
	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny	
okvoálono dookvystom dla	(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach	
określone deskryptory dla	przeznaczonych do tego celu.	
zastosowań	Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
	akrylan butylu	
stężenie substancji	Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas	500 Pa	
zastosowania.	00.00	
temperatura procesu	20 °C	
· '	400 min 5 dni w tugodniu	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku		
zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
Środki zarządzania ryzykiem		
odsysanie miejscowe	Sprawność: 95 %	
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna	Oprawnosc. 95 76	
są otwarte (ogólne przewietrzenie).		
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.		
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać		
kontaktu ze skażonymi narzędziami.		
Zabrudzenia usunąć natychmiast.		
Miejsce skażenia skóry natychmiast		
przemyć.		
Jeżeli czas aktywności przekracza		
czas przełomu, należy wymienić		
rękawice., Noszenie rękawic		
odpornych na chemikalia w		
połączeniu z podstawowym		
szkoleniem pracowników.		
ocena narażenia i powołanie się na źródło		
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	6,6755 mg/m ³	
Współczynnik Charakterystyki	0,606861	
Ryzyka (RCR)	·	
metoda oceny	Ocena jakościowa	
	Pracownicy - przez skórę	
Dodatkowe wskazówki w zakresie do		
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.		
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra		

dołączony scenariusz narażenia

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
Środki zarządzania ryzykiem	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 95 %
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Zabrudzenia usunąć natychmiast.	
Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić	
rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	ródło
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	6,6755 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,606861
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie do	
	dłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych
zastosowań	pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

	napełniania wraz z ważeniem).
	Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	<u> </u>
	akrylan butylu
stężenie substancji	Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas	500 Pa
zastosowania.	
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %
Zapewnić dobry standard ogólnej i	
kontrolowanej wentylacji (5 do 10	Sprawność: 70 %
krotna wymiana powietrza na	Sprawnosc. 70 %
godzinę)	
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna	
są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać	
kontaktu ze skażonymi narzędziami.	
Zabrudzenia usunąć natychmiast.	
Miejsce skażenia skóry natychmiast	
przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza	
czas przełomu, należy wymienić	
rękawice., Noszenie rękawic	
odpornych na chemikalia w	
połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	8,0106 mg/m ³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,728233
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie do	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źróc	dłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

zastosowań	pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 95 %
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu. Unikać kontaktu ze skórą. Unikać	
kontaktu ze skażonymi narzędziami. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić	
rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	ródło
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	9,3457 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,849605
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie do	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Poprzednia wersja: 9.0

Produkt: **BUTYL ACRYLATE**

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

* * * * * * * * * * * * * * *

2. Krótki tytuł scenariusza narażenia

produkcja polimerów, Użytkownik później dołączony., (wykorzystanie w urządzeniach przemysłowych) SU8, SU9, SU12; ERC6c; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	ERC6c: Zastosowanie mor polimeryzacji w zakładzie p lub nie do lub na wyrób)	nomeru w procesach przemysłowym (z włączeniem
Warunki eksploatacyjne		
roczna ilość w UE	16.300.000 kg	
minimalna liczba dni emisji w roku	300	
współczynnik emisji powietrze	1 %	
współczynnik emisji woda	1 %	
współczynnik emisji grunt	0 %	
przyjęte wody powierzchniowe (rata przepływu)	18.000 m3/d	
współczynnik rozcieńczenia: rzeki/woda słodka	10	
współczynnik rozcieńczenia: wybrzeże/woda morska	100	
Środki zarządzania ryzykiem		
typ oczyszczalni		oczyszczalnia komunalna
Przewidziany przepływ w oczyszczalni	i (m3/d)	2.000 m3/d
ocena narażenia i powołanie się na		
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC	TRA v3.0, środowisko
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,805975	
	Ryzyko dla środowiska sta	nowi osad wody słodkiej.
maksymalna, bezpieczna ilość w użyciu	33.706,6 kg/dzień	•
Ryzyko dla środowiska stanowi osad v	vody słodkiej.	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC1: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan butylu

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

	Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas	500 Pa	
zastosowania.		
temperatura procesu	20 °C	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
Środki zarządzania ryzykiem		
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna		
są otwarte (ogólne przewietrzenie).		
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.		
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać		
kontaktu ze skażonymi narzędziami.		
Zabrudzenia usunąć natychmiast.		
Miejsce skażenia skóry natychmiast		
przemyć.		
Jeżeli czas aktywności przekracza		
czas przełomu, należy wymienić		
rękawice., Noszenie rękawic		
odpornych na chemikalia w		
połączeniu z podstawowym		
szkoleniem pracowników.		
ocena narażenia i powołanie się na ź		
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
acena parażonia	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	0,0534 mg/m³	
Współczynnik Charakterystyki	0,004855	
Ryzyka (RCR)	Ocena jakościewa	
metoda oceny	Ocena jakościowa	
Dodotkowa wakazówki w zakrasia da	Pracownicy - przez skórę	
	Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
	Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra		
וים przeprowadzenia oceny patrz: nttp:/	/www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami.	
Zabrudzenia usunąć natychmiast.	
Miejsce skażenia skóry natychmiast	
przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza	
czas przełomu, należy wymienić	
rękawice., Noszenie rękawic	
odpornych na chemikalia w	
połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	2,6702 mg/m ³
Współczynnik Charakterystyki	0,242744
Ryzyka (RCR)	, and the second
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://	//www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa	

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
Środki zarządzania ryzykiem	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna	
są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać	
kontaktu ze skażonymi narzędziami.	
Zabrudzenia usunąć natychmiast.	
Miejsce skażenia skóry natychmiast	
przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza	
czas przełomu, należy wymienić	
rękawice., Noszenie rękawic	
odpornych na chemikalia w	
połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	ródło
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	2,6702 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,242744
metoda oceny	Ocena jakościowa
-	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://	//www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa
temperatura procesu	20 °C

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku	zastosowanie wewnętrzne
zewnętrznego	·
Środki zarządzania ryzykiem	T
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać	
kontaktu ze skażonymi narzędziami.	
Zabrudzenia usunąć natychmiast.	
Miejsce skażenia skóry natychmiast	
przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza	
czas przełomu, należy wymienić	
rękawice., Noszenie rękawic	
odpornych na chemikalia w	
połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	8,0106 mg/m ³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,728233
metoda oceny	Ocena jakościowa
-	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać	
kontaktu ze skażonymi narzędziami.	
Zabrudzenia usunąć natychmiast.	
Miejsce skażenia skóry natychmiast	
przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza	
czas przełomu, należy wymienić	
rękawice., Noszenie rękawic	
odpornych na chemikalia w	
połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	5,3404 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki	0,485489
Ryzyka (RCR)	0,400409
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http:/	//www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa	
temperatura procesu	20 °C	

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
Środki zarządzania ryzykiem		
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %	
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).		
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.		
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać		
kontaktu ze skażonymi narzędziami.		
Zabrudzenia usunąć natychmiast.		
Miejsce skażenia skóry natychmiast		
przemyć.		
Jeżeli czas aktywności przekracza		
czas przełomu, należy wymienić		
rękawice., Noszenie rękawic		
odpornych na chemikalia w		
połączeniu z podstawowym		
szkoleniem pracowników.		
ocena narażenia i powołanie się na źródło		
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	5,3404 mg/m³	
Współczynnik Charakterystyki	0.405400	
Ryzyka (RCR)	0,485489	
metoda oceny	Ocena jakościowa	
•	Pracownicy - przez skórę	
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki		
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.		
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://	//www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC4: Produkcja chemiczna, w której pojawia się możliwość narażenia Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku	zastosowanie wewnętrzne

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

zewnętrznego			
Środki zarządzania ryzykiem			
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %		
Musi być zapewniony dobry standard			
ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5	Sprawność: 30 %		
wymian powietrza na godzinę).			
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna			
są otwarte (ogólne przewietrzenie).			
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.			
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać			
kontaktu ze skażonymi narzędziami.			
Zabrudzenia usunąć natychmiast.			
Miejsce skażenia skóry natychmiast			
przemyć.			
Jeżeli czas aktywności przekracza			
czas przełomu, należy wymienić			
rękawice., Noszenie rękawic			
odpornych na chemikalia w			
połączeniu z podstawowym			
szkoleniem pracowników.			
, ,	ocena narażenia i powołanie się na źródło		
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy		
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo		
ocena narażenia	7,4765 mg/m ³		
Współczynnik Charakterystyki	0,679684		
Ryzyka (RCR)	Open a later fairme		
metoda oceny	Ocena jakościowa		
Dodatkowa wakaziwki w zal-za ila da	Pracownicy - przez skórę		
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki			
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.			
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika			
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://	//www.ecetoc.org/tra		

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC4: Produkcja chemiczna, w której pojawia się możliwość narażenia Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

Środki zarządzania ryzykiem	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 95 %
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna	
są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać	
kontaktu ze skażonymi narzędziami.	
Zabrudzenia usunąć natychmiast.	
Miejsce skażenia skóry natychmiast	
przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza	
czas przełomu, należy wymienić	
rękawice., Noszenie rękawic	
odpornych na chemikalia w	
połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	ródło
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	5,3404 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki	0,485489
Ryzyka (RCR)	0,465469
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC5: Mieszanie lub blendowanie w procesach wsadowych. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %
Zapewnić dobry standard ogólnej i	Sprawność: 70 %

Strona: 50/76

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

kontrolowanej wentylacji (5 do 10	
krotna wymiana powietrza na	
godzinę)	
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna	
są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać	
kontaktu ze skażonymi narzędziami.	
Zabrudzenia usunąć natychmiast.	
Miejsce skażenia skóry natychmiast	
przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza	
czas przełomu, należy wymienić	
rękawice., Noszenie rękawic	
odpornych na chemikalia w	
połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	8,0106 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki	0,728233
Ryzyka (RCR)	,
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http:/	/www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC5: Mieszanie lub blendowanie w procesach wsadowych. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5	Sprawność: 30 %

Wersja: 10.0 Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

wymian powietrza na godzinę).	
Nosić odpowiednią ochronę dróg	Sprawność: 95 %
oddechowych.	Органию 30. 30 70
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna	
są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać	
kontaktu ze skażonymi narzędziami.	
Zabrudzenia usunąć natychmiast.	
Miejsce skażenia skóry natychmiast	
przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza	
czas przełomu, należy wymienić	
rękawice., Noszenie rękawic	
odpornych na chemikalia w	
połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	9,3457 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki	0,849605
Ryzyka (RCR)	,
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %

Strona: 52/76

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna	
są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać	
kontaktu ze skażonymi narzędziami.	
Zabrudzenia usunąć natychmiast.	
Miejsce skażenia skóry natychmiast	
przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza	
czas przełomu, należy wymienić	
rękawice., Noszenie rękawic	
odpornych na chemikalia w	
połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	ródło
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	8,0106 mg/m ³
Współczynnik Charakterystyki	0,728233
Ryzyka (RCR)	0,720233
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	•
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
Środki zarządzania ryzykiem	

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

Musi być zapewniony dobry standard	
ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5	Sprawność: 30 %
wymian powietrza na godzinę).	'
Nosić odpowiednią ochronę dróg	0
oddechowych.	Sprawność: 95 %
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna	
są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać	
kontaktu ze skażonymi narzędziami.	
Zabrudzenia usunąć natychmiast.	
Miejsce skażenia skóry natychmiast	
przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza	
czas przełomu, należy wymienić	
rękawice., Noszenie rękawic	
odpornych na chemikalia w	
połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	ródło
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	9,3457 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki	0.040605
Ryzyka (RCR)	0,849605
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://	//www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 95 %
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna	
są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać	
kontaktu ze skażonymi narzędziami.	
Zabrudzenia usunąć natychmiast.	
Miejsce skażenia skóry natychmiast	
przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza	
czas przełomu, należy wymienić	
rękawice., Noszenie rękawic	
odpornych na chemikalia w	
połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	6,6755 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,606861
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny (załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
Środki zarządzania ryzykiem	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 95 %

Strona: 55/76

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna	
są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać	
kontaktu ze skażonymi narzędziami.	
Zabrudzenia usunąć natychmiast.	
Miejsce skażenia skóry natychmiast	
przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza	
czas przełomu, należy wymienić	
rękawice., Noszenie rękawic	
odpornych na chemikalia w	
połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	ródło
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	6,6755 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki	0.606064
Ryzyka (RCR)	0,606861
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http:	//www.ecetoc.org/tra

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa	
temperatura procesu	20 °C	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
Środki zarządzania ryzykiem		
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %	
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na	Sprawność: 70 %	

Strona: 56/76

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

godzinę)	
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna	
są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać	
kontaktu ze skażonymi narzędziami.	
Zabrudzenia usunąć natychmiast.	
Miejsce skażenia skóry natychmiast	
przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza	
czas przełomu, należy wymienić	
rękawice., Noszenie rękawic	
odpornych na chemikalia w	
połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	8,0106 mg/m ³
Współczynnik Charakterystyki	0.728233
Ryzyka (RCR)	
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa	
temperatura procesu	20 °C	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
Środki zarządzania ryzykiem		
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %	

Strona: 57/76

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025

Wersja: 10.0

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Poprzednia wersja: 9.0

Produkt: **BUTYL ACRYLATE**

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 95 %
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna	
są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać	
kontaktu ze skażonymi narzędziami.	
Zabrudzenia usunąć natychmiast.	
Miejsce skażenia skóry natychmiast	
przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza	
czas przełomu, należy wymienić	
rękawice., Noszenie rękawic	
odpornych na chemikalia w	
połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	ródło
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	9,3457 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki	0,849605
Ryzyka (RCR)	0,849003
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

3. Krótki tytuł scenariusza narażenia

zastosowanie jako półprodukt, (wykorzystanie w urządzeniach przemysłowych) SU8, SU9, SU12; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9

kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla	ERC6a: Stosowanie półproduktu
zastosowań	
Warunki eksploatacyjne	
roczna ilość w UE	6.160.000 kg
minimalna liczba dni emisji w roku	300
współczynnik emisji powietrze	1 %
współczynnik emisji woda	0,7 %
współczynnik emisji grunt	0,1 %

Strona: 58/76

BASF Karta charakterystyki zgodna z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późniejszymi zmianami.

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

	40.000 0/1	
przyjęte wody powierzchniowe (rata przepływu)	18.000 m3/d	
współczynnik rozcieńczenia: rzeki/woda słodka	10	
współczynnik rozcieńczenia: wybrzeże/woda morska	100	
Środki zarządzania ryzykiem		
typ oczyszczalni		oczyszczalnia komunalna
Przewidziany przepływ w oczyszczalni (m3/d)		2.000 m3/d
ocena narażenia i powołanie się na ź	ródło	
metoda oceny		
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,805975	
	Ryzyko dla środowiska stanowi osad wody słodkiej.	
maksymalna, bezpieczna ilość w użyciu	5.095,3 kg/dzień	
Ryzyko dla środowiska stanowi osad wody słodkiej.		

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	PROC1: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie bez prawdopodobieństwa narażenia lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji. Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa	
temperatura procesu	20 °C	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
Środki zarządzania ryzykiem		
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).		
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.		
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.		
Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic		

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.		
ocena narażenia i powołanie się na ż	ródło	
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	0,0534 mg/m³	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,004855	
metoda oceny	Ocena jakościowa	
	Pracownicy - przez skórę	
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki		
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.		
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra		

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa	
temperatura procesu	20 °C	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
Środki zarządzania ryzykiem		
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %	
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).		
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.		
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.		
Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym		

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

szkoleniem pracowników.		
ocena narażenia i powołanie się na źródło		
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	2,6702 mg/m³	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,242744	
metoda oceny	Ocena jakościowa	
	Pracownicy - przez skórę	
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki		
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.		
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra		

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa	
temperatura procesu	20 °C	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
Środki zarządzania ryzykiem		
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %	
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).		
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.		
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.		
Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.		

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	2,6702 mg/m ³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,242744
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	PROC2: Produkcja chemiczna lub rafineryjna w zamkniętym procesie ciągłym ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub procesy o równoważnych warunkach hermetyzacji Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa	
temperatura procesu	20 °C	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
Środki zarządzania ryzykiem		
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %	
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).		
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.		
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.		
Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym		

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	8,0106 mg/m ³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,728233
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	rodło

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	5,3404 mg/m³	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,485489	
metoda oceny	Ocena jakościowa	
	Pracownicy - przez skórę	
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki		
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.		
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra		

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
Środki zarządzania ryzykiem	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 95 %
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić	
rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	ródło
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	2,6702 mg/m ³	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,242744	
metoda oceny	Ocena jakościowa	
	Pracownicy - przez skórę	
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki		
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.		
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra		

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC3: Wytwarzanie lub formułacja w przemyśle chemicznym w zamkniętych procesach wsadowych ze sporadycznym kontrolowanym narażeniem lub w procesach o równoważnych warunkach hermetyzacji Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
Środki zarządzania ryzykiem	
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 90 %
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.	

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

ocena narażenia i powołanie się na źródło	
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	3,7383 mg/m³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,339842
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC4: Produkcja chemiczna, w której pojawia się możliwość narażenia Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza	
czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na źródło	

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	7,4765 mg/m³	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,679684	
metoda oceny	Ocena jakościowa	
	Pracownicy - przez skórę	
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki		
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.		
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra		

dołączony scenariusz narażenia	dolaczony econariusz parażonia	
doiqueony scenariusz marazema	PROC4: Produkcja chemiczna, w której pojawia się	
określone deskryptory dla	możliwość narażenia	
zastosowań	Obszar zastosowania: przemysłowy	
243103011411	Obszai zastosowania. przemysiowy	
Warunki eksploatacyjne		
	akrylan butylu	
stężenie substancji	Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas	500 Pa	
zastosowania.	500 Fa	
Acres a rational ways a constitution of the co	20 °C	
temperatura procesu		
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
•		
do użytku wewnętrznego/do użytku	zastosowanie wewnętrzne	
zewnętrznego	Luciocomanio wemişazire	
Środki zarządzania ryzykiem		
Nosić odpowiednią ochronę dróg	Sprawność: 95 %	
oddechowych.		
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna		
są otwarte (ogólne przewietrzenie).		
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.		
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać		
kontaktu ze skażonymi narzędziami.		
Zabrudzenia usunąć natychmiast.		
Miejsce skażenia skóry natychmiast		
przemyć.		
Jeżeli czas aktywności przekracza		
czas przełomu, należy wymienić		
rękawice., Noszenie rękawic		
odpornych na chemikalia w		
połączeniu z podstawowym		
szkoleniem pracowników.	المرام	
ocena narażenia i powołanie się na ź		
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocene pereżenie		
ocena narażenia	5,3404 mg/m³	

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,485489	
metoda oceny	Ocena jakościowa	
	Pracownicy - przez skórę	
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki		
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.		
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra		

dołączony scenariusz narażenia	
	PROC5: Mieszanie lub blendowanie w procesach
określone deskryptory dla	wsadowych.
zastosowań	Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
	akrylan butylu
stężenie substancji	Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku	zastosowanie wewnętrzne
zewnętrznego	Zastosowanie wennękizno
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %
Zapewnić dobry standard ogólnej i	
kontrolowanej wentylacji (5 do 10	Sprawność: 70 %
krotna wymiana powietrza na	
godzinę)	
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna	
są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać	
kontaktu ze skażonymi narzędziami.	
Zabrudzenia usunąć natychmiast.	
Miejsce skażenia skóry natychmiast	
przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza	
czas przełomu, należy wymienić	
rękawice., Noszenie rękawic	
odpornych na chemikalia w	
połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ż	
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	8,0106 mg/m ³

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,728233
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	PROC5: Mieszanie lub blendowanie w procesach wsadowych. Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa	
temperatura procesu	20 °C	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
Środki zarządzania ryzykiem		
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 95 %	
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).		
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.		
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.		
Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić		
rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.		
ocena narażenia i powołanie się na ź	ródło	
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
ocena narażenia	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo 9,3457 mg/m³	

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,849605	
metoda oceny	Ocena jakościowa	
	Pracownicy - przez skórę	
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki		
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.		
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra		

delegency approximate manetonia		
dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny	
	(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie	
zastosowań	przeznaczonych do tego celu.	
Zustosowan	Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne	<u> </u>	
, , , , , ,	akrylan butylu	
stężenie substancji	Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas	500 Pa	
zastosowania.		
temperatura procesu	20 °C	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
Środki zarządzania ryzykiem		
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %	
Zapewnić dobry standard ogólnej i		
kontrolowanej wentylacji (5 do 10	Course 44, 70.0/	
krotna wymiana powietrza na	Sprawność: 70 %	
godzinę)		
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna		
są otwarte (ogólne przewietrzenie).		
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.		
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać		
kontaktu ze skażonymi narzędziami.		
Zabrudzenia usunąć natychmiast.		
Miejsce skażenia skóry natychmiast		
przemyć.		
Jeżeli czas aktywności przekracza		
czas przełomu, należy wymienić		
rękawice., Noszenie rękawic		
odpornych na chemikalia w		
połączeniu z podstawowym		
szkoleniem pracowników.		
ocena narażenia i powołanie się na ż		
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

ocena narażenia	8,0106 mg/m ³
Współczynnik Charakterystyki	0,728233
Ryzyka (RCR)	
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
	PROC8a: Przenoszenie substancji lub mieszaniny
określone deskryptory dla	(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach nie
zastosowań	przeznaczonych do tego celu.
	Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
	akrylan butylu
stężenie substancji	Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas	500 Pa
zastosowania.	
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku	zastosowanie wewnętrzne
zewnętrznego	Zastosowanie wownętrzno
Środki zarządzania ryzykiem	T
Musi być zapewniony dobry standard	
ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5	Sprawność: 30 %
wymian powietrza na godzinę).	
Nosić odpowiednią ochronę dróg	Sprawność: 95 %
oddechowych.	- Spranness so /s
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna	
są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać	
kontaktu ze skażonymi narzędziami.	
Zabrudzenia usunąć natychmiast.	
Miejsce skażenia skóry natychmiast	
przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza	
czas przełomu, należy wymienić	
rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w	
połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ź	iródio
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	9,3457 mg/m ³
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,849605
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dologramy acamariyan naratania	
dołączony scenariusz narażenia	DDOCOh, Drangonania sukatawaji lub migazania.
określone deskryptory dla	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny
	(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach
zastosowań	przeznaczonych do tego celu.
	Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
	akrylan butylu
stężenie substancji	Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas	500 Pa
zastosowania.	
tomporatura procesu	20 °C
temperatura procesu	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku	zaataaawania wawnatrzna
zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 95 %
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna	
są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać	
kontaktu ze skażonymi narzędziami.	
Zabrudzenia usunąć natychmiast.	
Miejsce skażenia skóry natychmiast	
przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza	
czas przełomu, należy wymienić	
rękawice., Noszenie rękawic	
odpornych na chemikalia w	
połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	
ocena narażenia i powołanie się na ż	źródło
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	6,6755 mg/m ³
Współczynnik Charakterystyki	0,606861

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

Ryzyka (RCR)	
metoda oceny	Ocena jakościowa
	Pracownicy - przez skórę
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia		
doiqueony scenariusz marazenia	PROC8b: Przenoszenie substancji lub mieszaniny	
określone deskryptory dla	(załadunek/rozładunek) w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.	
zastosowań		
	Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
	akrylan butylu	
stężenie substancji	Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas	500 Pa	
zastosowania.		
temperatura procesu	20 °C	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku	zastosowanie wewnętrzne	
zewnętrznego	Zastosowanie wewnętrzne	
Środki zarządzania ryzykiem		
Nosić odpowiednią ochronę dróg	Sprawność: 95 %	
oddechowych.	Sprawnosc. 93 76	
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna		
są otwarte (ogólne przewietrzenie).		
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.		
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać		
kontaktu ze skażonymi narzędziami.		
Zabrudzenia usunąć natychmiast.		
Miejsce skażenia skóry natychmiast		
przemyć.		
Jeżeli czas aktywności przekracza		
czas przełomu, należy wymienić		
rękawice., Noszenie rękawic		
odpornych na chemikalia w		
połączeniu z podstawowym		
szkoleniem pracowników.		
ocena narażenia i powołanie się na ź	ródło	
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	6,6755 mg/m ³	
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,606861	
metoda oceny	Ocena jakościowa	
	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

Pracownicy - przez skórę	
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki	
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.	
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika	
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra	

dołączony scenariusz narażenia	
określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). Obszar zastosowania: przemysłowy
Warunki eksploatacyjne	
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %
właściwość fizyczna	ciekły
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa
temperatura procesu	20 °C
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne
Środki zarządzania ryzykiem	
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %
Zapewnić dobry standard ogólnej i kontrolowanej wentylacji (5 do 10 krotna wymiana powietrza na godzinę)	Sprawność: 70 %
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna	
są otwarte (ogólne przewietrzenie).	
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.	
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.	
Jeżeli czas aktywności przekracza	
czas przełomu, należy wymienić	
rękawice., Noszenie rękawic	
odpornych na chemikalia w	
połączeniu z podstawowym	
szkoleniem pracowników.	rá dla
ocena narażenia i powołanie się na ź	
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo
ocena narażenia	8,0106 mg/m ³
Współczynnik Charakterystyki	0,0100 1119/1119
Ryzyka (RCR)	0,728233

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

metoda oceny	Ocena jakościowa	
	Pracownicy - przez skórę	
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki		
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.		
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra		

dołączony scenariusz narażenia		
określone deskryptory dla zastosowań	PROC9: Przenoszenie substancji lub preparatu do małych pojemników (przeznaczoną do tego celu linią do napełniania wraz z ważeniem). Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas zastosowania.	500 Pa	
temperatura procesu	20 °C	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
Środki zarządzania ryzykiem		
Musi być zapewniony dobry standard ogólnej wentylacji (nie mniej niż 3 - 5 wymian powietrza na godzinę).	Sprawność: 30 %	
Nosić odpowiednią ochronę dróg oddechowych.	Sprawność: 95 %	
Należy zabezpieczyć, że drzwi i okna są otwarte (ogólne przewietrzenie).		
Użycie odpowiedniej ochrony oczu. Unikać kontaktu ze skórą. Unikać kontaktu ze skażonymi narzędziami. Zabrudzenia usunąć natychmiast. Miejsce skażenia skóry natychmiast przemyć.		
Jeżeli czas aktywności przekracza czas przełomu, należy wymienić rękawice., Noszenie rękawic odpornych na chemikalia w połączeniu z podstawowym szkoleniem pracowników.		
ocena narażenia i powołanie się na ź	ródło	
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia Współczynnik Charakterystyki	9,3457 mg/m³ 0,849605	

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Wersja: 10.0
Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Poprzednia wersja: 9.0

Produkt: **BUTYL ACRYLATE**

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

Data wydruku 28.10.2025

Ryzyka (RCR)		
metoda oceny	Ocena jakościowa	
	Pracownicy - przez skórę	
Dodatkowe wskazówki w zakresie dobrej praktyki		
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.		
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra		

* * * * * * * * * * * * * * *

4. Krótki tytuł scenariusza narażenia

zastosowanie jako odczynnik laboratoryjny, (wykorzystanie w urządzeniach przemysłowych) ERC1; PROC15

kontrola narażenia i czynności minimalizujące ryzyko

dołączony scenariusz narażenia				
określone deskryptory dla	ERC1: Produkcja substancji			
zastosowań				
Warunki eksploatacyjne				
roczna ilość w UE	6.160.000 kg			
minimalna liczba dni emisji w roku	100			
współczynnik emisji powietrze	5 %			
współczynnik emisji woda	6 %			
współczynnik emisji grunt	0,01 %			
przyjęte wody powierzchniowe (rata przepływu)	18.000 m3/d			
współczynnik rozcieńczenia: rzeki/woda słodka	10			
współczynnik rozcieńczenia: wybrzeże/woda morska	100			
Środki zarządzania ryzykiem				
typ oczyszczalni		oczyszczalnia komunalna		
Przewidziany przepływ w oczyszczalni	(m3/d)	2.000 m3/d		
ocena narażenia i powołanie się na ź				
metoda oceny	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, środowisko			
Współczynnik Charakterystyki Ryzyka (RCR)	0,805975			
	Ryzyko dla środowiska stanowi osad wody słodkiej.			
maksymalna, bezpieczna ilość w użyciu	15.285,8 kg/dzień			
Ryzyko dla środowiska stanowi osad wody słodkiej.				

dołączony scenariusz narażenia

Data / zaktualizowano: 27.10.2025 Data / Poprzednia wersja: 02.04.2024 Produkt: **BUTYL ACRYLATE** Wersja: 10.0 Poprzednia wersja: 9.0

(ID nr 30041258/SDS_GEN_PL/PL)

określone deskryptory dla zastosowań	PROC15: Stosowanie jako odczynniki laboratoryjne. Obszar zastosowania: przemysłowy	
Warunki eksploatacyjne		
stężenie substancji	akrylan butylu Zawartość: >= 0 % - <= 100 %	
właściwość fizyczna	ciekły	
Prężność par substancji podczas	500 Pa	
zastosowania.		
temperatura procesu	20 °C	
okres i częstotliwość użycia	480 min 5 dni w tygodniu	
do użytku wewnętrznego/do użytku zewnętrznego	zastosowanie wewnętrzne	
Środki zarządzania ryzykiem		
odsysanie miejscowe	Sprawność: 90 %	
Unikać kontaktu ze skórą. Należy	55.4	
zabezpieczyć, że drzwi i okna są		
otwarte (ogólne przewietrzenie).		
Użycie odpowiedniej ochrony oczu.		
Unikać kontaktu ze skórą. Unikać		
kontaktu ze skażonymi narzędziami.		
Zabrudzenia usunąć natychmiast.		
Miejsce skażenia skóry natychmiast		
przemyć.		
Jeżeli czas aktywności przekracza		
czas przełomu, należy wymienić		
rękawice., Noszenie rękawic		
odpornych na chemikalia w		
połączeniu z podstawowym		
szkoleniem pracowników.	ná dla	
ocena narażenia i powołanie się na ź	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, pracownicy	
metoda oceny	Pracownik-drogi oddechowe, przez długi czas -miejscowo	
ocena narażenia	5,3404 mg/m³	
Współczynnik Charakterystyki	, ,	
Ryzyka (RCR)	0,485489	
metoda oceny	Ocena jakościowa	
	Pracownicy - przez skórę	
Dodatkowe wskazówki w zakresie do		
Zalecane jest miejscowe odsysanie źródłowe i/lub dobre przewietrzanie ogólne.		
Wytyczne dla Dalszego Użytkownika		
Dla przeprowadzenia oceny patrz: http://www.ecetoc.org/tra		