Öryggisblað

Síða: 1/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0
Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Fyrri útgáfu: 4.0

Vara: BUTYLDIGLYCOL

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

1. LIĐUR: Auðkenning efnisins eða blöndunnar og félagsins eða fyrirtækisins

1.1. Vörukenni

BUTYLDIGLYCOL

Efnaheiti: Butyl diglycol CAS-númer: 112-34-5

REACH-skráningarnúmer: 01-2119475104-44-0006, 01-2119475104-44

1.2. Viðeigandi og tilgreind notkun efnis eða blöndu og notkun sem ráðið er frá

Viðeigandi tilgreind notkun: ferli efna, Leysir(ir)

Fyrir ítarlega tilgreinda notkun á vörunni skal skoða viðauka öryggisblaðsins.

1.3. Upplýsingar um birgi öryggisblaðsins

<u>Fyrirtæki:</u> <u>Heimilisfang tengiliðar:</u>

BASF A/S Kalvebod Brygge 45, 2. sal 1560 København DENMARK

Sími: +45 32 6-60700

Netfang: product-safety-north@basf.com

1.4. Neyðarsímanúmer

Eitrunarmiðstöðin, 24-hour service 7 days a week +354 543 2222

International emergency number:

Sími: +49 180 2273-112

Síða: 2/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0
Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Fyrri útgáfu: 4.0

Vara: BUTYLDIGLYCOL

(Auðkennisnr. 30034744/SDS GEN IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

2. LIĐUR: Hættugreining

2.1. Flokkun efnisins eða blöndunnar

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2 H319 Veldur alvarlegri augnertingu.

Heildartexta fyrir flokkanir sem eru ekki gefnar upp í heild sinni er að finna í lið 16.

2.2. Merkingaratriði

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

Skýringarmynd:



Viðvörunarorð:

Varúð

Hættusetning:

H319 Veldur alvarlegri augnertingu.

Varnaðarsetningar (forvörn):

P280 Notið augnhlífar.

P264 Þvoið með miklu vatni og sápið vandlega eftir meðhöndlun.

Varnaðarsetningar (viðbrögð):

P305 + P351 + P338 BERIST EFNIÐ Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur.

Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

P337 + P313 Ef augnerting er viðvarandi: Leitið læknis.

Íhlutur/-ir sem ákvarða hættu til merkingar: Butyl diglycol

2.3. Aðrar hættur

Samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1272/2008 [CLP]

Í þessum lið eru gefnar upplýsingar, ef við á, um aðrar hættur sem ekki koma fram í flokkuninni en geta átt sinn þátt í heildarhættu af efninu eða blöndunni.

Sjá hluta 12 - Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB- eiginleikum

Varan inniheldur ekki efni sem er yfir löglegum mörkum sem tilgreind eru í listanum sem komið var á samkvæmt 1. mgr. 59. gr. reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 vegna innkirtlatruflandi eiginleika eða er auðkennd með innkirtlatruflandi eiginleika í samræmi við þau viðmið sem kveðið er á um í framseldri reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605.

3. LIĐUR: Samsetning innihaldsefna/upplýsingar um innihaldsefni

3.1. Efni

Efnafræðilegir eiginleikar

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0
Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Fyrri útgáfu: 4.0

Eve Irrit. 2

H319

Vara: **BUTYLDIGLYCOL**

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Butyl diglycol

CAS-númer: 112-34-5 EB-númer: 203-961-6 INDEX-númer: 603-096-00-8

Efni með viðmiðunarmörk ESB

varðandi váhrif í starfi.

Eftirlitsskyld innihaldsefni

Butyl diglycol

CAS-númer: 112-34-5 EB-númer: 203-961-6 INDEX-númer: 603-096-00-8

Efni með viðmiðunarmörk ESB

varðandi váhrif í starfi.

Heildartexta fyrir flokkanir sem eru ekki gefnar upp í heild sinni, þar með taldir hættuflokkar og hættusetningar, er að finna í lið 16.

3.2. Blöndur

Á ekki við

4. LIÐUR: Ráðstafanir í skyndihjálp

4.1. Lýsing á ráðstöfunum í skyndihjálp

Farið úr fötum sem óhreinkast af efninu.

Eftir innöndun:

Róið viðkomandi, færið í ferskt loft, leitið læknishjálpar.

Í snertingu við húð:

Þvoið vel með sápu og vatni.

Í snertingu við augu:

Haldið augnlokunum opnum og skolið augun í að minnsta kosti 15 mínútur með rennandi vatni, hafið samband við augnsérfræðing.

Við inntöku:

Skolið munn þegar í stað og drekkið síðan 200-300 ml af vatni. Hafið samband við lækni.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0
Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Fyrri útgáfu: 4.0

Vara: BUTYLDIGLYCOL

(Auðkennisnr. 30034744/SDS GEN IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

4.2. Helstu skaðleg einkenni og áhrif, bæði bráð og tafin

Einkenni: Upplýsingar, þ.e. viðbótarupplýsingar, um einkenni og áhrif geta verið tilgreind í GHS merkingarorðum sem er að finna í hluta 2 eða í eiturefnafræðilegu mati í hluta 11.

Hættur: Upplýsingar, þ.e. viðbótarupplýsingar, um einkenni og áhrif geta verið tilgreind í GHS merkingarorðum sem er að finna í hluta 2 eða í eiturefnafræðilegu mati í hluta 11. (Frekari) einkenni og/eða áhrif eru ekki þekkt sem stendur

4.3. Upplýsingar um tafarlausa læknisumönnun og sérstaka meðferð sem þörf er á

Meðhöndlun: Meðhöndlið með tilliti til einkenna (afmengun, lífsmörk), ekkert sértækt móteitur er þekkt.

5. LIÐUR: Ráðstafanir vegna slökkviaðgerða

5.1. Slökkvibúnaður

Viðeigandi slökkvibúnaður:

burrt duft, vatnsúði, koltvísýringur, alkóhólþolin froða

Óhentugur slökkvibúnaður af öryggisástæðum:

vatnsbuna

Viðbótarupplýsingar:

Notið slökkviaðgerðir sem hæfa umhverfi.

5.2. Sérstakar hættur af völdum efnisins eða blöndunnar

ráð: Varan er eldfim. Köld hættuleg ílát með vatnsúða. Sjá 7. lið á öryggisblaðinu – meðhöndlun og geymsla.

5.3. Ráðgjöf fyrir slökkviliðsmenn

Sérstakur hlífðarbúnaður:

Notið séröndunarbúnað. Sérstakur hlífðarbúnaður fyrir slökkvilið

Frekari upplýsingar:

Flytjið óviðkomandi starfsfólk af svæðinu. Slökkva skal eld úr hámarksfjarlægð.

Beitið slökkviaðgerðum einnig fyrir nærumhverfi. Fargið leifum eftir eldsvoða og menguðu slökkvivatni í samræmi við opinberar reglugerðir.

6. LIÐUR: Ráðstafanir ef efni fer óvart til spillis eða er losað fyrir slysni

Mikil hætta á að renna til vegna leka vörunnar.

Lokið fyrir eða stöðvið upptök leka. Slökkvið á eða stöðvið losun efnis/vöru við öruggar aðstæður.

Pakkið í þéttlokuð ílát til förgunar.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0
Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Fyrri útgáfu: 4.0

Vara: **BUTYLDIGLYCOL**

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

6.1. Öryggisráðstafanir fyrir fólk, hlífðarbúnaður og neyðarráðstafanir

Meðhöndlið í samræmi við góðar hreinlætisvenjur í iðnaði og varúðarráðstafanir.

6.2. Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins

Forðast verður losun út í umhverfið.

6.3. Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar

Upptaka með hentugum búnaði og förgun. Hafa verður hemil á leka og breyta í fast efni, og koma fyrir í viðeigandi íláti til förgunar. Fargið ísoguðu efni í samræmi við reglugerðir.

6.4. Tilvísun í aðra liði

Upplýsingar varðandi váhrifavarnir/persónuhlífar og förgun er að finna í liðum 8 og 13.

7. LIÐUR: Meðhöndlun og geymsla

7.1. Varúðarráðstafanir fyrir örugga meðhöndlun

Forðist snertingu við loft/súrefni (myndun peroxíð). Tryggið góða loftræstingu á geymslu- og vinnusvæðum. Meðhöndlið í samræmi við góðar hreinlætisvenjur í iðnaði og varúðarráðstafanir.

Bruna- og sprengivarnir:

Gerðu varúðarráðstafanir gagnvart rafafhleðslu.

7.2. Örugg geymsluskilyrði, þ.m.t. vegna mögulegs ósamrýmanleika

Frekari upplýsingar um geymsluaðstæður: Geymið ílát vel lukt á þurrum stað.

7.3. Sértæk, endanleg notkun

Sjá sviðsmynd/-ir af váhrifum í viðhengi þessa öryggisblaðs.

8. LIÐUR: Váhrifavarnir/persónuhlífar

8.1. Takmörkunarfæribreytur

Efnisþættir með viðmiðunarmörk fyrir líffræðileg váhrif í starfi

112-34-5: Butyl diglycol

TWA value 67,5 mg/m3; 10 ppm (OEL (IS)) STEL value 101,2 mg/m3; 15 ppm (OEL (IS))

PNEC

ferskt vatn: 1,1 mg/l

sjóvatn: 0,11 mg/l

losun milliefnis: 11 mg/l

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0
Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Fyrri útgáfu: 4.0

Vara: BUTYLDIGLYCOL

(Auðkennisnr. 30034744/SDS GEN IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

botnfall (ferskt vatn): 4,4 mg/kg

botnfall (sjór): 0,44 mg/kg

STP: 200 mg/l

um munn (fylgieitrun): 56 mg/kg

jarðvegur: 0,32 mg/kg

DNEL

starfsmaður:

Langvarandi váhrif - altæk og staðbundin váhrif, Innöndun: 67,5 mg/m3, 10 ppm

starfsmaður:

Skammtíma váhrif - staðbundin váhrif, Innöndun: 101,2 mg/m3, 15 ppm

neytandi:

Langvarandi váhrif - altæk váhrif, inntöku: 6,25 mg/kg

8.2. Váhrifavarnir

Persónuhlífar

Öndunarhlífar:

Notið öndunarhlífar ef loftræsting er ófullnægjandi. Gassíur fyrir gös/gufur úr lífrænu efnasambandi (suðumark >65 °C, t.d. EN 14387 gerð A)

Hlífðarbúnaður fyrir hendur:

Hlífðarhanskar með efnaviðnámi (EN ISO 374-1)

Hentugt efni einnig með langvarandi beinni snertingu (ráðlagt: Verndarstuðull 6, samsvarandi > 480 mínútum af gegndræpistíma samkvæmt EN ISO 374-1):

nítrílgúmmí (NBR) - 0,4 mm þykkt húðar

Fylgja skal notkunarleiðbeiningum framleiðanda þar sem um fjölmargar gerðir er að ræða. Viðbótarupplýsingar: Forskriftirnar eru byggðar á prófunum, heimildum og upplýsingum frá framleiðendum hanskanna eða eru fengnar frá hliðstæðum efnum. Hafa verður í huga að vegna ýmissa skilyrða (t.d. hitastigs) kann notkunartími efnaþolinna hlífðarhanska að vera mun styttri í raun en gegndræpitíminn, sem ákvarðaður er með prófun, gefur til kynna.

Augnhlífar:

Öryggisgleraugu með hliðarhlífum (gleraugu með umgjörð) (t.d. EN 166)

Hlífðarbúnaður fyrir líkama:

Líkamsvörn verður að vera valin í samræmi við virkni og hugsanleg váhrif, t.d. svunta, verndarstígvél og efnahlífðarfatnaður (samkvæmt EN 14605 ef um er að ræða skvettur eða EN ISO 13982 ef um er að ræða ryk).

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Fyrri útgáfu: 4.0

Vara: BUTYLDIGLYCOL

(Auðkennisnr. 30034744/SDS GEN IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Almennar örvggis- og hreinlætisráðstafanir

Meðhöndlið í samræmi við góðar hreinlætisvenjur í iðnaði og varúðarráðstafanir. Notkun lokaðra vinnufata er nauðsynleg til viðbótar við tilgreindar persónuhlífar.

Váhrifavarnir vegna umhverfis

Gera skal allar viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir að varan berist út í umhverfið og til að takmarka dreifingu losunar þegar hún á sér stað. Viðeigandi ráðstafanir til áhættustjórnunar skulu vera til staðar.

9. LIÐUR: Eðlis- og efnafræðilegir eiginleikar

9.1. Upplýsingar um eðlis- og efnafræðilega grunneiginleika

Staða efnis: vökvi Form: vökvi Litur: litarlaust

næstum því lyktarlaust Lykt:

Lyktarmörk:

ekki ákvarðað

Bræðslumark: -68,0 °C

Gögn úr heimildum.

Suðumark: 230,5 °C

(1.013,25 hPa)

Eldfimi: varla brennanlegt (á rætur að rekja til

blossamarks)

(loft)

(loft)

Neðri sprengimörk: 0,69 %(V) 46 g/m3

(102,2 °C)

Neðra sprengimark

efnisins/efnablöndunar hefur verið ákvörðuð. Þetta sprengimark lýsir hitastigi eldfims vökva þar sem styrkur mettaðrar gufu blandað með lofti er jafnt og neðra sprengimark.

Efri sprengimörk: 5,9 %(V) 398 g/m3

(143 °C)

Efra sprengimark

efnisins/efnablöndunar hefur verið ákvörðuð. Þetta sprengimark lýsir hitastigi eldfims vökva þar sem styrkur mettaðrar gufu blandað með

lofti er jafnt og efra sprengimark.

Blossamark: 105 °C (ASTM D93, lokað ílát)

210 °C Sjálfkveikjuhitastig: (DIN 51794)

Varmaniðurbrot: Ekkert niðurbrot við geymslu og meðhöndlun í samræmi við

fyrirmæli/ábendingar.

pH-gildi:

(20 °C)

hlutlaus, blandanlegt

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0
Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Fyrri útgáfu: 4.0

Vara: **BUTYLDIGLYCOL**

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Skriðseigja: 6,49 mPa.s

(20 °C)

Gögn úr heimildum.

Kvikleiki: ekki kvikt Vatnsleysni: blandanlegt

(20 °C)

Leysni (eðlisbundin) Leysir(ir): Íífrænn leysir

leysanlegt

Deilistuðull fyrir n-oktanól/vatn (log Kow): 1 (OECD Guideline 117)

(20 °C; pH-gildi: 7)

Gufuþrýstingur: 0,03 hPa (measured)

(25 °C)

Gögn úr heimildum.

Hlutfallslegur eðlismassi: 0,9553

(20 °C)

Gögn úr heimildum.

Eðlismassi: u.þ.b. 0,9553 g/cm3

(20 °C)

Gögn úr heimildum.

Eðlismassi gufu (andrúmsloft): 5,59 (reiknað)

(20 °C) Þyngra en loft.

Agnaeiginleikar

Dreifing kornastærðar: Efnið / varan er markaðssett eða notuð í ekki föstu formi eða í

kyrnaformi. -

9.2. Aðrar upplýsingar

Upplýsingar varðandi líkamlega hættuflokka

Sprengiefni

Sprengihætta: Byggt á efnafræðilegri byggingu,

ekkert bendir til sprengifimra

eiginleika.

Oxandi eiginleikar

Eldhvetjandi eiginleikar: Varan er ekki flokkuð sem oxandi

byggt á byggingareiginleikum hennar.

Loftkveikjandi eiginleikar

Sjálfsíkveikjuhiti: Prófunargerð: Fyrirvaralaus

sjálfsíkviknun við herbergishitastig.

Samkvæmt byggingareiginleika vörunnar, er hún ekki flokkuð sem

sjálfkveikjandi.

Sjálfhitandi efni og blöndur

Sjálfhitunargeta: á ekki við. Varan er vökvi

Efni og blöndur sem gefa frá sér eldfimar lofttegundir í snertingu við vatn

Myndun eldfimra gasa:

Myndar óeldfim gös í návist vatns.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0
Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Fyrri útgáfu: 4.0

Vara: BUTYLDIGLYCOL

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

(reiknað)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Ætandi fyrir málma

Engin ætandi áhrif á málm.

Aðrir öryggiseiginleikar

pKA: 14,77 (reiknað)

(25 °C)

Efni skilst ekki að.

Ásog/vatn - jarðvegur: KOC: 10; log KOC: 1

Yfirborðsspenna:

Samkvæmt efnafræðilegri byggingu

er ekki reiknað með yfirborðsvirkni.

Mólmassi: 162,23 g/mol

SAPT-hitastig:

Rannsókn ekki réttlætanleg vísindalega.

uppgufunarhraði:

Hægt er að áætla gildi út frá lögum Henry um stöðugan þrýsting eða

gufuþrýsting.

10. LIÐUR: Stöðugleiki og hvarfgirni

10.1. Hvarfgirni

Engin hættuleg efnahvörf við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar.

Ætandi fyrir málma: Engin ætandi áhrif á málm.

Myndun eldfimra Athugasemdir: Myndar óeldfim gös í návist vatns.

gasa:

10.2. Efnafræðilegur stöðugleiki

Varan er stöðug við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar.

10.3. Möguleiki á hættulegu efnahvarfi

Hvarfast við sterk oxandi efni. Hvarfast við léttmál, með þróun vetnis.

10.4. Skilyrði sem ber að varast

Engar sérstakar varúðarráðstafanir aðrar en gott heimilishald á efnum.

10.5. Ósamrýmanleg efni

Efni sem ber að forðast: sterk oxunarefni

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0
Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Fyrri útgáfu: 4.0

Vara: BUTYLDIGLYCOL

(Auðkennisnr. 30034744/SDS GEN IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

10.6. Hættuleg niðurbrotsefni

Hættuleg niðurbrotsefni:

Engin hættuleg niðurbrotsefni við geymslu og meðhöndlun í samræmi við fyrirmæli/ábendingar.

11. LIÐUR: Eiturefnafræðilegar upplýsingar

11.1. Upplýsingar um hættuflokka eins og þeir eru skilgreindir í reglugerð (EB) nr. 1272/2008

Bráð eiturhrif

Mat á bráðum eiturhrifum:

Væg eiturhrif eftir staka inntöku. Væg eiturhrif eftir skammtíma snertingu við húð. Innöndun á mjög auðgaðri/mettaðri gufu-loftmettunarstyrktri blöndu er ólíkleg til að sýna bráðahættu.

Tilraunagögn/útreiknuð gögn:

LD50 mús (við inntöku): 2.410 mg/kg (OECD Guideline 401)

LC50 rotta (við innöndun): > 29 ppm 2 h (IRT) Engin dánartíðni var merkjanleg. Gufa var prófuð.

LD50 kanína (gegnum húð): 2.764 mg/kg (OECD Guideline 402)

Erting

Mat á ertandi áhrifum:

Snerting við augu valda ertingu. Getur valdið vægri húðertingu.

Tilraunagögn/útreiknuð gögn:

Húðæting/húðerting

kanína: ertir ekki (OECD Guideline 404)

Alvarlegur augnskaði/erting

kanína: Ertandi. (similar to OECD guideline 405)

Næming öndunarfæra/húðar

Mat á næmingu:

Húðnæmingaráhrif komu ekki fram í dýrarannsóknum.

Tilraunagögn/útreiknuð gögn:

Hámörkunarprófun á naggrís naggrís: Ekki næmandi. (OECD Guideline 406)

Stökkbreytandi áhrif á kímfrumur

Mat á stökkbreytandi áhrifum:

Efnið var ekki stökkbreytandi í bakteríum. Efnið var ekki stökkbreytandi í frumurækt spendýra. Efnið var ekki stökkbreytandi í rannsóknum hjá spendýrum.

Krabbameinsvaldandi áhrif

Mat á krabbameinsvaldandi áhrifum:

Engin gögn varðandi krabbameinsvaldandi virkni voru tiltæk.

Síða: 11/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0
Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Fyrri útgáfu: 4.0

Vara: BUTYLDIGLYCOL

(Auðkennisnr. 30034744/SDS GEN IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Eiturhrif á æxlun

Mat á eiturhrifum á æxlun:

Niðurstöður úr dýrarannsóknum gáfu engar vísbendingar um neikvæðar afleiðingar á frjósemi.

Eiturhrif á þroskun

Mat á vansköpunaráhrifum:

Engar vísbendingar um þróun á efnafræðilegum áhrifum eða áhrifum vansköpunarvalds sáust í dýrarannsóknum.

Sértæk eiturhrif á marklíffæri (váhrif í eitt skipti)

Mat á stökum sértækum eiturhrifum á marklíffæri (STOT):

Byggt á fyrirliggjandi upplýsingum er ekki búist við neinum sértækum eiturhrifum á marklíffæri eftir váhrif í eitt skipti.

Eiturhrif við endurtekna skammta og sértæk eiturhrif á marklíffæri (endurtekin váhrif)

Mat á eiturhrifum við endurtekna skammta:

Engin efnatengd eiturhrif á líffæri var greint eftir endurtekna gjöf til dýra. Langvarandi eða endurtekin snerting getur valdið vægri húðertingu.

<u>ásvelgingarhætta</u>

á ekki við

Gagnvirk áhrif

Engin gögn fyrirliggjandi.

11.2. Upplýsingar um aðrar hættur

Innkirtlatruflandi eiginleikar

Efnið sem er ekki auðkennt með innkirtlatruflandi eiginleika samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 eða er á skrá yfir efni sem koma til greina sem sérlega varasöm efni samkvæmt ESB REACH gr. 59 fyrir að hafa innkirtlatruflandi eiginleika.

12. LIÐUR: Vistfræðilegar upplýsingar

12.1. Eiturhrif

Mat á eiturhrifum á lífríki í vatni:

Miklar líkur eru á að varan hafi ekki bráð skaðleg áhrif á vatnalífverur. Ekki er búist við hömlun á niðurbrotsstarfsemi virku eðjunnar þegar hún er meðhöndluð í líffræðilegri hreinsistöð í viðeigandi litlu magni.

Eiturhrif á fiska:

LC50 (96 h) 1.300 mg/l, Lepomis macrochirus (OECD Guideline 203, kyrrstætt)

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0
Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Fyrri útgáfu: 4.0

Vara: BUTYLDIGLYCOL

(Auðkennisnr. 30034744/SDS GEN IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Gögn úr heimildum. Nafnstyrkur.

Vatnahryggleysingjar:

EC50 (48 h) > 100 mg/l, Daphnia magna (Directive 92/69/EEC, C.2, kyrrstætt) Nafnstyrkur.

Vatnaplöntur:

EC50 (96 h) > 100 mg/l (vaxtarhraði), Scenedesmus subspicatus (OECD-Guideline 201, kyrrstætt) Nafnstyrkur.

Örverur/áhrif á virka eðju:

EC10 (30 min) > 1.995 mg/l, activated sludge, industrial (OECD Guideline 209, vatna) Nafnstyrkur.

Langvinn eiturhrif í fiskum:

Engin gögn tiltæk varðandi eiturhrif hjá fiskum.

Langvinn eiturhrif í vatnahryggleysingjum:

Engin gögn tiltæk varðandi eiturhrif hjá halaflóm.

Mat á eiturhrifum í jörðu:

Engin gögn tiltæk varðandi eiturhrif á land.

12.2. Þrávirkni og niðurbrjótanleiki

Mat á lífniðurbroti og eyðingu (H2O):

Auðlífbrjótanlegt (samkvæmt viðmiðunarreglum OECD).

Upplýsingar um eyðingu:

80 - 90 % Lífræn súrefnisþörf fræðilegrar súrefnisþarfar (BOD of the ThOD) (28 d) (OECD 301C; ISO 9408; 92/69/EEC, C.4-F) (loftháð, Sáð lagar sig að MITI-kröfum (OECD 301C))

Mat á stöðugleika í vatni:

Engin gögn fyrirliggjandi.

12.3. Uppsöfnun í lífverum

Mat á mögulegri uppsöfnun í lífverum:

Vegna dreifistuðuls n-oktanóls/vatns (log Pow), er ekki gert ráð fyrir uppsöfnum í örverum.

Möguleg uppsöfnun í lífverum:

Engin gögn fyrirliggjandi.

12.4. Hreyfanleiki í jarðvegi

Mat á flutningi á milli umhverfishólfa:

Rokgirni: Efnið gufar ekki upp í andrúmsloftið frá vatnsyfirborðinu.

Ásog í jarðveg: Ekki er reiknað með ásogi í fasa fastefnis.

Síða: 13/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0
Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Fyrri útgáfu: 4.0

Vara: BUTYLDIGLYCOL

(Auðkennisnr. 30034744/SDS GEN IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

12.5. Niðurstöður úr mati á PBT- og vPvB-eiginleikum

Samkvæmt viðauka XIII reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni (REACH): Varan uppfyllir ekki viðmið fyrir PBT (þrávirkt/safnast fyrir í lífverum/eitrað) og vPvB (mjög þrávirkt/safnast fyrir í lífverum í miklum mæli). Sjálfsflokkun

12.6. Innkirtlatruflandi eiginleikar

Efnið sem er ekki auðkennt með innkirtlatruflandi eiginleika samkvæmt reglugerð (ESB) 2017/2100 eða reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (ESB) 2018/605 eða er á skrá yfir efni sem koma til greina sem sérlega varasöm efni samkvæmt ESB REACH gr. 59 fyrir að hafa innkirtlatruflandi eiginleika.

12.7. Önnur skaðleg áhrif

Niðurstöður úr mati á PMT- og vPvM-eiginleikum

Efnið er ekki á lista sem gerður var samkvæmt 59. gr. (1) reglugerðar (EB) nr. 1907/2006 fyrir efni með þrávirka og farandlega eiginleika (PMT/vPvM).

Viðbótarupplýsingar

Áseyg, lífræn halógensambönd (AOX):

Þessi vara inniheldur ekkert lífrænt halógensamband.

Aðrar visteiturefnafræðilegar ráðleggingar:

Losið ekki ómeðhöndlað í náttúrulegt vatn.

13. LIĐUR: Förgun

13.1. Aðferðir við meðhöndlun úrgangs

Úrgangskóðar eru ráðleggingar framleiðanda sem byggðar eru á fyrirhugaðri notkun á vörunni. Önnur notkun og sérstök förgun úrgangs á staðsetningu viðskiptavinar gæti þurft aðra úthlutun úrgangskóða.

Hafðu samband við framleiðanda beint ef vandamál eru með förgun úrgangs með úthlutuðum úrgangskóða.

Mengaðar umbúðir:

Tæma skal mengaðar umbúðir eins vel og hægt er, þrífa þær vandlega og þá má fara með þær í endurvinnslu.

14. LIÐUR: Upplýsingar varðandi flutninga

Flutningar á landi

ADR

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0
Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Fyrri útgáfu: 4.0

Vara: **BUTYLDIGLYCOL**

(Auðkennisnr. 30034744/SDS GEN IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

FN-númer eða kenninúmer: Á ekki við Rétt UN-sendingarheiti: Á ekki við Hættuflokkur eða -flokkar Á ekki við

vegna flutninga:

Pökkunarflokkur: Á ekki við Umhverfishættur: Á ekki við Sérstakar Ekkert þekkt

varúðarráðstafanir fyrir

notanda

RID

FN-númer eða kenninúmer: Á ekki við Rétt UN-sendingarheiti: Á ekki við Hættuflokkur eða -flokkar Á ekki við

vegna flutninga:

Pökkunarflokkur: Á ekki við Umhverfishættur: Á ekki við Sérstakar Ekkert þekkt

varúðarráðstafanir fyrir

notanda

Flutningar á skipgengum vatnaleiðum

ADN

FN-númer eða kenninúmer: Á ekki við Rétt UN-sendingarheiti: Á ekki við Hættuflokkur eða -flokkar Á ekki við

vegna flutninga:

Pökkunarflokkur: Á ekki við Umhverfishættur: Á ekki við Sérstakar Ekkert þekkt

varúðarráðstafanir fyrir

notanda:

Skip í siglingum á skipgengum vatnaleiðum

FN-númer eða kenninúmer: Á ekki við Rétt UN-sendingarheiti: Á ekki við Hættuflokkur eða -flokkar Á ekki við

vegna flutninga:

Pökkunarflokkur: Á ekki við Umhverfishættur: Á ekki við

<u>Sjóflutningar</u> <u>Sea transport</u>

IMDG IMDG

FN-númer eða Á ekki við UN number or ID Not applicable

kenninúmer: number:

Rétt UN-sendingarheiti: Á ekki við UN proper shipping Not applicable

Síða: 15/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0
Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Fyrri útgáfu: 4.0

Vara: BUTYLDIGLYCOL

(Auðkennisnr. 30034744/SDS GEN IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Not applicable

None known

name:

Hættuflokkur eða -flokkar Á ekki við Transport hazard Not applicable

vegna flutninga: class(es):

Pökkunarflokkur: Á ekki við Packing group: Not applicable Umhverfishættur: Á ekki við Environmental Not applicable

hazards:

Sérstakar Ekkert þekkt Special precautions None known

for user

varúðarráðstafanir fyrir

notanda

Flutningar í lofti Air transport

IATA/ICAO IATA/ICAO

FN-númer eða Á ekki við UN number or ID Not applicable kenninúmer: number:

Rétt UN-sendingarheiti: Á ekki við UN proper shipping Not applicable name:

Hættuflokkur eða -flokkar Á ekki við Transport hazard

vegna flutninga: class(es):

Pökkunarflokkur: Á ekki við Packing group: Not applicable Umhverfishættur: Á ekki við Environmental Not applicable

hazards:
Sérstakar Ekkert þekkt Special precautions

varúðarráðstafanir fyrir for user

notanda

14.1. FN-númer eða kenninúmer

Sjá samsvarandi færslur fyrir "UN-númer eða kenninúmer" fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum hér að ofan.

14.2. Rétt UN-sendingarheiti

Sjá samsvarandi skráningu á "réttu UN-sendingarheiti" fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.3. Hættuflokkur eða -flokkar vegna flutninga

Sjá samsvarandi skráningu á "flutningshættuflokki/-um" fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.4. Pökkunarflokkur

Sjá samsvarandi skráningu á "pökkunarflokki" fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.5. Umhverfishættur

Sjá samsvarandi skráningu á "umhverfishættum" fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

14.6. Sérstakar varúðarráðstafanir fyrir notanda

Sjá samsvarandi skráningu á "sérstökum varúðarráðstöfunum fyrir notanda" fyrir viðkomandi reglugerðir í töflunum að ofan.

Síða: 16/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Fyrri útgáfu: 4.0

Vara: BUTYLDIGLYCOL

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

14.7. Sjóflutningar í lausu í samræmi við gerninga

Alþjóðasiglingamálastofnunarinnar

Maritime transport in bulk according to

IMO instruments

Reglugerð: **IBC-Code** Regulation:

Vörunafn: Poly(2-8)Alkylene

Glykol Monoalkyl

(C1-C6)ether

Product name:

Poly(2-8)Alkylene

Glykol Monoalkyl

(C1-C6)ether

IBC-Code

Mengunarflokkur:

Pollution category:

Gerð skips: 3 Ship Type: 3

15. LIÐUR: Upplýsingar varðandi regluverk

15.1. Sértæk ákvæði/löggjöf fyrir efnið eða blönduna vegna öryggis, heilbrigðis og umhverfis

Bönn, takmarkanir og leyfi

Viðauki XVII við reglugerð (EB) nr. 1907/2006: Númer á skrá: 3, 55, 55

Tilskipun 2012/18/ESB - Varnir gegn hættu á stórslysum af völdum hættulegra efna (ESB):

Skráð í ofangreindri reglugerð: nei

Flokkun gildir fyrir stöðluð skilyrði hita og þrýstings.

Ef aðrar upplýsingar varðandi regluverk en þær sem gefnar eru upp á þessu öryggisblaði gilda má finna lýsingu á þeim í þessum undirlið.

15.2. Efnaöryggismat

Efnaöryggismat framkvæmt

16. LIÐUR: Aðrar upplýsingar

Mat á hættuflokkum samkvæmt GHS-viðmiðum Sameinuðu þjóðanna (nýjasta útgáfa)

Acute Tox. 5 (inntöku) Acute Tox. 5 (um húð)

Eye Irrit. 2A Skin Irrit. 3

Heildartexti fyrir flokkanir, þar með taldir hættuflokkar og hættusetningar, ef fram koma í lið 2 eða 3:

Síða: 17/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0
Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Fyrri útgáfu: 4.0

Vara: BUTYLDIGLYCOL

(Auðkennisnr. 30034744/SDS GEN IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Eye Irrit. Augnerting

H319 Veldur alvarlegri augnertingu.

Skammstafanir

ADR = Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á vegum. ADN-reglurnar = Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi á skipgengum vatnaleiðum. ATE = Matsgildi bráðra eiturhrifa. CAO = Cargo Aircraft Only Label. CAS = Chemical Abstracts Service. CLP = Reglugerð um flokkun merkinga, umbúðamerkingar og pökkun. DIN = Þýska staðlastofnunin. DNEL = Afleidd áhrifaleysismörk. EC50 = Miðgildi fyrir hrifstyrk sem er banvænn fyrir 50% almennings. EB = Evrópubandalögin. EN = Evrópskur staðall. IARC = Alþjóðakrabbameinsrannsóknastofnunin. IATA = Alþjóðasamband flugfélaga. IBC-kóði = Kóði fyrir millibúlkaílát. IMDG = Alþjóðlegur kóði um siglingu með hættulegan varning. ISO = Alþjóðlegu staðlasamtökin. STEL = Skammtímaáhrif viðmiðunarmörk. LC50 = Miðgildi fyrir styrk sem er banvænn fyrir 50% almennings. LD50 = Miðgildi fyrir skammt sem er banvænn fyrir 50% almennings. MAK = Mesti ásættanlegi styrkur. MARPOL = Alþjóðasamningur um varnir gegn mengun frá skipum. NEN = Hollenska staðlastofnunin. OEL = Occupational Exposure Limit. OECD = Efnahags- og framfarastofnunin. PBT = Efni sem eru þrávirk, safnast upp í lífverum og eru eitruð. PNEC = Innihald þar sem engin áhrif eru fyrirsjáanleg. ppm = parts per million. RID-reglurnar = Reglur um millilandaflutninga á hættulegum farmi með járnbrautum. TWA = Meðaltal fyrir tíma og þyngd. UN-númer = UN-númer við flutninga. vPvB = Efni sem eru mjög þrávirk og safnast upp í lífverum í miklum mæli.

Upplýsingarnar á þessu öryggisblaði eru byggðar á vitneskju okkar og reynslu á þeim tíma sem þetta er ritað og lýsa vörunni eingöngu með tilliti til öryggisráðstafana. Þetta öryggisblað er hvorki greiningarvottorð (CoA) né tæknilýsingarblað og skal ekki r

Lóðréttar línur á vinstri spássíu gefa til kynna breytingar frá fyrri útgáfu.

Síða: 18/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0
Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Fyrri útgáfu: 4.0

Vara: BUTYLDIGLYCOL

(Auðkennisnr. 30034744/SDS GEN IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Viðauki: Váhrifasviðsmyndir

Atriðaskrá

1. Framleiðsla efna, Notist sem vinnsluíðefni

IS; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15

2. Samsetning

IS; ERC2, ERC3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

3. Dreifing efna

IS; ERC2, ERC3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

4. Notkun í þekjuefnum, (nota í iðnaðarumhverfi)

IS; ERC4, ERC5; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15

5. Notkun í þekjuefnum, (nota í atvinnuskyni)

PW; ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

6. Notkun í þekjuefnum, (notkun neytenda)

C; ERC8a, ERC8d; PC9a, PC9c, PC31

7. Nota í hreinsiefnum

IS; ERC4, ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13

8. Nota í hreinsiefnum, (nota í atvinnuskyni)

PW; ERC8a, ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19

9. Nota í hreinsiefnum, (notkun neytenda)

C; ERC8a, ERC8d; PC35

10. Nota í málmvinnsluvökvum / snúningsolíum, (nota í iðnaðarumhverfi)

IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17

11. Nota í málmvinnsluvökvum / snúningsolíum, (nota í atvinnuskyni)

PW; ERC8a, ERC9a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC19

12. Efni til námuvinnslu, Vinnsla á málmgrýti

IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

13. Nota í smurolíum, (nota í iðnaðarumhverfi)

IS; ERC4, ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18

14. Nota í smurolíum, (nota í atvinnuskyni)

PW; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0
Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Fyrri útgáfu: 4.0

Vara: BUTYLDIGLYCOL

(Auðkennisnr. 30034744/SDS GEN IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

15. Nota í smurolíum, (notkun neytenda)

C; ERC8a, ERC8d; PC24

16. Nota í íðefnum í landbúnaði, (nota í atvinnuskyni)

PW; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11, PROC13

17. Nota í íðefnum í landbúnaði, (notkun neytenda)

C; ERC8a, ERC8d; PC12, PC27

18. Nota í vinnsluvökvum, (nota í iðnaðarumhverfi)

IS; ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9

19.Nota í vinnsluvökvum, (nota í atvinnuskyni)

PW; ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC20

20. Nota í vinnsluvökvum, (notkun neytenda)

C; ERC9a, ERC9b; PC16, PC17

21. Nota í vatnshreinsiefni, (nota í iðnaðarumhverfi)

IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13

22. Nota í vatnshreinsiefni. (nota í atvinnuskyni)

PW; ERC8f, ERC9a; PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13

23. Nota í vatnshreinsiefni, (notkun neytenda)

C; ERC8f; PC37

24. Notkun á rannsóknarstofum, (nota í iðnaðarumhverfi)

IS; ERC4; PROC10, PROC15

25. Notkun á rannsóknarstofum, (nota í atvinnuskyni)

PW; ERC8a; PROC10, PROC15

26.Nota í snyrtivörum

C; ERC8a; PC28, PC39

27. Slökkvifroða, (nota í iðnaðarumhverfi)

IS; ERC4; PROC1, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b

28. Slökkvifroða, Í sjó og af landi, (nota í atvinnuskyni)

PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

29. Slökkvifroða, Flugsamgöngur, (nota í atvinnuskyni)

PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

30. Slökkvifroða, (nota í atvinnuskyni)

PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC9, PROC11

31.Slökkvifroða, (nota í atvinnuskyni), (notkun innandyra)

PW; ERC8a; PROC1, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

Síða: 20/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0
Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Fyrri útgáfu: 4.0

Vara: **BUTYLDIGLYCOL**

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

32.Nota í borun á olíusvæðum og framleiðsluverkefnum PW; ERC8d, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b

33. Nota sem milliefni, (nota í iðnaðarumhverfi)

IS; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

* * * * * * * * * * * * * * * *

1. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Framleiðsla efna, Notist sem vinnsluíðefni IS; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC15

Stjórn á váhrifum og ráðstafanir við áhættustjórnun

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 1.1.z.v2	
Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	18.500.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	300	
Losunarstuðull lofts	0,001 %	
Losunarstuðull vatns	0,001 %	
Losunarstuðull jarðvegs	0,01 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	43.541 m3/min	
Þynningarstuðull, á	187,66	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Gerð STP		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar		335.896 m3/d
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	<i>þeirra</i>	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC	TRA v3.0, umhverfi
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,0453	
	Hætta vegna umhverfisváh	ırifa er vegna jarðvegs.
	1.361,3	
Hámarks magn öruggrar notkunar	t/d	
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna	i jarðvegs.	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC1: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu ferli án líkinda á váhrifum eða ferli með jafngildum innilokunarskilyrðum.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

	Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	a þeirra
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,01 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,013514
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	0,0676 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,001001
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	g/tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC2: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu stöðugu ferli með stöku váhrifum eða -ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum
	Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	peirra

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	6,7594 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,10014
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.or	g/tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC3: Framleiðsla eða samsetning í efnaiðnaði í lokuðum lotuferlum með einstaka stýrðum váhrifum eða ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum
	Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	20,2783 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,30042
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC4: Efnaframleiðsla þar sem hætta er á váhrifum Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Vinnsluhitastig	20 °C
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	beirra e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, langvarandi - altæk
Mat váhrifa	6,8571 mg/kg bw/dag
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,082616
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - altæk
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC8a: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í ósértækri aðstöðu Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC8b: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í sértækri aðstöðu Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspret	ta þeirra
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.or	rg/tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC15: Notið prófefni til notkunar á rannsóknarstofum. Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

	Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	<i>þeirra</i>	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,02 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,027027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	/tra	

2. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Samsetning

IS; ERC2, ERC3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Stjórn á váhrifum og ráðstafanir við áhættustjórnun

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 4.10a.v1: ESVOC SpERC 4.10a.v1	
Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	12.500.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	300	
Losunarstuðull lofts	0,25 %	
Losunarstuðull vatns	0,5 %	
Losunarstuðull jarðvegs	0,01 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Loftmeðhöndlunaraðferðir sem álitnar eru hentugar, eru t.d.		Votþvegill - fyrir ryk, Síun, Meðhöndlun úrgangsgass með varmaoxun, Ásog
Aðferðir skólphreinsistöðvar sem álitnar eru hentugar, eru t.d.		Aðlöguð líffræðileg meðhöndlun, Eiming
Gerð STP		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar		2.000 m3/d
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC	TRA v3.0, umhverfi
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,127016	
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	
Hámarks magn öruggrar notkunar	32.804,2 kg/d	
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 2.2.v1: ES	SVOC SpERC 2.2.v1
Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	12.500.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	300	
Losunarstuðull lofts	0,001 %	
Losunarstuðull vatns	0,001 %	
Losunarstuðull jarðvegs	0 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Loftmeðhöndlunaraðferðir sem álitnar eru hentugar, eru t.d. Ásog		
Aðferðir skólphreinsistöðvar sem álitnar eru hentugar, eru t.d.		Aðlöguð líffræðileg meðhöndlun
Gerð STP		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar		2.000 m3/d
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC	TRA v3.0, umhverfi
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045192	
	Hætta vegna umhverfisvál	nrifa er vegna jarðvegs.
	<u> </u>	

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025

Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023

Fyr Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Hámarks magn öruggrar notkunar	184,4 kg/d
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC1: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu ferli án líkinda á váhrifum eða ferli með jafngildum innilokunarskilyrðum.	
	Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	a þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,01 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,013514	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	0,0676 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,001001	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	g/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC2: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu stöðugu ferli með stöku váhrifum eða -ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025

Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023

Fyr Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	6,7594 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,10014	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC3: Framleiðsla eða samsetning í efnaiðnaði í lokuðum lotuferlum með einstaka stýrðum váhrifum eða ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum	
	Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við	
	umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentugar augnhlífar.	- La Line	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
Mat váhrifa	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
	0,2 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR) Matsaðferð	0,27027	
เพลเรลงเยาง	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
Mat váhrifa	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	20,2783 mg/m³ 0,30042	
	U,3UU 1 Z	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC4: Efnaframleiðsla þar sem hætta er á váhrifum Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspre	tta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC5: Blöndun í lotuvinnslu Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,4 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC8a: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í ósértækri aðstöðu Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	·
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspret	ta þeirra
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.o	rg/tra

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC8b: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í sértækri aðstöðu Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC9: Flutningur efnis eða efnablöndu yfir í lítil ílát (sérhæfð áfyllingarlína, þar með talin vigtun). Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	33,7972 mg/m ³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC15: Notið prófefni til notkunar á rannsóknarstofum. Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppsprett	a þeirra
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,02 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,027027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	g/tra

3. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Dreifing efna

IS; ERČ2, ERC3; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Stjórn á váhrifum og ráðstafanir við áhættustjórnun

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 1.1b.v1: ESVOC SpERC 1.1b.v1	
Notkunarskilyrði	•	
Árlegt magn notað í ESB	12.500.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	300	
Losunarstuðull lofts	0,001 %	
Losunarstuðull vatns	0,001 %	
Losunarstuðull jarðvegs	0 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun	•	
Loftmeðhöndlunaraðferðir sem álitnar e	eru hentugar, eru t.d.	Ásog
Aðferðir skólphreinsistöðvar sem álitna	r eru hentugar, eru t.d.	Aðlöguð líffræðileg meðhöndlun
Gerð STP		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar		2.000 m3/d
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta		
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,057418	
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	
	145,1	
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d	
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna	a jarðvegs.	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 1.1b.v1: ESVOC SpERC 1.1b.v1
Notkunarskilyrði	
Árlegt magn notað í ESB	12.500.000 kg
Lágmarks útblástursdagar á ári	300
Losunarstuðull lofts	0,001 %
Losunarstuðull vatns	0,001 %

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Losunarstuðull jarðvegs	0 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Loftmeðhöndlunaraðferðir sem álitnar eru hentugar, eru t.d.		Ásog
Aðferðir skólphreinsistöðvar sem álitnar eru hentugar, eru t.d.		Aðlöguð líffræðileg meðhöndlun
Gerð STP		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar		2.000 m3/d
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,057418	
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	
	145,1	
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d	
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC1: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu ferli án líkinda á váhrifum eða ferli með jafngildum innilokunarskilyrðum.	
	Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Vinnsluhitastig	20 °C	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	0,0343 mg/kg bw/dag	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,000413	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	

Síða: 35/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025

Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023

Fyr Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - altæk
Mat váhrifa	0,0676 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,001001
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	0,0676 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,001001
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC2: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu stöðugu ferli með stöku váhrifum eða -ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Vinnsluhitastig	20 °C
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Forðist snertingu við húð.	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, langvarandi - altæk
Mat váhrifa	1,3714 mg/kg bw/dag
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,016523
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
Matrifficia	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - altæk
Mat váhrifa	6,7594 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,10014
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
Mat váhrifa	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið 6,7594 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,10014
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	0,10014
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	/tra
T ym 3kmun aja. hkp.//www.eceloc.org	/ II a

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC3: Framleiðsla eða samsetning í efnaiðnaði í
	lokuðum lotuferlum með einstaka stýrðum váhrifum eða

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

	ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum	
	Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Vinnsluhitastig	20 °C	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	0,6857 mg/kg bw/dag	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,008262	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	20,2783 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,30042	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	20,2783 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,30042	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC4: Efnaframleiðsla þar sem hætta er á váhrifum Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Vinnsluhitastig	20 °C
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
Ráðstafanir við áhættustjórnun	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	6,8571 mg/kg bw/dag	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,082616	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC8a: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í ósértækri aðstöðu Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Vinnsluhitastig	20 °C	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	2,7429 mg/kg bw/dag	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,033046	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC8b: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í sértækri aðstöðu Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Vinnsluhitastig	20 °C	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta		
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	2,7429 mg/kg bw/dag	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,033046	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC9: Flutningur efnis eða efnablöndu yfir í lítil ílát (sérhæfð áfyllingarlína, þar með talin vigtun). Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Vinnsluhitastig	20 °C
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, langvarandi - altæk
Mat váhrifa	6,8571 mg/kg bw/dag
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,082616
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - altæk
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC15: Notið prófefni til notkunar á rannsóknarstofum. Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði	<u> </u>	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Vinnsluhitastig	20 °C	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
Ráðstafanir við áhættustjórnun	·	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	<i>þeirra</i>	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	0,3429 mg/kg bw/dag	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,004131	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - altæk
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	g/tra

4. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Notkun í þekjuefnum, (nota í iðnaðarumhverfi) IS; ERC4, ERC5; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15

Stjórn á váhrifum og ráðstafanir við áhættustjórnun

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	CEPE SPERC 4.1b.v2	
Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	3.200.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	20	
Losunarstuðull lofts	95 %	
Losunarstuðull vatns	0 %	
Losunarstuðull jarðvegs	0 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Gerð STP		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar	Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,200299	
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	
	79.880,7	
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d	
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.		

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025

Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023

Fyr Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	CEPE SPERC 5.2a.v1: CEPE SPERC 5.2a.v1	
Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	3.200.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	225	
Losunarstuðull lofts	2 %	
Losunarstuðull vatns	0 %	
Losunarstuðull jarðvegs	0 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Loftmeðhöndlunaraðferðir sem álitnar eru hentugar, eru t.d.		Lofthvirfilskilja fyrir ryksöfnun, Síun
Gerð STP		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar		2.000 m3/d
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, umhverfi		TRA v3.0, umhverfi
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,059467	
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	
Hámarks magn öruggrar notkunar 16.816 kg/d		
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC1: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu ferli án líkinda á váhrifum eða ferli með jafngildum innilokunarskilyrðum. Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði	Tronging of the second of the	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við
	umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	beirra
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,01 mg/cm²/dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,013514
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	0,0676 mg/m ³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,001001
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC2: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu stöðugu ferli með stöku váhrifum eða -ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum		
	Notkunarsvið: iðnaður		
Notkunarskilyrði			
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %		
Eðlisástand	vökvi		
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa		
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku		
Innandyra/utandyra	Innandyra		
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við		
	umhverfishita		
Ráðstafanir við áhættustjórnun			
Notið hentugar augnhlífar.			
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta			
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður		
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin		
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður		
Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið			
Mat váhrifa	6,7594 mg/m³		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,10014		
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur			
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	'tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Notkun lýsa tryggð	PROC3: Framleiðsla eða samsetning í efnaiðnaði í lokuðum lotuferlum með einstaka stýrðum váhrifum eða ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	20,2783 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,30042
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC4: Efnaframleiðsla þar sem hætta er á váhrifum Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025

Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023

Fyr Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
•	PROC5: Blöndun í lotuvinnslu
Notkun lýsa tryggð	Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	I =
Q. 11 11	Butyl diglycol
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Cufubrictingur ofnicing við notkun	2,91976 Pa
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Timalenga og tiotil vilktil	
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við
	umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentuga efnaþolna	Skilvirkni: 80 %
hlífðarhanska.	Charlina Co 70
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,4 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC7: Úðun efnis í iðnaði Notkunarsvið: iðnaður
	Yfirborðsúðun vökva

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Notkunarskilyrði		
	Butyl diglycol	
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
	Rými af hvaða stærð sem er	
Skömmtun	< 3 l/min	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið efnaþolna hlífðarhanska í		
sambandi við grunnþjálfun	Skilvirkni: 90 %	
starfsmanns.		
Tryggið að verkefnið sé ekki		
framkvæmt fyrir ofan höfuð.		
Notið búnað með föstu útsogskerfi.		
Tryggið að skilvirkar reglur um þrif og umgengni séu til staðar		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	<i>þeirra</i>	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5	
-	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	10 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,148148	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra Fyrir skimun sjá: http://www.advancedreachtool.com	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC8a: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í ósértækri aðstöðu Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita		
Ráðstafanir við áhættustjórnun	Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %		
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %		
Notið hentugar augnhlífar.			
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra			
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður		
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin		
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður		
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið		
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098		
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur			
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC8b: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í sértækri aðstöðu Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC9: Flutningur efnis eða efnablöndu yfir í lítil ílát (sérhæfð áfyllingarlína, þar með talin vigtun). Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspret		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
-	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
B. () ()	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.or	rg/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC10: Notkun efna með rúllu eða bursta Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
3.,		
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

	umhverfishita		
Ráðstafanir við áhættustjórnun			
Veitið góða staðlaða almenna			
loftræstingu (ekki minna en 3 - 5	Skilvirkni: 30 %		
loftskipti á klukkustund)			
Notið hentuga efnaþolna	Skilvirkni: 80 %		
hlífðarhanska.	G 00 70		
Notið hentugar augnhlífar.			
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	beirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður		
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin		
Mat váhrifa	0,4 mg/cm ² /dagur		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður		
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið		
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098		
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur			
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra			

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum			
Notkun lýsa tryggð	PROC13: Meðhöndlun vara með böðun og hellingu. Notkunarsvið: iðnaður		
Notkunarskilyrði			
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %		
Eðlisástand	vökvi		
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa		
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku		
Innandyra/utandyra	Innandyra		
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita		
Ráðstafanir við áhættustjórnun			
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %		
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %		
Notið hentugar augnhlífar.			
Mat váhrifa og tilvísun til uppspret			
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður		
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin		
Mat váhrifa	0,4 mg/cm ² /dagur		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður		
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið		
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³		

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0
Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Fyrri útgáfu: 4.0

Vara: BUTYLDIGLYCOL

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum			
Notkun lýsa tryggð	PROC15: Notið prófefni til notkunar á rannsóknarstofum. Notkunarsvið: iðnaður		
Notkunarskilyrði			
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %		
Eðlisástand	vökvi		
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa		
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku		
Innandyra/utandyra	Innandyra		
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita		
Ráðstafanir við áhættustjórnun			
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %		
Notið hentugar augnhlífar.			
Mat váhrifa og tilvísun til uppspret	ta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður		
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin		
Mat váhrifa	0,02 mg/cm ² /dagur		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,027027		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður		
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið		
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007		
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur			
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra			

5. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Notkun í þekjuefnum, (nota í atvinnuskyni)

PW; ERC8a, ERC8d, ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

Stjórn á váhrifum og ráðstafanir við áhættustjórnun

Miðlandi sviðsmynd af váhrifu	n
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 8.3b.v2
Notkunarskilyrði	
Árlegt magn notað í ESB	1.000.000 kg

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Lágmarks útblástursdagar á ári	365		
Losunarstuðull lofts	98 %		
Losunarstuðull vatns	1 %		
Losunarstuðull jarðvegs	1 %	1 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d		
Þynningarstuðull, á	10		
Þynningarstuðull, strönd	100		
Ráðstafanir við áhættustjórnun			
Gerð STP		STP sveitarfélags	
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar		2.000 m3/d	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	<i>þeirra</i>		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045213		
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.		
	12,1		
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d		
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna	jarðvegs.		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum			
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 8.3b.v2		
Notkunarskilyrði			
Árlegt magn notað í ESB	1.000.000 kg		
Lágmarks útblástursdagar á ári	365	365	
Losunarstuðull lofts	98 %		
Losunarstuðull vatns	1 %		
Losunarstuðull jarðvegs	1 %		
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10		
Þynningarstuðull, strönd	100		
Ráðstafanir við áhættustjórnun	•		
Gerð STP		STP sveitarfélags	
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar		2.000 m3/d	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra			

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025

Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023

Fyr Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi 0,045213	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)		
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	
Hámarks magn öruggrar notkunar	12,1 kg/d	
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum			
Notkun lýsa tryggð	ERC9a: Útbreidd notkun á virkum vökva (innanhúss)		
Notkunarskilyrði	•		
Árlegt magn notað í ESB	1.000.000 kg		
Lágmarks útblástursdagar á ári	365		
Losunarstuðull lofts	5 %		
Losunarstuðull vatns	0 %	0 %	
Losunarstuðull jarðvegs	0 %		
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d		
Þynningarstuðull, á	10		
Þynningarstuðull, strönd	100		
Ráðstafanir við áhættustjórnun			
Gerð STP	STP sveitarfélags		
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar	2.000 m3/d		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, umhverfi		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,057417		
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.		
	9,5		
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d		
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.			

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum			
Notkun lýsa tryggð ERC9b: Útbreidd notkun á virkum vökva (utanhúss)			
Notkunarskilyrði			
Árlegt magn notað í ESB	1.000.000 kg		
Lágmarks útblástursdagar á ári	365		
Losunarstuðull lofts	5 %		
Losunarstuðull vatns	5 %		

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Losunarstuðull jarðvegs	5 %		
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d		
Þynningarstuðull, á	10		
Þynningarstuðull, strönd	100		
Ráðstafanir við áhættustjórnun			
Gerð STP	STP sveitarfélags		
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar	2.000 m3/d		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra			
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, umhverfi		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,057748		
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.		
	9,5		
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d		
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.			

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC1: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu ferli án líkinda á váhrifum eða ferli með jafngildum innilokunarskilyrðum. Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
	Butyl diglycol
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppsprett	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,01 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,013514
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	0,0676 mg/m ³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,001001

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025

Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023

Fyr Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC2: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu stöðugu ferli með stöku váhrifum eða -ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum	
	Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	g/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC4: Efnaframleiðsla þar sem hætta er á váhrifum Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
_	Butyl diglycol
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

	umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Veitið góða staðlaða almenna	
loftræstingu (ekki minna en 3 - 5	Skilvirkni: 30 %
loftskipti á klukkustund)	
Notið hentuga efnaþolna	Skilvirkni: 80 %
hlífðarhanska.	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
•	PROC5: Blöndun í lotuvinnslu
Notkun lýsa tryggð	Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	.
•	Butyl diglycol
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við
	umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Veitið góða staðlaða almenna	
loftræstingu (ekki minna en 3 - 5	Skilvirkni: 30 %
loftskipti á klukkustund)	
Notið hentuga efnaþolna	Skilvirkni: 80 %
hlífðarhanska.	OKIIVIIKIII. 00 70
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,4 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC8a: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í ósértækri aðstöðu Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Veitið góða staðla fyrir almenna loftræstingu eða stýrða loftræstingu (ekki minna en 5 - 10 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 70 %
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	50,6958 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,75105
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	g/tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC8b: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í sértækri aðstöðu Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	<i>þeirra</i>
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC28: Handvirkt viðhald (hreinsun og viðgerð) vélbúnaðar. sem fellur undir PROC8a

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC10: Notkun efna með rúllu eða bursta Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	1
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Veitið góða staðla fyrir almenna loftræstingu eða stýrða loftræstingu	Skilvirkni: 70 %

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

(ekki minna en 5 - 10 loftskipti á klukkustund)	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Ef engin almenn loftræsting er notuð:, Tryggið að vinnsla sé gerð utandyra.	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,4 mg/cm²/dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	50,6958 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,75105
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
	PROC11: Úðun efnis, ekki í iðnaði	
Notkun lýsa tryggð	Notkunarsvið: fagmenn	
	Yfirborðsúðun vökva	
Notkunarskilyrði		
_	Butyl diglycol	
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 25 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við	
	umhverfishita	
	Rými af hvaða stærð sem er	
Skömmtun	< 3 l/min	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið efnaþolna hlífðarhanska í		
sambandi við grunnþjálfun	Skilvirkni: 90 %	
starfsmanns.		
Tryggið að verkefnið sé ekki		
framkvæmt fyrir ofan höfuð.		
Tryggið útdráttarræsingu á stöðum		
þar sem losun á sér stað (LEV).		
Gangið úr skugga um að almennt		
heimilishald eigi sér stað		
Ef ekkert hentugt staðbundið		
útblásturskerfi er til staðar:, Tryggið að		

Síða: 58/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

vinnsla sé gerð utandyra.	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	beirra
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,3 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,405405
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	13 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,192593
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra Fyrir skimun sjá: http://www.advancedreachtool.com	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC13: Meðhöndlun vara með böðun og hellingu. Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	•	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,4 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
Mat váhrifa	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
	47,3161 mg/m³ 0,70098	
Hlutfall áhættustýringar (RCR) Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	0,10030	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		
ryni skinun sja. nitp.//www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC15: Notið prófefni til notkunar á rannsóknarstofum.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

	Notkunarsvið: fagmenn		
Notkunarskilyrði	1		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %		
Eðlisástand	vökvi		
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa		
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku		
Innandyra/utandyra	Innandyra		
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita		
Ráðstafanir við áhættustjórnun			
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %		
Notið hentugar augnhlífar.			
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður		
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin		
Mat váhrifa	0,02 mg/cm ² /dagur		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,027027		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður		
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið		
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007		
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur			
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC19: Handvirk starfsemi þar sem snerting á sér stað Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 25 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	240 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentugar öndunarhlífar.	Skilvirkni: 90 %
Notið efnaþolna hlífðarhanska í sambandi við grunnþjálfun starfsmanns.	Skilvirkni: 90 %

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	a þeirra
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,3 mg/cm²/dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,405405
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	10,1392 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,15021
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	g/tra

6. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Notkun í þekjuefnum, (notkun neytenda) C; ERC8a, ERC8d; PC9a, PC9c, PC31

Stjórn á váhrifum og ráðstafanir við áhættustjórnun

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 8.3c.v2	
Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	100.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	365	
Losunarstuðull lofts	98,5 %	
Losunarstuðull vatns	1 %	
Losunarstuðull jarðvegs	0,5 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Gerð STP Sveitarfélags		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar	2.000 m3/d	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045194	
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	
Hámarks magn öruggrar notkunar	1,2 kg/d	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 8.3c.v2	
Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	100.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	365	
Losunarstuðull lofts	98,5 %	
Losunarstuðull vatns	1 %	
Losunarstuðull jarðvegs	0,5 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun	·	
Gerð STP		
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar 2.000 m3/d		2.000 m3/d
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	n þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045194	
	Hætta vegna umhverfisváh	ırifa er vegna jarðvegs.
	1,2	
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d	
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegn	a jarðvegs.	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PC9a_1, PC15_1: Undirflokkur: Vatns- og latexblönduð veggmálning
Notkunarskilyrði	
	Butyl diglycol
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 3 %
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
líkamsþyngd	65 kg
Snertihlutfall	30 mg/min
Tímalengd losunar	120 min
	Viðeigandi fyrir mat á váhrifum gegnum húð
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Tegund í gengum húð: stöðugt umfang notkunar	
	Neytandi - um húð, skammtíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2571 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,571429	
Útreikningur byggir á útvortisskammti		
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PC9c: Fingramálning	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 5 %	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Vinnsluhitastig	20 °C	
Tímalengd og tíðni virkni	Tímalengd váhrifa: 480 min Viðeigandi fyrir mat á váhrifum vegna innöndunar	
Tímalengd og tíðni virkni	Tímalengd notkunar: 120 min Viðeigandi fyrir mat á váhrifum vegna innöndunar	
Tímalengd og tíðni virkni	1 notkun á ári Viðeigandi fyrir mat á váhrifum vegna innöndunar	
Tímalengd og tíðni virkni	1 notkun á ári Viðeigandi fyrir mat á váhrifum gegnum húð	
Hitastig (notkun)	20 °C	
líkamsþyngd	65 kg	
Upptökubrot í gegnum húð	100 %	
Losunarsvæði	100000 cm ²	
	Losunarsvæði eykst með tímanum	
Tímalengd losunar	120 min	
	Viðeigandi fyrir mat á váhrifum vegna innöndunar	
Snertihlutfall	3000 mg/min	
Tímalengd losunar	480 min	
	Viðeigandi fyrir mat á váhrifum gegnum húð	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspret	ta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Tegund í gengum húð: stöðugt umfang notkunar, Gerð upptöku: Upptökubrot	
	Neytandi - gegnum húð, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	3,0348 mg/kg bw/dag	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,060695	
	Útreikningurinn er byggður á innri langvinnum skammti.	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Tegund innöndunar:	
Marsauleiu	váhrif vegna gufu - uppgufun	
	Neytandi - innöndun, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	0,7852 mg/m³	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,019388
	Útreikningar váhrifs eru byggðir á meðal styrkleika á
	váhrifsdegi.
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	PC31: Bón og vaxblöndur.	
Notkun lýsa tryggð	1 Con. Bon og vaxbiondar.	
Notkunarskilyrði		
	Butyl diglycol	
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 5 %	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
	20 °C	
Vinnsluhitastig		
Tímalengd og tíðni virkni	Tímalengd váhrifa: 120 min	
	Viðeigandi fyrir mat á váhrifum vegna innöndunar 1 notkun á dag	
Tímalengd og tíðni virkni	Viðeigandi fyrir mat á váhrifum vegna innöndunar	
Tímalonad og tíðni virkni	1 notkun á dag	
Tímalengd og tíðni virkni	Viðeigandi fyrir mat á váhrifum gegnum húð	
Rýmisstærð	34 m3	
Loftræstingarhraði á mínútu	1,5	
líkamsþyngd	65 kg	
Upptökubrot í gegnum húð	100 %	
	Magn á notkun 90 g Viðeigandi fyrir mat á váhrifum vegna innöndunar	
	Magn á notkun 0,9 g Viðeigandi fyrir mat á váhrifum gegnum húð	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspre	etta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Tegund í gegnum húð: tafarlaus notkun, Gerð upptöku: Upptökubrot	
	Neytandi - gegnum húð, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	0,6923 mg/kg bw/dag	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,013846	
	Útreikningurinn er byggður á innri langvinnum skammti.	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ConsExpo v4.1, Tegund innöndunar:	
	tegund uppgufunar - augnablikslosun	
	Neytandi - innöndun, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	3,4942 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,086275	
	Útreikningar váhrifs eru byggðir á meðal styrkleika á váhrifsdegi.	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
	en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

* * * * * * * * * * * * * * * *

7. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Nota í hreinsiefnum

IS; ERC4, ERC6b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13

Stjórn á váhrifum og ráðstafanir við áhættustjórnun

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 4.6a.v1: ESVOC SpERC 4.6a.v1	
Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	500.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	20	
Losunarstuðull lofts	30 %	
Losunarstuðull vatns	0,01 %	
Losunarstuðull jarðvegs	0 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Loftmeðhöndlunaraðferðir sem álitnar eru hentugar, eru t.d.		Votþvegill - fyrir ryk, Meðhöndlun úrgangsgass með varmaoxun, Ásog
Aðferðir skólphreinsistöðvar sem álitnar eru hentugar, eru t.d. Aðlöguð líffræðileg meðhöndlun, Eiming		
Gerð STP		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar		2.000 m3/d
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,053808	
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	
46.461,6 lámarks magn öruggrar notkunar kg/d		
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 1.1b.v1: ESVOC SpERC 1.1b.v1
Notkunarskilyrði	
Árlegt magn notað í ESB	500.000 kg

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Lágmarks útblástursdagar á ári	300		
Losunarstuðull lofts	0,001 %		
Losunarstuðull vatns	0,001 %		
Losunarstuðull jarðvegs	0 %		
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d		
Þynningarstuðull, á	10		
Þynningarstuðull, strönd	100		
Ráðstafanir við áhættustjórnun			
Loftmeðhöndlunaraðferðir sem álitnar eru hentugar, eru t.d. Ásog		Ásog	
Aðferðir skólphreinsistöðvar sem álitnar eru hentugar, eru t.d.		Aðlöguð líffræðileg meðhöndlun	
Gerð STP		STP sveitarfélags	
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar		2.000 m3/d	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta			
Matsaðferð	latsaðferð EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, umhverfi		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,057417		
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.		
Hámarks magn öruggrar notkunar 5,8 kg/d			
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.			

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC1: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu ferli án líkinda á váhrifum eða ferli með jafngildum innilokunarskilyrðum.
	Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentugar augnhlífar.	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,01 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,013514	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	0,0676 mg/m ³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,001001	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC2: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu stöðugu ferli með stöku váhrifum eða -ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum
	Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	a þeirra
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	6,7594 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,10014
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	g/tra

	O F
Notkun lýsa tryggð lokuðu ferlum	3: Framleiðsla eða samsetning í efnaiðnaði í m lotuferlum með einstaka stýrðum váhrifum eða með jafngildum innilokunarskilyrðum

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Notkunarskilyrði		
	Butyl diglycol	
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Eolisastand		
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við	
	umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	<i>þeirra</i>	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	20,2783 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,30042	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	′tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC4: Efnaframleiðsla þar sem hætta er á váhrifum Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun	•	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur	

Síða: 68/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025

Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023

Fyr Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
N. d. T X	PROC7: Úðun efnis í iðnaði	
Notkun lýsa tryggð	Notkunarsvið: iðnaður	
	Yfirborðsúðun vökva	
Notkunarskilyrði		
	Butyl diglycol	
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 5 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Skömmtun	> 3 l/min	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið efnaþolna hlífðarhanska í sambandi við grunnþjálfun starfsmanns.	Skilvirkni: 90 %	
Tryggið að verkefnið sé ekki framkvæmt fyrir ofan höfuð.		
Gangið úr skugga um að almennt heimilishald eigi sér stað		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspret	ta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,04 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,054054	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	16 mg/m ³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,237037	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
	rg/tra Fyrir skimun sjá: http://www.advancedreachtool.com	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC8a: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í ósértækri aðstöðu

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

	Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)		
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC8b: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í sértækri aðstöðu Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC9: Flutningur efnis eða efnablöndu yfir í lítil ílát (sérhæfð áfyllingarlína, þar með talin vigtun). Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Vinnsluhitastig	20 °C	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	6,8571 mg/kg bw/dag	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,082616	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	y/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Notkun lýsa tryggð	PROC10: Notkun efna með rúllu eða bursta Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,4 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	g/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC13: Meðhöndlun vara með böðun og hellingu. Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		

Síða: 72/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,4 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

8. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Nota í hreinsiefnum, (nota í atvinnuskyni)

PW; ERC8a, ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC19

Stjórn á váhrifum og ráðstafanir við áhættustjórnun

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 8.4b.v3	
Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	2.400.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	365	
Losunarstuðull lofts	4 %	
Losunarstuðull vatns	1 ppm	
Losunarstuðull jarðvegs	0,2 ppm	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Gerð STP		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar		2.000 m3/d
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045192
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.
Hámarks magn öruggrar notkunar	29,1 kg/d
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 8.4b.v3	
Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	2.400.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	365	
Losunarstuðull lofts	4 %	
Losunarstuðull vatns	1 ppm	
Losunarstuðull jarðvegs	0,2 ppm	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Gerð STP		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar		2.000 m3/d
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC	TRA v3.0, umhverfi
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045192	
	Hætta vegna umhverfisváh	rifa er vegna jarðvegs.
	29,1	
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d	
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC4: Efnaframleiðsla þar sem hætta er á váhrifum Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðlaða almenna		
loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %	
Notið hentuga efnaþolna	Skilvirkni: 80 %	
hlífðarhanska.		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC8a: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í ósértækri aðstöðu Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðla fyrir almenna loftræstingu eða stýrða loftræstingu (ekki minna en 5 - 10 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 70 %	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	50,6958 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,75105
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC8b: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í sértækri aðstöðu Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
,	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspret	ta þeirra
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.o	rg/tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC9: Flutningur efnis eða efnablöndu yfir í lítil ílát (sérhæfð áfyllingarlína, þar með talin vigtun). Notkunarsvið: fagmenn

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Vinnsluhitastig	20 °C	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
Ráðstafanir við áhættustjórnun	,	
Veitið góða staðlaða almenna		
loftræstingu (ekki minna en 3 - 5	Skilvirkni: 30 %	
loftskipti á klukkustund)		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta		
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	6,8571 mg/kg bw/dag	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,082616	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
	PROC10: Notkun efna með rúllu eða bursta
Notkun lýsa tryggð	Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
	Butyl diglycol
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við
	umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Veitið góða staðla fyrir almenna	Skilvirkni: 70 %

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

loftræstingu eða stýrða loftræstingu (ekki minna en 5 - 10 loftskipti á klukkustund)	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	<i>þeirra</i>
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,4 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	50,6958 mg/m ³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,75105
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
	PROC11: Úðun efnis, ekki í iðnaði
Notkun lýsa tryggð	Notkunarsvið: fagmenn
	Yfirborðsúðun vökva
Notkunarskilyrði	
	Butyl diglycol
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 25 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
	Rými af hvaða stærð sem er
Skömmtun	< 3 l/min
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið efnaþolna hlífðarhanska í	
sambandi við grunnþjálfun	Skilvirkni: 90 %
starfsmanns.	
Tryggið að verkefnið sé ekki framkvæmt fyrir ofan höfuð.	
Tryggið útdráttarræsingu á stöðum	_
þar sem losun á sér stað (LEV).	
Gangið úr skugga um að almennt	
heimilishald eigi sér stað	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppsprett	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,3 mg/cm²/dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,405405
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	13 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,192593
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra Fyrir skimun sjá: http://www.advancedreachtool.com	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC13: Meðhöndlun vara með böðun og hellingu. Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	·
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspret	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,4 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
N (1) (1)	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.o	rg/tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC19: Handvirk starfsemi þar sem snerting á sér stað Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

	Innihald: >= 0 % - <= 25 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Vinnsluhitastig	20 °C
Tímalengd og tíðni virkni	240 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentugar öndunarhlífar.	Skilvirkni: 90 %
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	<i>þeirra</i>
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, langvarandi - altæk
Mat váhrifa	16,9714 mg/kg bw/dag
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,204475
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - altæk
Mat váhrifa	6,0835 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,090126
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	10,1392 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,15021
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	'tra

9. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Nota í hreinsiefnum, (notkun neytenda) C; ERC8a, ERC8d; PC35

Stjórn á váhrifum og ráðstafanir við áhættustjórnun

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 8.4c.v2
Notkunarskilyrði	
Árlegt magn notað í ESB	1.600.000 kg
Lágmarks útblástursdagar á ári	365
Losunarstuðull lofts	95 %
Losunarstuðull vatns	2,5 %

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Losunarstuðull jarðvegs	2,5 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Gerð STP		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar		2.000 m3/d
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045276	
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	
	19,4	
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d	
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 8.4c.v2	
Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	1.600.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	365	
Losunarstuðull lofts	95 %	
Losunarstuðull vatns	2,5 %	
Losunarstuðull jarðvegs	2,5 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar		2.000 m3/d
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	<i>þeirra</i>	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045276	
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	
	19,4	
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PC8_1, PC35_1: Undirflokkur: Þvotta- og uppþvottavörur
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 5 %
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
líkamsþyngd	68,8 kg
	Magn á notkun 0,031 g Viðeigandi fyrir mat á váhrifum gegnum húð
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	peirra
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Tegund í gegnum húð: tafarlaus notkun
	Neytandi - um húð, skammtíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,0007 mg/cm²/dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,001566
	Útreikningur byggir á útvortisskammti
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.rivm.nl/en/	/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PC8_1, PC35_1: Undirflokkur: Þvotta- og uppþvottavörur
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 5 %
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	365 notkun á ári
líkamsþyngd	68,8 kg
Upptökubrot um munn	100 % Viðeigandi fyrir mat á váhrifum um munn
	Viðeigandi fyrir mat á váhrifum um munn
	Magn tekið inn 0,42 mg Viðeigandi fyrir mat á váhrifum um munn
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	a þeirra
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Tegund um munn: bein inntaka, Gerð upptöku: Upptökubrot
	Neytandi - gegnum munn, langvarandi - altæk
Mat váhrifa	0,0003 mg/kg bw/dag
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,000049
	Útreikningurinn er byggður á innri langvinnum skammti.
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Fyrir skimun sjá: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PC8_2, PC35_2: Undirflokkur: Hreinsiefni, vökvar (almenn hreinsiefni, hreinlætisvörur, gólfhreinsiefni, glerhreinsiefni, teppahreinsar, málmhreinsiefni).
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 5 %
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
líkamsþyngd	68,8 kg
	Magn á notkun 0,286 g Viðeigandi fyrir mat á váhrifum gegnum húð
Mat váhrifa og tilvísun til uppspret	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Tegund í gegnum húð: tafarlaus notkun
	Neytandi - um húð, skammtíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,0065 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,014444
	Útreikningur byggir á útvortisskammti
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.rivm.nl/e	n/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PC8_2, PC35_2: Undirflokkur: Hreinsiefni, vökvar (almenn hreinsiefni, hreinlætisvörur, gólfhreinsiefni, glerhreinsiefni, teppahreinsar, málmhreinsiefni).
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 5 %
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
líkamsþyngd	8 kg
Snertiflötur	22 cm ² Viðeigandi fyrir mat á váhrifum gegnum húð
	Viðeigandi fyrir mat á váhrifum gegnum húð
Flutningsstuðull	0,55556 cm ² /s
Magn sem hægt er að fjarlægja	0,0012 g/cm ²
Snertitími	3600 sec
Nuddað yfirborð	22 m ²
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Húðgerð: nuddað af
	Neytandi - um húð, skammtíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,04 mg/cm²/dagur

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,088889
	Útreikningur byggir á útvortisskammti
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PC8_3, PC35_3: Undirflokkur: Hreinsiefni, úði (almenn hreinsiefni, hreinlætisvörur, glerhreinsiefni)	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 3 %	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
líkamsþyngd	68,8 kg	
	Magn á notkun 0,31 g Viðeigandi fyrir mat á váhrifum gegnum húð	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Tegund í gegnum húð: tafarlaus notkun	
	Neytandi - um húð, skammtíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,0413 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,091852	
	Útreikningur byggir á útvortisskammti	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.rivm.nl/en	/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PC8_3, PC35_3: Undirflokkur: Hreinsiefni, úði (almenn hreinsiefni, hreinlætisvörur, glerhreinsiefni)	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 3 %	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
líkamsþyngd	68,8 kg	
Snertihlutfall	46 mg/min	
Tímalengd losunar	0,46 min	
	Viðeigandi fyrir mat á váhrifum gegnum húð	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	<i>þeirra</i>	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Tegund í gengum húð: stöðugt umfang notkunar	
	Neytandi - um húð, skammtíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,0003 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,000641	
	Útreikningur byggir á útvortisskammti	

Síða: 84/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0
Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Fyrri útgáfu: 4.0

Vara: BUTYLDIGLYCOL

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

* * * * * * * * * * * * * * *

10. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Nota í málmvinnsluvökvum / snúningsolíum, (nota í iðnaðarumhverfi) IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17

Stjórn á váhrifum og ráðstafanir við áhættustjórnun

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 4.9.v1: ES	SVOC SpERC 4.9.v1
Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	500.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	20	
Losunarstuðull lofts	2 %	
Losunarstuðull vatns	0,1 %	
Losunarstuðull jarðvegs	0 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Loftmeðhöndlunaraðferðir sem álitnar eru hentugar, eru t.d.		Síun, Meðhöndlun úrgangsgass með varmaoxun, Ásog
Aðferðir skólphreinsistöðvar sem álitnar eru hentugar, eru t.d.		Aðlöguð líffræðileg meðhöndlun
Gerð STP		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar		2.000 m3/d
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,05533	
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	
45.183,7 Hámarks magn öruggrar notkunar kg/d		
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Notkun lýsa tryggð	PROC1: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu ferli án líkinda á váhrifum eða ferli með jafngildum innilokunarskilyrðum. Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Vinnsluhitastig	20 °C	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta		
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	0,0343 mg/kg bw/dag	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,000413	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	0,0676 mg/m ³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,001001	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	0,0676 mg/m ³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,001001	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC2: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu stöðugu ferli með stöku váhrifum eða -ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum	
	Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
	Butyl diglycol	
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við	
	umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	6,7594 mg/m ³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,10014	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum			
Notkun lýsa tryggð	PROC3: Framleiðsla eða samsetning í efnaiðnaði í lokuðum lotuferlum með einstaka stýrðum váhrifum eða ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum		
	Notkunarsvið: iðnaður		
Notkunarskilyrði			
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %		
Eðlisástand	vökvi		
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa		
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku		
Innandyra/utandyra	Innandyra		
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita		
Ráðstafanir við áhættustjórnun			
Notið hentugar augnhlífar.			
	Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður		
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin		
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður		
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið		
Mat váhrifa	20,2783 mg/m ³		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,30042		
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur			
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	g/tra		

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC4: Efnaframleiðsla þar sem hætta er á váhrifum Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC28: Handvirkt viðhald (hreinsun og viðgerð) vélbúnaðar. sem fellur undir PROC8a

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
	PROC7: Úðun efnis í iðnaði	
Notkun lýsa tryggð	Notkunarsvið: iðnaður	
	Yfirborðsúðun vökva	
Notkunarskilyrði		
	Butyl diglycol	
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
	Rými af hvaða stærð sem er
Skömmtun	< 3 l/min
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið efnaþolna hlífðarhanska í	
sambandi við grunnþjálfun	Skilvirkni: 90 %
starfsmanns.	
Tryggið að verkefnið sé ekki	
framkvæmt fyrir ofan höfuð.	
Notið búnað með föstu útsogskerfi.	
Tryggið að skilvirkar reglur um þrif og	
umgengni séu til staðar	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	10 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,148148
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra Fyrir skimun sjá: http://www.advancedreachtool.com

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC8a: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í ósértækri aðstöðu Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %	
Notið hentuga efnaþolna	Skilvirkni: 80 %	

Síða: 89/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025

Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023

Fyr Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

hlífðarhanska.		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC8b: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í sértækri aðstöðu Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	a þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	g/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC9: Flutningur efnis eða efnablöndu yfir í lítil ílát (sérhæfð áfyllingarlína, þar með talin vigtun). Notkunarsvið: iðnaður

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Notkunarskilyrði			
	Butyl diglycol		
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 100 %		
Eðlisástand	vökvi		
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa		
Vinnsluhitastig	20 °C		
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku		
Innandyra/utandyra	Innandyra		
Ráðstafanir við áhættustjórnun			
Notið hentugar augnhlífar.			
	Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður		
	Starfsmaður - gegnum húð, langvarandi - altæk		
Mat váhrifa	6,8571 mg/kg bw/dag		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,082616		
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður		
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - altæk		
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007		
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður		
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið		
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007		
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur			
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC10: Notkun efna með rúllu eða bursta Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	beirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,4 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið		
Mat váhrifa	47,3161 mg/m ³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
PROC13: Meðhöndlun vara með böðun og hellingu.		
Notkun lýsa tryggð	Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
	Butyl diglycol	
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðlaða almenna		
loftræstingu (ekki minna en 3 - 5	Skilvirkni: 30 %	
loftskipti á klukkustund)		
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppsprett	a beirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,4 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m ³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.or	g/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Notkun lýsa tryggð	PROC17: Smurning við miklar orkuaðstæður við málmvinnslu Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðla fyrir almenna loftræstingu eða stýrða loftræstingu (ekki minna en 5 - 10 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 70 %	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,4 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	40,5567 mg/m ³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,60084	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	g/tra	

11. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Nota í málmvinnsluvökvum / snúningsolíum, (nota í atvinnuskyni) PW; ERC8a, ERC9a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC19

Stjórn á váhrifum og ráðstafanir við áhættustjórnun

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 8.7c.v1: ESVOC SpERC 8.7c.v1
Notkunarskilyrði	
Árlegt magn notað í ESB	500.000 kg

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Lágmarks útblástursdagar á ári	365	
Losunarstuðull lofts	0,5 %	
Losunarstuðull vatns	5 %	
Losunarstuðull jarðvegs	5 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun	L	
		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar		2.000 m3/d
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	<i>þeirra</i>	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045205	
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	
Hámarks magn öruggrar notkunar	1,5 kg/d	
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	ERC9a: Útbreidd notkun á virkum vökva (innanhúss)	
Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	500.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	365	
Losunarstuðull lofts	5 %	
Losunarstuðull vatns	0 %	
Losunarstuðull jarðvegs	0 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun	•	
Gerð STP		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar		2.000 m3/d
Mat váhrifa og tilvísun til uppsprett	a þeirra	

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, umhverfi
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,057417
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.
Hámarks magn öruggrar notkunar	4,8 kg/d
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC1: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu ferli án líkinda á váhrifum eða ferli með jafngildum innilokunarskilyrðum.	
	Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	a þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,01 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,013514	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	0,0676 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,001001	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	g/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC2: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu stöðugu ferli með stöku váhrifum eða -ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC3: Framleiðsla eða samsetning í efnaiðnaði í lokuðum lotuferlum með einstaka stýrðum váhrifum eða ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum
	Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppsprett	ta þeirra
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið

Síða: 96/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Mat váhrifa	20,2783 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,30042
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC28: Handvirkt viðhald (hreinsun og viðgerð) vélbúnaðar. sem fellur undir PROC8a

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC8a: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í ósértækri aðstöðu Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Veitið góða staðla fyrir almenna loftræstingu eða stýrða loftræstingu (ekki minna en 5 - 10 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 70 %
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	a þeirra
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	50,6958 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,75105
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	g/tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC8b: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í sértækri aðstöðu

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

	Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	/tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC9: Flutningur efnis eða efnablöndu yfir í lítil ílát (sérhæfð áfyllingarlína, þar með talin vigtun). Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Vinnsluhitastig	20 °C
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
Ráðstafanir við áhættustjórnun	

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, langvarandi - altæk
Mat váhrifa	6,8571 mg/kg bw/dag
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,082616
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - altæk
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC10: Notkun efna með rúllu eða bursta Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðla fyrir almenna loftræstingu eða stýrða loftræstingu (ekki minna en 5 - 10 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 70 %	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Ef ekkert hentugt staðbundið útblásturskerfi er til staðar:, Dregur úr styrkleika um minna en 25%.		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,4 mg/cm ² /dagur	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	50,6958 mg/m ³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,75105
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
miolariai oviocinyna ar varimain	PROC11: Úðun efnis, ekki í iðnaði	
Notkun lýsa tryggð	Notkunarsvið: fagmenn	
	Yfirborðsúðun vökva	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 25 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
	Rými af hvaða stærð sem er	
Skömmtun	< 3 l/min	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið efnaþolna hlífðarhanska í sambandi við grunnþjálfun starfsmanns.	Skilvirkni: 90 %	
Tryggið að verkefnið sé ekki framkvæmt fyrir ofan höfuð.		
Tryggið útdráttarræsingu á stöðum þar sem losun á sér stað (LEV).		
Gangið úr skugga um að almennt heimilishald eigi sér stað		
Ef ekkert hentugt staðbundið útblásturskerfi er til staðar:, Notið öndunargrímu yfir hálfu andlitinu sem samræmist EN140, með gerð A-síu eða betri útgáfu.		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,3 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,405405	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Mat váhrifa	13 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,192593
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra Fyrir skimun sjá: http://www.advancedreachtool.com	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC13: Meðhöndlun vara með böðun og hellingu. Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,4 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
NA-4 4 l: 4 -	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC17: Smurning við miklar orkuaðstæður við málmvinnslu Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Staðbundið útsogskerfi.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	<i>þeirra</i>	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,4 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC19: Handvirk starfsemi þar sem snerting á sér stað Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 25 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	240 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun	·	
Notið hentugar öndunarhlífar.	Skilvirkni: 90 %	
Notið efnaþolna hlífðarhanska í sambandi við grunnþjálfun starfsmanns.	Skilvirkni: 90 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	

Síða: 102/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Mat váhrifa	0,3 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,405405
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	10,1392 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,15021
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

12. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Efni til námuvinnslu, Vinnsla á málmgrýti IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9

Stjórn á váhrifum og ráðstafanir við áhættustjórnun

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Nothern Kontones	ERC4: Notkun óhvarfgjarr	
Notkun lýsa tryggð	iðnaðarsvæðinu (ekki inng	gliding i eoa a ogn)
Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	200.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	300	
Losunarstuðull lofts	100 %	
Losunarstuðull vatns	50 %	
Losunarstuðull jarðvegs	5 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Meðhöndlið jarðvegsmengun til að fá dæmigerða fjarlægingarvirkni á (%)		99,9 %
Meðhöndlunaraðferðir jarðvegs sem álitnar eru hentugar, eru t.d.		Brennsla skólpeðju
Gerð STP		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar		2.000 m3/d
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi		C TRA v3.0, umhverfi
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,07323	
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna botnfalls sjós		hrifa er vegna botnfalls sjós.
Hámarks magn öruggrar notkunar	455,2 kg/d	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna botnfalls sjós.	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC1: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu ferli án líkinda á váhrifum eða ferli með jafngildum innilokunarskilyrðum.	
	Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,01 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,013514	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	0,0676 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,001001	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	g/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC2: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu stöðugu ferli með stöku váhrifum eða -ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum	
	Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við	
	umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	6,7594 mg/m ³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,10014	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC3: Framleiðsla eða samsetning í efnaiðnaði í lokuðum lotuferlum með einstaka stýrðum váhrifum eða ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum	
	Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppsprett		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
N (1) (1	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	20,2783 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,30042	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.or	g/tra	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC4: Efnaframleiðsla þar sem hætta er á váhrifum Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC8a: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í ósértækri aðstöðu Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðlaða almenna	Skilvirkni: 30 %	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

loftræstingu (ekki minna en 3 - 5		
loftskipti á klukkustund)		
Notið hentuga efnaþolna	Skilvirkni: 80 %	
hlífðarhanska.	OKIIVIIKIII. 00 /0	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m ³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	Miðlandi sviðsmynd af váhrifum			
Notkun lýsa tryggð	PROC8b: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í sértækri aðstöðu Notkunarsvið: iðnaður			
Notkunarskilyrði				
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %			
Eðlisástand	vökvi			
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa			
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku			
Innandyra/utandyra	Innandyra			
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita			
Ráðstafanir við áhættustjórnun	•			
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %			
Notið hentugar augnhlífar.				
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	peirra			
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður			
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin			
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur			
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027			
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður			
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið			
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³			
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007			
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur				
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	/tra			

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum

Síða: 107/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Notkun lýsa tryggð	PROC9: Flutningur efnis eða efnablöndu yfir í lítil ílát (sérhæfð áfyllingarlína, þar með talin vigtun). Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði	-	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspret	tta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.o	rg/tra	

13. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Nota í smurolíum, (nota í iðnaðarumhverfi) IS; ERC4, ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC17, PROC18

Stjórn á váhrifum og ráðstafanir við áhættustjórnun

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 4.6a.y.v2	
Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	200.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	20	
Losunarstuðull lofts	0.01 %	

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Losunarstuðull vatns	0,1 %		
Losunarstuðull jarðvegs	0,1 %		
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d		
Þynningarstuðull, á	10		
Þynningarstuðull, strönd	100		
Ráðstafanir við áhættustjórnun	•		
Gerð STP	STP sveitarfélags		
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar	2.000 m3/d		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra			
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,049044		
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.		
20.389,9			
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d		
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.			

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum				
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 4.6a.y.v2			
Notkunarskilyrði				
Árlegt magn notað í ESB	200.000 kg	200.000 kg		
Lágmarks útblástursdagar á ári	20	20		
Losunarstuðull lofts	0,01 %			
Losunarstuðull vatns	0,1 %	0,1 %		
Losunarstuðull jarðvegs	0,1 %			
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d			
Þynningarstuðull, á	10			
Þynningarstuðull, strönd	100			
Ráðstafanir við áhættustjórnun	-			
Gerð STP		STP sveitarfélags		
,		2.000 m3/d		
Mat váhrifa og tilvísun til uppsprett	a þeirra			
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi			
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,049044			
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.			
Hámarks magn öruggrar notkunar	20.389,9			

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

	kg/d
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna	jarðvegs.

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC1: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu ferli án líkinda á váhrifum eða ferli með jafngildum innilokunarskilyrðum. Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	T
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	•
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspret	ta þeirra
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,01 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,013514
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	0,0676 mg/m ³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,001001
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC2: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu stöðugu ferli með stöku váhrifum eða -ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum	
	Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
	Butyl diglycol	
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Vinnsluhitastig	20 °C
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	<i>þeirra</i>
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, langvarandi - altæk
Mat váhrifa	1,3714 mg/kg bw/dag
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,016523
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - altæk
Mat váhrifa	6,7594 mg/m ³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,10014
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	6,7594 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,10014
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC3: Framleiðsla eða samsetning í efnaiðnaði í lokuðum lotuferlum með einstaka stýrðum váhrifum eða ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun	•	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Mat váhrifa	20,2783 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,30042
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC4: Efnaframleiðsla þar sem hætta er á váhrifum Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
·	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
	PROC7: Úðun efnis í iðnaði	
Notkun lýsa tryggð	Notkunarsvið: iðnaður	
	Yfirborðsúðun vökva	
Notkunarskilyrði		
	Butyl diglycol	
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við
	umhverfishita
	Rými af hvaða stærð sem er
Skömmtun	< 3 l/min
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið efnaþolna hlífðarhanska í	
sambandi við grunnþjálfun	Skilvirkni: 90 %
starfsmanns.	
Tryggið að verkefnið sé ekki	
framkvæmt fyrir ofan höfuð.	
Notið búnað með föstu útsogskerfi.	
Tryggið að skilvirkar reglur um þrif og	
umgengni séu til staðar	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	<i>þeirra</i>
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	10 mg/m ³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,148148
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra Fyrir skimun sjá: http://www.advancedreachtool.com

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC8a: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í ósértækri aðstöðu Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC8b: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í sértækri aðstöðu Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði	1	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC9: Flutningur efnis eða efnablöndu yfir í lítil ílát (sérhæfð áfyllingarlína, þar með talin vigtun). Notkunarsvið: iðnaður

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Styrkioliki Cirilo	######################################	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
-	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við	
	umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentuga efnaþolna	Skilvirkni: 80 %	
hlífðarhanska.	OKHVIIKIII. 00 70	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	g/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC10: Notkun efna með rúllu eða bursta Notkunarsvið: iðnaður	
Notical lysa tryggo	Notkunarsvio. Ioriadui	
Notkunarskilyrði		
	Butyl diglycol	
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun	·	
Veitið góða staðlaða almenna		
loftræstingu (ekki minna en 3 - 5	Skilvirkni: 30 %	
loftskipti á klukkustund)		
Notið hentuga efnaþolna	Skilvirkni: 80 %	
hlífðarhanska.	Ordivitidii. 00 70	
Notið hentugar augnhlífar.		

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra			
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður		
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin		
Mat váhrifa	0,4 mg/cm²/dagur		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður		
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið		
Mat váhrifa	47,3161 mg/m ³		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098		
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur			
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra			

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC13: Meðhöndlun vara með böðun og hellingu. Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun	•	
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppsprett	a þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,4 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m ³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC17: Smurning við miklar orkuaðstæður við málmvinnslu Notkunarsvið: iðnaður

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Notkunarskilyrði		
<u> </u>	Butyl diglycol	
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við	
	umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðla fyrir almenna		
loftræstingu eða stýrða loftræstingu	Skilvirkni: 70 %	
(ekki minna en 5 - 10 loftskipti á		
klukkustund)		
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Lágmarks váhrif ef starfsemi eða		
búnaður er afgirt að hluta og hefur		
loftræstingu sem beinist út við um op.		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	beirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,4 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	40,5567 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,60084	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/t	tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC18: Almennt álag/smurning við aðstæður með mikilli hreyfiorku Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Veitið góða staðla fyrir almenna loftræstingu eða stýrða loftræstingu (ekki minna en 5 - 10 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 70 %
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Lágmarks váhrif ef starfsemi eða búnaður er afgirt að hluta og hefur loftræstingu sem beinist út við um op.	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	beirra e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	40,5567 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,60084
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra

* * * * * * * * * * * * * * *

14. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Nota í smurolíum, (nota í atvinnuskyni)

PW; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC17, PROC18, PROC20

Stjórn á váhrifum og ráðstafanir við áhættustjórnun

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 8.6c.v1: ESVOC SpERC 8.6c.v1	
Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	200.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	365	
Losunarstuðull lofts	0,5 %	
Losunarstuðull vatns	5 %	
Losunarstuðull jarðvegs	5 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	

Síða: 118/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025

Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023

Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Þynningarstuðull, á	10		
Þynningarstuðull, strönd	100		
Ráðstafanir við áhættustjórnun			
Gerð STP		STP sveitarfélags	
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar	2.000 m3/d		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra			
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045202		
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.		
	1,2		
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d		
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.			

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum			
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 8.6c.v1: ESVOC SpERC 8.6c.v1		
Notkunarskilyrði			
Árlegt magn notað í ESB	200.000 kg		
Lágmarks útblástursdagar á ári	365		
Losunarstuðull lofts	0,5 %		
Losunarstuðull vatns	5 %		
Losunarstuðull jarðvegs	5 %		
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d		
Þynningarstuðull, á	10		
Þynningarstuðull, strönd	100		
Ráðstafanir við áhættustjórnun			
Gerð STP	STP sveitarfélags		
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar	2.000 m3/d		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta			
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045202		
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.		
1,2			
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d		
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna	jarðvegs.		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC1: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu ferli án líkinda á váhrifum eða ferli með jafngildum

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

	innilokunarskilyrðum.
	Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,01 mg/cm²/dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,013514
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	0,0676 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,001001
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC3: Framleiðsla eða samsetning í efnaiðnaði í lokuðum lotuferlum með einstaka stýrðum váhrifum eða ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum
Nothern augleit wäi	Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	D. C. P. C. C.
	Butyl diglycol
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við
	umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentugar augnhlífar.	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	20,2783 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,30042
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC4: Efnaframleiðsla þar sem hætta er á váhrifum Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	•
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspret	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.or	rg/tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC8a: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í ósértækri aðstöðu Notkunarsvið: fagmenn

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Notkunarskilyrði	
	Butyl diglycol
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Veitið góða staðla fyrir almenna loftræstingu eða stýrða loftræstingu (ekki minna en 5 - 10 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 70 %
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	þeirra
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	50,6958 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,75105
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC8b: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í sértækri aðstöðu Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	<i>beirra</i>
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC9: Flutningur efnis eða efnablöndu yfir í lítil ílát (sérhæfð áfyllingarlína, þar með talin vigtun). Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppsprett		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	I BB CO (C. M. III.
No. dl. and L. a. a. day and X	PROC10: Notkun efna með rúllu eða bursta
Notkun lýsa tryggð	Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
	Butyl diglycol
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Veitið góða staðla fyrir almenna loftræstingu eða stýrða loftræstingu	01711177004
(ekki minna en 5 - 10 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 70 %
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Ef ekkert hentugt staðbundið	
útblásturskerfi er til staðar:, Dregur úr	
styrkleika um minna en 25%.	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	<i>þeirra</i>
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,4 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	50,6958 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,75105
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	/tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC11: Úðun efnis, ekki í iðnaði Notkunarsvið: fagmenn
	Yfirborðsúðun vökva
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 25 %

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við
	umhverfishita
	Rými af hvaða stærð sem er
Skömmtun	< 3 l/min
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið efnaþolna hlífðarhanska í	
sambandi við grunnþjálfun	Skilvirkni: 90 %
starfsmanns.	
Tryggið að verkefnið sé ekki	
framkvæmt fyrir ofan höfuð.	
Tryggið útdráttarræsingu á stöðum	
þar sem losun á sér stað (LEV).	
Gangið úr skugga um að almennt	
heimilishald eigi sér stað	
Ef ekkert hentugt staðbundið	
útblásturskerfi er til staðar:, Notið	
öndunargrímu yfir hálfu andlitinu sem	
samræmist EN140, með gerð A-síu	
eða betri útgáfu. Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	hoirra
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
Matsacroro	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,3 mg/cm²/dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,405405
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
matedororo	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	13 mg/m ³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0.192593
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	0,.0200
	/tra Fyrir skimun sjá: http://www.advancedreachtool.com
. ,	The same of the sa

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC13: Meðhöndlun vara með böðun og hellingu. Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	<i>þeirra</i>
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,4 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	′tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC17: Smurning við miklar orkuaðstæður við málmvinnslu Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Staðbundið útsogskerfi.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %
Haftasvæði opa fyrir búnað.	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppsprett	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður

Síða: 126/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,4 mg/cm²/dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	47,3161 mg/m ³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC18: Almennt álag/smurning við aðstæður með mikilli hreyfiorku Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	,
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Staðbundið útsogskerfi.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %
Haftasvæði opa fyrir búnað.	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspret	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
Mat váhrifa	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
	47,3161 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	ra ltro
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.or	ly/lia

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC20: Notkun á hvarfgjörnum vökvum í litlum tækjum Notkunarsvið: fagmenn

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Notkunarskilyrði	
	Butyl diglycol
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Tălia fatand	Luzio di
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við
	umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	<i>þeirra</i>
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,25 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,337838
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	/tra

15. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Nota í smurolíum, (notkun neytenda) C; ERC8a, ERC8d; PC24

Stjórn á váhrifum og ráðstafanir við áhættustjórnun

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 8.6e.v1: ESVOC SpERC 8.6e.v1
Notkunarskilyrði	
Árlegt magn notað í ESB	50.000 kg
Lágmarks útblástursdagar á ári	365
Losunarstuðull lofts	0,5 %
Losunarstuðull vatns	5 %
Losunarstuðull jarðvegs	5 %
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d

Síða: 128/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025

Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023

Fyr Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Gerð STP		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar	2.000 m3/d	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045194	
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	
	0,303104	
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d	
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 8.6e.v1: ESVOC SpERC 8.6e.v1	
Notkunarskilyrði	•	
Árlegt magn notað í ESB	50.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	365	
Losunarstuðull lofts	0,5 %	
Losunarstuðull vatns	5 %	
Losunarstuðull jarðvegs	5 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Gerð STP		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar		2.000 m3/d
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045194	
	Hætta vegna umhverfisváh	rifa er vegna jarðvegs.
	0,303104	
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d	
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna	a jarðvegs.	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PC13 1, PC24 1: Undirflokkur: Vökvar

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Notkunarskilyrði		
	Butyl diglycol	
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 10 %	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
líkamsþyngd	65 kg	
	Magn á notkun 0,25 g Viðeigandi fyrir mat á váhrifum	
	gegnum húð	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
 Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Tegund í gegnum húð:	
Matsableio	tafarlaus notkun	
	Neytandi - um húð, skammtíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2315 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,514403	
	Útreikningur byggir á útvortisskammti	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PC24_2: Undirflokkur: Deigkennd efni	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 10 %	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
líkamsþyngd	65 kg	
	Magn á notkun 0,05 g Viðeigandi fyrir mat á váhrifum gegnum húð	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Tegund í gegnum húð: tafarlaus notkun	
	Neytandi - um húð, skammtíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2273 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,505051	
	Útreikningur byggir á útvortisskammti	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PC24_3: Undirflokkur: Úðar
Notkunarskilyrði	
	Butyl diglycol
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 3 %

Síða: 130/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
líkamsþyngd	65 kg
Snertihlutfall	100 mg/min
Tímalengd losunar	2,25 min
_	Viðeigandi fyrir mat á váhrifum gegnum húð
Mat váhrifa og tilvísun til uppspre	etta þeirra
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Tegund í gengum húð: stöðugt umfang notkunar
	Neytandi - um húð, skammtíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,0078 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,017442
	Útreikningur byggir á útvortisskammti
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

16. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Nota í íðefnum í landbúnaði, (nota í atvinnuskyni)

PW; ERC8a, ERC8d; PROC1, PROC2, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11, PROC13

Stjórn á váhrifum og ráðstafanir við áhættustjórnun

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 8.11a.v2	
Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	150.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	365	
Losunarstuðull lofts	90 %	
Losunarstuðull vatns	1 %	
Losunarstuðull jarðvegs	9 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Gerð STP		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar		2.000 m3/d
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC	TRA v3.0, umhverfi

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045195
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.
Hámarks magn öruggrar notkunar	1,8 kg/d
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 8.11a.v2	
Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	150.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	365	
Losunarstuðull lofts	90 %	
Losunarstuðull vatns	1 %	
Losunarstuðull jarðvegs	9 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun	•	
Gerð STP Sveitarfélags		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar 2.000 m3/d		2.000 m3/d
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	peirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045195	
	Hætta vegna umhverfisváh	nrifa er vegna jarðvegs.
	1,8	
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d	
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegn	a jarðvegs.	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC1: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu ferli án líkinda á váhrifum eða ferli með jafngildum innilokunarskilyrðum.
	Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	1
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,01 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,013514	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	0,0676 mg/m ³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,001001	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC2: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu stöðugu ferli með stöku váhrifum eða -ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC4: Efnaframleiðsla þar sem hætta er á váhrifum Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspret		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.or	rg/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC8a: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í ósértækri aðstöðu Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við	
	umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðla fyrir almenna		
loftræstingu eða stýrða loftræstingu	Skilvirkni: 70 %	
(ekki minna en 5 - 10 loftskipti á	OKIIVII KIII. 10 70	
klukkustund)		
Notið hentuga efnaþolna	Skilvirkni: 80 %	
hlífðarhanska.	OKIIVIIKIII. OU /0	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	50,6958 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,75105	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	'tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC8b: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í sértækri aðstöðu Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025

Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023

Fyr Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC9: Flutningur efnis eða efnablöndu yfir í lítil ílát (sérhæfð áfyllingarlína, þar með talin vigtun). Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Vinnsluhitastig	20 °C	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
Ráðstafanir við áhættustjórnun	•	
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	a þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	6,8571 mg/kg bw/dag	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,082616	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m ³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	g/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC11: Úðun efnis, ekki í iðnaði Notkunarsvið: fagmenn

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

	Yfirborðsúðun vökva	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	utandyra, fjarri byggingum	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Skömmtun	> 3 l/min	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið efnaþolna hlífðarhanska í		
sambandi við grunnþjálfun	Skilvirkni: 90 %	
starfsmanns.		
Tryggið að verkefnið sé aðeins		
framkvæmt niður á við.		
Gangið úr skugga um að almennt heimilishald eigi sér stað		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	<i>þeirra</i>	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,5 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,675676	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	19 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,281481	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra Fyrir skimun sjá: http://www.advancedreachtool.com	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC13: Meðhöndlun vara með böðun og hellingu. Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við	

Síða: 137/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

	umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðlaða almenna		
loftræstingu (ekki minna en 3 - 5	Skilvirkni: 30 %	
loftskipti á klukkustund)		
Notið hentuga efnaþolna	Skilvirkni: 80 %	
hlífðarhanska.	OKIIVIIKIII. OO 70	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,4 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m ³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

17. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Nota í íðefnum í landbúnaði, (notkun neytenda) C; ERC8a, ERC8d; PC12, PC27

Stjórn á váhrifum og ráðstafanir við áhættustjórnun

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 8.11b.v2	
Notkunarskilyrði	·	
Árlegt magn notað í ESB	50.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	365	
Losunarstuðull lofts	90 %	
Losunarstuðull vatns	1 %	
Losunarstuðull jarðvegs	9 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Gerð STP		STP sveitarfélags

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025

Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023

Fyr Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar	2.000 m3/d	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045193	
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	
	0,606229	
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d	
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna	jarðvegs.	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum			
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 8.11b.v2		
Notkunarskilyrði	·		
Árlegt magn notað í ESB	50.000 kg		
Lágmarks útblástursdagar á ári	365	365	
Losunarstuðull lofts	90 %	90 %	
Losunarstuðull vatns	1 %	1 %	
Losunarstuðull jarðvegs	9 %		
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d		
Þynningarstuðull, á	10		
Þynningarstuðull, strönd	100		
Ráðstafanir við áhættustjórnun			
Gerð STP		STP sveitarfélags	
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar	2.000 m3/d		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	a þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045193		
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.		
	0,606229		
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d		
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.			

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PC12: Áburður.
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 3 %
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

líkamsþyngd	65 kg
Snertihlutfall	4,98 mg/min
Tímalengd losunar	5 min
	Viðeigandi fyrir mat á váhrifum gegnum húð
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	beirra
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Tegund í gengum húð:
IVIAISAUTETU	stöðugt umfang notkunar
	Neytandi - um húð, skammtíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,0003 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,000755
	Útreikningur byggir á útvortisskammti
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PC27: Plöntuvarnarefni.	
Notkunarskilyrði	1	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 3 %	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
líkamsþyngd	65 kg	
Snertihlutfall	46 mg/min	
Tímalengd losunar	10 min	
	Viðeigandi fyrir mat á váhrifum gegnum húð	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Tegund í gengum húð:	
Matsaorero	stöðugt umfang notkunar	
	Neytandi - um húð, skammtíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,0046 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,010222	
	Útreikningur byggir á útvortisskammti	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp		

18. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Nota í vinnsluvökvum, (nota í iðnaðarumhverfi) IS; ERC7; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9

Stjórn á váhrifum og ráðstafanir við áhættustjórnun

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 7.13a.y.v2

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	200.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	20	
Losunarstuðull lofts	0,01 %	
Losunarstuðull vatns	0,1 %	
Losunarstuðull jarðvegs	0,1 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Gerð STP		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar 2.000 m3/d		2.000 m3/d
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,049044	
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	
	20.389,9	
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d	
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna	jarðvegs.	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC1: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu ferli án líkinda á váhrifum eða ferli með jafngildum innilokunarskilyrðum.
	Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	a þeirra

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,01 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,013514
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	0,0676 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,001001
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC2: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu stöðugu ferli með stöku váhrifum eða -ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum	
	Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	6,7594 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,10014	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC4: Efnaframleiðsla þar sem hætta er á váhrifum Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC8a: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í ósértækri aðstöðu Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppsprett	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025

Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023

Fyr Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC8b: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í sértækri aðstöðu Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	a þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC9: Flutningur efnis eða efnablöndu yfir í lítil ílát (sérhæfð áfyllingarlína, þar með talin vigtun). Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

19. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Nota í vinnsluvökvum, (nota í atvinnuskyni)

PW; ERC9a, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC20

Stjórn á váhrifum og ráðstafanir við áhættustjórnun

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 9.13b.v2	
Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	100.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	365	
Losunarstuðull lofts	5 %	
Losunarstuðull vatns	5 %	
Losunarstuðull jarðvegs	5 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	

Síða: 145/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Gerð STP		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar		2.000 m3/d
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045202	
	Hætta vegna umhverfisváh	rifa er vegna jarðvegs.
	1,2	
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d	
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 9.13b.v2	
Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	100.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	365	
Losunarstuðull lofts	5 %	
Losunarstuðull vatns	5 %	
Losunarstuðull jarðvegs	5 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Gerð STP		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar		2.000 m3/d
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045202	
	Hætta vegna umhverfisváh	rifa er vegna jarðvegs.
	1,2	
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d	
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC1: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu ferli án líkinda á váhrifum eða ferli með jafngildum innilokunarskilyrðum.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

	Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	a þeirra
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,01 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,013514
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	0,0676 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,001001
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	g/tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC2: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu stöðugu ferli með stöku váhrifum eða -ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum
	Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	peirra

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC3: Framleiðsla eða samsetning í efnaiðnaði í lokuðum lotuferlum með einstaka stýrðum váhrifum eða ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum
	Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppsprett	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	20,2783 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,30042
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.or	g/tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC8a: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í ósértækri aðstöðu Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

	Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Veitið góða staðla fyrir almenna loftræstingu eða stýrða loftræstingu (ekki minna en 5 - 10 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 70 %
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	beirra peirra
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	50,6958 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,75105
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	′tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC28: Handvirkt viðhald (hreinsun og viðgerð) vélbúnaðar. sem fellur undir PROC8a

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC9: Flutningur efnis eða efnablöndu yfir í lítil ílát (sérhæfð áfyllingarlína, þar með talin vigtun). Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025

Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023

Fyr Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5	Skilvirkni: 30 %	
loftskipti á klukkustund)		
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC20: Notkun á hvarfgjörnum vökvum í litlum tækjum Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við	
	umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,25 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,337838	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	g/tra	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

20. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Nota í vinnsluvökvum, (notkun neytenda) C; ERC9a, ERC9b; PC16, PC17

Notkun lýsa tryggð ESVOC SpERC 9.13c.v2 Notkunarskilyrði 50.000 kg Árlegt magn notað í ESB 50.000 kg Lágmarks útblástursdagar á ári 365 Losunarstuðull lofts 5 % Losunarstuðull vatns 5 % Losunarstuðull jarðvegs 5 % Taka á móti Surf. Vatn (streymi) 18.000 m3/d Þynningarstuðull, á 10 Þynningarstuðull, strönd 100 Ráðstafanir við áhættustjórnun STP sveitarfélags Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar STP sveitarfélags Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra Matsaðferð EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi Hlutfall áhættustýringar (RCR) 0,045197	Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Árlegt magn notað í ESB Lágmarks útblástursdagar á ári 365 Losunarstuðull lofts 5 % Losunarstuðull vatns 5 % Losunarstuðull jarðvegs Taka á móti Surf. Vatn (streymi) Þynningarstuðull, á 10 Þynningarstuðull, strönd Ráðstafanir við áhættustjórnun Gerð STP Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra Matsaðferð EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 9.13c.v2	
Lágmarks útblástursdagar á ári Lágmarks útblástursdagar á ári Losunarstuðull lofts Losunarstuðull vatns Losunarstuðull jarðvegs Taka á móti Surf. Vatn (streymi) Þynningarstuðull, á Þynningarstuðull, strönd Ráðstafanir við áhættustjórnun Gerð STP Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra Matsaðferð EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	Notkunarskilyrði		
Losunarstuðull lofts 5 % Losunarstuðull vatns 5 % Losunarstuðull jarðvegs Taka á móti Surf. Vatn (streymi) 18.000 m3/d Þynningarstuðull, á 10 Þynningarstuðull, strönd Ráðstafanir við áhættustjórnun Gerð STP STP sveitarfélags Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra Matsaðferð EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	Árlegt magn notað í ESB	50.000 kg	
Losunarstuðull lofts Losunarstuðull vatns 5 % Losunarstuðull jarðvegs Taka á móti Surf. Vatn (streymi) Pynningarstuðull, á Pynningarstuðull, strönd Pynningarstuðull, strönd Ráðstafanir við áhættustjórnun Gerð STP STP sveitarfélags Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra Matsaðferð EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	Lágmarks útblástursdagar á ári	365	
Losunarstuðull jarðvegs Taka á móti Surf. Vatn (streymi) Þynningarstuðull, á Þynningarstuðull, strönd Pynningarstuðull, strönd Ráðstafanir við áhættustjórnun Gerð STP STP sveitarfélags Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra Matsaðferð EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	Losunarstuðull lofts	5 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi) bynningarstuðull, á bynningarstuðull, strönd loo Ráðstafanir við áhættustjórnun Gerð STP STP sveitarfélags Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra Matsaðferð EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	Losunarstuðull vatns	5 %	
Pynningarstuðull, á Pynningarstuðull, strönd Pynningarstuðull, strönd Ráðstafanir við áhættustjórnun Gerð STP STP sveitarfélags Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra Matsaðferð EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	Losunarstuðull jarðvegs	5 %	
Pynningarstuðull, a Pynningarstuðull, strönd Ráðstafanir við áhættustjórnun Gerð STP STP sveitarfélags Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra Matsaðferð EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Pynningarstuduli, strond Ráðstafanir við áhættustjórnun Gerð STP STP STP sveitarfélags Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar 2.000 m3/d Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra Matsaðferð EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	Þynningarstuðull, á	10	
Gerő STP STP sveitarfélags Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar 2.000 m3/d Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra Matsaðferð EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	Þynningarstuðull, strönd	100	
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra Matsaðferð EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirraMatsaðferðEASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi		Gerð STP Sveitarfélags	
Matsaðferð EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar 2.000 m3/d		2.000 m3/d
Hlutfall áhættustýringar (RCR) 0,045197			
	Hlutfall áhættustýringar (RCR)	,	
		Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	
0,606172		*	
Hámarks magn öruggrar notkunar kg/d	Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d	
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.			

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 9.13c.v2	
Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	50.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	365	
Losunarstuðull lofts	5 %	

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025

Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023

Fyr Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Losunarstuðull vatns	5 %	
Losunarstuðull jarðvegs	5 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Gerð STP	STP sveitarfélags	
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar 2.000 m3/d		2.000 m3/d
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045197	
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	
	0,606172	
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d	
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PC17: Vökvar fyrir vökvakerfi.	
Notkunarskilyrði		
	Butyl diglycol	
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 50 %	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
líkamsþyngd	65 kg	
	Magn á notkun 0,01 g Viðeigandi fyrir mat á váhrifum gegnum húð	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Tegund í gegnum húð:	
Matsacrero	tafarlaus notkun	
Neytandi - um húð, skammtíma - staðbundin		
Mat váhrifa	0,0058 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,01292	
_	Útreikningur byggir á útvortisskammti	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PC16: Varmaflutningsvökvi.	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 50 %	

Síða: 152/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
líkamsþyngd	65 kg
	Magn á notkun 0,01 g Viðeigandi fyrir mat á váhrifum gegnum húð
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Tegund í gegnum húð: tafarlaus notkun
	Neytandi - um húð, skammtíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,0058 mg/cm²/dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,01292
	Útreikningur byggir á útvortisskammti
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

21. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Nota í vatnshreinsiefni, (nota í iðnaðarumhverfi) IS; ERC4; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 4.19.v1: ESVOC SpERC 4.19.v1	
Notkunarskilyrði	,	
Árlegt magn notað í ESB	200.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	300	
Losunarstuðull lofts	5 %	
Losunarstuðull vatns	95 %	
Losunarstuðull jarðvegs	0 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun	·	
Loftmeðhöndlunaraðferðir sem álitnar eru hentugar, eru t.d.		Votþvegill - fyrir ryk, Meðhöndlun úrgangsgass með varmaoxun
Aðferðir skólphreinsistöðvar sem álitnar eru hentugar, eru t.d.		Aðlöguð líffræðileg

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025

Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023

Fyr Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

		meðhöndlun, Eiming
Gerð STP		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar		2.000 m3/d
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,289601	
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	
	230,2	
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d	
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC1: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu ferli án líkinda á váhrifum eða ferli með jafngildum innilokunarskilyrðum. Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
- Total Gally Co.	Butyl diglycol
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	•
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppsprett	ta þeirra
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,01 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,013514
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	0,0676 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,001001
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.or	·g/tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC2: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu stöðugu ferli með stöku váhrifum eða -ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum
	Notkunarsvið: iðnaður

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	6,7594 mg/m ³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,10014	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	g/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC3: Framleiðsla eða samsetning í efnaiðnaði í lokuðum lotuferlum með einstaka stýrðum váhrifum eða ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum
	Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Vinnsluhitastig	20 °C
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, langvarandi - altæk

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025

Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023

Fyr Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Mat váhrifa	0,6857 mg/kg bw/dag
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,008262
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - altæk
Mat váhrifa	20,2783 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,30042
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	20,2783 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,30042
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC4: Efnaframleiðsla þar sem hætta er á váhrifum Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	peirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC8a: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í ósértækri aðstöðu Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	beirra e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC8b: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í sértækri aðstöðu Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC28: Handvirkt viðhald (hreinsun og viðgerð) vélbúnaðar. sem fellur undir PROC8a

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC13: Meðhöndlun vara með böðun og hellingu. Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	a þeirra
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,4 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	

Síða: 158/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

22. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Nota í vatnshreinsiefni, (nota í atvinnuskyni)

PW; ERC8f, ERC9a; PROC1, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 8.22b.v2
Notkunarskilyrði	
Árlegt magn notað í ESB	100.000 kg
Lágmarks útblástursdagar á ári	365
Losunarstuðull lofts	1 %
Losunarstuðull vatns	99 %
Losunarstuðull jarðvegs	0 %
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d
Þynningarstuðull, á	10
Þynningarstuðull, strönd	100
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Gerð STP	STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar	2.000 m3/d
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045401
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.
Hámarks magn öruggrar notkunar	1,2 kg/d
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	ERC9a: Útbreidd notkun á virkum vökva (innanhúss)
Notkunarskilyrði	
Árlegt magn notað í ESB	100.000 kg
Lágmarks útblástursdagar á ári	365

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025

Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023

Fyr Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Losunarstuðull lofts	5 %	
Losunarstuðull vatns	0 %	
Losunarstuðull jarðvegs	0 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Gerð STP		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar		2.000 m3/d
Mat váhrifa og tílvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,057417	
	Hætta vegna umhverfisváh	ırifa er vegna jarðvegs.
	0,954326	
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d	
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC1: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu ferli án líkinda á váhrifum eða ferli með jafngildum innilokunarskilyrðum.
	Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	<u>'</u>
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	·
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,01 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,013514
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	0,0676 mg/m ³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,001001
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC3: Framleiðsla eða samsetning í efnaiðnaði í lokuðum lotuferlum með einstaka stýrðum váhrifum eða ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum	
	Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	20,2783 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,30042	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	g/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC4: Efnaframleiðsla þar sem hætta er á váhrifum Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við
	umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Veitið góða staðlaða almenna	
loftræstingu (ekki minna en 3 - 5	Skilvirkni: 30 %
loftskipti á klukkustund)	
Notið hentuga efnaþolna	Skilvirkni: 80 %
hlífðarhanska.	OKIIVIIKIII. 00 70
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	47,3161 mg/m ³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC8a: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í ósértækri aðstöðu Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði	•	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðla fyrir almenna loftræstingu eða stýrða loftræstingu (ekki minna en 5 - 10 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 70 %	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	50,6958 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,75105
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC8b: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í sértækri aðstöðu Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.or	rg/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC9: Flutningur efnis eða efnablöndu yfir í lítil ílát (sérhæfð áfyllingarlína, þar með talin vigtun). Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Vinnsluhitastig	20 °C	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	a þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	6,8571 mg/kg bw/dag	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,082616	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m ³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC13: Meðhöndlun vara með böðun og hellingu. Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5	Skilvirkni: 30 %	

Síða: 164/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

loftskipti á klukkustund)		
Notið hentuga efnaþolna	Skilvirkni: 80 %	
hlífðarhanska.	SKIIVII KIII. OU 76	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,4 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m ³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

23. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Nota í vatnshreinsiefni, (notkun neytenda) C; ERC8f; PC37

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 8.22c.v2	
Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	50.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	365	
Losunarstuðull lofts	1 %	
Losunarstuðull vatns	99 %	
Losunarstuðull jarðvegs	0 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Gerð STP		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar 2.000 m3/d		2.000 m3/d
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045296	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

		Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.
Hám	narks magn öruggrar notkunar	0,604845 kg/d
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PC37: Vatnsmeðferðarefni.	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 2 %	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	4 notkun á ári	
líkamsþyngd	65 kg	
Upptökubrot um munn	100 % Viðeigandi fyrir mat á váhrifum um munn	
	Viðeigandi fyrir mat á váhrifum um munn	
	Magn tekið inn 1.000 g Viðeigandi fyrir mat á váhrifum um munn	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspre	etta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ConsExpo v4.1, Tegund um munn: bein inntaka, Gerð upptöku: Upptökubrot	
	Neytandi - gegnum munn, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	3,372 mg/kg bw/dag	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,539515	
	Útreikningurinn er byggður á innri langvinnum skammti.	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp		

24. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Notkun á rannsóknarstofum, (nota í iðnaðarumhverfi) IS; ERC4; PROC10, PROC15

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 1.1.v1: ESVOC SpERC 1.1.v1	
Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	100.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	20	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Losunarstuðull lofts	2,5 %	
Losunarstuðull vatns	2 %	
Losunarstuðull jarðvegs	0,01 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Gerð STP		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar		2.000 m3/d
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,052919	
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	
	1.889,7	
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d	
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC10: Notkun efna með rúllu eða bursta Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,4 mg/cm²/dagur	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC15: Notið prófefni til notkunar á rannsóknarstofum. Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	a þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,02 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,027027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	g/tra	

25. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Notkun á rannsóknarstofum, (nota í atvinnuskyni)

PW; ERC8a; PROC10, PROC15

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 8.17.v2

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	100.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	365	
Losunarstuðull lofts	50 %	
Losunarstuðull vatns	50 %	
Losunarstuðull jarðvegs	0 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Gerð STP Sveitarfélags		
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045297	
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	
Hámarks magn öruggrar notkunar	1,2 kg/d	
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC10: Notkun efna með rúllu eða bursta Notkunarsvið: fagmenn	
noman iyoa ayggo	Tremandione: raginerin	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðla fyrir almenna		
loftræstingu eða stýrða loftræstingu	Skilvirkni: 70 %	
(ekki minna en 5 - 10 loftskipti á klukkustund)	- G	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,4 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	50,6958 mg/m ³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,75105	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC15: Notið prófefni til notkunar á rannsóknarstofum. Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspre	tta þeirra
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,02 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,027027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.c	org/tra

Síða: 170/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Nota í snyrtivörum C; ERC8a; PC28, PC39

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 8.17.v1: ESVOC SpERC 8.17.v1	
Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	50.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	365	
Losunarstuðull lofts	95 %	
Losunarstuðull vatns	2,5 %	
Losunarstuðull jarðvegs	2,5 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Gerð STP		STP sveitarfélags
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	a þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045193	
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	
	0,151559	
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d	
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegn	a jarðvegs.	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PC28: Ilmvötn og ilmefni. Í samræmi við gr. 14 (5b) REACH-reglugerðarinnar (EB) nr. 1907/2006, þarf ekki að framkvæma útreikninga á váhrifum og áhættulýsingum fyrir endanlega notkun á snyrtivörum innan gildissviðs tilskipunar EB 1223/2009.
Notkunarskilyrði	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PC39: Snyrtivörur, vörur til persónulegrar umhirðu Í samræmi við gr. 14 (5b) REACH-reglugerðarinnar (EB)

Síða: 171/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

	nr. 1907/2006, þarf ekki að framkvæma útreikninga á váhrifum og áhættulýsingum fyrir endanlega notkun á snyrtivörum innan gildissviðs tilskipunar EB 1223/2009.
Notkunarskilyrði	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa

27. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Slökkvifroða, (nota í iðnaðarumhverfi)

IS; ERC4; PROC1, PROC3, PROC4, PROC7, PROC8a, PROC8b

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 6.1a.v1: ESVOC SpERC 6.1a.v1	
Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	100.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	300	
Losunarstuðull lofts	0,5 %	
Losunarstuðull vatns	9 %	
Losunarstuðull jarðvegs	0 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Loftmeðhöndlunaraðferðir sem álitnar eru hentugar, eru t.d.		Meðhöndlun úrgangsgass með varmaoxun
Aðferðir skólphreinsistöðvar sem álitnar eru hentugar, eru t.d.		Aðlöguð líffræðileg meðhöndlun
Gerð STP		ekkert STP
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,160411	
	<u> </u>	nrifa er vegna botnfalls sjós.
Hámarks magn öruggrar notkunar	207,8 kg/d	
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna botnfalls sjós.		

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC1: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu ferli án líkinda á váhrifum eða ferli með jafngildum innilokunarskilyrðum.
	Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppsprett	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,01 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,013514
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	0,0676 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,001001
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.or	g/tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
	PROC5: Blöndun í lotuvinnslu	
Notkun lýsa tryggð	Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
	Butyl diglycol	
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Guluprystingul emisins vio notkun		
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Timalenga og tioni virkni		
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við	
	umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		

Síða: 173/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025

Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023

Fyr Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,4 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m ³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC4: Efnaframleiðsla þar sem hætta er á váhrifum Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	þeirra
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC7: Úðun efnis í iðnaði Notkunarsvið: iðnaður

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

	Yfirborðsúðun vökva
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 1 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
	Rými af hvaða stærð sem er
Skömmtun	> 3 l/min
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið efnaþolna hlífðarhanska í sambandi við grunnþjálfun starfsmanns.	Skilvirkni: 90 %
Tryggið að skilvirkar reglur um þrif og umgengni séu til staðar	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,02 mg/cm²/dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,027027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	7,1 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,105185
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra Fyrir skimun sjá: http://www.advancedreachtool.com

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC8a: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í ósértækri aðstöðu Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

	umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Veitið góða staðlaða almenna	
loftræstingu (ekki minna en 3 - 5	Skilvirkni: 30 %
loftskipti á klukkustund)	
Notið hentuga efnaþolna	Skilvirkni: 80 %
hlífðarhanska.	SKIIVIIKIII. 00 76
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	beirra e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC8b: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í sértækri aðstöðu Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	

Síða: 176/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

28. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Slökkvifroða, Í sjó og af landi, (nota í atvinnuskyni) PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	ERC8d: Útbreidd notkun óhvarfgjarnrar vinnsluhjápar (ekki inngilding í eða á ögn, utanhúss)
Notkunarskilyrði	
Árlegt magn notað í ESB	400.000 kg
Lágmarks útblástursdagar á ári	365
Losunarstuðull lofts	100 %
Losunarstuðull vatns	100 %
Losunarstuðull jarðvegs	20 %
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d
Þynningarstuðull, á	10
Þynningarstuðull, strönd	100
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Gerð STP	ekkert STP
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045192
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.
Hámarks magn öruggrar notkunar	4,8 kg/d
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC4: Efnaframleiðsla þar sem hætta er á váhrifum Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	<i>þeirra</i>
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	/tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC8a: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í ósértækri aðstöðu Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Veitið góða staðla fyrir almenna loftræstingu eða stýrða loftræstingu (ekki minna en 5 - 10 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 70 %
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %

Síða: 178/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	50,6958 mg/m ³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,75105
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC8b: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í sértækri aðstöðu Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
Mark 11 26	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	, lt.,	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	ytra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC19: Handvirk starfsemi þar sem snerting á sér stað

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

	Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
	Butyl diglycol	
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 25 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	240 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentugar öndunarhlífar.	Skilvirkni: 90 %	
Notið efnaþolna hlífðarhanska í		
sambandi við grunnþjálfun	Skilvirkni: 90 %	
starfsmanns.		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,3 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,405405	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	10,1392 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,15021	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
-	PROC11: Úðun efnis, ekki í iðnaði	
Notkun lýsa tryggð	Notkunarsvið: fagmenn	
	Yfirborðsúðun vökva	
Notkunarskilyrði		
_	Butyl diglycol	
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 1 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við	
	umhverfishita	
Skömmtun	> 3 l/min	

Síða: 180/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið efnaþolna hlífðarhanska í		
sambandi við grunnþjálfun	Skilvirkni: 90 %	
starfsmanns.		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,05 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,067568	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	7,2 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,106667	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra Fyrir skimun sjá: http://www.advancedreachtool.com		

29. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Slökkvifroða, Flugsamgöngur, (nota í atvinnuskyni) PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	ERC8d: Útbreidd notkun óhvarfgjarnrar vinnsluhjápar (ekki inngilding í eða á ögn, utanhúss)	
Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	100.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	365	
Losunarstuðull lofts	100 %	
Losunarstuðull vatns	100 %	
Losunarstuðull jarðvegs	20 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun	1	
Gerð STP	ekkert STP	
Mat váhrifa og tilvísun til uppsprei	tta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025

Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023

Fyr Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045192
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.
Hámarks magn öruggrar notkunar	1,2 kg/d
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC3: Framleiðsla eða samsetning í efnaiðnaði í lokuðum lotuferlum með einstaka stýrðum váhrifum eða ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum
	Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppsprett	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	20,2783 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,30042
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.or	g/tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC8a: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í ósértækri aðstöðu Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	·
	Butyl diglycol
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
	VORVI
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Veitið góða staðla fyrir almenna loftræstingu eða stýrða loftræstingu (ekki minna en 5 - 10 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 70 %
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	beirra e e e e e e e e e e e e e e e e e e
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	50,6958 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,75105
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC8b: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í sértækri aðstöðu Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	a þeirra

Síða: 183/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025

Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023

Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC9: Flutningur efnis eða efnablöndu yfir í lítil ílát (sérhæfð áfyllingarlína, þar með talin vigtun). Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Vinnsluhitastig	20 °C	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppsprett	a þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	6,8571 mg/kg bw/dag	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,082616	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
-	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	g/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC11: Úðun efnis, ekki í iðnaði

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

	Notkunarsvið: fagmenn
	Yfirborðsúðun vökva
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 1 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Skömmtun	> 3 l/min
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið efnaþolna hlífðarhanska í sambandi við grunnþjálfun starfsmanns.	Skilvirkni: 90 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspre	etta þeirra
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,05 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,067568
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	7,2 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,106667
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.	org/tra Fyrir skimun sjá: http://www.advancedreachtool.com

30. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Slökkvifroða, (nota í atvinnuskyni)

PW; ERC8d; PROC4, PROC8a, PROC9, PROC11

Stjórn á váhrifum og ráðstafanir við áhættustjórnun

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	ERC8d: Útbreidd notkun óhvarfgjarnrar vinnsluhjápar (ekki inngilding í eða á ögn, utanhúss)
Notkunarskilyrði	
Árlegt magn notað í ESB	150.000 kg
Lágmarks útblástursdagar á ári	365

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Losunarstuðull lofts	100 %	
Losunarstuðull vatns	100 %	
Losunarstuðull jarðvegs	20 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Gerð STP	ekkert STP	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045192	
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	
	1,8	
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d	
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
_	PROC5: Blöndun í lotuvinnslu
Notkun lýsa tryggð	Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,4 mg/cm ² /dagur

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025

Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023

Fyr Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC8a: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í ósértækri aðstöðu Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðla fyrir almenna loftræstingu eða stýrða loftræstingu (ekki minna en 5 - 10 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 70 %	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	50,6958 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,75105	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC1: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu ferli án líkinda á váhrifum eða ferli með jafngildum innilokunarskilyrðum.
	Notkunarsvið: fagmenn

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Notkunarskilyrði		
-	Butyl diglycol	
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
EUIISASIAITU	10111	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við	
	umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	<i>þeirra</i>	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,01 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,013514	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	0,0676 mg/m ³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,001001	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
_	PROC11: Úðun efnis, ekki í iðnaði
Notkun lýsa tryggð	Notkunarsvið: fagmenn
	Yfirborðsúðun vökva
Notkunarskilyrði	
_	Butyl diglycol
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 1 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Skömmtun	> 3 l/min
Ráðstafanir við áhættustjórnun	•
Notið efnaþolna hlífðarhanska í	
sambandi við grunnþjálfun	Skilvirkni: 90 %
starfsmanns.	
Notið hentugar augnhlífar.	

Síða: 188/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,05 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,067568
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	7,2 mg/m ³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,106667
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra Fyrir skimun sjá: http://www.advancedreachtool.com	

31. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Slökkvifroða, (nota í atvinnuskyni), (notkun innandyra)

PW; ERC8a; PROC1, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11

Stjórn á váhrifum og ráðstafanir við áhættustjórnun

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	ERC8a: Útbreidd notkun óhvarfgjarnrar vinnsluhjálpar (ekki inngilding í eða á ögn, innanhúss)
Notkunarskilyrði	
Árlegt magn notað í ESB	100.000 kg
Lágmarks útblástursdagar á ári	365
Losunarstuðull lofts	100 %
Losunarstuðull vatns	100 %
Losunarstuðull jarðvegs	0 %
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d
Þynningarstuðull, á	10
Þynningarstuðull, strönd	100
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Gerð STP	ekkert STP
Mat váhrifa og tilvísun til uppsprett	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045192
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.
Hámarks magn öruggrar notkunar	1,2 kg/d

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC1: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu ferli án líkinda á váhrifum eða ferli með jafngildum innilokunarskilyrðum.		
	Notkunarsvið: fagmenn		
Notkunarskilyrði			
	Butyl diglycol		
Styrkleiki efnis	Innihald: >= 0 % - <= 100 %		
Eðlisástand	vökvi		
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa		
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku		
Innandyra/utandyra	Innandyra		
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við		
	umhverfishita		
Ráðstafanir við áhættustjórnun			
Notið hentugar augnhlífar.			
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra			
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður		
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin		
Mat váhrifa	0,01 mg/cm²/dagur		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,013514		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður		
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið		
Mat váhrifa	0,0676 mg/m³		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,001001		
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur			
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	'tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC5: Blöndun í lotuvinnslu Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025

Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023

Fyr Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,4 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,540541
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	47,3161 mg/m ³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC8a: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í ósértækri aðstöðu Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði	1	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðla fyrir almenna loftræstingu eða stýrða loftræstingu (ekki minna en 5 - 10 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 70 %	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Mat váhrifa	50,6958 mg/m ³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,75105
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC8b: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í sértækri aðstöðu Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Vinnsluhitastig	20 °C	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	2,7429 mg/kg bw/dag	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,033046	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
NA	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org	g/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC9: Flutningur efnis eða efnablöndu yfir í lítil ílát (sérhæfð áfyllingarlína, þar með talin vigtun). Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Vinnsluhitastig	20 °C
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Veitið góða staðlaða almenna	
loftræstingu (ekki minna en 3 - 5	Skilvirkni: 30 %
loftskipti á klukkustund)	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, langvarandi - altæk
Mat váhrifa	6,8571 mg/kg bw/dag
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,082616
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - altæk
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	/tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC11: Úðun efnis, ekki í iðnaði Notkunarsvið: fagmenn
	Yfirborðsúðun vökva
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 1 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Skömmtun	> 3 l/min

Síða: 193/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið efnaþolna hlífðarhanska í		
sambandi við grunnþjálfun	Skilvirkni: 90 %	
starfsmanns.		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,05 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,067568	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, Advanced REACH Tool v1.5	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	7,2 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,106667	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra Fyrir skimun sjá: http://www.advancedreachtool.com		

32. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Nota í borun á olíusvæðum og framleiðsluverkefnum PW; ERC8d, ERC9b; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b

Stjórn á váhrifum og ráðstafanir við áhættustjórnun

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	ERC8d: Útbreidd notkun óhvarfgjarnrar vinnsluhjápar (ekki inngilding í eða á ögn, utanhúss)
Notkunarskilyrði	-
Árlegt magn notað í ESB	200.000 kg
Lágmarks útblástursdagar á ári	365
Losunarstuðull lofts	100 %
Losunarstuðull vatns	100 %
Losunarstuðull jarðvegs	20 %
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d
Þynningarstuðull, á	10
Þynningarstuðull, strönd	100
Ráðstafanir við áhættustjórnun	•
Gerð STP	ekkert STP
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025

Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023

Fyr Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045192
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.
Hámarks magn öruggrar notkunar	2,4 kg/d
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	ERC9b: Útbreidd notkun á virkum vökva (utanhúss)	
Notkunarskilyrði		
Árlegt magn notað í ESB	500.000 kg	
Lágmarks útblástursdagar á ári	365	
Losunarstuðull lofts	5 %	
Losunarstuðull vatns	5 %	
Losunarstuðull jarðvegs	5 %	
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	18.000 m3/d	
Þynningarstuðull, á	10	
Þynningarstuðull, strönd	100	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Gerð STP	ekkert STP	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045192	
	Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.	
	60,6	
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d	
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegr	na jarðvegs.	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC1: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu ferli án líkinda á váhrifum eða ferli með jafngildum innilokunarskilyrðum. Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025

Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023

Fyr Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,01 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,013514	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	0,0676 mg/m ³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,001001	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC2: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu stöðugu ferli með stöku váhrifum eða -ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC3: Framleiðsla eða samsetning í efnaiðnaði í lokuðum lotuferlum með einstaka stýrðum váhrifum eða ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum Notkunarsvið: fagmenn
	Notice laginorii
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	þeirra
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	20,2783 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,30042
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	(tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC4: Efnaframleiðsla þar sem hætta er á váhrifum Notkunarsvið: fagmenn
Notkunarskilyrði	1
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	beirra e e e e e e e e e e e e e e e e e e	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m ³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra		

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC8a: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í ósértækri aðstöðu Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðla fyrir almenna loftræstingu eða stýrða loftræstingu (ekki minna en 5 - 10 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 70 %	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Útgáfa: 5.0
Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Fyrri útgáfu: 4.0

Vara: BUTYLDIGLYCOL

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Dagsetning prentunar 09.10.2025

Mat váhrifa	50,6958 mg/m ³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,75105
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC8b: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í sértækri aðstöðu Notkunarsvið: fagmenn	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %	
Notið hentugar augnhlífar.		
	Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	47,3161 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.o	rg/tra	

33. Stutt heiti á váhrifasviðsmynd

Nota sem milliefni, (nota í iðnaðarumhverfi)

IS; ERC6a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Stjórn á váhrifum og ráðstafanir við áhættustjórnun

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Notkun lýsa tryggð	ESVOC SpERC 6.1a.y.v2		
Notkunarskilyrði			
Árlegt magn notað í ESB	3.000.000 kg		
Lágmarks útblástursdagar á ári	100		
Losunarstuðull lofts	0,001 %		
Losunarstuðull vatns	1 %		
Losunarstuðull jarðvegs	0,1 %		
Taka á móti Surf. Vatn (streymi)	43.541 m3/min		
Þynningarstuðull, á	187,66		
Þynningarstuðull, strönd	100		
Ráðstafanir við áhættustjórnun	Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Meðhöndlunaraðferðir jarðvegs sem álitnar eru hentugar, eru t.d. Engin notkun á seyru í jar		Engin notkun á seyru í jarðveg	
Gerð STP		STP sveitarfélags	
Álitið flæði (m3/d) skólphreinsistöðvar		335.896 m3/d	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra			
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, umhverfi		
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,045207		
	Hætta vegna umhverfisváh	rifa er vegna jarðvegs.	
	663.611,4		
Hámarks magn öruggrar notkunar	kg/d		
Hætta vegna umhverfisváhrifa er vegna jarðvegs.			

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC1: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu ferli án líkinda á váhrifum eða ferli með jafngildum innilokunarskilyrðum. Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita

Síða: 200/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025

Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023

Fyr Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,01 mg/cm²/dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,013514
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	0,0676 mg/m ³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,001001
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC2: Efnaframleiðsla eða hreinsunarstöð í lokuðu stöðugu ferli með stöku váhrifum eða -ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum	
	Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við	
	umhverfishita	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta		
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin	
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið	
Mat váhrifa	6,7594 mg/m³	
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,10014	
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur		
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC3: Framleiðsla eða samsetning í efnaiðnaði í lokuðum lotuferlum með einstaka stýrðum váhrifum eða ferlum með jafngildum innilokunarskilyrðum

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

	Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspret	tta þeirra
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	20,2783 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,30042
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.c	org/tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum		
Notkun lýsa tryggð	PROC4: Efnaframleiðsla þar sem hætta er á váhrifum Notkunarsvið: iðnaður	
Notkunarskilyrði		
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %	
Eðlisástand	vökvi	
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa	
Vinnsluhitastig	20 °C	
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku	
Innandyra/utandyra	Innandyra	
Ráðstafanir við áhættustjórnun		
Notið hentugar augnhlífar.		
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra		
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður	
	Starfsmaður - gegnum húð, langvarandi - altæk	
Mat váhrifa	6,8571 mg/kg bw/dag	

Síða: 202/204

Öryggisblað samkvæmt reglugerð (EB) nr. 1907/2006 með áorðnum breytingum öðru hvoru.

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025

Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023

Fyr Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,082616
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - altæk
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	/tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC8a: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í ósértækri aðstöðu Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Veitið góða staðlaða almenna loftræstingu (ekki minna en 3 - 5 loftskipti á klukkustund)	Skilvirkni: 30 %
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspret	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	47,3161 mg/m ³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,70098
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.or	rg/tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC8b: Flutningur á efni eða blöndu (hleðslu og afhleðsla) í sértækri aðstöðu

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

	Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	peirra peirra
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,2 mg/cm²/dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,27027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC9: Flutningur efnis eða efnablöndu yfir í lítil ílát (sérhæfð áfyllingarlína, þar með talin vigtun). Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Vinnsluhitastig	20 °C
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta þeirra	
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður

Dagsetning / Endurskoðað: 07.10.2025 Dagsetning / Fyrri útgáfu: 21.09.2023 Vara: **BUTYLDIGLYCOL** Útgáfa: 5.0 Fyrri útgáfu: 4.0

(Auðkennisnr. 30034744/SDS_GEN_IS/IS)

	Starfsmaður - gegnum húð, langvarandi - altæk
Mat váhrifa	6,8571 mg/kg bw/dag
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,082616
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - altæk
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007
Matsaðferð	EASY TRA v4.1, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/	'tra

Miðlandi sviðsmynd af váhrifum	
Notkun lýsa tryggð	PROC15: Notið prófefni til notkunar á rannsóknarstofum. Notkunarsvið: iðnaður
Notkunarskilyrði	1
Styrkleiki efnis	Butyl diglycol Innihald: >= 0 % - <= 100 %
Eðlisástand	vökvi
Gufuþrýstingur efnisins við notkun	2,91976 Pa
Tímalengd og tíðni virkni	480 min 5 dagar á viku
Innandyra/utandyra	Innandyra
	Gert er ráð fyrir að aðgerðir séu framkvæmdar við umhverfishita
Ráðstafanir við áhættustjórnun	
Notið hentuga efnaþolna hlífðarhanska.	Skilvirkni: 80 %
Notið hentugar augnhlífar.	
Mat váhrifa og tilvísun til uppspretta	
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - gegnum húð, til langs tíma - staðbundin
Mat váhrifa	0,02 mg/cm ² /dagur
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,027027
Matsaðferð	EASY TRA v5.2, ECETOC TRA v3.0, starfsmaður
	Starfsmaður - innöndun, langvarandi - staðbundið
Mat váhrifa	33,7972 mg/m³
Hlutfall áhættustýringar (RCR)	0,5007
Leiðbeiningar fyrir eftirnotendur	
Fyrir skimun sjá: http://www.ecetoc.org/tra	