

# Declaração de Desempenho (Regulamento dos Produtos de Construção N.º 305/2011)

## N.º ES19-0020-05-CPR-19

PT

		PI
1.	Código de identificação único do produto-tipo:	Sistema de espuma rígida de poliuretano(PU),aplicado por injecção,em obra
		- Elastopor H 1771/1: IsoPMDI 92140  Código de designação: PU EN 14318-1-CCC4-CT38(20)-GT185(20)-TFT370(20)-FRB43(20)-MU60-W0,2
		energiansk sinakaron en ry agest og til tre skriveregtørerer, er tøser en galaker Gestadere
2.	Utilização(ões) prevista(s):	ThIB - Isolamento térmico de edifícios
3.	Fabricante:	BASF Española S.L. Calle Verdi, 36-38 E-08191 Rubí SPAIN
1.	Mandatário:	Não relevante
i.	Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):	Sistema AVCP 4 para reacção ao fogo Sistema AVCP 3 para as restantes características essenciais
āa.	Norma harmonizada: Organismo(s) notificado(s):	EN 14318-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)  O laboratório de ensaios notificado CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS (1722) realizou os relatórios de ensaio de Resistência térmica declarado segundo o sistema AVCP 3 (N.º CAT-0055/21-1).
		O laboratório de ensaios notificado Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V. München (0751) realizou os relatórios de ensaio de Permeabilidade ao vapor de água declarado segundo o sistema AVCP 3 (N.º L1-18-049).  O laboratório de ensaios notificado Forschungsinstitut für Wärmeschutz e. V. München (0751) realizou os relatórios de ensaio de Permeabilidade à água declarado segundo o sistema AVCP 3 (N.º L1-18-049).
5b.	Documento de Avaliação Europeu: Avaliação Técnica Europeia: Organismo de Avaliação Técnica:	Não relevante
	Organismo(s) notificado(s):	

### 7. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reacção ao fogo	Desempenho não declarado ( NPD)	EN 13501-1
Permeabilidade à água	Absorção de água a curto prazo por imersão parcial: ≤ 0,2 kg/m2	EN 1609 Method B
ibertação de substâncias perigosas em espaços nteriores	Método de ensaio normalizado não disponível	EN 14318-1:2013
Resistência térmica	Ver tabela de desempenho	EN 14318-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)
Permeabilidade ao vapor de água	Factor de resistência ao vapor de água: 60	EN 12086 Method A
Duração da reacção ao fogo por envelhecimento/degradação	Desempenho não declarado ( NPD)	EN 14318-1:2013
Duração da resistência térmica por envelhecimento/degradação	Ver tabela de desempenho	EN 14318-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)
Combustão com incandescência contínua	Método de ensaio normalizado não disponível	EN 14318-1:2013

#### Tabela de desempenho

Espessura	Condutibilidade térmica após envelhecimento declarada	Nível de resistência térmica	
	$(\lambda_D)$	(R <sub>D</sub> )	
	W/(m·K)	m² ⋅K/W	
30 mm	0,027	1,10	
35 mm	0,027	1,30	
40 mm	0,027	1,45	
45 mm	0,027	1,65	
50 mm	0,027	1,85	
55 mm	0,027	2,00	
60 mm	0,027	2,20	
65 mm	0,027	2,40	
70 mm	0,027	2,60	
75 mm	0,027	2,75	
80 mm	0,026	3,10	
85 mm	0,026	3,30	
90 mm	0,026	3,50	
95 mm	0,026	3,65	
100 mm	0,026	3,85	
105 mm	0,026	4,05	
110 mm	0,026	4,25	
115 mm	0,026	4,45	
120 mm	0,025	4,85	
125 mm	0,025	5,05	
130 mm	0,025	5,25	
135 mm	0,025	5,45	
140 mm	0,025	5,65	
145 mm	0,025	5,85	
150 mm	0,025	6,05	
155 mm	0,025	6,25	
160 mm	0,025	6,45	
165 mm	0,025	6,65	
170 mm	0,025	6,85	
175 mm	0,025	7,05	
180 mm	0,025	7,25	
185 mm	0,025	7,45	
190 mm	0,025	7,65	
195 mm	0,025	7,90	

#### 8. Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

#### SP-19/19

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome e cargo	Local e data de emissão	Assinatura
Carles VILADOMAT FRANCÀS Sales Construction Spain / Portugal	Barcelona (Spain) 05/05/2023	
Isa QUEIROZ DA FONSECA Operations PU Rubí	Barcelona (Spain) 05/05/2023	Ka Come