BASF
We create chemistry

Teljesítménynyilatkozat

(Építési termékekről szóló rendelet No. 305/2011)

ES19-0021-02-CPR-19 sz.

HU

1.	A terméktípus egyedi azonosító kódja:	**Szórt poliuretánból (PU) az alkalmazás helyén előállított hőszigetelés:** - **SKYTITE LWP 1672/9 : IsoPMDI 92140** Elnevezési kód: **PU EN 14315-1-CCC4-CT5(20)-GT9(20)-TFT11(20)-FRB56(20)-W0,2-CS(10/Y)500-DLT(2)5-MU80-A3**
2.	Felhasználás célja(i):	**ThIB - Építőipari hőszigetelő anyagok**
3.	Gyártó:	**BASF Española S.L.** **Calle Verdi, 36-38** **E-08191 Rubí** **SPAIN**
4.	A meghatalmazott képviselő:	**Nem releváns.**
5.	Az AVCP-rendszer(ek):	**AVCP 3 rendszer minden fontos tulajdonságra.**
6a.	Harmonizált szabvány: Bejelentett szerv(ek):	**EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)** **A bejegyzett vizsgáló laboratórium ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGATIÓN Y LA TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF) (1168) kiállította a vizsgálati jegyzőkönyvet Égési tulajdonság az AVCP 3 rendszerben meghatározott (sz. 3215T17-2).** **A bejegyzett vizsgáló laboratórium Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) (0679) kiállította a vizsgálati jegyzőkönyvet Hőellenállás az AVCP 3 rendszerben meghatározott (sz. E18-057).** **A bejegyzett vizsgáló laboratórium CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS (1722) kiállította a vizsgálati jegyzőkönyvet az AVCP 3 rendszerben meghatározott egyéb tulajdonságokról (sz. CAT-0038/17-1, CAT-0035/19-1).**
6b.	Az európai értékelési dokumentum: Európai műszaki értékelés: A műszaki értékelést végző szerv: Bejelentett szerv(ek):	**Nem releváns.**

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	*Teljesítmény*	*Harmonizált műszaki előírások*
Égési tulajdonság	E	EN 13501-1
Vízáteresztő képesség	Vízfelvétel részleges víz alá nyomás esetén: 0,20 kg/m2	EN 1609 Method B
Hőellenállás	lásd táblázat	EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)
Páraáteresztés	Párazárási ellenállás tényező: 80	EN 12086 Method A
Nyomószilárdság	Nyomószilárdság 10 % összenyomásnál: ≥ 500 kPa	EN 826
Tűzzel szembeni ellenállás tartóssága öregebítés/bomlás esetén	Tűzzel szembeni ellenállás nem változik az idő múlásával	EN 14315-1:2013
Hőellenállás tartóssága öregebítés/bomlás esetén	lásd táblázat	EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)
Nyomószilárdság tartóssága öregebítés/bomlás esetén	Nyomószilárdság nem változik az idő múlásával	EN 14315-1:2013
Izzási tulajdonság	Nincs harmonizált európai mérési módszer	EN 14315-1:2013

Tulajdonságokat tartalmazó táblázat

Bevonat típusa: Nincs, vagy páraáteresztő		
Vastagság	**Hővezetési képesség öregbítés után** λ_D W/m·K	**Termikus hőellenállási szint** R_D m^2·K/W
30 mm	0,028	1,10
35 mm	0,028	1,25
40 mm	0,028	1,45
45 mm	0,028	1,65
50 mm	0,028	1,80
55 mm	0,028	2,00
60 mm	0,028	2,20
65 mm	0,028	2,35
70 mm	0,028	2,55
75 mm	0,028	2,75
80 mm	0,026	3,05
85 mm	0,026	3,25
90 mm	0,026	3,45
95 mm	0,026	3,65
100 mm	0,026	3,85
105 mm	0,026	4,00
110 mm	0,026	4,20
115 mm	0,026	4,40
120 mm	0,025	4,80
125 mm	0,025	5,00
130 mm	0,025	5,20
135 mm	0,025	5,40
140 mm	0,025	5,60
145 mm	0,025	5,80
150 mm	0,025	6,00
155 mm	0,025	6,20
160 mm	0,025	6,40
165 mm	0,025	6,60
170 mm	0,025	6,80
175 mm	0,025	7,00
180 mm	0,025	7,20
185 mm	0,025	7,40
190 mm	0,025	7,60
195 mm	0,025	7,80
200 mm	0,025	8,00

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:

SP-11/17

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Név és beosztás	*A kiállítás helye és dátuma*	*Aláírás*
Carles VILADOMAT FRANCÀS **Business Manager Construction**	**Barcelona (Spain)** **22/07/2019**	
Sergi HUGUET TORRELL **Site Manager Plant Rubí**	**Barcelona (Spain)** **22/07/2019**	