Sikkerhetsdatablad

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.
Dato / oppdatert: 09.04.2025 Utgave: 4.0
Dato / Forrige versjon: 01.08.2024 Forrige versjon: 3.0
Produkt: **Ammoniumchlorid RWT**
(ID nr. 30714109/SDS_GEN_NO/NO)
Trykkdato 07.07.2025

PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

Ammoniumchlorid RWT

UFI: C6MR-H00H-E00K-03V5

Produktregistreringsnummer: 628041

Stoffet/blandingen inneholder nanoformer.

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Relevante identifiserte anvendelser: Kjemikalie for den kjemiske industrien
Anbefalt anvendelse: Råstoff, hjelpemiddel, uorganiske salter

Se vedlegg til sikkerhetsdatabladet for detaljert identifisert bruk av produktet.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadresse:
BASF AS
Lilleakerveien 2B
0283 Oslo
NORWAY

Telefon: +47 90 28 05 15
E-mail adresse: product-safety-north@basf.com

1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen +47 22 59 13 00, 24-timers service 7 dager i uken
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

PUNKT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Følgende metoder er benyttet for klassifisering av blandingen: ekstrapolering av konsentrasjonsnivåer for farlige stoffer, på grunnlag av testresultater og etter evaluering av eksperter. Metodene som er brukt er omtalt ved de respektive testresultatene.

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (oral)	H302 Farlig ved svelging.
Eye Dam./Irrit. 2	H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

For klassifiseringer ikke skrevet ut i sin helhet i denne seksjon finnes den fullstendige teksten i seksjon 16.

2.2. Merkningselementer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogram:

Signalord:

Advarsel

Faresetninger:

H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H302	Farlig ved svelging.

Sikkerhetssetninger (forebygging):

P280	Benytt øyevern og ansiktsvern.
P270	Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P264	Vask tilsølt hudområder grundig med rikelig med vann og såpe grundig etter bruk.

Sikkerhetssetninger (tiltak):

P301 + P312	VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag.
P330	Skyll munnen.
P305 + P351 + P338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337 + P313	Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Sikkerhetssetninger (disponering):

P501	Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

Fareutløser(e): ammoniumklorid

2.3. Andre farer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Ingen spesielle farer er kjent, hvis forskrifter/henvisninger vedrørende lagring og håndtering blir fulgt. Produktet inneholder ikke et stoff i en konsentrasjon som er høyere enn lovlige grenser etter PBT-kriteriene (persistent/bioakkumulerende/toksisk) eller vPvB (svært persistent/svært bioakkumulerende). Produktet inneholder ingen stoffer som er over de juridiske grensene som er oppført i listen som er etablert i samsvar med artikkel 59(1) i forordning (EF) nr. 1907/2006 til å ha hormonforstyrrende egenskaper eller er identifisert å ha hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene som er fastsatt i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.
Hvis relevant er det gitt informasjon i denne seksjonen om andre farer, som ikke resulterer i klassifisering, men som kan bidra til de overordnede farene av stoffet eller blandingen.

PUNKT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

Ikke anvendelig

3.2. Stoffblandinger

Kjemisk karakterisering

ammoniumklorid
Inneholder:formuleringshjelpemiddel, antibakk

Reguleringsrelevante ingredienser

ammoniumklorid

Innhold (W/W): > 99 %	Acute Tox. 4 (oral)
CAS-nummer: 12125-02-9	Eye Dam./Irrit. 2
EG-nummer: 235-186-4	H319, H302
REACH registreringsnummer: 01-2119487950-27, 01-2119489385-24	
Indeks-nummer: 017-014-00-8	

Calcium hydroxide phosphate (Ca5(OH)(PO4)3)

Innhold (W/W): >= 0 % - <= 1 %
CAS-nummer: 12167-74-7
EG-nummer: 235-330-6

Partikkelegenskaper for nanoformen:

Fordeling av partikkelstørrelse:	9,94 µm (D90, volumfordeling)
	4,77 µm (D50, volumfordeling)
	2,06 µm (D10, volumfordeling)
Bestemt overflateområde:	> 60 m2/cm3 ()

For klassifiseringer ikke skrevet ut i sin helhet i denne seksjon, herunder angivelse av fareklasser og faresetninger, er hele teksten oppført i seksjon 16.

PUNKT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Tilsølte klær fjernes.

Ved innånding:
Ved innånding av dekomponeringsprodukter: Hold pasienten i ro, sørg for frisk luft, kontakt lege.

Ved hudkontakt:
Vask grundig med såpe og vann.

Ved kontakt med øynene:
Skyll straks grundig i minst 15 minutter under rennende vann med åpne øyelokk, kontakt øyenlege.

Ved svelging:
Skyll straks munnen og drikk deretter 200-300 ml vann, kontakt lege.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer: Opplysninger som f.eks. informasjon om symptomer og virkninger kan inkluderes i GHS-merkingssetningene som finnes i Avsnitt 2 eller i de toksikologiske vurderingene som finnes i Avsnitt 11.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontaminering, vitalefunksjoner), ingen spesifikk motgift kjent.

PUNKT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnede brannslokningsmidler:
vanntåke

Av sikkerhetsgrunner uegnede brannslokningsmidler:
vannstråle

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Farlige stoffer: ammoniakk, vannfri, hydrogenklorid
Råd: Nevnte stoffer/stoffgrupper kan frigjøres i tilfelle brann i omgivelsen.

5.3. Råd til brannmannskaper

Særskilt verneutstyr:
Bruk luftforsynt åndedrettsvern.

Andre opplysninger:
Produktet er ikke selv brennbart; brannslukkingen tilpasses omgivelsene. Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon. Større mengder slukningsvann med oppløst

produktskal holdes tilbake. Forurenset slokningsvann må destrueres i overensstemmelse med lokale forskrifter.

PUNKT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Bruk personlige verneklær.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Må ikke tømmes i kloakkavløp.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

For rester: Taes opp i tørr tilstand. Materiale som er tatt opp går til forskriftsmessig avfallsbehandling.

6.4. Henvisning til andre punkter

Informasjon om eksponeringskontroll/personlig verneutstyr og forhold vedrørende avfallsbehandling finnes i seksjon 8 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak.

Brann- og eksplosjonsbeskyttelse:
Ingen spesielle forholdsregler er påkrevet.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Holde atskilt fra alkalier og basedannende substanser. Holde atskilt fra nitritt. Holdes atskilt fra oksidasjonsmidler.
Må ikke lagres sammen med: natriumnitrat

Egnede materialer: Glassfiber forsterket plast (GRP), High density polyetylen (HDPE), Low density polyetylen (LDPE), rustfritt stål 1.4571, gummiert, emaljert, papir
Ytterligere informasjoner til lagerbetingelsene: Beskyttes mot fuktighet.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Se eksponeringssenarier i vedlegget til dette sikkerhetsdatabladet

PUNKT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

Komponenter med arbeidsplassrelaterte grenseverdier

12125-02-9: ammoniumklorid
TLV 10 mg/m3 (Administrative normer)
Korttidsnorm (STEL) 20 mg/m3 (Administrative normer)

Innholdsstoffer med PNEC

12125-02-9: ammoniumklorid
ferskvann: 0,25 mg/l
sjøvann: 0,025 mg/l
sporadisk frigivelse: 0,43 mg/l
sediment (ferskvann):
Ingen fare identifisert.
sediment (sjøvann):
Ingen fare identifisert.
jord: 50,7 mg/kg
renseanlegg:
Ingen fare identifisert.

Innholdsstoffer med DNEL

12125-02-9: ammoniumklorid
arbeider: Langvarig eksponering - systemiske effekter, Inhalasjon: 43,97 mg/m3
arbeider: Langvarig eksponering - systemiske effekter, dermal: 128,9 mg/kg
forbruker: Langvarig eksponering - systemiske effekter, Inhalasjon: 9,4 mg/m3
forbruker: Langvarig eksponering - systemiske effekter, dermal: 55,2 mg/kg
forbruker: Langvarig eksponering - systemiske effekter, oral: 55,2 mg/kg

8.2. Eksponeringskontroll

Personlig verneutstyr

Åndedrettsvern:
Åndedrettsvern ved fare for støvutvikling. Partikkelfilter EN 143 Type P1 (liten tilbakeholdelsesevne (faste partikler av inerte stoffer)).

Håndbeskyttelse:
Kjemikaliebestandige vernehansker (EN ISO 374-1)
Egnede materialer også ved langvarig, direkte kontakt (Anbefalt: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters gjennomtregningstid etter EN ISO 374-1):
kloroprengummi - 0.5 mm tykkelse
butylgummi (butyl) - 0,7 mm tykkelse
nitrilgummi (NBR) - 0,4 mm tykkelse
fluorelastomer (FKM) - 0,7 mm tykkelse
Polyvinylklorid (PVC) - 0,7 mm tykkelse
Tilleggsnotis: Spesifikasjonene er basert på tester, litteraturdata og informasjon fra hanskeprodusenter eller er utledet fra lignende substanser ved analogiske slutninger. På grunn av mange påvirkningsfaktorer (f.eks. temperatur), må man ta hensyn til at den daglige anvendelsestid

for en kjemikaliebeskyttende hansker kan være betydelig kortere enn de permeasjonstider funnet i tester.
På grunn av stort typemangfold skal produsentenes bruksanvisninger følges.

Øyevern:
Vernebriller med sidebeskyttelse (vernebriller) (EN 166)

Verneklær:
Kroppsbeskyttelse bør velges avhengig av bruksmåte og mulig påvirkning, f.eks. forkle, vernesko, vernedress mot kjemikalier (I henhold til EN 14605 ved sprut eller EN ISO 13982 ved støv).

Generelle beskyttelses- og hygienetiltak

Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak. Unngå innånding av støv. La vær å spise, drikke eller røke under bruk. Fjern forurensede klær umiddelbart og vask dem før de brukes på nytt, eller kast dem om nødvendig.

PUNKT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Stoffets form:	fast	
Form:	krystallinsk, pulver	
Farge:	hvit	
Lukt:	nesten luktfri	
luktgrense:	ikke aktuelt, ingen merkbar lukt	
Smeltepunkt:	338 °C Litteraturangivelse. Stoffet/Produktet nedbrytes	
Kokepunkt:	Stoffet / produktet dekomponerer, derfor ikke bestembar.	
Sublimeringspunkt:	338 °C Stoffet/Produktet nedbrytes	
Antennelighet:	antenner ikke	(COUNCIL REGULATION (EC) No 440/2008, A10)
Nedre eksplosjonsgrense:	For faste stoffer, ikke relevant for klassifisering og merking.	
Øvre eksplosjonsgrense:	For faste stoffer, ikke relevant for klassifisering og merking.	
Flammepunkt:	ikke anvendelig	
Temperatur for selvantenning:	Stoffet / produktet dekomponerer, derfor ikke bestembar.	
Selvantennelses-temperatur:	ikke selvantennelig	Testtype: Selvantennelse ved høyere temperaturer.

Termisk nedbrytning:	Må ikke overopphetes, dette for å unngå termisk nedbrytning.	
SADT:	Ikke selvnedbrytbart stoff/blanding ifølge GHS.	
pH-verdi:	4,7 (200 g/l, 25 °C)	(DIN ISO 976)
Viskositet, dynamisk:	ikke anvendelig, produktet er et fast stoff	
Løselighet i vann:	296 - 298 g/l (20 °C, pH 5,4)	(OECD Direktiv 105)
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log Kow):	Verdien ble ikke bestemt da det dreier seg om et uorganisk produkt.	
Damptrykk:	66 mbar (250 °C) Litteraturangivelse.	
Tetthet:	1,5274 g/cm3 (20 °C) Litteraturangivelse.	

Partikkelegenskaper

Fordeling av partikkelstørrelse:	100 - 125 µm finkornet -	(D50, målt)

9.2. Andre opplysninger

Informasjon om fysiske fareklasser

Eksplosiver

eksplosjonsfare:	ikke eksplosiv	(Forordning 440/2008/EC, A.14)
Slagømfintlighet:	Ikke slagømfintlig på grunn av den kjemiske strukturen	

Oksiderende egenskaper

Brannfremmende egenskaper:	ikke brannfremmende	(Forordning 440/2008/EF, A.17)

Pyrofore egenskaper

Selvantennelses-temperatur:	ikke selvantennelig	Testtype: Spontan selvantennelighet ved romtemperatur.

Selvoppvarmende stoffer og blandinger

Selvoppvarmingsevne:	Dette stoffet har ingen evne til selvoppheting.

Andre sikkerhetsegenskaper

Løs vekt:	600 - 900 kg/m3	(DIN ISO 697)
pKA:	ikke anvendelig	

Informasjon om: ammoniakk, vannfri

pKA:	*Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige., Stoffet dissosierer ikke.*

Hygroskopi:	hygroskopisk
:	Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige.
Overflatespenning:	Basert på kjemisk struktur forventes ingen overflateaktivitet.
Fordampningshastighet:	Produktet er et ikke-flyktig fast stoff.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner om forskrifter/henvisninger for lagring og håntering overholdes.

10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er kjemisk stabilt.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Heftig reaksjon ved påvirkning av oksidasjonsmidler. Uforenelig med baser. Reagerer med nitritter. Produktet er stabilt dersom forksriftene/henvisningene for lagring og håndterking følges.

10.4. Forhold som skal unngås

Unngå varme. Unngå luftfuktighet. Se avsnitt 7 i sikkerhetsdatabladet - Håndtering og oppbevaring.

10.5. Uforenlige materialer

Stoffer som må unngåes:
nitritter, nitrater, oksidasjonsmiddel

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Helsefarlige spaltningsprodukter:
hydrogenklorid, ammoniakk, vannfri

PUNKT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akutt toksisitet

Vurdering av akutt toksisitet:

Moderat toksisk etter en enkel svelging. Ved kontakt med huden èn gang praktisk talt ikke toksisk.

Eksperimentelle/beregnede data:

LD50 rotte (oral): 1.410 mg/kg (BASF-test)
(inhalering):Ingen eksisterende data.
LD50 rotte (dermal): > 2.000 mg/kg (Direktiv 92/69/EØF, B.3)
Ingen dødelighet ble observert.

Irritasjon

Vurdering av irritasjonseffekt:

Virker ikke irriterende på huden. Irriterer øynene.

Eksperimentelle/beregnede data:

Hudetsing/hudirritasjon

kanin: ikke irriterende (Draize-test)

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon

kanin: Irriterende. (BASF-test)

Sensibilisering ved innånding/hudsensibilisering

Vurdering av sensibilitet:

Virker ikke hudsensibiliserende ved dyreforsøk.

Eksperimentelle/beregnede data:

maksimeringstest på marsvin marsvin: ikke sensibiliserende (Sammenlignelig med OECD guideline 406)

Kimcellemutagenisitet

Vurdering av mutagenitet:

En mutagen virkning ble hverken konstatert ved forskjellige tester på mikroorganismer eller på flertallet av testete pattedyrcellekulturer. Heller ikke ved dyreforsøk ble det iakttatt en mutagen virkning.

Cancerogenitet

Vurdering av karsinogenitet:
I langtidsforsøk på rotter virket stoffet, gitt i fôret, ikke kreftfremkallende.

reproduksjonstoksisitet

Vurdering av reproduksjonstoksisitet:
Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige.

Utviklingstoksisitet

Vurdering av teratogenitet:

På basis av dyreforsøk kan man utelukke fosterskadelige virkninger.

Spesifikk målorgantoksisitet (enkel eksponering)

STOT vurdering enkel:
Bortsett fra dødelige effekter ble ingen spesifikk målorgan-toksisitet observert i eksperimentelle studier.

Toksisitet ved gjentatt dosering og spesifikk målorgantoksisitet (gjentatt eksponering)

Vurdering av toksisitet ved gjentatt dose:

Gjentatt oralt inntak av stoffet forårsaket ikke stoff-relaterte effekter.

Aspirasjonsfare

ikke anvendelig

Interaktive virkninger

Ingen eksisterende data.

11.2. Informasjon om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ingen stoffer som er over de juridiske grensene som er oppført i listen som er etablert i samsvar med artikkel 59(1) i forordning (EF) nr. 1907/2006 til å ha hormonforstyrrende egenskaper eller er identifisert å ha hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene som er fastsatt i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.

PUNKT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Vurdering av akvatisk toksisitet:
Skadelig for liv i vann.
Akutt skadelig for vannorganismer. Ved sakkyndig tilførsel av små konsentrasjoner til biologiske renseanlegg ventes ingen forstyrrelser med henblikk på nedbrytning av aktivert slam.

Fisketoksisitet:
LC50 (96 h) 42,91 mg/l Ammonium chloride, Oncorhynchus mykiss (øvrige, øvrige)

Akvatiske virvelløse dyr:
EC50 (48 h) 136,6 mg/l, Daphnia magna (øvrige, statisk)

Vannplanter:
EC50 (5 d) 1.300 mg/l (vekstrate), Chlorella vulgaris (øvrige, statisk)
Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

EC50 (18 d) 2.700 mg/l (biomasse), Chlorella vulgaris (øvrige, statisk)
Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

Mikroorganismer/Effekt på aktivslam:
EC20 (0,5 h) ca. 850 mg/l, aktivert slam, husholdning (OECD Guideline 209, Akvatisk)

Kronisk toksisietet fisker:
EC10 (30 d) 4,28 mg/l ammonium chloride, Lepomis macrochirus (øvrige, Gjennomstrømning.)

Kronisk toksisitet akvatiske invertebrater:
EC10 (70 d) 2,52 mg/l ammonium chloride, akvatiske skalldyr (øvrige, semistatisk)

Vurderung av terrestrisk toksisitet:
Det ble observert toksiske effekter i test med jordlevende organismer.

Jordlevende organismer:
LC50 (14 d) 163 mg/kg, Eisenia foetida (øvrige, Kunstig jord)

terrestriske planter:
NOEC (84 d) 626 mg/l
Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

andre terrestriske ikke-pattedyr:
Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Vurdering av bionedbrytbarhet og eliminasjon (H2O):
Uorganisk produkt, er ikke eliminerbart fra vann ved hjelp av biologiske rensemetoder. Kan av mikroorganismer oksideres til nitrat, men også reduseres til nitrogen.

Opplysninger om eliminerbarhet:
ikke anvendelig

Vurdering av stabilitet i vann:
På basis av strukturen forventes ingen hydrolyse
Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige.

Informasjon om stabilitet i vann (hydrolyse):
Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Vurdering bioakkumulasjonspotensial:
Akkumulasjon i organismer forventes ikke.

Bioakkumuleringspotensiale:
Akkumulasjon i organismer forventes ikke.

12.4. Mobilitet i jord

Vurdering av transport mellom miljøområder:

Flyktighet: Fra vannoverflaten fordamper stoffet ikke til atmosfæren. Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige.
Adsorpsjon i jord: En binding til fast jord er mulig.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Produktet oppfyller ikke kriteriene for PBT (persistent/bioakkumulerende/toksisk) og vPvB (svært persistent/svært bioakkumulerende). Ikke anvendbar for uorganiske stoffer.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet inneholder ingen stoffer som er over de juridiske grensene som er oppført i listen som er etablert i samsvar med artikkel 59(1) i forordning (EF) nr. 1907/2006 til å ha hormonforstyrrende egenskaper eller er identifisert å ha hormonforstyrrende egenskaper i samsvar med kriteriene som er fastsatt i kommisjonens delegerte forordning (EU) 2017/2100 eller kommisjonsforordning (EU) 2018/605.

12.7. Andre skadevirkninger

Stoffet er ikke listet i EU-forordning 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget.

Tilleggsinformasjon

Øvrig informasjon angående spredning og rester.:
Produktet er ikke testet. Erklæringen om spredning og omløp i miljøet er avledet av de enkelte komponenters egenskaper.

PUNKT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Ta kontakt med produsent angående recycling.
Ta kontakt med avfallsfirma angående recycling.

Forurenset emballasje:
Kontaminert emballasje må tømmes optimalt, etter tilsvarende rengøring kan den gå til gjenbruk.

PUNKT 14: Transportopplysninger

Landtransport

ADR

	Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene
FN-nummer eller ID-nummer:	Ikke relevant.
FN-forsendelsesnavn:	Ikke relevant.
Transportfareklasse(r):	Ikke relevant.
Emballasjegruppe:	Ikke relevant.

Miljøfarer:	Ikke relevant.
Særlige forsiktighetsregler ved bruk	Ikke kjent.

RID

	Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene
FN-nummer eller ID-nummer:	Ikke relevant.
FN-forsendelsesnavn:	Ikke relevant.
Transportfareklasse(r):	Ikke relevant.
Emballasjegruppe:	Ikke relevant.
Miljøfarer:	Ikke relevant.
Særlige forsiktighetsregler ved bruk	Ikke kjent.

Innenriks sjøtransport

ADN

	Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene
FN-nummer eller ID-nummer:	Ikke relevant.
FN-forsendelsesnavn:	Ikke relevant.
Transportfareklasse(r):	Ikke relevant.
Emballasjegruppe:	Ikke relevant.
Miljøfarer:	Ikke relevant.
Særlige forsiktighetsregler ved bruk:	Ikke kjent.

Transport i innenlandsk tankskip / fartøy for bulk materialer

Ikke evaluert

Sjøtransport

IMDG

Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene

FN-nummer eller ID-nummer:	Ikke relevant.
FN-forsendelsesnavn:	Ikke relevant.
Transportfareklasse(r):	Ikke relevant.
Emballasjegruppe:	Ikke relevant.
Miljøfarer:	Ikke relevant.
Særlige forsiktighetsregler ved bruk	Ikke kjent.

Sea transport

IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

Flytransport

IATA/ICAO

Ikke farlig gods i henhold til transportforskriftene

FN-nummer eller ID-nummer:	Ikke relevant.
FN-forsendelsesnavn:	Ikke relevant.
Transportfareklasse(r):	Ikke relevant.
Emballasjegruppe:	Ikke relevant.
Miljøfarer:	Ikke relevant.
Særlige forsiktighetsregler ved bruk	Ikke kjent.

Air transport

IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

UN number or ID number:	Not applicable
UN proper shipping name:	Not applicable
Transport hazard class(es):	Not applicable
Packing group:	Not applicable
Environmental hazards:	Not applicable
Special precautions for user	None known

14.1. FN-nummer eller ID-nummer
Se tilhørende oppføringer for "UN-nummer eller ID-nummer" for respektive bestemmelser i tabellene ovenfor.

14.2. FN-forsendelsesnavn
Se tilsvarende oppføringer for "FN-forsendelsesbetegnelse" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.3. Transportfareklasse(r)
Se tilsvarende oppføringer for "Transportfareklasse(r)" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.4. Emballasjegruppe
Se tilsvarende oppføringer for "Emballasjegruppe" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.5. Miljøfarer
Se tilsvarende oppføringer for "Miljøfarer" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
Se tilsvarende oppføringer for "Særlige forsiktighetsregler ved bruk" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Sjøtransport i bulk er ikke tiltenkt.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Andre opplysninger
Spesielle nasjonale transportforskrifter som fremgår av de til enhver tid gjeldende transportpapirer, må overholdes.

PUNKT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Forbud, restriksjoner og autorisasjoner

Vedlegg XVII til forordning (EF) 1907/2006: Nummer på liste: 75

Direktiv 2012/18/EU - om kontroll med risikoen for storulykker med farlige stoffer (EU):
Oppført i ovenstående forordning.: nei
Klassifiseringen gjelder for standardbetingelser for temperatur og trykk.

Hvis ytteligere lovgivning er gjeldende, som ikke allerede er oppført andre steder i dette sikkerhetsdatabladet, vil det være beskrevet i dette underpunktet.

FOR-2011-12-06-1358: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.
FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
FOR-2011-12-06-1355: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering gjennomført

PUNKT 16: Andre opplysninger

Vurdering av fareklassene i henhold til UN GHS-kriterium (siste versjon)

Acute Tox. 4 (oral)
Aquatic Acute 3
Eye Dam./Irrit. 2A

kjemisk industri

Full tekst av klassifiseringene, inkludert angivelse av fareklasser og faresetninger dersom nevnt i seksjon 2 eller 3:

Acute Tox.	Akutt giftighet
Eye Dam./Irrit.	Alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon
H319	Gir alvorlig øyeirritasjon.
H302	Farlig ved svelging.

Forkortelser
ADR = europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods. **ADN** = europeiske avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier. **ATE** = Akutt toksisitets estimate. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger. **DIN** = tysk nasjonal standard organisasjon. **DNEL** = avledet nivå uten virkning. **EC50** = Effektiv konsentrasjonsmedian for 50 % av populasjonen. **EF** = Det Europæiske Fællesskab. **EN** = Europeisk norm. **IARC** = International Agency for Research on Cancer. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Intermediate Bulk Container code. **IMDG** =

International Maritime Dangerous Goods Code. **ISO** = internasjonal standardiseringsorganisasjon. **STEL** = korttidseksponering grenseverdi. **LC50** = Dødelig konsentrasjonsmedian for 50 % av populasjonen. **LD50** = Dødelig dose-median for 50 % av populasjonen. **MAK** = Maksimal akseptabel konsentrasjon. **MARPOL** = Den internasjonale konvensjonen til forhindring av marin forurensning fra skip. **NEN** = Nederlandsk norm. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. **PBT** = persistent, bioakkumulerende og giftig. **PNEC** = beregnet konsentrasjon uten virkning. **ppm** = parts per million. **RID** = internasjonale reglement for transport av farlig gods på jernbane. **TWA** = Tidsvektet gjennomsnitt. **FN-nummer** = FN-nummer ved transport. **vPvB** = svært persistent og svært Bioakkumulerende.

Ovenstående informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring, og beskriver produktet med hensyn til kravene til sikkerhet. Informasjonen skal ikke på noen måte anses som et analysesertifikat eller teknisk datablad, eller som en beskrivelse av produktets egenskaper (produktspesifikasjon). En avtalt egenskap eller produktets egnethet for et konkret bruksformål kan ikke utledes fra sikkerhetsdatabladets angivelser av identifiserte brukstilfeller. Mottakeren av produktet har ansvar for å overholde mulige opphavsrettigheter samt gjeldende lover og forskrifter.

Loddrette streker i venstre marg henviser til endringer i forhold til foregående versjon.

Vedlegg: Eksponeringsscenarier

Inholdsfortegnelse

1. Fremstilling av stoffet, Distribusjon av stoffet, Industrielle anvendelser
IS; IS; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9, PROC15

2. Formulering & omemballering av stoffer og blandinger, Industrielle anvendelser
IS; IS; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

3. Formulering & omemballering av stoffer og blandinger, (fast produkt), Industrielle anvendelser
IS; IS; ERC3; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

4. Anvendelse som prosesskjemikalie, Anvendelse i metallurgi, Brukes i galvanisering, Brukes i tekstil etterbehandling, Bruk i bioteknologi, Anvendelse ved lærgarvning, -etterbehandling og -impregnering, Industrielle anvendelser
IS; SU5, SU9, SU14, SU15, SU24; ERC4; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26

5. Bruk i batterier, Produksjon, (fast produkt), Industrielle anvendelser
IS; SU6b, SU8, SU16; ERC5; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26

6. Anvendelse som mellomprodukt, Produksjon av kunstgjødsel, Formulering av katalysatorer, Industrielle anvendelser
IS; SU1, SU8; ERC6a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC26

7. Anvendelse som reaktivt prosessmiddel, Anvendelse i metallurgi, Anvendelse ved metalloverflatebehandling, Brukes i tekstil etterbehandling, Anvendelse ved lærgarvning, -etterbehandling og -impregnering, Bruk i bioteknologi, Industrielle anvendelser
IS; SU5, SU9, SU14, SU15, SU24; ERC6b; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC22, PROC23, PROC25, PROC26

8. Brukes som kryssbindingsmiddel, Produksjon av trebaserte materialer (plater, briketter osv.), Produksjon av limte fibre eller fibermatter
IS; SU6a; ERC6d; PROC6, PROC14

9. Anvendelse som prosesskjemikalie, Profesjonelle anvendelser, (innendørsbruk)
PW; SU1, SU8; ERC8a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

10. Anvendelse som reaktivt prosessmiddel, Bruk i/som kunstgjødsel, Anvendelse i metallurgi, Anvendelse ved metalloverflatebehandling, Brukes i tekstil etterbehandling, Bruk i bioteknologi, Profesjonelle anvendelser, (innendørsbruk)
PW; SU5, SU14, SU15; ERC8b; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC23, PROC26

11. Anvendelse som prosesskjemikalie, Profesjonelle anvendelser, (utendørsbruk)

PW; SU1, SU8, SU10; ERC8d; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

12. Anvendelse som reaktivt prosessmiddel, Bruk i/som kunstgjødsel, Anvendelse i metallurgi, Anvendelse ved metalloverflatebehandling, Brukes i tekstil etterbehandling, Bruk i bioteknologi, Anvendelse ved lærgarvning, -etterbehandling og -impregnering, Profesjonelle anvendelser, (utendørsbruk)
PW; SU5, SU10, SU14, SU15; ERC8e; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC19, PROC26

13. Bruk i treartikler, Brukstid for produkter, Brukeranvendelser
C; C; ERC10a, ERC11a; AC11

14. Bruk i bioteknologi, Industrielle anvendelser
ERC6a, ERC6b; PROC4, PROC9

15. Anvendelse ved metalloverflatebehandling, Brukeranvendelser
C; C; ERC8b, ERC8e; PC14, PC38

16. Bruk i/som kunstgjødsel, Brukeranvendelser
C; C; ERC8b, ERC8e; PC12, PC27

17. Anvendes i lim, Anvendelse i overflatebehandlingsprodukter, Trebehandling, Bruk i treartikler, Brukeranvendelser
C; C; ERC8c, ERC8f; PC1

18. Bruk i batterier, Brukeranvendelser
C; C; ERC9a, ERC9b; PC42

19. Bruk i batterier, Brukstid for produkter, Brukeranvendelser
C; C; ERC10a, ERC11a, ERC12a; AC3

****

1. Kort tittel på eksponeringsscenario

Fremstilling av stoffet, Distribusjon av stoffet, Industrielle anvendelser
IS; IS; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8b, PROC9, PROC15

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC1: Fremstilling av stoffet Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.
Produksjonsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC1: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket prosess ingen sannsynlig eksponering eller

	prosesser med lignendeinneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0343 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000266
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,01 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000227
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC2: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket kontinuerlig prosess med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	

Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,3714 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,010639
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,011371
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC3: Produksjon eller formulering i kjemisk industri i lukkede batchprosesser med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,6857 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00532
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC4: Kjemisk produksjon der det er mulighet for eksponering Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid

	Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	6,8571 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,053197
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8b: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved dedikerte anlegg Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³

Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	6,8571 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,053197
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC15: Bruk som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs

Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,3429 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00266
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,011371
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

****

2. Kort tittel på eksponeringsscenario

Formulering & omemballering av stoffer og blandinger, Industrielle anvendelser
IS; IS; ERC2; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC2: Formulering til blanding Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.
Produksjonsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC1: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket prosess ingen sannsynlig eksponering eller prosesser med lignendeinneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	

Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0343 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000266
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,01 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000227
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC2: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket kontinuerlig prosess med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,3714 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,010639
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,011371
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC3: Produksjon eller formulering i kjemisk industri i lukkede batchprosesser med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold.

	Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,6857 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00532
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC4: Kjemisk produksjon der det er mulighet for eksponering Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	6,8571 mg/kg bw/dag

Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,053197
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Miksing eller blanding i batchprosesser Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8a: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved ikke-dedikerte anlegg Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C

Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8b: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved dedikerte anlegg Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små

	beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	6,8571 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,053197
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC13: Behandling av artikler ved dypping og helling. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk

Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC14: Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletering, granulering Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3,4286 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,026599
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC15: Bruk som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa

Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,3429 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00266
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,011371
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC19: Manuelle aktiviteter som involverer håndkontakt Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend kjemikaliebestandige hansker.	Effektivitet: 80 %
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	28,2857 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,219439
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC26: Håndtering av uorganiske faste stoffer ved romtemperatur. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
Ytterligere råd om god praksis	
Det finnes ingen korresponderende TRA-oppføring angående PROC 26, og beregning av PROC 26 med TRA er derfor ikke mulig. For en tilnærmet kartlegging av aktivitetene som er beskrevet i PROC 26, ble PROC 5, 8b og 9 brukt. PROC 8b og 9 ble brukt til å vurdere overføring, pakking, utpakking og veiing, mens PROC 5 omhandler miksing og blanding	
Det finnes ingen korresponderende TRA-oppføring angående PROC 26, og beregning av PROC 26 med TRA er derfor ikke mulig. For en tilnærmet kartlegging av aktivitetene som er beskrevet i PROC 26, ble PROC 5, 8b og 9 brukt. PROC 8b og 9 ble brukt til å vurdere overføring, pakking, utpakking og veiing, mens PROC 5 omhandler miksing og blanding	

****

3. Kort tittel på eksponeringsscenario

Formulering & omemballering av stoffer og blandinger, (fast produkt), Industrielle anvendelser
IS; IS; ERC3; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC3: Formulering til fast matrise Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.
Produksjonsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC2: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket kontinuerlig prosess med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	

Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,3714 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,010639
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,011371
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC3: Produksjon eller formulering i kjemisk industri i lukkede batchprosesser med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,6857 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00532

Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC4: Kjemisk produksjon der det er mulighet for eksponering Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	6,8571 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,053197
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Miksing eller blanding i batchprosesser Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C

Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC6: Kalandrering Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	27,4286 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,21279
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8b: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved dedikerte anlegg Anvendelsesområde: Industriell

Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	6,8571 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,053197

Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC13: Behandling av artikler ved dypping og helling. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC14: Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletering, granulering Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C

Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3,4286 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,026599
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC15: Bruk som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,3429 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00266
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,011371
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC19: Manuelle aktiviteter som involverer håndkontakt

	Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend kjemikaliebestandige hansker.	Effektivitet: 80 %
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	28,2857 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,219439
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC26: Håndtering av uorganiske faste stoffer ved romtemperatur. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
Ytterligere råd om god praksis	
Det finnes ingen korresponderende TRA-oppføring angående PROC 26, og beregning av PROC 26 med TRA er derfor ikke mulig. For en tilnærmet kartlegging av aktivitetene som er beskrevet i PROC 26, ble PROC 5, 8b og 9 brukt. PROC 8b og 9 ble brukt til å vurdere overføring, pakking, utpakking og veiing, mens PROC 5 omhandler miksing og blanding	
Det finnes ingen korresponderende TRA-oppføring angående PROC 26, og beregning av PROC 26 med TRA er derfor ikke mulig. For en tilnærmet kartlegging av aktivitetene som er beskrevet i	

PROC 26, ble PROC 5, 8b og 9 brukt. PROC 8b og 9 ble brukt til å vurdere overføring, pakking, utpakking og veiing, mens PROC 5 omhandler miksing og blanding

****

4. Kort tittel på eksponeringsscenario

Anvendelse som prosesskjemikalie, Anvendelse i metallurgi, Brukes i galvanisering, Brukes i tekstil etterbehandling, Bruk i bioteknologi, Anvendelse ved lærgarvning, -etterbehandling og -impregnering, Industrielle anvendelser
IS; SU5, SU9, SU14, SU15, SU24; ERC4; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC22, PROC23, PROC24, PROC25, PROC26

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC4: Bruk av hjelp til ikke-reaktiv prosessering på industriområde (ingen inkludering i eller på artikkel) Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.
Produksjonsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC2: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket kontinuerlig prosess med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,3714 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,010639
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider

	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,011371
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC3: Produksjon eller formulering i kjemisk industri i lukkede batchprosesser med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,6857 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00532
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC4: Kjemisk produksjon der det er mulighet for eksponering Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa

Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	6,8571 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,053197
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Miksing eller blanding i batchprosesser Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC6: Kalandrering

	Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	27,4286 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,21279
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8b: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved dedikerte anlegg Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag

Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	6,8571 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,053197
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC10: Rulling eller påstryking av lim og andre belegg. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa

Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	27,4286 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,21279
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC13: Behandling av artikler ved dypping og helling. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario

Bruksbeskrivelser dekket	PROC15: Bruk som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,3429 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00266
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,011371
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC22: Produksjon og prosessering av mineraler og/eller metaller ved betydelig høyere temperatur Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk

Eksponeringsberegning	2,8286 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,021944
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC23: Åpne prosesserings- og overføringsoperasjoner ved betydelig forhøyet temperatur Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,4143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,010972
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC24: Høy (mekanisk) energiopparbeiding av stoffer bundet i/på materialer og/eller artikler Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse

Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	2,8286 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,021944
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC25: Annen varmbearbeiding med metaller Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,2829 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,002194
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC26: Håndtering av uorganiske faste stoffer ved romtemperatur. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
Ytterligere råd om god praksis	
Det finnes ingen korresponderende TRA-oppføring angående PROC 26, og beregning av PROC 26 med TRA er derfor ikke mulig. For en tilnærmet kartlegging av aktivitetene som er beskrevet i PROC 26, ble PROC 5, 8b og 9 brukt. PROC 8b og 9 ble brukt til å vurdere overføring, pakking, utpakking og veiing, mens PROC 5 omhandler miksing og blanding	
Det finnes ingen korresponderende TRA-oppføring angående PROC 26, og beregning av PROC 26 med TRA er derfor ikke mulig. For en tilnærmet kartlegging av aktivitetene som er beskrevet i PROC 26, ble PROC 5, 8b og 9 brukt. PROC 8b og 9 ble brukt til å vurdere overføring, pakking, utpakking og veiing, mens PROC 5 omhandler miksing og blanding	

****

5. Kort tittel på eksponeringsscenario

Bruk i batterier, Produksjon, (fast produkt), Industrielle anvendelser
IS; SU6b, SU8, SU16; ERC5; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC21, PROC26

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC5: Bruk på industriområde som fører til inkludering i/på artikkel Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.
Produksjonsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC2: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket kontinuerlig prosess med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Industriell

Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,3714 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,010639
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,011371
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC3: Produksjon eller formulering i kjemisk industri i lukkede batchprosesser med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,6857 mg/kg bw/dag

Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00532
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC4: Kjemisk produksjon der det er mulighet for eksponering Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	6,8571 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,053197
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Miksing eller blanding i batchprosesser Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C

Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC6: Kalandrering Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	27,4286 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,21279
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8b: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved dedikerte anlegg

	Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	6,8571 mg/kg bw/dag

Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,053197
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC10: Rulling eller påstryking av lim og andre belegg. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	27,4286 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,21279
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC13: Behandling av artikler ved dypping og helling. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa

Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC14: Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletering, granulering Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3,4286 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,026599
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario

Bruksbeskrivelser dekket	PROC15: Bruk som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,3429 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00266
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,011371
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC19: Manuelle aktiviteter som involverer håndkontakt Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend kjemikaliebestandige hansker.	Effektivitet: 80 %
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider

	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	28,2857 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,219439
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC21: Lavenergimanipulering og håndtering av stoffer bundet i/på materialer eller artikler Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	2,8286 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,021944
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,068228
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC26: Håndtering av uorganiske faste stoffer ved romtemperatur. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C

Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
Ytterligere råd om god praksis	
Det finnes ingen korresponderende TRA-oppføring angående PROC 26, og beregning av PROC 26 med TRA er derfor ikke mulig. For en tilnærmet kartlegging av aktivitetene som er beskrevet i PROC 26, ble PROC 5, 8b og 9 brukt. PROC 8b og 9 ble brukt til å vurdere overføring, pakking, utpakking og veiing, mens PROC 5 omhandler miksing og blanding	
Det finnes ingen korresponderende TRA-oppføring angående PROC 26, og beregning av PROC 26 med TRA er derfor ikke mulig. For en tilnærmet kartlegging av aktivitetene som er beskrevet i PROC 26, ble PROC 5, 8b og 9 brukt. PROC 8b og 9 ble brukt til å vurdere overføring, pakking, utpakking og veiing, mens PROC 5 omhandler miksing og blanding	

****

6. Kort tittel på eksponeringsscenario

Anvendelse som mellomprodukt, Produksjon av kunstgjødsel, Formulering av katalysatorer, Industrielle anvendelser
IS; SU1, SU8; ERC6a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC26

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC6a: Bruk av mellomprodukt Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.
Produksjonsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC2: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket kontinuerlig prosess med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge

innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,3714 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,010639
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,011371
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC3: Produksjon eller formulering i kjemisk industri i lukkede batchprosesser med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,6857 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00532
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC4: Kjemisk produksjon der det er mulighet for

	eksponering Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	6,8571 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,053197
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Miksing eller blanding i batchprosesser Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag

Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8a: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved ikke-dedikerte anlegg Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8b: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved dedikerte anlegg Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa

Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	6,8571 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,053197
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario

Bruksbeskrivelser dekket	PROC13: Behandling av artikler ved dypping og helling. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC14: Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletering, granulering Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider

	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3,4286 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,026599
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC15: Bruk som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,3429 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00266
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,011371
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC26: Håndtering av uorganiske faste stoffer ved romtemperatur. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C

Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
Ytterligere råd om god praksis	
Det finnes ingen korresponderende TRA-oppføring angående PROC 26, og beregning av PROC 26 med TRA er derfor ikke mulig. For en tilnærmet kartlegging av aktivitetene som er beskrevet i PROC 26, ble PROC 5, 8b og 9 brukt. PROC 8b og 9 ble brukt til å vurdere overføring, pakking, utpakking og veiing, mens PROC 5 omhandler miksing og blanding	
Det finnes ingen korresponderende TRA-oppføring angående PROC 26, og beregning av PROC 26 med TRA er derfor ikke mulig. For en tilnærmet kartlegging av aktivitetene som er beskrevet i PROC 26, ble PROC 5, 8b og 9 brukt. PROC 8b og 9 ble brukt til å vurdere overføring, pakking, utpakking og veiing, mens PROC 5 omhandler miksing og blanding	

*** * * * * * * * * * * * * * * ***

7. Kort tittel på eksponeringsscenario

Anvendelse som reaktivt prosessmiddel, Anvendelse i metallurgi, Anvendelse ved metalloverflatebehandling, Brukes i tekstil etterbehandling, Anvendelse ved lærgarvning, -etterbehandling og -impregnering, Bruk i bioteknologi, Industrielle anvendelser
IS; SU5, SU9, SU14, SU15, SU24; ERC6b; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC13, PROC15, PROC22, PROC23, PROC25, PROC26

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC6b: Bruk av hjelp til reaktiv prosessering på industriområde (ingen inkludering i eller på artikkel) Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.
Produksjonsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC2: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket kontinuerlig prosess med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C

Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,3714 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,010639
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,011371
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC3: Produksjon eller formulering i kjemisk industri i lukkede batchprosesser med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,6857 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00532
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario

Bruksbeskrivelser dekket	PROC4: Kjemisk produksjon der det er mulighet for eksponering Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	6,8571 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,053197
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Miksing eller blanding i batchprosesser Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk

Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC6: Kalandrering Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	27,4286 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,21279
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8b: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved dedikerte anlegg Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa

Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	6,8571 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,053197
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC10: Rulling eller påstryking av lim og andre belegg.

	Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	27,4286 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,21279
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC13: Behandling av artikler ved dypping og helling. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag

Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC15: Bruk som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,3429 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00266
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,011371
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC22: Produksjon og prosessering av mineraler og/eller metaller ved betydelig høyere temperatur Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C

Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	2,8286 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,021944
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC23: Åpne prosesserings- og overføringsoperasjoner ved betydelig forhøyet temperatur Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,4143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,010972
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario

Bruksbeskrivelser dekket	PROC25: Annen varmbearbeiding med metaller Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,2829 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,002194
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC26: Håndtering av uorganiske faste stoffer ved romtemperatur. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
Ytterligere råd om god praksis	
Det finnes ingen korresponderende TRA-oppføring angående PROC 26, og beregning av PROC 26 med TRA er derfor ikke mulig. For en tilnærmet kartlegging av aktivitetene som er beskrevet i PROC 26, ble PROC 5, 8b og 9 brukt. PROC 8b og 9 ble brukt til å vurdere overføring, pakking, utpakking og veiing, mens PROC 5 omhandler miksing og blanding	
Det finnes ingen korresponderende TRA-oppføring angående PROC 26, og beregning av PROC 26 med TRA er derfor ikke mulig. For en tilnærmet kartlegging av aktivitetene som er beskrevet i	

PROC 26, ble PROC 5, 8b og 9 brukt. PROC 8b og 9 ble brukt til å vurdere overføring, pakking, utpakking og veiing, mens PROC 5 omhandler miksing og blanding

****

8. Kort tittel på eksponeringsscenario

Brukes som kryssbindingsmiddel, Produksjon av trebaserte materialer (plater, briketter osv.), Produksjon av limte fibre eller fibermatter
IS; SU6a; ERC6d; PROC6, PROC14

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC6d: Bruk av reaktive prosessregulatorer i polymeriseringsprosesser på industriområde (inklusjon eller ikke i/på artikkel) Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.
Produksjonsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC6: Kalandrering Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	27,4286 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,21279
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	

For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC14: Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletering, granulering Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3,4286 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,026599
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

****

9. Kort tittel på eksponeringsscenario

Anvendelse som prosesskjemikalie, Profesjonelle anvendelser, (innendørsbruk)
PW; SU1, SU8; ERC8a; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC8a: Utstrakt bruk av hjelp til ikke-reaktiv prosessering (ingen inkludering i eller på artikkel, innendørs) Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.
Produksjonsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC2: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket kontinuerlig prosess med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,3714 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,010639
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC3: Produksjon eller formulering i kjemisk industri i lukkede batchprosesser med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge

innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,6857 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00532
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC4: Kjemisk produksjon der det er mulighet for eksponering Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	6,8571 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,053197
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Miksing eller blanding i batchprosesser Anvendelsesområde: Profesjonell

Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8b: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved dedikerte anlegg Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider

	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	6,8571 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,053197
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC13: Behandling av artikler ved dypping og helling. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C

Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC14: Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletering, granulering Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3,4286 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,026599
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC15: Bruk som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Profesjonell

Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,3429 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00266
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,011371
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC19: Manuelle aktiviteter som involverer håndkontakt Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend kjemikaliebestandige hansker.	Effektivitet: 80 %
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	28,2857 mg/kg bw/dag

Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,219439
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC26: Håndtering av uorganiske faste stoffer ved romtemperatur. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
Ytterligere råd om god praksis	
Det finnes ingen korresponderende TRA-oppføring angående PROC 26, og beregning av PROC 26 med TRA er derfor ikke mulig. For en tilnærmet kartlegging av aktivitetene som er beskrevet i PROC 26, ble PROC 5, 8b og 9 brukt. PROC 8b og 9 ble brukt til å vurdere overføring, pakking, utpakking og veiing, mens PROC 5 omhandler miksing og blanding	
Det finnes ingen korresponderende TRA-oppføring angående PROC 26, og beregning av PROC 26 med TRA er derfor ikke mulig. For en tilnærmet kartlegging av aktivitetene som er beskrevet i PROC 26, ble PROC 5, 8b og 9 brukt. PROC 8b og 9 ble brukt til å vurdere overføring, pakking, utpakking og veiing, mens PROC 5 omhandler miksing og blanding	

****

10. Kort tittel på eksponeringsscenario

Anvendelse som reaktivt prosessmiddel, Bruk i/som kunstgjødsel, Anvendelse i metallurgi, Anvendelse ved metalloverflatebehandling, Brukes i tekstil etterbehandling, Bruk i bioteknologi, Profesjonelle anvendelser, (innendørsbruk)
PW; SU5, SU14, SU15; ERC8b; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC11, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC23, PROC26

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC8b: Utstrakt bruk av hjelp til reaktiv prosessering (ingen inkludering i eller på artikkel, innendørs) Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.

Produksjonsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC2: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket kontinuerlig prosess med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,3714 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,010639
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC3: Produksjon eller formulering i kjemisk industri i lukkede batchprosesser med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C

Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,6857 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00532
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,022743
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC4: Kjemisk produksjon der det er mulighet for eksponering Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	6,8571 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,053197
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Miksing eller blanding i batchprosesser

	Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC6: Kalandrering Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	27,4286 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,21279

Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8a: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved ikke-dedikerte anlegg Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	10 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,227428
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8b: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved dedikerte anlegg Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C

Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	6,8571 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,053197
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC11: Ikke industriell sprøyting

	Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - < 1 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
	Alle romstørrelser
Påføringsmengde	> 3 l/min
Risikohåndteringstiltak	
Sørg for at aktiviteten kun utføres nedadrettet.	
Overflatespraying uten eller med komprimert luft.	
Sørg for at dører og vinduer er åpne (almenn ventilasjon)	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	10,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,083121
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	12 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,272913
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC11: Ikke industriell sprøyting Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - < 1 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge

innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
	Alle romstørrelser
Påføringsmengde	> 3 l/min
Risikohåndteringstiltak	
Sørg for at aktiviteten kun utføres nedadrettet.	
Sørg for at dører og vinduer er åpne (almenn ventilasjon)	
Det må sikres at driften utføres utenfor arbeidstakers innåndingssone (avstand hoved-produkt større enn 1m).	
Sørg for at arbeideren befinner seg i et personlig avlukke	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	10,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,083121
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	21 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,477598
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC13: Behandling av artikler ved dypping og helling. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider

	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC14: Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletering, granulering Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3,4286 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,026599
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC15: Bruk som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge

innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,3429 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00266
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,011371
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC19: Manuelle aktiviteter som involverer håndkontakt Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend kjemikaliebestandige hansker.	Effektivitet: 80 %
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	28,2857 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,219439
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC23: Åpne prosesserings- og overføringsoperasjoner ved betydelig forhøyet

	temperatur Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,4143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,010972
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,068228
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC26: Håndtering av uorganiske faste stoffer ved romtemperatur. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
Ytterligere råd om god praksis	
Det finnes ingen korresponderende TRA-oppføring angående PROC 26, og beregning av PROC 26 med TRA er derfor ikke mulig. For en tilnærmet kartlegging av aktivitetene som er beskrevet i PROC 26, ble PROC 5, 8b og 9 brukt. PROC 8b og 9 ble brukt til å vurdere overføring, pakking, utpakking og veiing, mens PROC 5 omhandler miksing og blanding	
Det finnes ingen korresponderende TRA-oppføring angående PROC 26, og beregning av PROC 26 med TRA er derfor ikke mulig. For en tilnærmet kartlegging av aktivitetene som er beskrevet i	

PROC 26, ble PROC 5, 8b og 9 brukt. PROC 8b og 9 ble brukt til å vurdere overføring, pakking, utpakking og veiing, mens PROC 5 omhandler miksing og blanding

****

11. Kort tittel på eksponeringsscenario

Anvendelse som prosesskjemikalie, Profesjonelle anvendelser, (utendørsbruk)
PW; SU1, SU8, SU10; ERC8d; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8b, PROC9, PROC13, PROC14, PROC15, PROC19, PROC26

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC8d: Utstrakt bruk av hjelp til ikke-reaktiv prosessering (ingen inkludering i eller på artikkel, utendørs) Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.
Produksjonsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC2: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket kontinuerlig prosess med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Utendørsanvendelse
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,3714 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,010639
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,7 mg/m³

Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,01592
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC3: Produksjon eller formulering i kjemisk industri i lukkede batchprosesser med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Utendørsanvendelse
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,6857 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00532
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,7 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,01592
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC4: Kjemisk produksjon der det er mulighet for eksponering Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C

Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Utendørsanvendelse
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	6,8571 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,053197
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,0796
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Miksing eller blanding i batchprosesser Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Utendørsanvendelse
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,0796
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8b: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved dedikerte anlegg Anvendelsesområde: Profesjonell

Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Utendørsanvendelse
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,0796
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Utendørsanvendelse
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	6,8571 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,053197

Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,0796
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC13: Behandling av artikler ved dypping og helling. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Utendørsanvendelse
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,0796
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC14: Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletering, granulering Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C

Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Utendørsanvendelse
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3,4286 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,026599
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,0796
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC15: Bruk som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Utendørsanvendelse
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,3429 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00266
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,35 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00796
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC19: Manuelle aktiviteter som involverer håndkontakt

	Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Utendørsanvendelse
Risikohåndteringstiltak	
Anvend kjemikaliebestandige hansker.	Effektivitet: 80 %
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	28,2857 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,219439
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,0796
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC26: Håndtering av uorganiske faste stoffer ved romtemperatur. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
Ytterligere råd om god praksis	
Det finnes ingen korresponderende TRA-oppføring angående PROC 26, og beregning av PROC 26 med TRA er derfor ikke mulig. For en tilnærmet kartlegging av aktivitetene som er beskrevet i PROC 26, ble PROC 5, 8b og 9 brukt. PROC 8b og 9 ble brukt til å vurdere overføring, pakking, utpakking og veiing, mens PROC 5 omhandler miksing og blanding	
Det finnes ingen korresponderende TRA-oppføring angående PROC 26, og beregning av PROC 26 med TRA er derfor ikke mulig. For en tilnærmet kartlegging av aktivitetene som er beskrevet i	

PROC 26, ble PROC 5, 8b og 9 brukt. PROC 8b og 9 ble brukt til å vurdere overføring, pakking, utpakking og veiing, mens PROC 5 omhandler miksing og blanding

****

12. Kort tittel på eksponeringsscenario

Anvendelse som reaktivt prosessmiddel, Bruk i/som kunstgjødsel, Anvendelse i metallurgi, Anvendelse ved metalloverflatebehandling, Brukes i tekstil etterbehandling, Bruk i bioteknologi, Anvendelse ved lærgarvning, -etterbehandling og -impregnering, Profesjonelle anvendelser, (utendørsbruk)
PW; SU5, SU10, SU14, SU15; ERC8e; PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC6, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC14, PROC19, PROC26

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC8e: Utstrakt bruk av hjelp til reaktiv prosessering (ingen inkludering i eller på artikkel, utendørs) Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.
Produksjonsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC2: Kjemisk produksjon eller raffinering i en lukket kontinuerlig prosess med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Utendørsanvendelse
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,3714 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,010639
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider

	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,7 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,01592
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC3: Produksjon eller formulering i kjemisk industri i lukkede batchprosesser med tidvis kontrollert eksponering eller prosesser med lignende inneslutningsforhold. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Utendørsanvendelse
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,6857 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00532
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,7 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,01592
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC4: Kjemisk produksjon der det er mulighet for eksponering Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa

Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Utendørsanvendelse
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	6,8571 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,053197
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,0796
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Miksing eller blanding i batchprosesser Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Utendørsanvendelse
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,0796
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC6: Kalandrering

	Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Utendørsanvendelse
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	27,4286 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,21279
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,0796
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8b: Overføring av substans eller blanding (lading og tømming) ved dedikerte anlegg Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Utendørsanvendelse
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag

Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,0796
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Utendørsanvendelse
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	6,8571 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,053197
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,0796
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC10: Rulling eller påstryking av lim og andre belegg. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa

Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Utendørsanvendelse
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	27,4286 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,21279
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,0796
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC11: Ikke industriell sprøyting Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - < 1 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Utendørsanvendelse
Påføringsmengde	> 3 l/min
Risikohåndteringstiltak	
Sørg for at aktiviteten kun utføres nedadrettet.	
Det må sikres at driften utføres utenfor arbeidstakers innåndingssone (avstand hoved-produkt større enn 1m).	
Sørg for at arbeideren befinner seg i et personlig avlukke	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	10,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,083121
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5

	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,26 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,005913
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC11: Ikke industriell sprøyting Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - < 1 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Utendørsanvendelse
Påføringsmengde	> 3 l/min
Risikohåndteringstiltak	
Sørg for at aktiviteten kun utføres nedadrettet.	
Overflatespraying uten eller med komprimert luft.	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	10,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,083121
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, Advanced REACH Tool v1.5
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3,2 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,072777
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC13: Behandling av artikler ved dypping og helling. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende

Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Utendørsanvendelse
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,7143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,106395
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,0796
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC14: Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletering, granulering Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Utendørsanvendelse
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3,4286 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,026599
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,0796
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC19: Manuelle aktiviteter som involverer håndkontakt Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Utendørsanvendelse
Risikohåndteringstiltak	
Anvend kjemikaliebestandige hansker.	Effektivitet: 80 %
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	28,2857 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,219439
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3,5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,0796
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC26: Håndtering av uorganiske faste stoffer ved romtemperatur. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
Ytterligere råd om god praksis	
Det finnes ingen korresponderende TRA-oppføring angående PROC 26, og beregning av PROC 26 med TRA er derfor ikke mulig. For en tilnærmet kartlegging av aktivitetene som er beskrevet i	

PROC 26, ble PROC 5, 8b og 9 brukt. PROC 8b og 9 ble brukt til å vurdere overføring, pakking, utpakking og veiing, mens PROC 5 omhandler miksing og blanding
Det finnes ingen korresponderende TRA-oppføring angående PROC 26, og beregning av PROC 26 med TRA er derfor ikke mulig. For en tilnærmet kartlegging av aktivitetene som er beskrevet i PROC 26, ble PROC 5, 8b og 9 brukt. PROC 8b og 9 ble brukt til å vurdere overføring, pakking, utpakking og veiing, mens PROC 5 omhandler miksing og blanding

****

13. Kort tittel på eksponeringsscenario

Bruk i treartikler, Brukstid for produkter, Brukeranvendelser
C; C; ERC10a, ERC11a; AC11

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC10a: Utstrakt bruk av artikler med lavt utslipp (utendørs) Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.
Produksjonsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC11a: Utstrakt bruk av artikler med lavt utslipp (innendørs) Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.
Produksjonsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	AC11-3: Treartikler: Leketøy
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 2 %
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	365 bruk pr. år
Anvendelsens varighet og hyppighet	365 bruk pr. år
kroppsvekt	7,2 kg

Opptatt andel dermal	100 %
Opptatt andel oral	100 %
	Mengde pr. anvendelse 10 g Relevant for dermale eksponeringsvurderinger
	Inntatt mengde 0,1 g Relevant for oral eksponeringsvurdering
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermalmodell: Øyeblikkelig påføring, Opptaksmodell: Opptatt andel
	Forbruker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	27,7778 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,503221
	Beregningen er basert på den innvortes kroniske dosen
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Oral modell: Direkte inntak, Opptaksmodell: Opptatt andel
	Forbruker - oral, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,2778 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,005032
	Beregningen er basert på den innvortes kroniske dosen
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	AC11-1: Treartikler: Gulvbelegg.
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 5 %
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	365 bruk pr. år
kroppsvekt	65 kg
Opptatt andel dermal	100 %
	Mengde pr. anvendelse 8,75 g Relevant for dermale eksponeringsvurderinger
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermalmodell: Øyeblikkelig påføring, Opptaksmodell: Opptatt andel
	Forbruker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	6,7308 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,121934
	Beregningen er basert på den innvortes kroniske dosen
Veiledning for etterfølgende brukere.	

For scaling se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	AC11: Treartikler
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 10 %
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	182 bruk pr. år
Anvendelsens varighet og hyppighet	182 bruk pr. år
kroppsvekt	7,2 kg
Opptatt andel dermal	100 %
Opptatt andel oral	100 %
	Mengde pr. anvendelse 0,56 g Relevant for dermale eksponeringsvurderinger
	Inntatt mengde 0,1 g Relevant for oral eksponeringsvurdering
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermalmodell: Øyeblikkelig påføring, Opptaksmodell: Opptatt andel
	Forbruker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	3,8782 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,070258
	Beregningen er basert på den innvortes kroniske dosen
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Oral modell: Direkte inntak, Opptaksmodell: Opptatt andel
	Forbruker - oral, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,6925 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,012546
	Beregningen er basert på den innvortes kroniske dosen
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	AC11-2: Treartikler: møbler.
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 10 %
Damptrykk av stoffet under	130 Pa

anvendelsen	
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	365 bruk pr. år
kroppsvekt	65 kg
Opptatt andel dermal	100 %
	Mengde pr. anvendelse 8,75 g Relevant for dermale eksponeringsvurderinger
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermalmodell: Øyeblikkelig påføring, Opptaksmodell: Opptatt andel
	Forbruker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	13,4615 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,243868
	Beregningen er basert på den innvortes kroniske dosen
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

14. Kort tittel på eksponeringsscenario

Bruk i bioteknologi, Industrielle anvendelser
ERC6a, ERC6b; PROC4, PROC9

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC6a: Bruk av mellomprodukt Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.
Produksjonsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC6b: Bruk av hjelp til reaktiv prosessering på industriområde (ingen inkludering i eller på artikkel) Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.
Produksjonsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC4: Kjemisk produksjon der det er mulighet for eksponering Anvendelsesområde: Industriell

Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	6,8571 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,053197
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs
Risikohåndteringstiltak	
Anvend egnet øyebeskyttelse.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	6,8571 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,053197

Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA v3.0, Arbeider
	Arbeider - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,113714
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

****

15. Kort tittel på eksponeringsscenario

Anvendelse ved metalloverflatebehandling, Brukeranvendelser
C; C; ERC8b, ERC8e; PC14, PC38

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC8b: Utstrakt bruk av hjelp til reaktiv prosessering (ingen inkludering i eller på artikkel, innendørs) Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.
Produksjonsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC8e: Utstrakt bruk av hjelp til reaktiv prosessering (ingen inkludering i eller på artikkel, utendørs) Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.
Produksjonsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PC14: Produkter til overflatebehandling av metaller, herunder produkter til galvanisering og elektroplating.
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	240 bruk pr. år
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, Andre betraktninger (non-standard tool)
	Forbruker - dermal, langtids - systemisk

Eksponeringsberegning	2,8 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,050725
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, Andre betraktninger (non-standard tool)
	Forbruker - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	5 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,531915
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PC38: Produkter til sveising og lodding (med flussbelegg eller flusskjerne), flussprodukter.
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	Eksponeringsvarighet: 4 h 240 bruk pr. år
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, Andre betraktninger (non-standard tool)
	Forbruker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,3 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,005435
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, Andre betraktninger (non-standard tool)
	Forbruker - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	6 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,638298
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

****

16. Kort tittel på eksponeringsscenario

Bruk i/som kunstgjødsel, Brukeranvendelser
C; C; ERC8b, ERC8e; PC12, PC27

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC8b: Utstrakt bruk av hjelp til reaktiv prosessering (ingen inkludering i eller på artikkel, innendørs) Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.

Produksjonsforhold

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC8e: Utstrakt bruk av hjelp til reaktiv prosessering (ingen inkludering i eller på artikkel, utendørs) Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.
Produksjonsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PC12: Kunstgjødsel
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 35 %
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	12 bruk pr. år
Eksponert hudområde	Begge hender (820 cm²)
Opptatt andel dermal	100 %
Opptatt andel oral	100 %
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Forbruker
	Forbruker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	2,0008 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,036247
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ECETOC TRA, Forbruker
	Forbruker - oral, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,42 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,007609
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.ecetoc.org/tra	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PC27: Plantevernmidler.
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 35 %
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C

Anvendelsens varighet og hyppighet	1 antall gangers bruk per måned
Anvendelsens varighet og hyppighet	1 antall gangers bruk per måned
kroppsvekt	65 kg
Opptatt andel dermal	100 %
Opptatt andel oral	100 %
	Mengde pr. anvendelse 8,6 g Relevant for dermale eksponeringsvurderinger
	Inntatt mengde 0,3 g Relevant for oral eksponeringsvurdering
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermalmodell: Øyeblikkelig påføring, Opptaksmodell: Opptatt andel
	Forbruker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,5436 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,027964
	Beregningen er basert på den innvortes kroniske dosen
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Oral modell: Direkte inntak, Opptaksmodell: Opptatt andel
	Forbruker - oral, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0538 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000975
	Beregningen er basert på den innvortes kroniske dosen
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

17. Kort tittel på eksponeringsscenario

Anvendes i lim, Anvendelse i overflatebehandlingsprodukter, Trebehandling, Bruk i treartikler, Brukeranvendelser
C; C; ERC8c, ERC8f; PC1

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC8c: Utstrakt bruk som fører til inkludering i/på artikkel (innendørs) Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.
Produksjonsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario

Bruksbeskrivelser dekket	ERC8f: Utstrakt bruk som fører til inkludering i/på artikkel (utendørs) Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.
Produksjonsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PC1_2: Underkategori: Lim til gjør-det-selv bruk (teppelim, flislim, parkettlim)
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 20 %
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	Eksponeringsvarighet: 10 min Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Anvendelsens varighet og hyppighet	Anvendelsesvarighet: 10 min Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Anvendelsens varighet og hyppighet	< 1 bruk pr. år
Romstørrelse	1 m3
Ventilasjonshastighet pr. time	0,6
Temperatur (anvendelse)	20 °C
kroppsvekt	65 kg
Opptatt andel dermal	100 %
	Mengde pr. anvendelse 0,2 g Relevant for dermale eksponeringsvurderinger
Frigivelsesområde	320 cm²
	Frigjøringsarealet er konstant
Frigivelsesvarighet	10 min
	Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermalmodell: Øyeblikkelig påføring, Opptaksmodell: Opptatt andel
	Forbruker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0006 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000011
	Beregningen er basert på den innvortes kroniske dosen
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhaleringsmodell: Dampeksponering - fordampning
	Forbruker - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0194 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,002064

	Eksponeringsberegningen er basert på gjennomsnittlig konsentrasjon pr. år.
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PC1_2: Underkategori: Lim til gjør-det-selv bruk (teppelim, flislim, parkettlim)
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 30 %
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	Eksponeringsvarighet: 75 min Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Anvendelsens varighet og hyppighet	Anvendelsesvarighet: 75 min Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Anvendelsens varighet og hyppighet	< 1 bruk pr. år
Romstørrelse	58 m3
Ventilasjonshastighet pr. time	0,5
Temperatur (anvendelse)	20 °C
kroppsvekt	65 kg
Opptatt andel dermal	100 %
Frigivelsesområde	40000 cm²
	Frigjøringsarealet er konstant
Frigivelsesvarighet	75 min
	Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Kontakt rate	30 mg/min
Frigivelsesvarighet	75 min
	Relevant for dermale eksponeringsvurderinger
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermalmodell: konstant applikasjonshastighet, Opptaksmodell: Opptatt andel
	Forbruker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0071 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000129
	Beregningen er basert på den innvortes kroniske dosen
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhaleringsmodell: Dampeksponering - fordampning
	Forbruker - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0978 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,010405
	Eksponeringsberegningen er basert på gjennomsnittlig konsentrasjon pr. år.

Veiledning for etterfølgende brukere.
For scaling se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PC1_2: Underkategori: Lim til gjør-det-selv bruk (teppelim, flislim, parkettlim)
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 30 %
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	Eksponeringsvarighet: 240 min Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Anvendelsens varighet og hyppighet	Anvendelsesvarighet: 240 min Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Anvendelsens varighet og hyppighet	< 1 bruk pr. år
Romstørrelse	58 m3
Ventilasjonshastighet pr. time	0,5
Temperatur (anvendelse)	20 °C
kroppsvekt	65 kg
Opptatt andel dermal	100 %
	Mengde pr. anvendelse 0,5 g Relevant for dermale eksponeringsvurderinger
Frigivelsesområde	10000 cm²
	Frigjøringsarealet er konstant
Frigivelsesvarighet	240 min
	Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermalmodell: Øyeblikkelig påføring, Opptaksmodell: Opptatt andel
	Forbruker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0016 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000029
	Beregningen er basert på den innvortes kroniske dosen
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhaleringsmodell: Dampeksponering - fordampning
	Forbruker - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,1408 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,014979
	Eksponeringsberegningen er basert på gjennomsnittlig konsentrasjon pr. år.
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PC1_2: Underkategori: Lim til gjør-det-selv bruk (teppelim, flislim, parkettlim)
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 20 %
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	Eksponeringsvarighet: 480 min Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Anvendelsens varighet og hyppighet	Anvendelsesvarighet: 480 min Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Anvendelsens varighet og hyppighet	< 1 bruk pr. år
Romstørrelse	58 m3
Ventilasjonshastighet pr. time	0,5
Temperatur (anvendelse)	20 °C
kroppsvekt	65 kg
Opptatt andel dermal	100 %
Frigivelsesområde	10000 cm²
	Frigjøringsarealet er konstant
Frigivelsesvarighet	480 min
	Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Kontakt rate	30 mg/min
Frigivelsesvarighet	480 min
	Relevant for dermale eksponeringsvurderinger
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermalmodell: konstant applikasjonshastighet, Opptaksmodell: Opptatt andel
	Forbruker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0152 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000275
	Beregningen er basert på den innvortes kroniske dosen
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhaleringsmodell: Dampeksponering - fordampning
	Forbruker - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,3041 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,032355
	Eksponeringsberegningen er basert på gjennomsnittlig konsentrasjon pr. år.
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PC1_2: Underkategori: Lim til gjør-det-selv bruk (teppelim,

	flislim, parkettlim)
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 30 %
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	Eksponeringsvarighet: 240 min Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Anvendelsens varighet og hyppighet	Anvendelsesvarighet: 30 min Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Anvendelsens varighet og hyppighet	2 bruk pr. år
Romstørrelse	20 m3
Ventilasjonshastighet pr. time	0,6
Temperatur (anvendelse)	20 °C
kroppsvekt	65 kg
Opptatt andel dermal	100 %
	Mengde pr. anvendelse 0,25 g Relevant for dermale eksponeringsvurderinger
Frigivelsesområde	10000 cm²
	Frigivelsesareal øker med tiden
Frigivelsesvarighet	30 min
	Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermalmodell: Øyeblikkelig påføring, Opptaksmodell: Opptatt andel
	Forbruker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0063 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000115
	Beregningen er basert på den innvortes kroniske dosen
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhaleringsmodell: Dampeksponering - fordampning
	Forbruker - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,2723 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,135346
	Eksponeringsberegningen er basert på gjennomsnittlig konsentrasjon pr. år.
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PC1_1: Underkategori: Lim til hobbybruk
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid

	Innhold: >= 0 % - <= 30 %
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	Eksponeringsvarighet: 240 min Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Anvendelsens varighet og hyppighet	Anvendelsesvarighet: 5 min Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Anvendelsens varighet og hyppighet	12 bruk pr. år
Romstørrelse	20 m3
Ventilasjonshastighet pr. time	0,6
Temperatur (anvendelse)	20 °C
kroppsvekt	65 kg
Opptatt andel dermal	100 %
	Mengde pr. anvendelse 0,025 g Relevant for dermale eksponeringsvurderinger
Frigivelsesområde	2 cm²
	Frigivelsesareal øker med tiden
Frigivelsesvarighet	5 min
	Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermalmodell: Øyeblikkelig påføring, Opptaksmodell: Opptatt andel
	Forbruker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0038 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000069
	Beregningen er basert på den innvortes kroniske dosen
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhaleringsmodell: Dampeksponering - fordampning
	Forbruker - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0155 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001647
	Eksponeringsberegningen er basert på gjennomsnittlig konsentrasjon pr. år.
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PC1_1: Underkategori: Lim til hobbybruk
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 30 %
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa

Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	Eksponeringsvarighet: 5 min Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Anvendelsens varighet og hyppighet	Anvendelsesvarighet: 5 min Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Anvendelsens varighet og hyppighet	3 bruk pr. år
Romstørrelse	1 m3
Ventilasjonshastighet pr. time	0,6
Temperatur (anvendelse)	20 °C
kroppsvekt	65 kg
Opptatt andel dermal	100 %
	Mengde pr. anvendelse 0,05 g Relevant for dermale eksponeringsvurderinger
Frigivelsesområde	20 cm²
	Frigjøringsarealet er konstant
Frigivelsesvarighet	5 min
	Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermalmodell: Øyeblikkelig påføring, Opptaksmodell: Opptatt andel
	Forbruker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0019 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000034
	Beregningen er basert på den innvortes kroniske dosen
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhaleringsmodell: Dampeksponering - fordampning
	Forbruker - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0763 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,008118
	Eksponeringsberegningen er basert på gjennomsnittlig konsentrasjon pr. år.
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PC1_1: Underkategori: Lim til hobbybruk
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 30 %
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	Eksponeringsvarighet: 240 min Relevant for estimering av inhalativ eksponering

Anvendelsens varighet og hyppighet	Anvendelsesvarighet: 30 min Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Anvendelsens varighet og hyppighet	3 bruk pr. år
Romstørrelse	20 m3
Ventilasjonshastighet pr. time	0,6
Temperatur (anvendelse)	20 °C
kroppsvekt	65 kg
Opptatt andel dermal	100 %
	Mengde pr. anvendelse 0,1 g Relevant for dermale eksponeringsvurderinger
Frigivelsesområde	500 cm²
	Frigivelsesareal øker med tiden
Frigivelsesvarighet	30 min
	Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermalmodell: Øyeblikkelig påføring, Opptaksmodell: Opptatt andel
	Forbruker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0038 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000069
	Beregningen er basert på den innvortes kroniske dosen
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhaleringsmodell: Dampeksponering - fordampning
	Forbruker - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,153 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,01628
	Eksponeringsberegningen er basert på gjennomsnittlig konsentrasjon pr. år.
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PC1_1: Underkategori: Lim til hobbybruk
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 30 %
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	Eksponeringsvarighet: 45 min Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Anvendelsens varighet og hyppighet	Anvendelsesvarighet: 30 min Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Anvendelsens varighet og hyppighet	3 bruk pr. år

Romstørrelse	10 m3
Ventilasjonshastighet pr. time	2
Temperatur (anvendelse)	20 °C
kroppsvekt	65 kg
Opptatt andel dermal	100 %
Frigivelsesområde	250 cm²
	Frigivelsesareal øker med tiden
Frigivelsesvarighet	30 min
	Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Kontakt rate	50 mg/min
Frigivelsesvarighet	30 min
	Relevant for dermale eksponeringsvurderinger
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermalmodell: konstant applikasjonshastighet, Opptaksmodell: Opptatt andel
	Forbruker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0569 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001031
	Beregningen er basert på den innvortes kroniske dosen
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhaleringsmodell: Dampeksponering - fordampning
	Forbruker - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,2373 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,025246
	Eksponeringsberegningen er basert på gjennomsnittlig konsentrasjon pr. år.
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PC1_1: Underkategori: Lim til hobbybruk
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 30 %
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	Eksponeringsvarighet: 240 min Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Anvendelsens varighet og hyppighet	Anvendelsesvarighet: 30 min Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Anvendelsens varighet og hyppighet	1 bruk pr. år
Romstørrelse	20 m3
Ventilasjonshastighet pr. time	0,6
Temperatur (anvendelse)	20 °C

kroppsvekt	65 kg
Opptatt andel dermal	100 %
	Mengde pr. anvendelse 0,5 g Relevant for dermale eksponeringsvurderinger
Frigivelsesområde	15000 cm²
	Frigivelsesareal øker med tiden
Frigivelsesvarighet	30 min
	Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermalmodell: Øyeblikkelig påføring, Opptaksmodell: Opptatt andel
	Forbruker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0063 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000115
	Beregningen er basert på den innvortes kroniske dosen
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhaleringsmodell: Dampeksponering - fordampning
	Forbruker - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,9541 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,101499
	Eksponeringsberegningen er basert på gjennomsnittlig konsentrasjon pr. år.
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PC1_1: Underkategori: Lim til hobbybruk
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 5 %
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	Eksponeringsvarighet: 240 min Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Anvendelsens varighet og hyppighet	Anvendelsesvarighet: 10 min Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Anvendelsens varighet og hyppighet	52 bruk pr. år
Romstørrelse	20 m3
Ventilasjonshastighet pr. time	0,6
Temperatur (anvendelse)	20 °C
kroppsvekt	65 kg
Opptatt andel dermal	100 %

	Mengde pr. anvendelse 0,08 g Relevant for dermale eksponeringsvurderinger
Frigivelsesområde	200 cm²
	Frigivelsesareal øker med tiden
Frigivelsesvarighet	10 min
	Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermalmodell: Øyeblikkelig påføring, Opptaksmodell: Opptatt andel
	Forbruker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0088 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000159
	Beregningen er basert på den innvortes kroniske dosen
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhaleringsmodell: Dampeksponering - fordampning
	Forbruker - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,411 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,150111
	Eksponeringsberegningen er basert på gjennomsnittlig konsentrasjon på dagen for eksponering.
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PC1_1: Underkategori: Lim til hobbybruk
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 5 %
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	Eksponeringsvarighet: 240 min Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Anvendelsens varighet og hyppighet	Anvendelsesvarighet: 20 min Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Anvendelsens varighet og hyppighet	52 bruk pr. år
Romstørrelse	20 m3
Ventilasjonshastighet pr. time	0,6
Temperatur (anvendelse)	20 °C
kroppsvekt	65 kg
Opptatt andel dermal	100 %
	Mengde pr. anvendelse 0,08 g Relevant for dermale eksponeringsvurderinger
Frigivelsesområde	400 cm²
	Frigivelsesareal øker med tiden

Frigivelsesvarighet	20 min
	Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermalmodell: Øyeblikkelig påføring, Opptaksmodell: Opptatt andel
	Forbruker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0088 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000159
	Beregningen er basert på den innvortes kroniske dosen
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhaleringsmodell: Dampeksponering - fordampning
	Forbruker - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,5604 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,166004
	Eksponeringsberegningen er basert på gjennomsnittlig konsentrasjon på dagen for eksponering.
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PC1_3: Underkategori: Spraylim
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	ammoniumklorid Innhold: >= 0 % - <= 10 %
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	Eksponeringsvarighet: 240 min Relevant for estimering av inhalativ eksponering
Anvendelsens varighet og hyppighet	12 bruk pr. år
Romstørrelse	20 m3
Ventilasjonshastighet pr. time	0,6
kroppsvekt	65 kg
Opptatt andel dermal	100 %
Sprøytevarighet	169,8 sec
Kontakt rate	100 mg/min
Frigivelsesvarighet	2,83 min
	Relevant for dermale eksponeringsvurderinger
Risikohåndteringstiltak	
Forbrukertiltak	Det må sikres at det sprayes vekk fra personer.
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Dermalmodell: konstant applikasjonshastighet, Opptaksmodell: Opptatt andel
	Forbruker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0143 mg/kg bw/dag

Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000259
	Beregningen er basert på den innvortes kroniske dosen
Vurderingsmetode	EASY TRA v4.2, ConsExpo v4.1, Inhaleringsmodell: Eksponering for spray/støv
	Forbruker - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,1799 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,019135
	Eksponeringsberegningen er basert på gjennomsnittlig konsentrasjon pr. år.
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****

18. Kort tittel på eksponeringsscenario

Bruk i batterier, Brukeranvendelser
C; C; ERC9a, ERC9b; PC42

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC9a: Utstrakt bruk av funksjonell væske (innendørs) Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.
Produksjonsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC9b: Utstrakt bruk av funksjonell væske (utendørs) Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.
Produksjonsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PC42: Elektrolytter til batterier Bruk i et lukket system forutsettes Eksponering av forbrukeren kan utelukkes
Produksjonsforhold	
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C

****

19. Kort tittel på eksponeringsscenario

Bruk i batterier, Brukstid for produkter, Brukeranvendelser
C; C; ERC10a, ERC11a, ERC12a; AC3

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC10a: Utstrakt bruk av artikler med lavt utslipp (utendørs) Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.
Produksjonsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC11a: Utstrakt bruk av artikler med lavt utslipp (innendørs) Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.
Produksjonsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	ERC12a: Prosessering av artikler ved industriområder med lave utslipp Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.
Produksjonsforhold	

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	AC3: Elektriske batterier og akkumulatorer Bruk i et lukket system forutsettes Eksponering av forbrukeren kan utelukkes
Produksjonsforhold	
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	130 Pa
Prosesstemperatur	20 °C

****