BASF
We create chemistry

Dichiarazione di Prestazione

(Regolamento dei Prodotti da Costruzione N. 305/2011)

N. ES19-0021-02-CPR-19

IT

1.	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:	**Schiuma poliuretanica rigida a spruzzo, applicata in cantiere (PU):** - **SKYTITE LWP 1672/9 : IsoPMDI 92140** Codice di designazione: **PU EN 14315-1-CCC4-CT5(20)-GT9(20)-TFT11(20)-FRB56(20)-W0,2-CS(10/Y)500-DLT(2)5-MU80-A3**
2.	Usi previsti:	**ThIB - Isolamento termico degli edifici**
3.	Fabbricante:	**BASF Española S.L.** **Calle Verdi, 36-38** **E-08191 Rubí** **SPAIN**
4.	Mandatario:	**Non rilevante.**
5.	Sistemi di VVCP:	**Sistema VVCP 3 per tutte le proprietà essenziali.**
6a.	Norma armonizzata: Organismi notificati:	**EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)** **Il laboratorio di prova notificato ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGATIÓN Y LA TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF) (1168) ha condotto i rapporti di test sulle Reazione al fuoco dichiarate secondo il sistema VVCP 3 (N. 3215T17-2).** **Il laboratorio di prova notificato Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) (0679) ha condotto i rapporti di test sulle Resistenza termica dichiarate secondo il sistema VVCP 3 (N. E18-057).** **Il laboratorio di prova notificato CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS (1722) ha condotto i rapporti di test sulle altre proprietà dichiarate, secondo il sistema VVCP 3 (N. CAT-0038/17-1, CAT-0035/19-1).**
6b.	Documento per la valutazione europea: Valutazione tecnica europea: Organismo di valutazione tecnica: Organismi notificati:	**Non rilevante.**

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	*Prestazione*	*Specifica tecnica armonizzata*
Reazione al fuoco	E	EN 13501-1
Permeabilità all'acqua	Assorbimento di acqua nel breve periodo, per parziale immersione: 0,20 kg/m2	EN 1609 Method B
Resistenza termica	vedi tabelle delle performance	EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)
Permeabilità al vapore	Fattore di resistenza al vapore: 80	EN 12086 Method A
Resistenza a compressione	Resistenza a compressione (10% di deformazione): ≥ 500 kPa	EN 826
Durabilità della reazione al fuoco all'invecchiamento o degradazione	La reazione al fuoco non diminuisce nel tempo	EN 14315-1:2013
Durabilità della resistenza termica all'invecchiamento o degrado	vedi tabelle delle performance	EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)
Durabilità della resistenza a compressione all'invecchiamento o degradazione	La resistenza a compressione non diminuisce nel tempo	EN 14315-1:2013
Combustione continua con brace	Non sono disponibili metodi di prova armonizzati	EN 14315-1:2013

Tabella delle performance

Tipo di rivestimento: Nessuno o permeabile al vapore		
Spessore	**Conducibilità termica invecchiata dichiarata** λ_D W/m·K	**Livello di resistenza termica** R_D m^2·K/W
30 mm	0,028	1,10
35 mm	0,028	1,25
40 mm	0,028	1,45
45 mm	0,028	1,65
50 mm	0,028	1,80
55 mm	0,028	2,00
60 mm	0,028	2,20
65 mm	0,028	2,35
70 mm	0,028	2,55
75 mm	0,028	2,75
80 mm	0,026	3,05
85 mm	0,026	3,25
90 mm	0,026	3,45
95 mm	0,026	3,65
100 mm	0,026	3,85
105 mm	0,026	4,00
110 mm	0,026	4,20
115 mm	0,026	4,40
120 mm	0,025	4,80
125 mm	0,025	5,00
130 mm	0,025	5,20
135 mm	0,025	5,40
140 mm	0,025	5,60
145 mm	0,025	5,80
150 mm	0,025	6,00
155 mm	0,025	6,20
160 mm	0,025	6,40
165 mm	0,025	6,60
170 mm	0,025	6,80
175 mm	0,025	7,00
180 mm	0,025	7,20
185 mm	0,025	7,40
190 mm	0,025	7,60
195 mm	0,025	7,80
200 mm	0,025	8,00

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:

SP-11/17

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Nome e funzioni	*Luogo e data del rilascio*	*Firma*
Carles VILADOMAT FRANCÀS **Business Manager Construction**	**Barcelona (Spain)** **22/07/2019**	
Sergi HUGUET TORRELL **Site Manager Plant Rubí**	**Barcelona (Spain)** **22/07/2019**	