BASF
We create chemistry

# Declaración de Prestaciones

(Reglamento de Productos de Construcción nº 305/2011)

## Nº ES19-0021-02-CPR-19

ES

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Código de identificación única del producto tipo: | **Sistema de espuma rígida de poliuretano (PU) aplicada in-situ por proyección:**<br><br>- **SKYTITE LWP 1672/9 : IsoPMDI 92140**<br>Código de designación: **PU EN 14315-1-CCC4-CT5(20)-GT9(20)-TFT11(20)-FRB56(20)-W0,2-CS(10/Y)500-DLT(2)5-MU80-A3** |
| 2. | Usos previstos: | **ThIB - Aislamiento térmico de edificios** |
| 3. | Fabricante: | **BASF Española S.L.**<br>**Calle Verdi, 36-38**<br>**E-08191 Rubí**<br>**SPAIN** |
| 4. | Representante autorizado: | **No relevante.** |
| 5. | Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): | **Sistema EVCP 3 para todas las caracteristicas esenciales.** |
| 6a. | Norma armonizada:<br>Organismos notificados: | **EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)**<br>**El laboratorio de ensayo notificado ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGATIÓN Y LA TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF) (1168) ha realizado los informes de ensayo de Reacción al Fuego declarada/s bajo sistema EVCP 3 (Nº 3215T17-2).**<br><br>**El laboratorio de ensayo notificado Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) (0679) ha realizado los informes de ensayo de Resisténcia térmica declarada/s bajo sistema EVCP 3 (Nº E18-057).**<br><br>**El laboratorio de ensayo notificado CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS (1722) ha realizado los informes de ensayo de las otras características declaradas bajo el sistema EVCP 3 (Nº CAT-0038/17-1, CAT-0035/19-1).** |
| 6b. | Documento de evaluación europeo:<br>Evaluación técnica europea:<br>Organismo de evaluación técnica:<br>Organismos notificados: | **No relevante.** |

7. Prestaciones declaradas:

| *Características esenciales* | *Prestaciones* | *Especificaciones técnicas armonizadas* |
|---|---|---|
| Reacción al Fuego | E | EN 13501-1 |
| Permeabilidad al agua | Absorción de agua a corto plazo por inmersión parcial: 0,20 kg/m2 | EN 1609 Method B |
| Resisténcia térmica | Véase tabla de prestaciones | EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018) |
| Permeabilidad al vapor de agua | Factor de resistencia a la transmisión del vapor de agua: 80 | EN 12086 Method A |
| Resistencia a la compresión | Tensión de compresión al 10% de deformación: ≥ 500 kPa | EN 826 |
| Durabilidad de la reacción al fuego frente al envejecimiento/degradación | El comportamiento de reacción al fuego no decrece con el tiempo | EN 14315-1:2013 |
| Durabilidad de la resistencia térmica frente al envejecimiento/degradación | Véase tabla de prestaciones | EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018) |
| Durabilidad de la resistencia a compresión frente al envejecimiento/degradación | La resistencia a compresión no decrece con el tiempo | EN 14315-1:2013 |
| Incandescencia continua | Método de ensayo normalizado no disponible | EN 14315-1:2013 |
| | | |
| | | |

Tabla de prestaciones

| Tipo de revestimiento: Ninguno o abierto a la difusión | | |
|---|---|---|
| **Espesor** | **Conductividad térmica envejecida declarada** $\lambda_D$ W/m·K | **Nivel de resistencia térmica** $R_D$ $m^2 \cdot K/W$ |
| 30 mm | 0,028 | 1,10 |
| 35 mm | 0,028 | 1,25 |
| 40 mm | 0,028 | 1,45 |
| 45 mm | 0,028 | 1,65 |
| 50 mm | 0,028 | 1,80 |
| 55 mm | 0,028 | 2,00 |
| 60 mm | 0,028 | 2,20 |
| 65 mm | 0,028 | 2,35 |
| 70 mm | 0,028 | 2,55 |
| 75 mm | 0,028 | 2,75 |
| 80 mm | 0,026 | 3,05 |
| 85 mm | 0,026 | 3,25 |
| 90 mm | 0,026 | 3,45 |
| 95 mm | 0,026 | 3,65 |
| 100 mm | 0,026 | 3,85 |
| 105 mm | 0,026 | 4,00 |
| 110 mm | 0,026 | 4,20 |
| 115 mm | 0,026 | 4,40 |
| 120 mm | 0,025 | 4,80 |
| 125 mm | 0,025 | 5,00 |
| 130 mm | 0,025 | 5,20 |
| 135 mm | 0,025 | 5,40 |
| 140 mm | 0,025 | 5,60 |
| 145 mm | 0,025 | 5,80 |
| 150 mm | 0,025 | 6,00 |
| 155 mm | 0,025 | 6,20 |
| 160 mm | 0,025 | 6,40 |
| 165 mm | 0,025 | 6,60 |
| 170 mm | 0,025 | 6,80 |
| 175 mm | 0,025 | 7,00 |
| 180 mm | 0,025 | 7,20 |
| 185 mm | 0,025 | 7,40 |
| 190 mm | 0,025 | 7,60 |
| 195 mm | 0,025 | 7,80 |
| 200 mm | 0,025 | 8,00 |

8. Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

**SP-11/17**

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

| *Nombre y cargo* | *Lugar y fecha de emisión* | *Firma* |
|---|---|---|
| **Carles VILADOMAT FRANCÀS**<br>**Business Manager Construction** | **Barcelona (Spain)**<br>**22/07/2019** | |
| **Sergi HUGUET TORRELL**<br>**Site Manager Plant Rubí** | **Barcelona (Spain)**<br>**22/07/2019** | |