BASF
We create chemistry

# Déclaration des Performances

(Règlement Produits de Construction Nº 305/2011)

## Nº ES19-0031-02-CPR-22

FR

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Code d'identification unique du produit type: | **Produits en mousse rigide de polyuréthanne (PU) projetée, formés en place:**<br>- **Elastospray LWP 1672/20 : IsoPMDI 92140**<br>Code de désignation: **PU EN 14315-1-CCC4-CT4(20)-GT7(20)-TFT9(20)-FRB33,5(20)-W0,2-CS(10\Y)200-DLT(2)5-MU70-A3** |
| 2. | Usage(s) prévu(s): | **ThIB - Produits isolants thermiques destinés aux applications du bâtiment** |
| 3. | Fabricant: | **BASF Española S.L.**<br>**Calle Verdi, 36-38**<br>**E-08191 Rubí**<br>**SPAIN** |
| 4. | Mandataire: | **Non pertinent.** |
| 5. | Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances (AVCP): | **Système AVCP 3 pour les caractéristiques essentielles.** |
| 6a. | Norme harmonisée:<br>Organisme(s) notifié(s): | **EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018)**<br>**Le laboratoire de tests agréé ASOCIACIÓN PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGATIÓN Y LA TECNOLOGÍA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF) (1168) a établi les rapports de tests pour Réaction au feu déclaré avec le système AVCP 3 (Nº 3215T17-2).**<br>**Le laboratoire de tests agréé Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) (1136) a établi les rapports de tests pour Résistance thermique déclaré avec le système AVCP 3 (Nº HY-22-035).**<br>**Le laboratoire de tests agréé CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS (1722) a établi les rapports de tests pour Transmission de la vapeur d'eau déclaré avec le système AVCP 3 (Nº CAT-0038/17-1).**<br>**Le laboratoire de tests agréé CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS (1722) a établi les rapports de tests pour Perméabilité à l'eau déclaré avec le système AVCP 3 (Nº CAT-0038/17-1).**<br>**Le laboratoire de tests agréé CEIS/CENTRO DE ENSAYOS, INNOVACION Y SERVICIOS (1722) a établi les rapports de tests pour Résistance à la compression déclaré avec le système AVCP 3 (Nº CAT-0038/17-1).** |
| 6b. | Document d'évaluation européen:<br>Évaluation technique européenne:<br>Organisme d'évaluation technique:<br>Organisme(s) notifié(s): | **Non pertinent.** |

7. Performance(s) déclarée(s):

| *Caractéristiques essentielles* | *Performances* | *Spécifications techniques harmonisées* |
|---|---|---|
| Réaction au feu | E | EN 13501-1 |
| Perméabilité à l'eau | Absorption d'eau par immersion partielle à court terme: ≤ 0,2 kg/m2 | EN 1609 Method B |
| Résistance thermique | Voir graphique des performances | EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018) |
| Transmission de la vapeur d'eau | Facteur de résistance à la diffusion de vapeur d'eau: 70 | EN 12086 Method A |
| Résistance à la compression | Contrainte de compression à 10 % de déformation: ≥ 200 kPa | EN 826 |
| Durabilité de la réaction au feu par rapport au vieillissement/à la dégradation | La performance des produits en PUR et PIR en matière de réaction au feu ne diminue pas avec le | EN 14315-1:2013 |
| Durabilité de la résistance thermique par rapport au vieillissement/à la dégradation | Voir graphique des performances | EN 14315-1:2013 + NB-CPR/SG19-17/167r2 (24/01/2018) |
| Durabilité de la résistance à la compression par rapport au vieillissement/à la dégradation | La résistance à la compression ne diminue pas avec le temps | EN 14315-1:2013 |
| Combustion incandescente continue | Méthode harmonisée non disponible | EN 14315-1:2013 |
| | | |
| | | |

Graphique des performances

| Type de parement: Aucun ou non étanche à la diffusion sur les deux faces | | |
|---|---|---|
| **Épaisseur** | **Conductivité thermique déclarée vieillie** ($\lambda_D$) W/(m·K) | **Niveau de la résistance thermique** ($R_D$) $m^2 \cdot K/W$ |
| 30 mm | 0,027 | 1,10 |
| 35 mm | 0,027 | 1,30 |
| 40 mm | 0,027 | 1,45 |
| 45 mm | 0,027 | 1,65 |
| 50 mm | 0,027 | 1,85 |
| 55 mm | 0,027 | 2,05 |
| 60 mm | 0,027 | 2,20 |
| 65 mm | 0,027 | 2,40 |
| 70 mm | 0,027 | 2,60 |
| 75 mm | 0,027 | 2,80 |
| 80 mm | 0,026 | 3,10 |
| 85 mm | 0,026 | 3,30 |
| 90 mm | 0,026 | 3,50 |
| 95 mm | 0,026 | 3,70 |
| 100 mm | 0,026 | 3,90 |
| 105 mm | 0,026 | 4,10 |
| 110 mm | 0,026 | 4,30 |
| 115 mm | 0,026 | 4,45 |
| 120 mm | 0,025 | 4,85 |
| 125 mm | 0,025 | 5,05 |
| 130 mm | 0,025 | 5,25 |
| 135 mm | 0,025 | 5,45 |
| 140 mm | 0,025 | 5,65 |
| 145 mm | 0,025 | 5,85 |
| 150 mm | 0,025 | 6,10 |
| 155 mm | 0,025 | 6,30 |
| 160 mm | 0,025 | 6,50 |
| 165 mm | 0,025 | 6,70 |
| 170 mm | 0,025 | 6,90 |
| 175 mm | 0,025 | 7,10 |
| 180 mm | 0,025 | 7,30 |
| 185 mm | 0,025 | 7,50 |
| 190 mm | 0,025 | 7,70 |
| 195 mm | 0,025 | 7,90 |
| 200 mm | 0,025 | 8,10 |

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique:

**SP-11/17**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

| Nom et fonction | Date et lieu de délivrance | Signature |
|---|---|---|
| **Carles VILADOMAT FRANCÀS**<br>**Sales Construction Spain / Portugal** | **Barcelona (Spain)**<br>**24/10/2022** | |
| **Isa QUEIROZ DA FONSECA**<br>**Operations PU Rubí** | **Barcelona (Spain)**<br>**24/10/2022** | |