Sikkerhetsdatablad

BASF Sikkerhetsdatablad i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 med senere endringer.
Dato / oppdatert: 07.12.2021 Utgave: 1.0
Dato forrige versjon: ikke anvendelig Forrige versjon: ingen
Produkt: **EISENCHLORID WASSERFREI**

(ID nr. 30042332/SDS_GEN_NO/NO)

Trykkdato 07.07.2025

PUNKT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator

EISENCHLORID WASSERFREI

Kjemisk navn: iron trichloride
CAS-nummer: 7705-08-0

REACH registreringsnummer: 01-2119497998-05-0002

Produktregistreringsnummer: 655737

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

Relevante identifiserte anvendelser: kjemikalie
Anbefalt anvendelse: Mellomprodukt, prosesskjemikalie, katalysator

Se vedlegg til sikkerhetsdatabladet for detaljert identifisert bruk av produktet.

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

Firma:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

Kontaktadresse:
BASF AS
Lilleakerveien 2B
0283 Oslo
NORWAY

Telefon: +47 90 28 05 15
E-mail adresse: product-safety-north@basf.com

1.4. Nødtelefonnummer

Giftinformasjonen +47 22 59 13 00, 24-timers service 7 dager i uken
International emergency number:
Telefon: +49 180 2273-112

PUNKT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 4 (oral)	H302 Farlig ved svelging.
Skin Corr./Irrit. 2	H315 Irriterer huden.
Eye Dam./Irrit. 1	H318 Gir alvorlig øyeskade.
Skin Sens. 1	H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

For klassifiseringer ikke skrevet ut i sin helhet i denne seksjon finnes den fullstendige teksten i seksjon 16.

2.2. Merkningselementer

Globally Harmonized System, EU (GHS)

Piktogram:

Signalord:
Fare

Faresetninger:

H318	Gir alvorlig øyeskade.
H315	Irriterer huden.
H302	Farlig ved svelging.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Sikkerhetssetninger (forebygging):

P280	Benytt vernehansker og øyevern eller ansiktsvern.
P261	Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P272	Tilsølte arbeidsklær må ikke fjernes fra arbeidsplassen.
P270	Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P264	Vask kontaminert kroppsdeler med store mengder vann og såpe grundig etter bruk.

Sikkerhetssetninger (tiltak):

P310	Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P305 + P351 + P338	VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P303 + P352	VED HUDKONTAKT (eller håret): Vask med mye såpe og vann.
P301 + P330	VED SVELGING: Skyll munnen.
P332 + P313	Ved hudirritasjon: Søk legehjelp.
P362 + P364	Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk.

Sikkerhetssetninger (disponering):

P501	Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

Merking av spesielle stoffblandinger (GHS):
EUH208: Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder: nikkeldiklorid

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Fareutløser(e): Iron trichloride, nikkeldiklorid

2.3. Andre farer

I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008 [CLP]

Hvis relevant er det gitt informasjon i denne seksjonen om andre farer, som ikke resulterer i klassifisering, men som kan bidra til de overordnede farene av stoffet eller blandingen.

Korroderer metaller i nærvær av vann eller fuktighet.

PUNKT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.1. Stoffer

Kjemisk karakterisering

Iron trichloride

CAS-nummer: 7705-08-0
EG-nummer: 231-729-4

$FeCl_3$

teknisk

Fareutløsere (GHS)
I henhold til Forordning (EF) Nr. 1272/2008

Iron trichloride

Innhold (W/W): >= 98 % - <= 100 %	Acute Tox. 4 (oral)
CAS-nummer: 7705-08-0	Skin Corr./Irrit. 2
EG-nummer: 231-729-4	Eye Dam./Irrit. 1
	H318, H315, H302

Chromium chloride (CrCl3)

Innhold (W/W): >= 0 % - < 0,15 %	Acute Tox. 4 (oral)
CAS-nummer: 10025-73-7	Skin Sens. 1
EG-nummer: 233-038-3	Aquatic Chronic 2
	H302, H317, H411

sinkklorid

Innhold (W/W): >= 0 % - < 0,15 %	Acute Tox. 4 (oral)
CAS-nummer: 7646-85-7	Skin Corr./Irrit. 1B
EG-nummer: 231-592-0	Eye Dam./Irrit. 1
Indeks-nummer: 030-003-00-2	Aquatic Acute 1
	Aquatic Chronic 1
	akutt M-faktor: 1
	kronisk M-faktor: 1
	H302, H314, H400, H410
	<u>Spesifikk konsentrasjonsgrense:</u>
	STOT SE 3, irr. for åndedrætssyst.: >= 5 %

nikkeldiklorid

Innhold (W/W): >= 0 % - < 0,1 %	Acute Tox. 3 (innånding - støv)
CAS-nummer: 7718-54-9	Acute Tox. 3 (oral)
EG-nummer: 231-743-0	Skin Corr./Irrit. 2
	Resp. Sens. 1
	Skin Sens. 1
	Muta. 2
	Carc. 1A (inhalering)
	Repr. 1B (ufødt barn)
	STOT RE (Åndedrettsorganer) 1 (inhalering)
	Aquatic Acute 1
	Aquatic Chronic 1
	akutt M-faktor: 10
	kronisk M-faktor: 1
	H315, H334, H317, H341, H350i, H360D, H301 + H331, H372, H400, H410
	<u>Spesifikk konsentrasjonsgrense:</u>
	STOT RE 2: 0,1 - < 1 %
	STOT RE 1: >= 1 %
	Skin Sens. 1: >= 0,01 %
	Skin Corr./Irrit. 2: >= 20 %

For klassifiseringer ikke skrevet ut i sin helhet i denne seksjon, herunder angivelse av fareklasser og faresetninger, er hele teksten oppført i seksjon 16.

3.2. Stoffblandinger

Ikke relevant.

PUNKT 4: Førstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

Ved fare for bevisstløshet, plasser og transporter pasienten i stabilt sideleie. Tilsølte klær fjernes straks.

Ved innånding:
Hold pasienten i ro, sørg for frisk luft, kontakt lege.

Ved hudkontakt:
Vask straks grundig med mye såpe og vann, legehjelp.

Ved kontakt med øynene:
Skyll straks grundig i minst 15 minutter under rennende vann med åpne øyelokk, kontakt øyenlege.

Ved svelging:
Skyll straks munnen og drikk deretter 200-300 ml vann, kontakt lege.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

Symptomer: Opplysninger som f.eks. informasjon om symptomer og virkninger kan inkluderes i GHS-merkingssetningene som finnes i Avsnitt 2 eller i de toksikologiske vurderingene som finnes i Avsnitt 11.

irritasjon av øyne og luftveier, hudirritasjon, allergiske symptomer

Farer: Ingen fare er forventet under tiltenkt bruk og riktig håndtering.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Behandling: Symptomatisk behandling (dekontaminering, vitalefunksjoner), ingen spesifikk motgift kjent.

PUNKT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Egnede brannslokningsmidler:
pulver

Av sikkerhetsgrunner uegnede brannslokningsmidler:
vann

5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Temperaturgrense: > 200 °C
Farlige stoffer: klor
Råd: Nevnte stoffer/stoffgrupper kan frigjøres ved brann.

5.3. Råd til brannmannskaper

Særskilt verneutstyr:

Bruk luftforsynt åndedrettsvern.

Andre opplysninger:
Forurenset slokningsvann må destrueres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Unngå direkte kontakt med vann. Produktet er ikke selv brennbart; brannslukkingen tilpasses omgivelsene.

PUNKT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Unngå kontakt med hud, øyne og klær. Unngå støvutvikling.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Før avløpsvann ledes inn i et renseanlegg er som regel en nøytralisering nødvendig på basis av produktets ph-verdi.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Ved små mengder: Nøytraliseres med kalk.
Ved store mengder: Taes opp i tørr tilstand. Kontaminert materiale deponeres forskriftsmessig.
For rester: Skylles vekk med vann.

6.4. Henvisning til andre punkter
Informasjon om eksponeringskontroll/personlig verneutstyr og forhold vedrørende avfallsbehandling finnes i seksjon 8 og 13.

PUNKT 7: Håndtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Emballasjen holdes tett lukket. Sørg for egnet avtrekk/ventilasjon ved arbeidsplassen.

Brann- og eksplosjonsbeskyttelse:
Stoffet/produktet er ikke brennbart. Produktet har ingen eksplosjonsevne.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Egnede materialer: High density polyetylen (HDPE), Low density polyetylen (LDPE), Glassfiber forsterket plast (GRP), emaljert, gummiert, karbonstål (jern), glass
Ytterligere informasjoner til lagerbetingelsene: Beskyttes mot fuktighet.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)
Se eksponeringssenarier i vedlegget til dette sikkerhetsdatabladet

PUNKT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

<u>Komponenter med arbeidsplassrelaterte grenseverdier</u>

7646-85-7: sinkklorid
TLV 1 mg/m3 (Administrative normer)
7705-08-0: Iron trichloride
TLV 1 mg/m3 (Administrative normer)
Målt som: jern (Fe)
10025-73-7: Chromium chloride (CrCl3)
TLV 0,5 mg/m3 (Administrative normer)
Målt som: Krom (Cr)
EU har en veiledende grenseverdi for dette stoffet.
7718-54-9: nikkeldiklorid
TLV 0,05 mg/m3 (Administrative normer)
Målt som: Nikkel (Ni)

PNEC
En PNEC kan ikke bli avledet da stoffet gjennom flere studier ikke viste tegn til toksiske effekter i området for løselighet. Ingen negative økologiske effekter er forventet med dagens kunnskap.

Ingen PNEC oralt avledet, da det ikke forventes en akkumulering i organismer.

DNEL
arbeider:
Langvarig eksponering - systemiske effekter, dermal: 2,8 mg/kg

arbeider:
Lang- og korttidseksponering - systemiske effekter, Inhalasjon
Ingen DNELs er avledet.

forbruker:
Langvarig eksponering - systemiske effekter, dermal: 1,4 mg/kg

forbruker:
Lang- og korttidseksponering - systemiske effekter, Inhalasjon
Ingen DNELs er avledet.

forbruker:
Langvarig eksponering - systemiske effekter, oral: 0,28 mg/kg

forbruker:
Korttidseksponering - systemiske effekter, oral: 20 mg/kg

8.2. Eksponeringskontroll

Personlig verneutstyr

Åndedrettsvern:
Åndedrettsvern ved dannelse av sprøytetåke/støv som kan innåndes. Egnet åndedrettsvern ved lavere konsentrasjoner eller innvirkning over kort tid: Gassfilter EN 141 Type B (gasser/damper av uorganiske forbindelser). Egnet åndedrettsvern ved høyre konsentrasjoner eller lengre innvirkning selvforsynt surstoffapparat

Håndbeskyttelse:
Kjemikaliebestandige vernehansker (EN ISO 374-1)

Egnede materialer også ved langvarig, direkte kontakt (Anbefalt: Beskyttelsesindeks 6, svarende til > 480 minutters gjennomtregningstid etter EN ISO 374-1):
Polyvinylklorid (PVC) - 0,7 mm tykkelse
Tilleggsnotis: Spesifikasjonene er basert på tester, litteraturdata og informasjon fra hanskeprodusenter eller er utledet fra lignende substanser ved analogiske slutninger. På grunn av mange påvirkningsfaktorer (f.eks. temperatur), må man ta hensyn til at den daglige anvendelsestid for en kjemikaliebeskyttende hansker kan være betydelig kortere enn de permeasjonstider funnet i tester.
På grunn av stort typemangfold skal produsentenes bruksanvisninger følges.

Øyevern:
Tettsittende vernebriller (EN 166)

Verneklær:
Kroppsbeskyttelse bør velges avhengig av bruksmåte og mulig påvirkning, f.eks. forkle, vernesko, vernedress mot kjemikalier (I henhold til EN 14605 ved sprut eller EN ISO 13982 ved støv).

Generelle beskyttelses- og hygienetiltak
Vask hender og/eller ansikt før pauser og ved arbeidstidens slutt. Tilsølte klær må fjernes straks.

PUNKT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Form:	krystallinsk, pulver	
Farge:	grønn til sort	
Lukt:	skarp lukt	
luktgrense:	Ikke fastsatt på grunn av mulige helsefarer ved innånding.	
pH-verdi:	1 (200 g/l, 20 °C)	
Smeltepunkt:	bortfaller	
Kokepunkt:	315 °C (1.013,25 hPa) Litteraturangivelse. Dekomponerer ved oppvarming.	
Sublimasjonstemperatur:	304 °C (1 bar)	
Flammepunkt:	ikke anvendelig, produktet er et fast stoff	
Fordampningshastighet:	Produktet er et ikke-flyktig fast stoff.	
Antennelighet:	ikke lett antennelig	(Direktiv 92/69/EØF, A.10)
Nedre eksplosjonsgrense:	For faste stoffer, ikke relevant for klassifisering og merking.	
Øvre eksplosjonsgrense:	For faste stoffer, ikke relevant for klassifisering og merking.	

Damptrykk:	1 mbar (20 °C)	
Tetthet:	2,89 g/cm3 (25 °C)	
Relativ damptetthet (luft):	Produktet er et ikke-flyktig fast stoff.	
Løselighet i vann:	Litteraturangivelse. 744 g/l (0 °C)	
Løslighet (kvantitativt) :	480 g/kg (20 °C)	
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log Kow):	-4 (24 °C)	
Selvantennelighet:	ikke selvantennelig	
Termisk nedbrytning:	> 200 °C klor	
Viskositet, dynamisk:	ikke anvendelig, produktet er et fast stoff	
Viskositet, kinematisk:	ikke anvendelig, produktet er et fast stoff	
eksplosjonsfare:	På bakgrunn av den kjemiske strukturen er produktet ikke klassifisert som eksplosjonsfarlig.	
Brannfremmende egenskaper:	ikke brannfremmende	(UN Test 0.1 (oxidizing solids))

9.2. Andre opplysninger

Selvoppvarmingsevne:	Dette stoffet har ingen evne til selvoppheting.	
Løs vekt:	ca. 1.000 kg/m3	
pKA:	Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige.	
Adsorpsjon/vann - jord:	Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige.	
Overflatespenning:	Basert på kjemisk struktur forventes ingen overflateaktivitet.	
Friksjonsvinkel:	64 °	(Migrasjonstest (materialprøving))

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Ingen farlige reaksjoner om forskrifter/henvisninger for lagring og håntering overholdes.

Korrosjon på metall: Korroderer metaller i nærvær av vann eller fuktighet.

10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt dersom forksriftene/henvisningene for lagring og håndterking følges.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Danner hydrogenklorid (HCl) ved berøring med vann.

10.4. Forhold som skal unngås

Unngå luftfuktighet.

10.5. Uforenlige materialer

Stoffer som må unngåes:
vann, sterke baser

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Helsefarlige spaltningsprodukter:
hydrogenklorid
metallforbindelser, Syredamper, klorider

PUNKT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Akutt toksisitet

Vurdering av akutt toksisitet:
Farlig ved svelging.

Eksperimentelle/beregnede data:
LD50 mus (oral): > 300 - < 630 mg/kg

(inhalering):Studie er ikke nødvendig.

LD50 rotte (dermal): > 2.000 mg/kg (OECD Guideline 402)
Ingen dødelighet ble observert. Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

Irritasjon

Vurdering av irritasjonseffekt:
Irriterer huden. Fare for alvorlig øyeskade.

Eksperimentelle/beregnede data:
Hudetsing/hudirritasjon kanin: Irriterende. (BASF-test)
Data er basert på en fortynnet vandig oppløsning av stoffet.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon kanin: irreversible skader (BASF-test)
Data er basert på en fortynnet vandig oppløsning av stoffet.

Sensibilisering ved innånding/hudsensibilisering

Informasjon om: nikkeldiklorid
Vurdering av sensibilitet:
Stoffet kan virke allergifremkallende på luftveiene. Virker allergifremkallende ved gjentatt hudkontakt.

Kimcellemutagenisitet

Vurdering av mutagenitet:
Stoffet viser ingen mutagene egenskaper hos bakterier. Stoffet viste ingen mutagene egenskaper i cellekulturer fra pattedyr. Stoffet viste ingen mutagene egenskaper ved testing på pattedyr.

Cancerogenitet

Vurdering av karsinogenitet:
All informasjon som kan vurderes, gir ingen indikasjon på kreftfremkallende virkning.

reproduksjonstoksisitet

Vurdering av reproduksjonstoksisitet:
Det foreligger ingen valide studier om reproduksjonstoksisitet. Den kjemiske struktur gir ingen spesiell mistanke om en slik virkning.

Utviklingstoksisitet

Vurdering av teratogenitet:
På basis av dyreforsøk kan man utelukke fosterskadelige virkninger.

Spesifikk målorgantoksisitet (enkel eksponering)

Ingen eksisterende data.

Toksisitet ved gjentatt dosering og spesifikk målorgantoksisitet (gjentatt eksponering)

Vurdering av toksisitet ved gjentatt dose:
Stoffet kan ved gjentatt oralt opptak av store mengder forårsake skader på nyrene (resultater fra dyreforsøk). Stoffet kan ved gjentatt oralt opptak av store mengder forårsake skader på leveren (resultater fra dyreforsøk).

Aspirasjonsfare

Studie er ikke nødvendig.

PUNKT 12: Økologiske opplysninger

12.1. Giftighet

Vurdering av akvatisk toksisitet:
Negative økotoksiske virkninger kan etter dagens kunnskap ikke forventes. Ved sakkyndig tilførsel av små konsentrasjoner til biologiske renseanlegg ventes ingen forstyrrelser med henblikk på nedbrytning av aktivert slam.
Produktet fører til pH-verdi-forskyvninger.

Fisketoksisitet:
Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige.

Akvatiske virvelløse dyr:
Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige.

Mikroorganismer/Effekt på aktivslam:
EC50 (5 min) 500 mg/l, aktivslam (øvrige, Akvatisk)

Kronisk toksisietet fisker:
Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige.

Kronisk toksisitet akvatiske invertebrater:
Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige.

Vurderung av terrestrisk toksisitet:
Ingen eksisterende data.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Vurdering av bionedbrytbarhet og eliminasjon (H2O):
Ikke anvendbar for uorganiske stoffer.

Opplysninger om eliminerbarhet:
ikke anvendelig

Vurdering av stabilitet i vann:
Ved kontakt med vann vil stoffet nedbrytes meget rask
Informasjon om stabilitet i vann (hydrolyse):
$t_{1/2}$ 4,15 - 34 min, (beregnet, pH 7)
Produktet er ikke fullstendig testet. Uttalelsen er avledet delvis av produkter med lignenede struktur eller sammensetning.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Vurdering bioakkumulasjonspotensial:
Akkumuleres ikke nevneverdig i organismer.

Bioakkumuleringspotensiale:

Biokonsentrasjonsfaktor (BCF): < 20 (28 d), Cyprinus carpio (OECD retningslinie 305)
Produktet har ikke blitt testet. Utsagnet er avledet fra stoffer/produkter med lignende struktur eller sammensetning.

12.4. Mobilitet i jord

Vurdering av transport mellom miljøområder:
Flyktighet: Fra vannoverflaten fordamper stoffet ikke til atmosfæren.
Adsorpsjon i jord: Ingen eksisterende data. Studier er på vitenskapelig bakgrunn ikke nødvendige.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

I henhold til vedlegg XIII av Forordning (EF) Nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH): Produktet oppfyller ikke kriteriene for PBT

(persistent/bioakkumulerende/toksisk) og vPvB (svært persistent/svært bioakkumulerende).
Egenklassifisering

12.6. Andre skadevirkninger

Stoffet er ikke listet i EU-forordning 1005/2009 om stoffer som bryter ned ozonlaget.

12.7. Tilleggsinformasjon

Absorberbart organisk bundet halogen (AOX):
Stoffet/produktet kan virke halogenerende og dermed bidra til AOX.

Øvrige økotoksikologiske henvisninger:
Ved korrekte utslipp av mindre konsentrasjoner i adapterte biologiske renseanlegg forventes ingen forstyrrelser av aktivslammets nedbrytningsaktivitet. Før avløpsvann ledes inn i et renseanlegg er som regel en nøytralisering nødvendig på basis av produktets ph-verdi.

PUNKT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Kan tilføres biologisk renseanlegg.
Lokale forskrifter om behandling av avløpsvann må overholdes.

Forurenset emballasje:
Kontaminert emballasje må tømmes optimalt, etter tilsvarende rengøring kan den gå til gjenbruk.

PUNKT 14: Transportopplysninger

Landtransport

ADR

FN-nummer	UN1773
FN-forsendelsesnavn:	FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS
Transportfareklasse(r):	8
Emballasjegruppe:	III
Miljøfarer:	nei
Særlige forsiktighetsregler ved bruk:	Tunellkode: E

RID

FN-nummer	UN1773
FN-forsendelsesnavn:	FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS
Transportfareklasse(r):	8
Emballasjegruppe:	III
Miljøfarer:	nei
Særlige forsiktighetsregler ved bruk:	Ikke kjent.

Innenriks sjøtransport
ADN

FN-nummer	UN1773
FN-forsendelsesnavn:	FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS
Transportfareklasse(r):	8
Emballasjegruppe:	III
Miljøfarer:	nei
Særlige forsiktighetsregler ved bruk:	Ikke kjent.

Transport i innenlandsk tankskip / fartøy for bulk materialer
Ikke evaluert

Sjøtransport

IMDG

FN-nummer:	UN 1773
FN-forsendelsesnavn:	FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS
Transportfareklasse(r):	8
Emballasjegruppe:	III
Miljøfarer:	nei Marine pollutant: NEI
Særlige forsiktighetsregler ved bruk:	Ikke kjent.

Sea transport

IMDG

UN number:	UN 1773
UN proper shipping name:	FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS
Transport hazard class(es):	8
Packing group:	III
Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Special precautions for user:	None known

Flytransport

IATA/ICAO

FN-nummer:	UN 1773
FN-forsendelsesnavn:	FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS
Transportfareklasse(r):	8
Emballasjegruppe:	III
Miljøfarer:	Ingen merking som miljøfarlig er påkrevet
Særlige forsiktighetsregler ved bruk:	Ikke kjent.

Air transport

IATA/ICAO

UN number:	UN 1773
UN proper shipping name:	FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS
Transport hazard class(es):	8
Packing group:	III
Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Special precautions for user:	None known

14.1. FN-nummer
Se tilsvarende oppføringer for "FN-nummer" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.2. FN-forsendelsesnavn
Se tilsvarende oppføringer for "FN-forsendelsesbetegnelse" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.3. Transportfareklasse(r)
Se tilsvarende oppføringer for "Transportfareklasse(r)" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.4. Emballasjegruppe
Se tilsvarende oppføringer for "Emballasjegruppe" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.5. Miljøfarer
Se tilsvarende oppføringer for "Miljøfarer" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
Se tilsvarende oppføringer for "Særlige forsiktighetsregler ved bruk" i de respektive forskrifter i tabellene over.

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Forordning:	Ikke evaluert
Transport tillatt:	Ikke evaluert
Forurensningsnavn:	Ikke evaluert
Forurensningskategori:	Ikke evaluert
Skipstype:	Ikke evaluert

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

Regulation:	Not evaluated
Shipment approved:	Not evaluated
Pollution name:	Not evaluated
Pollution category:	Not evaluated
Ship Type:	Not evaluated

PUNKT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Særlige bestemmelser / særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Direktiv 2012/18/EU - om kontroll med risikoen for storulykker med farlige stoffer (EU):
Oppført i ovenstående forordning.: nei

Hvis ytteligere lovgivning er gjeldende, som ikke allerede er oppført andre steder i dette sikkerhetsdatabladet, vil det være beskrevet i dette underpunktet.

FOR-2011-12-06-1358: Forskrift om tiltaks- og grenseverdier.
FOR 2004-06-01 nr 930: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften).
FOR-2011-12-06-1355: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Kjemisk sikkerhetsvurdering gjennomført

PUNKT 16: Andre opplysninger

Vurdering av fareklassene i henhold til UN GHS-kriterium (siste versjon)

Acute Tox. 4 (oral)
Skin Corr./Irrit. 2
Eye Dam./Irrit. 1
Skin Sens. 1

Full tekst av klassifiseringene, inkludert angivelse av fareklasser og faresetninger dersom nevnt i seksjon 2 eller 3:

Acute Tox.	Akutt giftighet
Skin Corr./Irrit.	Etsende eller irriterende for huden
Eye Dam./Irrit.	Alvorlig øyeskade eller øyeirritasjon
Skin Sens.	Sensibiliserende ved hudkontakt
Aquatic Chronic	Farlig for vannmiljøet - kronisk
Aquatic Acute	Farlig for vannmiljøet - akutt
Resp. Sens.	Sensibiliserende ved innånding
Muta.	Skade på arvestoffet i kjønnsceller
Carc.	Kreftfremkallende egenskaper
Repr.	Reproduksjonstoksisitet
STOT RE	giftvirkninger på bestemte organer —gjentatt eksponering
STOT SE	giftvirkninger på bestemte organer — enkelteksponering
H318	Gir alvorlig øyeskade.
H315	Irriterer huden.
H302	Farlig ved svelging.
H317	Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H411	Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H314	Gir alvorlige etseskader på hud og øyne.
H400	Meget giftig for liv i vann.
H410	Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H334	Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved innånding.
H341	Mistenkes å kunne gi genetiske skader.
H350i	Kan forårsake kreft ved innånding.
H360D	Kan gi fosterskader.
H301 + H331	Giftig ved svelging eller innånding.
H372	Forårsaker organskader (Åndedrettsorganer) ved langvarig eller gjentatt eksponering (innånding).

Forkortelser

ADR = europeiske avtale om internasjonal veitransport av farlig gods. **ADN** = europeiske avtale om internasjonal transport av farlig gods på indre vannveier. **ATE** = Akutt toksisitets estimate. **CAO** = Cargo Aircraft Only Label. **CAS** = Chemical Abstracts Service. **CLP** = Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger. **DIN** = tysk nasjonal standard organisasjon. **DNEL** = avledet nivå uten virkning. **EC50** = Effektiv konsentrasjonsmedian for 50 % av populasjonen. **EF** = Det Europæiske Fællesskab. **EN** = Europeisk norm. **IARC** = International Agency for Research on Cancer. **IATA** = International Air Transport Association. **IBC-Code** = Intermediate Bulk Container code. **IMDG** = International Maritime Dangerous Goods Code. **ISO** = internasjonal standardiseringsorganisasjon. **STEL** = korttidseksponering grenseverdi. **LC50** = Dødelig konsentrasjonsmedian for 50 % av populasjonen. **LD50** = Dødelig dose-median for 50 % av populasjonen. **MAK** = Maksimal akseptabel konsentrasjon. **MARPOL** = Den internasjonale konvensjonen til forhindring av marin forurensning fra skip. **NEN** = Nederlandsk norm. **NOEC** = No Observed Effect Concentration. **OEL** = Occupational Exposure Limit. **OECD** = Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling. **PBT** = persistent, bioakkumulerende og giftig. **PNEC** = beregnet konsentrasjon uten virkning. **ppm** = parts per million. **RID** = internasjonale

reglement for transport av farlig gods på jernbane. **TWA** = Tidsvektet gjennomsnitt. **FN-nummer** = FN-nummer ved transport. **vPvB** = svært persistent og svært Bioakkumulerende.

Ovenstående informasjonen i dette sikkerhetsdatabladet er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring, og beskriver produktet med hensyn til kravene til sikkerhet. Informasjonen skal ikke på noen måte anses som et analysesertifikat eller teknisk datablad, eller som en beskrivelse av produktets egenskaper (produktspesifikasjon). En avtalt egenskap eller produktets egnethet for et konkret bruksformål kan ikke utledes fra sikkerhetsdatabladets angivelser av identifiserte brukstilfeller. Mottakeren av produktet har ansvar for å overholde mulige opphavsrettigheter samt gjeldende lover og forskrifter.

Loddrette streker i venstre marg henviser til endringer i forhold til foregående versjon.

Vedlegg: Eksponeringsscenarier

Inholdsfortegnelse

1. Fremstilling av stoffet, (fint pulver, høy støvdannelse)
SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

2. Industrielle anvendelser, (fint pulver, høy støvdannelse)
SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

3. Fremstilling av stoffet, (middels fint pulver, moderat støvdannelse)
SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

4. Industrielle anvendelser, (middels fint pulver, moderat støvdannelse)
SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

5. Fremstilling av stoffet, (granulat, lav støvdannelse)
SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

6. Industrielle anvendelser, (granulat, lav støvdannelse)
SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

7. Fremstilling av stoffet, (flytende preparater)
SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13, PROC15

8. Industrielle anvendelser, (flytende preparater)
SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13, PROC15, PROC19

9. Profesjonelle anvendelser, (fint pulver, høy støvdannelse)
SU22; SU1, SU10, SU13, SU19, SU24; ERC2, ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC19

10. Profesjonelle anvendelser, (middels fint pulver, moderat støvdannelse)
SU22; SU1, SU10, SU13, SU19, SU24; ERC2, ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

11. Profesjonelle anvendelser, (granulat, lav støvdannelse)
SU22; SU1, SU10, SU13, SU19, SU24; ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC19

12. Profesjonelle anvendelser, (Håndteres som fast stoff i oppløsning)

SU22; SU1, SU13, SU19, SU24; ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

13. Anvendelse ved metalloverflatebehandling, etsemiddel, Brukeranvendelser
SU21; SU21; ERC2, ERC6b; PC14

****

1. Kort tittel på eksponeringsscenario

Fremstilling av stoffet, (fint pulver, høy støvdannelse)
SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	Alle relevante prosesskategorier Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC1: Bruk i lukket prosess, ingen sannsynlighet for eksponering. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, høy støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,017 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,006071

Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC2: Bruk i lukket, kontinuerlig prosess med sporadisk kontrollert eksponering. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, høy støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC3: Bruk i lukket, batch prosess (syntese eller formulering). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, høy støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge

Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0017 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000607
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC4: Bruk i batch og andre prosesser (syntese) hvor mulighet for eksponering oppstår. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, høy støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Bruk kjemikaliebestandige vernehansker kombinert med en grunnleggende medarbeiderutdannelse.	Effektivitet: 90 %
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,3429 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,122464

Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Blanding eller blending i batch prosesser for formulering av stoffblandinger og artikler (flere og / eller betydelig kontakt). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, høy støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8a: Overførsel av stoff eller kjemisk produkt (påfylling/uttømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-spesialanlegg. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, høy støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C

Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Bruk kjemikaliebestandige vernehansker kombinert med en grunnleggende medarbeiderutdannelse.	Effektivitet: 90 %
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,6857 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,244893
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8b: Overførsel av stoff eller kjemisk produkt (påfylling/uttømning) fra/til kar/store beholdere på spesialanlegg. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, høy støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger

	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8b: Overførsel av stoff eller kjemisk produkt (påfylling/uttømning) fra/til kar/store beholdere på spesialanlegg. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, høy støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa

Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC14: Produksjon av stoffblandinger eller artikler ved tablettering, komprimering, ekstrudering, pelettering. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, høy støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214

Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC15: Bruk som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, høy støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0171 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,006107
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC22: Eventuelt lukket bearbeiding med mineraler/metaller ved høy temperatur Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	

Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,1414 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,0505
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

****

2. Kort tittel på eksponeringsscenario

Industrielle anvendelser, (fint pulver, høy støvdannelse)
SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	Alle relevante prosesskategorier Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC1: Bruk i lukket prosess, ingen sannsynlighet for eksponering. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, høy støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr	

og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0017 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000607
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC2: Bruk i lukket, kontinuerlig prosess med sporadisk kontrollert eksponering. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, høy støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC3: Bruk i lukket, batch prosess (syntese eller formulering). Anvendelsesområde: Industriell

Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, høy støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0017 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000607
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC4: Bruk i batch og andre prosesser (syntese) hvor mulighet for eksponering oppstår. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, høy støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Bruk kjemikaliebestandige vernehansker kombinert med en grunnleggende medarbeiderutdannelse.	Effektivitet: 90 %
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr	

og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,3429 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,122464
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Blanding eller blending i batch prosesser for formulering av stoffblandinger og artikler (flere og / eller betydelig kontakt). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, høy støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8a: Overførsel av stoff eller kjemisk produkt (påfylling/uttømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-

	spesialanlegg. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, høy støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Bruk kjemikaliebestandige vernehansker kombinert med en grunnleggende medarbeiderutdannelse.	Effektivitet: 90 %
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,6857 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,244893
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8b: Overførsel av stoff eller kjemisk produkt (påfylling/uttømning) fra/til kar/store beholdere på spesialanlegg. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, høy støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge

Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, høy støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario

Bruksbeskrivelser dekket	PROC14: Produksjon av stoffblandinger eller artikler ved tablettering, komprimering, ekstrudering, pelettering. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, høy støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC15: Bruk som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, høy støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend	

kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0171 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,006107
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC22: Eventuelt lukket bearbeiding med mineraler/metaller ved høy temperatur Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,1414 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,0505
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

****

3. Kort tittel på eksponeringsscenario

Fremstilling av stoffet, (middels fint pulver, moderat støvdannelse)

SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	Alle relevante prosesskategorier Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC1: Bruk i lukket prosess, ingen sannsynlighet for eksponering. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0017 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000607
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC2: Bruk i lukket, kontinuerlig prosess med sporadisk kontrollert eksponering. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %

Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC3: Bruk i lukket, batch prosess (syntese eller formulering). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	

Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0017 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000607
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC4: Bruk i batch og andre prosesser (syntese) hvor mulighet for eksponering oppstår. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Bruk kjemikaliebestandige vernehansker kombinert med en grunnleggende medarbeiderutdannelse.	Effektivitet: 90 %
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0343 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,012246
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Blanding eller blending i batch prosesser for formulering av stoffblandinger og artikler (flere og / eller betydelig kontakt). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride

	Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8a: Overførsel av stoff eller kjemisk produkt (påfylling/uttømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-spesialanlegg. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Bruk kjemikaliebestandige vernehansker kombinert med en grunnleggende medarbeiderutdannelse.	Effektivitet: 90 %
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend	

kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,6857 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,244893
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC14: Produksjon av stoffblandinger eller artikler ved tablettering, komprimering, ekstrudering, pelettering. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	

Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC15: Bruk som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	

Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0171 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,006107
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC22: Eventuelt lukket bearbeiding med mineraler/metaller ved høy temperatur Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,1414 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,0505
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

****

4. Kort tittel på eksponeringsscenario

Industrielle anvendelser, (middels fint pulver, moderat støvdannelse)
SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario

Bruksbeskrivelser dekket	Alle relevante prosesskategorier Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC1: Bruk i lukket prosess, ingen sannsynlighet for eksponering. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0017 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000607
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC2: Bruk i lukket, kontinuerlig prosess med sporadisk kontrollert eksponering. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C

Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC3: Bruk i lukket, batch prosess (syntese eller formulering). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0017 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000607
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering

	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC4: Bruk i batch og andre prosesser (syntese) hvor mulighet for eksponering oppstår. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Bruk kjemikaliebestandige vernehansker kombinert med en grunnleggende medarbeiderutdannelse.	Effektivitet: 90 %
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0343 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,012246
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Blanding eller blending i batch prosesser for formulering av stoffblandinger og artikler (flere og / eller betydelig kontakt). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa

Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8a: Overførsel av stoff eller kjemisk produkt (påfylling/uttømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-spesialanlegg. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,6857 mg/kg bw/dag

Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,244893
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8b: Overførsel av stoff eller kjemisk produkt (påfylling/uttømning) fra/til kar/store beholdere på spesialanlegg. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C

Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC14: Produksjon av stoffblandinger eller artikler ved tablettering, komprimering, ekstrudering, pelettering. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC15: Bruk som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0171 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,006107
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC22: Eventuelt lukket bearbeiding med mineraler/metaller ved høy temperatur Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr	

og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,1414 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,0505
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

****

5. Kort tittel på eksponeringsscenario

Fremstilling av stoffet, (granulat, lav støvdannelse)
SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	Alle relevante prosesskategorier Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC1: Bruk i lukket prosess, ingen sannsynlighet for eksponering. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker.,	

Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0017 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000607
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC2: Bruk i lukket, kontinuerlig prosess med sporadisk kontrollert eksponering. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC3: Bruk i lukket, batch prosess (syntese eller formulering). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride

	Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0017 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000607
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC4: Bruk i batch og andre prosesser (syntese) hvor mulighet for eksponering oppstår. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Bruk kjemikaliebestandige vernehansker kombinert med en grunnleggende medarbeiderutdannelse.	Effektivitet: 90 %
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker.,	

Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,3429 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,122464
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Blanding eller blending i batch prosesser for formulering av stoffblandinger og artikler (flere og / eller betydelig kontakt). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8a: Overførsel av stoff eller kjemisk produkt (påfylling/uttømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-spesialanlegg. Anvendelsesområde: Industriell

Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Bruk kjemikaliebestandige vernehansker kombinert med en grunnleggende medarbeiderutdannelse.	Effektivitet: 90 %
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,6857 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,244893
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8b: Overførsel av stoff eller kjemisk produkt (påfylling/uttømning) fra/til kar/store beholdere på spesialanlegg. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr	

og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC14: Produksjon av stoffblandinger eller artikler ved tablettering, komprimering, ekstrudering, pelettering. Anvendelsesområde: Industriell

Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC15: Bruk som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er	

på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0171 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,006107
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC22: Eventuelt lukket bearbeiding med mineraler/metaller ved høy temperatur Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0141 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,00505
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

****

6. Kort tittel på eksponeringsscenario

Industrielle anvendelser, (granulat, lav støvdannelse)
SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14, PROC15, PROC22

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	Alle relevante prosesskategorier Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC1: Bruk i lukket prosess, ingen sannsynlighet for eksponering. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0017 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000607
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC2: Bruk i lukket, kontinuerlig prosess med sporadisk kontrollert eksponering. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under	0,000001 Pa

anvendelsen	
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC3: Bruk i lukket, batch prosess (syntese eller formulering). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0017 mg/kg bw/dag

Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000607
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC4: Bruk i batch og andre prosesser (syntese) hvor mulighet for eksponering oppstår. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Bruk kjemikaliebestandige vernehansker kombinert med en grunnleggende medarbeiderutdannelse.	Effektivitet: 90 %
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,3429 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,122464
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Blanding eller blending i batch prosesser for formulering av stoffblandinger og artikler (flere og / eller betydelig kontakt). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse

Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8a: Overførsel av stoff eller kjemisk produkt (påfylling/uttømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-spesialanlegg. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Bruk kjemikaliebestandige vernehansker kombinert med en grunnleggende medarbeiderutdannelse.	Effektivitet: 90 %
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er	

på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,6857 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,244893
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8b: Overførsel av stoff eller kjemisk produkt (påfylling/uttømning) fra/til kar/store beholdere på spesialanlegg. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %

Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC14: Produksjon av stoffblandinger eller artikler ved tablettering, komprimering, ekstrudering, pelettering. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	

Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC15: Bruk som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0171 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,006107
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC22: Eventuelt lukket bearbeiding med mineraler/metaller ved høy temperatur Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C

Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,1414 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,0505
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

****

7. Kort tittel på eksponeringsscenario

Fremstilling av stoffet, (flytende preparater)
SU3; SU8, SU9; ERC1; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13, PROC15

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	Alle relevante prosesskategorier Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC1: Bruk i lukket prosess, ingen sannsynlighet for eksponering. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge

Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0017 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000607
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC2: Bruk i lukket, kontinuerlig prosess med sporadisk kontrollert eksponering. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario

Bruksbeskrivelser dekket	PROC3: Bruk i lukket, batch prosess (syntese eller formulering). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0017 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000607
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC4: Bruk i batch og andre prosesser (syntese) hvor mulighet for eksponering oppstår. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Bruk kjemikaliebestandige vernehansker kombinert med en grunnleggende	Effektivitet: 90 %

medarbeiderutdannelse.	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,3429 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,122464
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Blanding eller blending i batch prosesser for formulering av stoffblandinger og artikler (flere og / eller betydelig kontakt). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC7: Industriell sprøyting Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Bruk kjemikaliebestandige vernehansker kombinert med en grunnleggende medarbeiderutdannelse.	Effektivitet: 90 %
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,3429 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,122464
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8b: Overførsel av stoff eller kjemisk produkt (påfylling/uttømning) fra/til kar/store beholdere på spesialanlegg. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge

Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC10: Rulling eller påstryking av lim og andre belegg. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Bruk kjemikaliebestandige vernehansker kombinert med en grunnleggende medarbeiderutdannelse.	Effektivitet: 90 %
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,1714 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,061214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC12: Anvendelse av blåsemidler ved fremstilling av skum Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge

Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0017 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000607
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC13: Behandling av artikler ved dypping og helling. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0343 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,01225
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC15: Bruk som laboratoriereagens

	Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0171 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,006107
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

*** * * * * * * * * * * * * * * **

8. Kort tittel på eksponeringsscenario

Industrielle anvendelser, (flytende preparater)
SU3; SU8, SU9, SU10, SU13, SU14, SU15, SU16, SU19, SU24; ERC2, ERC4, ERC5, ERC6a, ERC6b, ERC8f, ERC10a; PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC7, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC12, PROC13, PROC15, PROC19

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	Alle relevante prosesskategorier Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC1: Bruk i lukket prosess, ingen sannsynlighet for eksponering. Anvendelsesområde: Industriell

Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0017 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000607
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC2: Bruk i lukket, kontinuerlig prosess med sporadisk kontrollert eksponering. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er	

på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC3: Bruk i lukket, batch prosess (syntese eller formulering). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0017 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000607
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC4: Bruk i batch og andre prosesser (syntese) hvor mulighet for eksponering oppstår. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %

Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Bruk kjemikaliebestandige vernehansker kombinert med en grunnleggende medarbeiderutdannelse.	Effektivitet: 90 %
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,3429 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,122464
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Blanding eller blending i batch prosesser for formulering av stoffblandinger og artikler (flere og / eller betydelig kontakt). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	

I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC7: Industriell sprøyting Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Bruk kjemikaliebestandige vernehansker kombinert med en grunnleggende medarbeiderutdannelse.	Effektivitet: 90 %
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,3429 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,122464
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8a: Overførsel av stoff eller kjemisk produkt (påfylling/uttømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-spesialanlegg. Anvendelsesområde: Industriell

Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Bruk kjemikaliebestandige vernehansker kombinert med en grunnleggende medarbeiderutdannelse.	Effektivitet: 90 %
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,6857 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,244893
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8b: Overførsel av stoff eller kjemisk produkt (påfylling/uttømning) fra/til kar/store beholdere på spesialanlegg. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis	

innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC10: Rulling eller påstryking av lim og andre belegg. Anvendelsesområde: Industriell

Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Bruk kjemikaliebestandige vernehansker kombinert med en grunnleggende medarbeiderutdannelse.	Effektivitet: 90 %
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,1714 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,061214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC12: Anvendelse av blåsemidler ved fremstilling av skum Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr	

og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0017 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,000607
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC13: Behandling av artikler ved dypping og helling. Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0343 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,01225
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC15: Bruk som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	

Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0171 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,006107
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC19: Manuell blanding med tett kontakt, hvor det kun er personlig verneutstyr til rådighed Anvendelsesområde: Industriell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet	

åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,3429 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,122464
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

****

9. Kort tittel på eksponeringsscenario

Profesjonelle anvendelser, (fint pulver, høy støvdannelse)
SU22; SU1, SU10, SU13, SU19, SU24; ERC2, ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC19

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	Alle relevante prosesskategorier Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Blanding eller blending i batch prosesser for formulering av stoffblandinger og artikler (flere og / eller betydelig kontakt). Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, høy støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	

Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8a: Overførsel av stoff eller kjemisk produkt (påfylling/uttømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-spesialanlegg. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, høy støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Bruk kjemikaliebestandige vernehansker kombinert med en grunnleggende medarbeiderutdannelse.	Effektivitet: 90 %
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,6857 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,244893
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8b: Overførsel av stoff eller kjemisk produkt (påfylling/uttømning) fra/til kar/store beholdere på spesialanlegg. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	

Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, høy støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, høy støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet	

åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC15: Bruk som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, høy støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0171 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,006107
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC19: Manuell blanding med tett kontakt, hvor det kun er personlig verneutstyr til rådighed Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, høy støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under	0,000001 Pa

anvendelsen	
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Bruk kjemikaliebestandige vernehansker kombinert med en grunnleggende medarbeiderutdannelse.	Effektivitet: 90 %
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,4143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,505107
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

****

10. Kort tittel på eksponeringsscenario

Profesjonelle anvendelser, (middels fint pulver, moderat støvdannelse)
SU22; SU1, SU10, SU13, SU19, SU24; ERC2, ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	Alle relevante prosesskategorier Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Blanding eller blending i batch prosesser for formulering av stoffblandinger og artikler (flere og / eller betydelig kontakt). Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %

Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8a: Overførsel av stoff eller kjemisk produkt (påfylling/uttømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-spesialanlegg. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Bruk kjemikaliebestandige vernehansker kombinert med en grunnleggende medarbeiderutdannelse.	Effektivitet: 90 %
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	

I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,6857 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,244893
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8b: Overførsel av stoff eller kjemisk produkt (påfylling/uttømning) fra/til kar/store beholdere på spesialanlegg. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride

	Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC15: Bruk som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, middels støvende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	

Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0171 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,006107
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

****

11. Kort tittel på eksponeringsscenario

Profesjonelle anvendelser, (granulat, lav støvdannelse)
SU22; SU1, SU10, SU13, SU19, SU24; ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC15, PROC19

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	Alle relevante prosesskategorier Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Blanding eller blending i batch prosesser for formulering av stoffblandinger og artikler (flere og / eller betydelig kontakt). Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk

Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8a: Overførsel av stoff eller kjemisk produkt (påfylling/uttømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-spesialanlegg. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Bruk kjemikaliebestandige vernehansker kombinert med en grunnleggende medarbeiderutdannelse.	Effektivitet: 90 %
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,6857 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,244893
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8b: Overførsel av stoff eller kjemisk produkt (påfylling/uttømning) fra/til kar/store beholdere på spesialanlegg. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %

Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	

Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC15: Bruk som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0171 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,006107
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC19: Manuell blanding med tett kontakt, hvor det kun er personlig verneutstyr til rådighed Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	Fast stoff, svak støvavgivelse
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C

Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,4143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,505107
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

****

12. Kort tittel på eksponeringsscenario

Profesjonelle anvendelser, (Håndteres som fast stoff i oppløsning)
SU22; SU1, SU13, SU19, SU24; ERC8a, ERC8c, ERC8d, ERC8e, ERC8f, ERC10a; PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC10, PROC11, PROC13, PROC15, PROC19

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	Alle relevante prosesskategorier Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC5: Blanding eller blending i batch prosesser for formulering av stoffblandinger og artikler (flere og / eller betydelig kontakt). Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge

Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8a: Overførsel av stoff eller kjemisk produkt (påfylling/uttømning) fra/til kar/store beholdere på ikke-spesialanlegg. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Bruk kjemikaliebestandige vernehansker kombinert med en grunnleggende medarbeiderutdannelse.	Effektivitet: 90 %
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk

Eksponeringsberegning	0,6857 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,244893
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC8b: Overførsel av stoff eller kjemisk produkt (påfylling/uttømning) fra/til kar/store beholdere på spesialanlegg. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC9: Overføring av stoff eller stoffblanding i små beholdere (faste oppfyllingsanlegg, inkludert veiing). Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C

Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0034 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,001214
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC10: Rulling eller påstryking av lim og andre belegg. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Bruk kjemikaliebestandige vernehansker kombinert med en grunnleggende medarbeiderutdannelse.	Effektivitet: 90 %
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk

Eksponeringsberegning	0,3429 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,122464
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC11: Ikke industriell sprøyting Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Bruk kjemikaliebestandige vernehansker kombinert med en grunnleggende medarbeiderutdannelse.	Effektivitet: 90 %
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,3429 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,122464
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC13: Behandling av artikler ved dypping og helling. Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa

Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0343 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,01225
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC15: Bruk som laboratoriereagens Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0,0171 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,006107
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering

	Arbeidstaker - inhalativ

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PROC19: Manuell blanding med tett kontakt, hvor det kun er personlig verneutstyr til rådighed Anvendelsesområde: Profesjonell
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: >= 0 % - <= 100 %
Fysisk tilstand	flytende
Damptrykk av stoffet under anvendelsen	0,000001 Pa
Prosesstemperatur	20 °C
Anvendelsens varighet og hyppighet	480 min 5 dage pr. uge
Risikohåndteringstiltak	
Bruk kjemikaliebestandige vernehansker kombinert med en grunnleggende medarbeiderutdannelse.	Effektivitet: 90 %
Minimer eksponering gjennem delvis innelukket arbeidsprosess eller utstyr og sørg for avsug ved åpninger.	
I tilfelle mulig eksponering:, Anvend kjemikaliebestandige hansker., Anvend egnet øyebeskyttelse.	
I tilfelle ingen egnede punktavsug er på plass:, Anvend et egnet åndedrettsvern.	
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	EASY TRA v3.6, Arbeidsplassmålinger
	Arbeidstaker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	1,4143 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0,505107
Vurderingsmetode	Kvalitativ vurdering
	Arbeidstaker - inhalativ

****

13. Kort tittel på eksponeringsscenario

Anvendelse ved metalloverflatebehandling, etsemiddel, Brukeranvendelser
SU21; SU21; ERC2, ERC6b; PC14

Kontroll av eksponering og risikohåndteringstiltak

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	Ettersom ingen miljøfare ble identifisert, ble det ikke utført noen miljørelatert eksponeringsvurdering eller risikokarakterisering.

Bidragende eksponeringsscenario	
Bruksbeskrivelser dekket	PC14: Produkter til overflatebehandling av metaller, herunder produkter til galvanisering og elektroplating.
Produksjonsforhold	
Stoffkonsentrasjon	Iron trichloride Innhold: 40 %
Fysisk tilstand	flytende
	Motsvarer et damptrykk < 0.01 Pa.
innendørsanvendelse/utendørsanvendelse	Innendørs, Utendørsanvendelse
Risikohåndteringstiltak	
Forbrukertiltak	Anvendelse av egnede hansker Anvend egnet øyebeskyttelse.
Eksponeringsberegning og henvisning til eksponeringskilden	
Vurderingsmetode	ConsExpo v4.1
	Forbruker - inhalativ, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	0 mg/m³
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	0
Vurderingsmetode	ConsExpo v4.1
	Forbruker - dermal, langtids - systemisk
Eksponeringsberegning	< 0,36 mg/kg bw/dag
Risikokarakteriseringskvotient (RCR)	< 0,86
	Worst case scenario
Veiledning for etterfølgende brukere.	
For scaling se: http://www.rivm.nl/en/healthanddisease/productsafety/ConsExpo.jsp	

****