

REFLOOR® AC-S100

Пропитка для бетонного пола

ОПИСАНИЕ

Пропитка для бетона «REFLOOR® AC-S100» - это раствор прозрачного акрилового лака, который способствует защите от испарения влаги свежееуложенного бетона и бетона с устроенными тонко- и толстослойными цемент содержащими покрытиями.

НАЗНАЧЕНИЕ

Пропитка для бетона «REFLOOR® AC-S100» применяется в качестве защитного покрытия от испарения влаги на поверхности свежееуложенного бетона или бетона с тонко и толстослойными цемент содержащими покрытиями, с целью обеспечения полного протекания реакции гидратации цемента с водой.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Препятствует выделению пыли, повышает устойчивость к истиранию.
- Препятствует образованию волостных трещин при усадке в течение начальной фазы созревания бетона.
- Увеличивает сопротивление поверхности к проникновению масел и некоторых нефте-продуктов.
- Снижает потерю влажности свежего бетона на 90,0%.
- Отличается быстрым и простым применением.
- Эффективно защищает свежий бетон от потери влаги.

УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Пропитка для бетона «REFLOOR® AC-S100» упаковывается и храниться в неоткрытых и оригинально-уплотненных ведрах по 15 кг (22 ведра на поддоне). Необходимо беречь от мороза и высоких температур, защищать от открытого огня.

ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Перед нанесением пропитки для бетона «REFLOOR® AC-S100» поверхность свежего бетона или бетона с тонко- и толстослойным покрытием необходимо очистить от воды и грязи. Грязь, возникшая при резке швов, также может быть причиной возникновения белых пятен на поверхности, в случае если «REFLOOR® AC-S100» не полностью высохнет.

Нанесение

Пропитка для бетона «REFLOOR® AC-S100» наносится на свежий бетон и бетон со свежееустроенным тонко- и толстослойным покрытием через 24 часа после их укладки. «REFLOOR® AC-S100» наносится велюровым валиком, кистью или резиновым шпателем в количестве 0,1-0,2 кг/м². Одного слоя достаточно для снижения гигроскопичности и запыленности, и в тоже время для придания поверхности блестящего вида. При нанесении дополнительных слоев поверх состава «REFLOOR® AC-S100» рекомендуется провести тест совместимости новых слоев на пробной поверхности.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Во время работ с материалом в закрытом помещении обязательно организуйте вентиляцию помещения.
- Материал может вызвать раздражение кожи, поэтому рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты (очки, перчатки).
- При работе с сухой смесью возникает опасность вдыхания пылевых частиц, в связи с чем рекомендуется использовать защитный противопылевой респиратор.
- При попадании на слизистые оболочки или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

REFLOOR® AC-S100

Пропитка для бетонного пола

КАЧЕСТВО

В процессе производства пропитки для бетона «REFLOOR® AC-S100» в лабораторных условиях постоянно осуществляется систематический контроль качества выпускаемой продукции.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок материала составляет 12 месяцев с даты изготовления. Дата изготовления приведена на упаковке. Производитель гарантирует соблюдение указанных технических характеристик изделия при условии выполнения инструкции по нанесению, однако не предоставляет иные дополнительные гарантии в случае неправильной обработки и применения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность, кг/м ³	920,0
Сухой остаток, % масс	17,1
Вязкость, с	11
Время высыхания	24 часа

Производитель не несет ответственности за последствия нарушений технологии и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями по применению материалов.