

Описание

Пропитка для бетона «Floortec Sealer» - это раствор прозрачного акрилового лака, который способствует защите от испарения влаги свежееуложенного бетона и бетона с устроенными тонко- и толстослойными цемент содержащими покрытиями.

Назначение

Пропитка для бетона «Floortec Sealer» применяется в качестве защитного покрытия от испарения влаги на поверхности свежееуложенного бетона или бетона с тонко и толстослойными цемент содержащими покрытиями, с целью обеспечения полного протекания реакции гидратации цемента с водой.

Преимущества

- ✓ Препятствует выделению пыли, повышает устойчивость к истиранию.
- ✓ Препятствует образованию волостных трещин при усадке в течение начальной фазы созревания бетона.
- ✓ Увеличивает сопротивление поверхности к проникновению масел и некоторых нефтепродуктов.
- ✓ Снижает потерю влажности свежего бетона на 90,0%.
- ✓ Отличается быстрым и простым применением.
- ✓ Эффективно защищает свежий бетон от потери влаги.

Упаковка, транспортировка и хранение

Пропитка для бетона «Floortec Sealer» упаковывается и храниться в неоткрытых и оригинально-уплотненных ведрах по 15 кг (22 ведра на поддоне). Необходимо беречь от мороза и высоких температур, защищать от открытого огня.

Качество

В процессе производства пропитки для бетона «Floortec Sealer» в лабораторных условиях постоянно осуществляется систематический контроль качества выпускаемой продукции.

Инструкция к применению

Подготовка основания

Перед нанесением пропитки для бетона «Floortec Sealer» поверхность свежего бетона или бетона с тонко- и толстослойным покрытием необходимо очистить от воды и грязи. Грязь, возникшая при резке швов, также может быть причиной возникновения белых пятен на поверхности, в случае если «Floortec Sealer» не полностью высохнет.

Нанесение

Пропитка для бетона «Floortec Sealer» наносится на свежий бетон и бетон со свежее устроенным тонко- и толстослойным покрытием через 24 часа после их укладки. «Floortec Sealer» наносится велюровым валиком, кистью или резиновым шпателем в количестве 0,1-0,2 кг/м². Одного слоя достаточно для снижения гигроскопичности и запыленности, и в тоже время для придания поверхности блестящего вида. При нанесении дополнительных слоев поверх состава «Floortec Sealer» рекомендуется провести тест совместимости новых слоев на пробной поверхности.

Техника безопасности

Во время работ с материалом в закрытом помещении обязательно организуйте вентиляцию помещения. Материал может вызвать раздражение кожи, поэтому рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты (очки, перчатки). При работе с сухой смесью возникает опасность вдыхания пылевых частиц, в связи с чем рекомендуется использовать защитный противопылевой респиратор. При попадании на слизистые оболочки или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

Технические характеристики

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Плотность, кг/м ³	920,0

Гарантийный срок

Гарантийный срок материала составляет 12 месяцев с даты изготовления. Дата изготовления приведена на упаковке. Производитель гарантирует соблюдение указанных технических характеристик изделия при условии выполнения инструкции по нанесению, однако не предоставляет иные дополнительные гарантии в случае неправильной обработки и применения.

Производитель не несет ответственности за последствия нарушений технологии и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился с листами технической информации и инструкциями по применению материалов.

Сухой остаток, % масс	17,1
Вязкость, с	11
Время высыхания	24 часа



☎ 8 800 080 34 33 🕒 09:00 - 19:00

☎ г. Астана, Е810, 2/21, ЖК Феникс НП5, Центральный офис 📧 info@conteria.kz