湖南佰仕达钢管有限公司

防腐管质量保证书

BESTAR STEEL CO., LTD

MILL TEST CERTIFICATE

订货单位 Customer	SC STEEL GATE SRL	钢管规格 Size	****	合 同 号 Purchase Order No.	***
货物描述 Description of Goods	External 3LPE	钢管数量 Quantity	****	材 质 Steel Grade	API 5L PSL2 L245N/L360N
项目名称 Project	3LPE	防腐类型 Coating Type	3LPE External Coating	质 证 号 Certificate No.	****
防腐标准 Specification	ISO 21809-1 Polyethylene coatings on steel pipes and fittings –Requirements and testing			签发日期 Date Of Issue	****

检 验 项 目 Inspection Item	指 标 要 求 Requirement		结 果 Result
涂层外观 Appearance	表面应平滑，无暗泡，无麻点，无皱折，无裂纹，色泽均匀；防腐管端无翘边。 Uniform color, free of defects and discontinuities, delaminations, separations and holidays.		合 格 Passed
厚度 Thickness	环氧粉末涂层FBE	≥80μm	合 格 Passed
	胶粘剂层 Adhesive	≥ 140μm	合 格 Passed
	管体总厚度Total Thickness	≥3.0mm（On weld seam: 3.0mm）	合 格 Passed
电火花检漏 Holiday Test	25kV无漏点（ISO 21809-1）； 25kV，No Holiday（ISO 21809-1）；		合 格 Passed
阴极剥离 Cathodic Disbondment	60℃±3℃， 48h，≤7mm（ISO 21809-1）；		合 格 Passed
	23℃±3℃， 28d，≤7mm（ISO 21809-1）；		合 格 Passed
剥离强度 Peel Strength	23℃±5℃， ≥150N/cm（ISO 21809-1）；		合 格 Passed
	50℃±5℃， ≥20N/cm（ISO 21809-1）；		合 格 Passed
冲击强度 Impact Strength	23℃±2℃， 抗冲击强度≥5J/mm，检漏无漏点（ISO 21809-1）； ≥5J/mm,at23±2℃,No holidays（ISO 21809-1）；		合 格 Passed
	-20℃±2℃， 抗冲击强度≥5J/mm，检漏无漏点（ISO 21809-1）； ≥5J/mm,at-20±2℃,No holidays（ISO 21809-1）；		合 格 Passed
断裂伸长率 Elongation At Break	23℃±3℃,≥400%（ISO 527）；		合 格 Passed
压痕硬度 Indentation	23℃±2℃,24h,≤0.2mm（ISO 21809-1）；		合 格 Passed
	50℃±2℃,24h,≤0.3mm（ISO 21809-1）；		合 格 Passed
过程中材料衰退 MFR On delivery of material after application	Δ MFR ± 20 %（ISO 21809-1）；		合 格 Passed
环氧粉末热特性 Degree Of Cure	△Tg参照材料厂家（质保书）要求（ISO 21809-1）； ΔTg according to the manufacturer's specification（ISO 21809-1）；		合 格 Passed
涂层电阻率 Electrical Resistivity	23±2℃, 100d,≥10^8Ω·㎡（DIN30670 Annex J）；		见备注 Refer To Remarks

预留长度 Cutback Length	预留长度为160~170mm，且聚乙烯层端面应形成≤30°的倒角。 Cutback Length160~170mm,bevel angle:≤30°.	合 格 Passed
备注Remarks		
质量负责人 QUALITY MANAGER		