ROMÂNIA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

A V I Z T E H N I C

În baza procesului-verbal al ședinței de avizare din data de **18 septembrie 2025**, nr. **208279** al Comisiei tehnice de specialitate nr. 2 pentru avizarea agrementelor tehnice în construcții:

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII

AVIZEAZĂ FAVORABIL :

agrementul tehnic nr. **017-05/4309-2025(Modifică agrementul tehnic 017-05/4180-2024)**, elaborat de **INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU ȘTIINȚE TERMICE - EITS**, pentru **Țevi și fitinguri din PVC-U multistrat pentru instalații și rețele exterioare de canalizare și drenare** produs/e de **VALROM INDUSTRIE S.R.L., B-dul Preciziei, nr.28, Sector 6, București, România.**

Prezentul **AVIZ TEHNIC** este valabil până la data de **21 noiembrie 2026** și se poate prelungi în situația în care titularul face dovada menținerii aptitudinii de utilizare a obiectului agrementului tehnic, potrivit prevederilor referitoare la „condiții" din agrementul tehnic.

Agrementul tehnic este valabil până la data de **21 noiembrie 2027**, pentru titular, producător și distribuitorii din anexa la agrementul tehnic.

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCȚII
SECRETAR DE STAT
KÖVÉR ORSOLYA MÁRIA

MINISTERUL DEZVOLTARII, LUCRARILOR PUBLICE SI ADMINISTRATIEI
CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII

Agrement Tehnic
017-05/4309-2025
Modifica agrementul tehnic 017-05/4180-2024

ŢEVI ŞI FITINGURI DIN PVC-U MULTISTRAT PENTRU INSTALAŢII SI RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE ŞI DRENARE
PVC-U MULTILAYER PIPES AND FITTINGS FOR SEWERAGE AND DRAINAGE NETWORK
TUYAUX ET RACCORDS EN PVC-U MULTICOUCHE POUR INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT ET DE DRAINAGE
MEHRSCHICHT-PVC-U-ROHRE UND -FORMTEILE FÜR KANALISATIONS- UND ENTWÄSSERUNGSINSTALLATIONEN
Cod categorie - 28

PRODUCĂTOR:
SC VALROM INDUSTRIE SRL
Bd. Preciziei nr. 28, sector 6, Bucuresti, ROMANIA
Tel: 021.317.38.00, Fax: 0372.899.445

TITULAR AGREMENT TEHNIC:
SC VALROM INDUSTRIE SRL
Bd. Preciziei nr. 28, sector 6, Bucuresti, ROMANIA
Tel: 021.317.38.00, Fax: 0372.899.445

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC
INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU STIINTE TERMICE BUCURESTI
Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2, Bucuresti; tel/fax: 021.252.11.57

GRUPA SPECIALIZATĂ NR. 05
PRODUSE, PROCEDEE ŞI ECHIPAMENTE PENTRU INSTALAŢII AFERENTE CONSTRUCŢIILOR

Prezentul agrement tehnic este valabil până la data de 21.11.2027 numai însoţit de AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent pentru Construcţii şi nu ţine loc de certificat de calitate.

Grupa specializată nr. 05 „Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţiile de încălziri, climatizări, ventilaţii, sanitare, gaze, electrice, aferente construcţiilor'' din cadrul Institutului European pentru Ştiinţe Termice din Bucureşti, analizând documentaţia de solicitare de agrement tehnic prezentată de VALROM INDUSTRIE S.R.L. din Bucureşti şi înregistrată cu nr. 250710 din data de 22.07.2025, referitoare la produsele ***„Ţevi şi fitinguri din PVC-U multistrat pentru instalaţii si retele exterioare de canalizare şi drenare"*** *realizate de VALROM INDUSTRIE S.R.L.. din Bucureşti elaborează prezentul Agrement Tehnic nr. 017-05/4309-2025, care modifica agrementul tehnic 017-05/4180-2024 (modificarea consta in schimbarea titularului si al producatorului din Valplast Industrie SRL in Valrom Industrie SRL in urma fuziunii dintre cele două firme) si în conformitate cu I9-2022 Normativ privind proiectarea şi execuţia instalaţiilor sanitare cu completările si modificările ulterioare. P 118/1-2025 „Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor'', NP-084/2003 „Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din materiale plastice'', C 300-1994 „Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora'', NP 133-2022 „Normativul privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor" si rapoartele de încercări emise de laboratorul INSIST - Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, România, toate valabile la data elaborării prezentului agrement tehnic.*

1. Definirea succintă

1.1 Descrierea succintă

Ţevile şi fitingurile din PVC-U multistrat pentru instalaţiile si retelele exterioare de canalizare şi drenare sunt fabricate de firma **VALROM INDUSTRIE S.R.L.** din Bucureşti. Produsele sunt realizate pentru instalaţiile de canalizare interioare şi retele exterioare a apelor uzate, a apelor meteorice (cu regim de curgere gravitational si regim de curgere cu presiune de maxim 0.5bar) şi instalaţiile de drenaj. Ţevile multistrat sunt realizate din policlorura de vinil neplastifiată (PVC-U) prin procedeul de coextrudare, pe linii de fabricaţie complet automatizate, respectiv termoformare, lipire si sudura cu material de adaos.

Ţevile şi fitingurile din **PVC-U** multistrat sunt realizate din trei straturi succesive:

- miez din PVC expandat;
- strat exterior din PVC compact;
- strat interior din PVC compact.

Ţevile pentru drenaj sunt realizate din **PVC-U** multistrat, prin executarea de fante, perpendicular pe generatoarea ţevii, cu maşini specializate. La un capăt este mufa şi la celălalt capăt sanfren. Acestea se vor utiliza la preluarea apei de infiltraţie şi a excesului de apă meteorică şi se amplasează îngropat în pământ permeabil sau care a fost permeabilizat (înlocuirea ulterioară a pământului impermeabil cu materiale permeabile cum ar fi pietrişul).

Temperatura fluidului vehiculat este de maxim 45°C pentru un timp îndelungat şi de maxim 60°C pentru perioade scurte de funcţionare.

Ţevile din PVC-U multistrat au culoarea brun-roşcat tip RAL8023.

Se produc ţevi şi fitinguri din PVC-U multistrat cu următoarele caracteristici principale:

• **ţevi pentru canalizare:** funcţie de clasa de rezistenţă, se împart în:

- **SN2** (SDR 51) cu rigiditate inelară 2 kN/m^2; Diametrele exterioare uzuale de ţeavă sunt de 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 şi 630mm cu grosimea peretelui cuprinsă între (2.2÷12.3)mm.
- **SN4** (SDR 41) cu rigiditate inelară 4kN/m^2; Diametrele exterioare uzuale de ţeava sunt de 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 si 630m cu grosimea peretelui cuprinsă între (3.2÷15.4)mm.
- **SN8** (SDR 34) cu rigiditate inelară 8kN/m^2; Diametrele exterioare uzuale de ţeava sunt de 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 si 630m cu grosimea peretelui cuprinsă între (3.2÷18.4)mm.

Ţevile sunt realizate drepte, lise, cu mufă la un capat, pentru garnitura de cauciuc.

- **ţevi pentru drenaj,** cu SN2 (SDR 51) cu rigiditate inelară 2 kN/m^2; SN4 (SDR 41) cu rigiditate inelară 4 kN/m^2; SN8 (SDR 34) cu rigiditate inelară 8 kN/m^2. Diametrul exterior al ţevii este de 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 şi 630 mm, cu grosimi de perete cuprinse între (3.2÷18,4)mm.
- **fitinguri sudate** cu etanaşare cu garnitură de elastomeri pentru diametre exterioare cuprinse între (110÷630)mm, destinate canalizărilor urbane.

Sunt netede la suprafaţă, de culoare maro tip RAL 8023, uniforme, fără impurităţi sau pete de culoare, zgârieturi şi arsuri.

- **mufe de canalizare** – pentru diametre exterioare de 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 şi 630mm cu lungimea cuprinsa între (20÷50)mm.
- **ramificaţii egale sau reduse**, pentru un unghi de 15° ,30°, 45° , 67° sau 87°;
- **piese de inspecţie canalizare**;
- **piese de trecere prin beton** – prevăzute cu suprafaţă aderentă, cu diametrul exterior de 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 şi 630 mm; lungimea de 240mm.
- **dopuri de canalizare** - pentru diametre exterioare de 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500 şi 630 mm
- **elemente „şa" de bransament din PVC** – pentru diametre exterioare de 160, 200, 250, 315, 400, 500 şi 630 mm; unghiul de inclinaţie la 45° sau 87°.
- **reductii** - realizate pentru diametre exterioare de 110, 160, 200, 250, 315, 400, 500 şi 630 mm

Vedere generala mufă de canalizare PVC.

Vedere generală ramificaţie canalizare PVC.

Vedere generală piesă de inspecţie canalizare din PVC.

Vedere generală piesă de trecere prin beton.

INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU ŞTIINŢE TERMICE
EUROPEAN INSTITUTE OF THERMAL SCIENCES
EITS
ROMANIA

Lăţimea standard a fantelor este de 0.5, 0.7, 1.5, 2 şi 3 mm, iar distanţa dintre două fante succesive este de 15 mm sau 20 mm sau cu alte lăţimi de fantă sau distanţe între fante în funcţie de suprafaţa activă solicitată. Fantele pot fi dispuse la un unghi de: 90°, 180°, 270° sau 360°.

1.2. Identificarea produselor

Ţevile şi fitingurile din **PVC-U** multistrat pentru instalaţii de canalizare şi drenare sunt fabricate de firma **VALROM INDUSTRIE S.R.L.** din Bucureşti, au culoarea brun roşcat şi sunt marcate la fabricaţie, prin inscriptionare la fiecare 2m, pe marcaje indicându-se:

- numele producătorului / denumirea comercială;
- standardul de fabricaţie;
- diametrul exterior, grosime [mm];
- clasa de rigiditate – **SN**;
- tip de ţeavă multistrat – **M**;
- materia primă utilizată – **PVC-U**;
- aria de montaj – UD/U;
- elemente pentru trasabilitatea produsului – LOT....DATA....;

2. Agrementul tehnic

2.1. Domenii de utilizare acceptate în construcţii

Ţevile şi fitingurile din PVC-U multistrat pentru instalaţiile si retelele exterioare de canalizare şi drenare sunt fabricate de firma **VALROM INDUSTRIE S.R.L.** sunt utilizate pentru instalaţiile de canalizare interioare şi retele exterioare a apelor uzate şi a apelor meterorice (cu regim de curgere gravitational si regim de curgere cu presiune de maxim 0.5bar) şi pentru instalaţiile de drenaj montate îngropat în pământ.

2.2. Aprecieri asupra produsului

2.2.1. Aptitudinea de exploatare în construcţii

Caracteristicile fizico-mecanice ale produselor pentru instalaţiile de canalizare şi drenare au fost verificate prin încercări de către laboratorul de încercări INSIST – UTCB şi corespund standardelor europene aferente domeniului de utilizare, prescripţiilor tehnice româneşti precum şi cerinţelor esenţiale enumerate în cadrul art. 5 al Legii nr. 10/1995, referitoare la calitatea în construcţii, cu completarile şi modificările ulterioare.

Rezistenţă mecanică şi stabilitate

Materialele utilizate la fabricarea ţevilor şi fitingurilor din **PVC-U** multistrat pentru instalaţiile exterioare de canalizare şi drenare realizate din elemente componente din **PVC-U** multistrat sunt etanşe şi au rezistenţă şi stabilitate termică bună. Produsele se executa cu masini specializate pe linii de fabricatie complet automatizate, rezultand produse in conformitate cu standardele SR EN 13476-3+A1:2020, SR EN 1401-1:2019, SR EN ISO 3126:2005, EN 476:2011, SR EN 681-1:2002.

Produsele sunt rezistente la agenţi chimici şi îşi păstrează caracteristicile dimensionale şi funcţionale la acţiunea solului şi a şocurilor exterioare asigurând etanşeitatea reţelelor şi instalaţiilor de canalizare şi de drenare pe întreaga durată de utilizare.

Părţile componente ale produselor cât şi montajul acestora asigură o rezistenţă şi stabilitate corespunzătoare specificaţiei tehnice.

Calităţile de rezistenţă şi stabilitate rezultă şi din durata de viaţă a produsului declarată de producător.

Securitate la incendiu

Asupra ţevilor şi fitingurilor din **PVC-U** multistrat pentru instalaţiile si retelele exterioare de canalizare şi drenare nu au fost făcute verificări specifice pentru determinarea clasei de reactie la foc.

Igienă, sănătate şi mediu inconjurator

Produsele nu conţin elemente dăunătoare sănătăţii oamenilor sau integrităţii mediului înconjurător, ele corespunzând integral condiţiilor impuse prin Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, OUG 195/2005 cu completările şi modificările Legii nr. 265 din 2006 privind protecţia mediului, cu respectarea legislatiei in vigoare pentru regimul si depozitatrea deseurilor, HG 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deşeurile periculoase, Ordonanta 2/11.08.2021 privind depozitarea deseurilor, Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, şi Ordinul nr. 119/2014 privind Normele de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare. Dupa utilizarea produselor trebuie sa respecte legislatia in vigoare din Romania privind regimul deseurilor.

Întrucât materialele nu sunt biodegradabile, ele vor fi reciclate după terminarea duratei de utilizare, prin incinerarea deseurilor din PVC sau prin reciclare mecanica. In cazul reziduurilor "contaminate" cu alte materiale, recuperarea PVC se face utilizand solventi de separare.

Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

Produsele prezintă siguranţă în condiţii normale de exploatare.

Produsele sunt rezistente la acţiunea agresivă a diferitelor substanţe. Sunt realizate din materie primă produsă în regim de asigurarea calităţii conform ISO 9001:2015. Produsele nu necesită protecţii împotriva coroziunii. Dacă se respectă îndeplinirea tuturor condiţiilor de montaj impuse de producător şi de normativele româneşti în vigoare se apreciază o bună siguranţă în funcţionare.

Protecţia împotriva zgomotului

Ţevile şi fitingurile din **PVC-U** multistrat pentru instalaţiile si retelele exterioare de canalizare şi drenare sunt concepute şi fabricate pentru a avea un nivel de zgomot scăzut în timpul curgerii fluidelor de lucru prin ele şi nu au influenţă asupra acestei exigenţe.

Economie de energie şi izolare termică

Produsele sunt realizate cu tehnologii moderne pe instalaţii automatizate, astfel se realizează importante economii de energie. Montarea ţevilor şi fitingurilor din **PVC-U** multistrat se realizează cu costuri reduse, datorită greutăţii mici a elementelor componente şi a rapidităţii îmbinării lor.

Suprafeţele interioare realizate cu o finisare deosebită (cu o rugozitate redusă) nu permit formarea unor depuneri. Ţevile multistrat şi fitingurile din **PVC-U** pentru instalatii de canalizare şi drenare nu implică protecţie termică şi hidrofugă.

Utilizare sustenabila a resurselor naturale

Se va aplica conform legii nr. 10/1995 referitoare la calitatea în construcţii, cu completările şi modificările ulterioare.

Caracteristicile materialului PVC-U, posibilitatea de a suporta mai multe cicluri de prelucrare fară a-şi modifica structura îl face apt pentru introducerea în conceptul de Economie Circulara, concept care oferă o

noua viaţă materialelor aflate la sfârşitul ciclului de utilizare. PVC-U poate fi reciclat, în funcţie de aplicaţie, de până la 8 ori deoarece prin procesul de reciclare lungimea lanţului de molecule nu scade măsurabil.

2.2.2. Durabilitatea şi întreţinerea produsului

Calităţile materialelor utilizate şi controlul fabricaţiei, efectuat în scopul menţinerii constante a calităţii, permit realizarea unor produse cu o durabilitate ridicată.

Durata de viaţă medie, precizată de producător, este de **50 de ani**, în condiţii normale de exploatare.

Garniturile din EPDM utilizate au durata de viaţă medie identică cu a produsului de 50 de ani. Garniturile sunt fabricate şi testate în conformitate cu EN 681-1:2002 şi deţin marcaj CE.

Producătorul acordă o garanţie de **5 ani** de la data livrării.

Întreţinerea produsului nu presupune operaţiuni dificile şi nici costisitoare deoarece construcţia acestuia este fiabilă şi rezistentă.

Se recomandă inspecţia reţelei de canalizare cu o frecvenţă de minim 2 inspecţii/an.

2.2.3. Fabricaţia şi controlul

Asigurarea constanţei calităţii produselor este realizată prin executarea unui *control intern* în conformitate cu Sistemul de Management al Calităţii şi cu precizările din Manualul de Asigurare a Calităţii întocmit cu respectarea recomandărilor din norma ISO 9001:2015.

Periodic se efectuează un control extern prin intermediul unui laborator autorizat, ceea ce garantează constanţa calităţii produselor.

Materialele utilizate la executarea produselor sunt verificate în momentul primirii din punct de vedere fizic, dimensional şi funcţional. Produsele sunt realizate în secţii specializate (coextrudare, termoreglare şi calibrare) pe linii tehnologice complet automatizate ce asigură productivitate ridicată şi calitate superioară.

Înainte de asamblare, toate elementele sunt verificate separat.

2.2.4. Punerea în operă

Punerea în operă a tevilor si fitingurilor din PVC-U se realizează conform instrucţiunilor de montaj şi exploatare ale producătorului şi în conformitate cu normativele în vigoare NP 084-2003, I9-2022, P-118-1999, NP133/2022.

Produsul se montează conform proiectului.

Asamblarea ţevilor între ele sau a ţevilor cu fitingurile se face prin lipire cu adeziv sau prin mufare, cu garnituri de etanşare tip elastomeric.

Lucrările de îmbinare şi de punere în operă se vor efectua de către personal calificat cu dispozitivele şi materialele recomandate de către producător.

2.3. Caietul de prescripţii tehnice

2.3.1. Condiţii de concepţie

La elaborarea tehnologiei de fabricaţie s-a avut în vedere obţinerea şi păstrarea constantă a proprietăţilor şi caracteristicilor produselor.

Pentru aceasta se vor respecta regulile de verificare a calităţii declarate în Sistemul de Management al Calităţii, în Manualul de Asigurare a Calităţii şi înpolitica de calitate, proprii producătorului.

Produsele sunt astfel concepute încât să respecte exigenţele legislaţiei în domeniu, precum şi cerinţele ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu completările şi modificările ulterioare, acestea fiind prezentate în subcapitolul 2.2.1. al agrementului tehnic.

2.3.2. Condiţii de fabricare

Fabricarea produselor se realizează de către firma VALROM INDUSTRIE SRL

INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU ÎNCERCĂRI ÎN CONSTRUCȚII EITC ROMANIA

din Bucureşti pe utilaje de automatizate cu respectarea prevederilor din Manualul de Asigurare a Calităţii întocmit în conformitate cu recomandările din norma ISO 9001:2015 şi a normelor de proiectare.

2.3.3. Condiţii de livrare

La livrare, produsele trebuie să fie însoţite de Agrementul Tehnic, de Declaraţia de Conformitate dată de producator, cf SR EN ISO 17050-1:2010, SR EN ISO/CEI 17050-2:2005, referitoare la certificarea produselor şi la evaluarea conformităţii şi de instrucţiuni de alegere, montaj, utilizare şi exploatare in limba romana elaborate de producator si de certificate de garantie.

Ţevile şi fitingurile din **PVC-U** multistrat pentru instalaţiile si retelele exterioare de canalizare şi drenare se livrează la cerere livreaza in bare la lungimi de (0,5÷6)m, paletizat, iar fitingurile in pungi din material plastic sau cutii din carton. În timpul transportului şi a operaţiilor de încărcare/descărcare este interzisă trântirea sau lovirea cu corpuri contondente sau ascuţite, deoarece pot produce defecte care deşi nu sunt vizibile cu ochiul liber, pot scade durata de utilizare a produsului.

Pentru transport şi depozitare de lungă durată producătorul va furniza date privind condiţiile de transport şi depozitare. La mutarea dintr-un loc în altul se va evita contactul cu suprafeţele care pot zgâria sau deteriora produsul.

Producătorul va furniza datele privind condiţiile de transport, manipulare şi de depozitare (produsele trebuie să fie ferite de radiaţia solară). Durata maximă de depozitare este de 12 luni, când produsul este ferit de razele solare. În cazul depozitării în aer liber durata nu poate depăşi 6 luni.

2.3.4. Condiţii de punere în operă

Punerea în operă se efectuează conform instrucţiunilor elaborate de produător şi prevederilor normativelor în vigoare în România:

- **I9-2022** - Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente cladirilor
- **P 118/1-2025** - Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor
- **NP-084/2003** - Normativ pentru proiectarea executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din materiale plastice
- **C 300-1994** - Normativ de prevenire a incendiilor pe durata executării lucrărilor deconstrucţii şi instalaţii aferente acestora
- **AC-1998** - Ghid de proiectare şi execuţie a reţelelor şi instalaţiilor exterioare de alimentare cu apă şi canalizare
- **NP 133-2022** - Normativul privind proiectarea, execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor

Concluzii

Aprecierea globală

- *Utilizarea **Ţevilor şi fitingurilor din PVC-U multistrat pentru instalaţiile si retelele exterioare de canalizare şi drenare,** în domeniile de utilizare acceptate este **apreciată favorabil** în condiţiile specifice din România, dacă se respectă prevederile prezentului agrement.*

Condiţii

- Calitatea produselor şi metodele de fabricare, au fost examinate şi găsite corespunzătoare de către laboratorul INSIST - UTCB din Romania şi trebuie menţinute la acest nivel pe toată durata de valabilitate a acestui agrement.
- Oriunde se face referire în acest agrement la acte legislative sau reglementări tehnice trebuie avut în vedere că acestea erau în vigoare la data elaborării acestui agrement.

• Acordând acest agrement, Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii, nu se implică în prezenţa şi/sau absenţa drepturilor legale ale firmei de a comercializa, monta sau întreţine produsele.

• Orice recomandare relativ la folosirea în condiţii de siguranţă a acestui produs, care este conţinută sau se referă la acest agrement tehnic, reprezintă cerinţe minime necesare la punerea sa în operă.

• Institutul European pentru Ştiinţe Termice din Bucureşti răspunde de exactitatea datelor înscrise în Agrementul Tehnic şi de încercările sau testele care au stat la baza acestor date. Agrementele tehnice nu îi absolvă pe furnizori şi/sau utilizatori de responsabilităţile ce le revin conform reglementărilor tehnice legale în vigoare.

• Oportunitatea elaborării agrementului tehnic este stabilită de Institutul European pentru Ştiinţe Termice din Bucureşti.

Verificarea menţinerii aptitudinii de utilizare a produselor va fi realizată de către pro-ducător, conform programului stabilit de Institutul European pentru Ştiinţe Termice din Bucureşti, program care constă în:

- verificarea aspectului;
- verificarea dimensiunilor;
- verificarea etanşeităţii;

Verificările se vor efectua la un interval de **24 luni** şi vor fi consemnate prin buletine de încercări. Totodată se va întocmi un proces verbal semnat de titular, laboratorul care a efectuat verificările şi elaboratorul de agrement tehnic.

De asemenea se va verifica valabilitatea Sistemului de Management al Calităţii la producător.

• Acţiunile cuprinse în program şi modul lor de realizare vor respecta actele normative şi reglementările tehnice în vigoare.

• Institutul European pentru Ştiinţe Termice din Bucureşti va informa Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii despre rezultatul verificărilor, iar dacă acestea nu dovedesc menţinerea aptitudinii de utilizare, va solicita va solicita MDLPA anularea agrementului tehnic din baza de date.

• Anularea agrementului tehnic se va face şi în cazul constatării prin controale, efectuate de către organismele de supraveghere a pieţei, a nerespectării menţinerii constante a condiţiilor de fabricaţie şi utilizare ale produsului.

• În cazul în care care titularul de agrement tehnic nu se conformează prevederilor din agrementul tehnic, organismul elaborator solicită retragerea agrementului tehnic şi anularea din baza de date a MDLPA.

Valabilitatea agrementului tehnic este de 3 ani: 21.11.2027
Valabilitatea avizului tehnic este de 2 ani: 21.11.2026
Prelungirea valabilităţii avizului tehnic trebuie solicitată cu cel puţin trei luni înainte de data expirării acestuia.
În cazul neprelungirii valabilităţii avizului tehnic, agrementul tehnic se anulează de la sine.
Modificarea/Extinderea agrementului tehnic se va face cu respectarea termenului de valabilitate initial.

Preşedinte grupă specializată nr. 5
Dr. ing. Daniela Ioana TEODORESCU

Institutul European pentru Ştiinţe Termice
DIRECTOR EXECUTIV
dr. ing. Anisa ILIE

3. Remarci ale grupei specializate

La baza întocmirii prezentului agrement tehnic a stat documentaţia pusă la dispoziţie de către solicitant.

Firma S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L. are implementat şi certificat:
- Sistemul de Management al Calităţii în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015, de catre SRAC, certificat nr. 8172/25.11.2022 si de catre IQNet, certificat nr. RO-8172/25.11.2022;
- Sistemul de Management de Mediu în conformitate cu standardul SR EN ISO 14001:2015, de catre SRAC, certificat nr. 3305/25.11.2022 si de catre IQNet, certificat nr. RO-3305/25.11.2022;
- Sistemul de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale în conformitate cu standardul SR ISO 45001:2018, de catre SRAC, certificat nr. 3298/25.11.2022 si de catre IQNet, certificat nr. RO-3298/25.11.2022.

Toate valabile la data elaborării acestui agrement tehnic.

Produsele îşi vor menţine constante caracteristicile funcţionale în timpul exploatării, cu condiţia respectării indicaţiilor de utilizare şi cu normele tehnice cu completările si modificările ulterioare.

Solicitantul agrementului tehnic se va îngriji ca la punerea în funcţiune şi recepţia la beneficiar a produselor, acestea să aibă elaborate instrucţiuni de exploatare şi întreţinere care să cuprindă şi norme de tehnica securităţii muncii specifice. Solicitantul se va îngriji de urmărirea în exploatare a funcţionării la parametrii a acestor produse.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere a noi componente sau materiale, se vor aduce la cunoştinţa elaboratorului de agrement tehnic.

Pentru verificarea comportării în exploatare se va urmări, obseva şi analiza, pe întreaga durată de valabilitate a agrementului tehnic, modul de funcţionare a produselor.

Agrementul tehnic este un document optional/voluntar care se intocmeste/elibereaza la cererea titularului.

SINTEZA RAPOARTELOR DE ÎNCERCARE

Centralizator cu testele de laborator efectuate în SITU, Laboratorul VALROM, Bdul. Preciziei nr. 28, sector 6, Bucuresti, de către un reprezentant al laboratorului INSIST - UTCB pe un ansamblu format dintr-o teava din PVC-U multistrat D 160 mm cu lungimea de 1m, o mufa de trecere cu D 160 mm, o redusctie D160/110 mm.

Verificarea	*Metoda de verificare*	*Verificator*	*Cerinţe*	*Rezultate*
Verificarea etanşeităţii	Instrucţiune de laborator ILT03 pentru determinarea presiunii SR EN ISO 1167-1:2006 SR EN ISO 13254:2018	Laborator INSIST	Încercarea la etanşeitate a componentelor ansamblului este de de tip apă-aer şi s-a efectuat la temperatura mediului ambiant de (18±1)°C după condiţionarea în prealabil a epruvetei conform SR EN ISO 1167-1:2006. Verificarea etanşeităţii	În timpul testării nu s-au observat scăpări de fluid în zonele de îmbinare Corespunde

			îmbinării cu mufă a tuburilor s-a realizat cu apă la o presiune de testare p= 0,5±0,05 bar, timp de 15 min. cf. SR EN ISO 13254:2018.	
Verificarea aspectului	Instrucţiune de laborator ILT12	Laborator INSIST	În urma analizei suprafeţei exterioare nu s-au constatat asperităţi, neregularităţi sau alte defecte constructive înainte şi după testarea la etanşeitate.	Fără asperităţi, fără neregularităţi Corespunde
Verificarea incălzirii	SR EN ISO 9852:2018	Laborator INSIST	Încercarea la temperatura a ramificaţiei din PVC-U 90° cu diametrul de 110 mm s-a efectuat la temperatura de 150° C, timp de 30 de minute conform SR EN ISO 3127:2018. În urma analizei suprafeţelor nu s-au observat fisuri după testare.	Fara fisuri dupa testare Corespunde
Rezistenţă şi stabilitate mecanică la lovituri	SR EN ISO 3127:2018	Laborator INSIST	Încercarea la lovituri mecanice s-a efectuat pentru ţeava PVC-U cu diametrul de 110 mm. Au fost testate 5 epruvete, fiecare fiind supusa la cate 6 lovituri, dispuse perimetral si echidistante, aplicate cu un percutor cu greutatea de 0.8 kg prin cădere libera de la 1.6 m înălţime.	În urma testării nici una din epruvete nu a prezentat spărturi. Corespunde

Grupa specializată nr. 05 din cadrul Institutului European pentru Ştiinţe Termice din Bucureşti îşi însuşeşte rezultatele încercărilor emise de **Laboratorul de Încercări INSIST certificat de acreditare RENAR LI 205,** care sunt conform Raportului de încercări nr. 001163/21.10.2024.

4. Anexe

- **Extrase semificative din procesul verbal 250914 din 02.09.2025 al şedinţei de deliberare a grupei specializate.**

În şedinţa de deliberare a Grupei Specializate nr. 05 din cadrul Institutului European pentru Ştiinţe Termice din Bucureşti, alcătuită din dr. ing. Daniela Ioana Teodorescu, dr.ing. Anica Ilie, dr.ing. Teodora Mădălina Nichita, dr.ing. Alina Viorica Girip s-a analizat Dosarul agrementului tehnic 017-05/4309-2025, care modifica agrementul tehnic 017-05/4180-2024 referitor la:

- ***„Ţevi şi fitinguri din PVC-U multistrat pentru instalaţii si retele exterioare de canalizare şi drenare"*** produse de firma VALROM INDUSTRIE SRL, din Bucureşti, România.

În cadrul şedinţei s-au evidenţiat următoarele aspecte:

- Dosarul de agrement tehnic este complet şi la elaborarea lui au fost respectate Instrucţiunile din HG 750/2017 şi OM 435/2021.

INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU ŞTIINŢE TERMICE EITS ROMANIA

• ***„Ţevile şi fitingurile din PVC-U multistrat pentru instalaţiile si retelele exterioare de canalizare şi drenare"*** corespund cerinţelor stabilite în cadrul art. 5 al Legii Calităţii în Construcţii – Legea nr.10/1995, cu completările si modificările ulterioare.

Constatând cele de mai sus, comisia interna de avizare propune catre MDLPA aprobarea prezentului agrement tehnic cu termen de valabilitate trei ani, până la data de 21.11.2027.

Pe durata de valabilitate a Agrementului Tehnic titularul acestuia va prezenta elaboratorului rezultatele verificărilor privind urmarirea comportarii în exploatare a produsului pus în operă, acestea urmând a fi anexate dosarului de solicitare a prelungirii valabilităţii Avizului Tehnic.

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 017-05/4309-2025 conţinând 22 pag. face parte integrantă din prezentul agrement tehnic.

Titulari : **S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.**
B-dul. Preciziei, nr. 28, sector 6, Bucureşti
tel: 0040/21-3173800, fax: 0372.899.445

S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.
Şos. Vitan Bârzeşti, nr. 11A, sector 3, Bucureşti
tel: 0040/21-3320901, fax: 0040/21-3320906

S.C. DINIK-MAR ARG S.R.L.
Str. Gheorghe Doja nr.18, Pitesti
tel: 0248/212.099

S.C. TRIASCONI S.R.L.
Str. Alexandru Iliescu, nr. G1-G2, Oltenita,
tel. 0242/515.743

Raportorul grupei specializate nr. 05
dr.ing. Teodora-Madalina NICHITA

Membrii grupei specializate:
dr.ing. Daniela Ioana TEODORESCU — preşedinte
dr.ing. Teodora-Madalina NICHITA — raportor
dr.ing. Anica ILIE
dr.ing. Alina Viorica GIRIP

INSTITUTUL EUROPEAN PENTRU TEHNICI TERMICE ETTS ROMANIA

Valrom Industrie SRL
J1996004810406; RO8529679
Bd. Preciziei nr.28, sector 6
062204 Bucuresti, Romania
office@valrom.ro
www.valrom.ro

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Nr. VLR 054.0 / Data: 24.11.2025

VALPlast by VALROM

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

ŢEVI ŞI FITINGURI DIN PVC-U MULTISTRAT PENTRU INSTALAŢII SI RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE

2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii:

- **Țevi pentru canalizare SN2, SN4, SN8; cu diametrul nominal de 110÷630mm, grosimi de perete 2,2÷18,4 mm; țevile sunt drepte (lise), cu mufă la un capăt, pentru garnitura de cauciuc;**
- **Fitinguri SN4 si SN8; cu diametrul nominal de 110÷630 mm, mufe, ramificații egale sau reduse 15°÷87°; reducții, piese de curățare, piese de trecere perete; dopuri; elemente tip „șa" pentru branșamente la 45°sau 87;**

3. Utilizarea preconizata a produsului pentru constructii:

Sunt utilizate în instalaţiile şi retele exterioare a apelor uzate şi a apelor meterorice (cu regim de curgere gravitational si regim de curgere cu presiune de maxim 0.5bar).

4. Numele, denumirea sociala sau marca inregistrata si adresa de contact a fabricantului:

SC VALROM INDUSTRIE SRL, Adresa: B-dul Preciziei, Nr. 28, Sector 6, Bucuresti, Romania
Contact: Telefon - 021 / 317.38.00, Fax - 037.289.94.45, mail: office@valrom.ro, web: www.valrom.ro

5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat:

Nu este cazul

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII Nr. 017-05/4309-2025

7. Performantele produsului:

CARACTERISTICI	STANDARDUL DE INCERCARI	PREVEDERI DIN STANDARD	VALORI DECLARATE (rezultate incercari)
Verificarea etanșeității	Instrucțiune Laborator IL T03 SR EN ISO 1167-1:2006 SR EN ISO 13254:2018	Încercarea la etanşeitate de tip apă-aer și s-a efectuat la temperatura mediului ambiant de (18±1)ºC după condiționarea în prealabil a epruvetei conform SR EN ISO 1167-1:2006. Verificarea etanșeității îmbinării cu mufă a tuburilor s-a realizat cu apă la o presiune de testare p= 0,5±0,05 bar, timp de 15 min. cf. SR EN ISO 13254:2018.	În timpul testării nu s-au observat scăpări de fluid în zonele de îmbinare **Corespunde**
Verificarea aspectului	Instructiune Laborato IL T12	În urma analizei suprafeței exterioare nu s-au constatat asperități, neregularități sau alte defecte constructive înainte și după testarea la etanșeitate.	Fără asperități, fără neregularități **Corespunde**
Încălzire	SR EN ISO 9852:2018	Încercarea la temperatura a ramificației din PVC-U 90° cu diametrul de 110 mm s-a efectuat la temperatura de 150° C, timp de 30 de minute conform SR EN ISO 3127:2018. În urma analizei suprafețelor nu s-au observat fisuri după testare.	**Corespunde**
Rezistență și stabilitate mecanică la lovituri	SR EN ISO 3127:2018	Încercarea la lovituri mecanice s-a efectuat pentru țeava PVC-U cu diametrul de 110 mm. Au fost testate 5 epruvete, fiecare fiind supusa la cate 6 lovituri, dispuse perimetral si echidistant, aplicate cu un percutor cu greutatea de 0.8 kg prin cădere libera de la 1.6 m înălțime.	În urma testării nici una din epruvete nu a prezentat spărturi. **Corespunde**

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile: Laborator INSIST Incercari Sisteme si Echipamente Termice, B-dul Pache Protopopescu nr. 66, sector 2, Bucuresti, certificat acreditare RENAR LI205.

Aceasta declaratie de conformitate este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:
Leonard Lixandru – Director Tehnic

Societatea Comercială VALROM INDUSTRIE S.R.L. 10 BUCUREȘTI

Bucuresti, 24.11.2025

Agrementele si avizele tehnice sunt disponibile pe site-ul www.valrom.ro, sectiunea download.