18521 KANEPOX LINING FREE

Componentă A: 18521 Componentă B: 0362

DESCRIEREA PRODUSULUI

18521 KANEPOX LINING FREE este un produs de acoperire pe bază de poliamină epoxidică, alcătuită din două componente, fără solvenți, cu o excelentă rezistență la apă dulce. Poate fi aplicată la grosimi mari de strat. Prezintă proprietăți excepționale de întărire la temperaturi scăzute, cu fluctuații ale temperaturilor zilnice și/sau umiditate crescută, fără vreo imperfecțiune de suprafață cum ar fi opacifierea, fisurarea etc. Nu conține **alcool benzilic sau nonifenol.**

UTILIZARE RECOMANDATĂ

Acoperire de protecție pentru:

- Conducte de apă potabilă, apă de mare
- Rezervoare de apă potabilă, apă de mare
- Suprafețe din oțel și beton

APROBĂRI & CALIFICĂRI

- Compatibilitatea pentru utilizare la conducte de apă potabilă este testată de WRC-NSF-Anglia și aprobată de WRAS-Anglia (maxim 50°C)
- Se conformează la standardul italian de igienă Nr. 174 și standardul spaniol de igienă RD 140/2003
- Compatibilitatea pentru utilizare la conducte din oțel este testată de PRA-Anglia conform AWWA-C210.

PROPRIETĂȚILE PRODUSULUI

Finisaj	: Lucios
Culoare	: Crem, Roșu oxid, Gri, Albastru
Diluant	: -
Produsul amestecat:	
Conținut de solide în volum (%)	: - 100
Densitate (g/ml)	: 1,25±0,10
Randament de acoperire (m^2/kg)	: 2,67 (300 microni DFT)
Punct de aprindere	: > 100°C
COV *(compuși organici volatili)*	: 0 g/l
Metode de aplicare	: Pulverizare fără aer, rolă/perie
Timp de utilizare după amestecare (20°C)	: 60 de minute

ETAPELE DE USCARE(*) (300 microni/12 mils grosime strat)

	Uscat la atingere	Uscat complet	Timp minim până la aplicarea următorului strat
5°C	36 ore	96 ore	48 ore
15°C	16 ore	72 ore	24 ore
25°C	10 ore	36 ore	14 ore
35°C	7 ore	24 ore	10 ore

Valorile de uscare sunt valabile pentru grosimea stratului uscat definit și sub 90% umiditate relativă.
Complet întărit: 7 zile (20°C)
(*) Timpul de uscare depinde de temperatură, umiditate și grosimea stratului.

AMBALARE

Un kit de **18521 KANEPOX LINING FREE** este de 720 kg (576 l).
Două butoaie de componentă A din **18521 KANEPOX LINING FREE** au 480 kg (384 l).
Un butoi de componentă B din **KANEPOX HARDENER 0362** are 240 kg (192 l).

DURATA DE VALABILITATE

Partea A- 1 an, Partea B- 1 an, când materialul este depozitat într-un spațiu răcoros și ferit de umiditate, în recipientele originale nedeschise.

REGLEMENTĂRI DE SĂNĂTATE/ SIGURANȚĂ	Înainte de utilizare consultați fișa cu date de securitate a materialului elaborată conform directivelor UE
Produsul este strict pentru uz profesional. Instructajul pe durata probei de funcționare la pornire și serviciile tehnice periodice sunt furnizate de KANAT. Contactați KANAT Project Group pentru mai multe date tehnice și instrucțiuni. Informațiile și recomandările oferite în această FTS se bazează pe teste efectuate de sau în numele companiei KANAT. Nu suntem răspunzători pentru consecințele unei utilizări necorespunzătoare. Instrucțiunile și datele tehnice publicate sunt supuse modificării fără notificare. Rev. Nr. 11 / Data reviziei: februarie 2018	
PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI	Suprafețele trebuie să fie uscate, curate, fără uleiuri, grăsimi și alte materiale străine. **Suprafețele din oțel noi:** Suprafețele trebuie să fie sablate până la gradul de curățenie ”aproape alb” al suprafețelor metalice, conform SSPC-SP10 sau ISO 8501-1 Sa 2½. Profilul de sablare pe oțel trebuie să fie de 75-100 microni în profunzime. Aplicabil direct fără grund pe suprafețele curățate de rezervoare mici și depozite, unde aplicarea de vopsea ar putea fi realizată în aceeași zi. Pentru curățarea suprafețelor ce durează câteva zile sau mai mult, trebuie aplicat un grund de retenție de ~40 microni DFT (grosimea stratului uscat) într-un singur strat. **Beton**: Îndepărtați betonul friabil, necoeziv, stratul slab, lăptos de la suprafață (laitance-ul) și creați un profil de suprafață fie prin gravare chimică, sablare abrazivă sau freze mecanice și aplicați apă de curățare. Se va aplica un grund sigilant ales corect – Kanfloor Sealer. Suprafețele trebuie să fie uscate și curate înainte de aplicare.
PROCEDURI DE APLICARE **Pulverizare fără aer multiplă:**	: **18521 KANEPOX LINING FREE** e potrivit pentru utilizarea cu echipament de pulverizare fără aer multiplă pe bază de echipament sau mixare volumetrică. Componentele A și B sunt furnizate în recipiente separate.
Proporție de amestecare (după volum)	: 2 părți componenta A + 1 parte componenta B
Procedura de amestecare	: Omogenizați componentele A și B separat prin amestecare. Temperatura componentelor A și B trebuie să fie de minim 25°C și maxim 45°C. Componentele A și B omogenizate vor fi pompate către unitatea de dozare pentru a asigura o mixare volumetrică constantă.
Condiții de aplicare	Pentru cele mai bune rezultate: Temperatura aerului: minim 5°C și maxim 35°C. Temperatura suprafeței: cel puțin cu 3°C peste punctul de rouă, minim 5°C și maxim 50°C. Umiditate relativă: 90% maxim. Este necesară o bună ventilație pe durata aplicării.
Aplicare	Aplicați un strat de contur pe toate crăpăturile, sudurile și unghiurile ascuțite. Aplicați vopseaua la randamentul de acoperire și grosimea stratului recomandate.

	Aplicarea produsului de acoperire peste randamentul maxim sau sub cel minim de acoperire poate influența negativ performanța acoperirii. Este posibilă o diferență de grosime maximă de 10-15% între stratul umed și stratul uscat. Personalul trebuie să poarte măști de gaze și să folosească echipament anti-exploziv când se lucrează în rezervoare. Intervalul maxim admis între aplicarea straturilor e de 7 zile. Nu aplicați mai mult de 1000 microni (40 mils) WFT (grosime strat umed) pentru a preveni scurgerea. Când se utilizează aplicarea prin pulverizare, folosiți o suprapunere de 50% pe stratul anterior la fiecare trecere a pistolului, pentru a evita golurile, zonele neacoperite și porii. Dacă este nevoie, pulverizați încrucișat la un unghi drept.
Curățare	**DILUANT - KANAT THINNER 0644**

Echipament de aplicare (tabelul este un ghid pentru 20°C)

Echipament de aplicare	Pulverizare fără aer	Rolă/Pensulă
Solvent – cantitate maximă (% în greutate)	-	-
Presiune minimă (bar)	225	-
Duză (inci)	0.021 – 0.033	-

PRECAUȚII

* Contactați KANAT Project Group în ceea ce privește procedurile, pre-tratările și duratele necesare înainte ca rezervoarele de apă potabilă să fie puse în funcționare.
* Se recomandă a utiliza folie în timp ce se măsoară diferența dintre grosimea stratului umed și grosimea stratului uscat.
* Perioada între aplicarea straturilor este de minim 12-14 ore și maxim 7 zile (20°C). Intervalul între aplicarea straturilor depinde de temperatură, umiditate și grosimea stratului. Dacă este depășit intervalul maxim între straturi, trebuie șlefuită suprafața, dacă suprafața este foarte contaminată recurgeți la curățare prin apă dulce presurizată înainte de altă aplicare de strat.
* Temperaturile ridicate scad proprietățile de rezistență ale produselor pe bază de rășină epoxidică. Produsele epoxidice au, de asemenea, o tendință de îngălbenire, formare de pulbere fină la suprafață și au o retenție limitată de luciu pe suprafețele exterioare.
* Contactați KANAT Project Group pentru retușuri și proceduri de mentenanță.

Kemalpaşa O.S.B Mah. Izmir Ankara Yolu No. 321 Kamalpaşa – Izmir/TURCIA
Telefon: 0 232 878 95 00 Fax: 0 232 878 95 95
info@kanatboya.com.tr www.kanatboya.com.tr

Subsemnata IRINA RAHMANOV, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine: ENGLEZĂ, RUSĂ, în temeiul autorizației **nr. 23073** din data de **09.09.2008**, eliberată de Ministeriul Justiției din România, certific exactitatea traducerii efectuate din *limba engleză* în *limba română*, că textul prezentat a fost tradus complet, fără omisiuni, si că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conținutul si sensul.

INTERPRET SI TRADUCATOR AUTORIZAT,

TRADUCATOR AUTORIZAT MINISTERUL JUSTIȚIEI * RAHMANOV IRINA * Nr. 23073 LIMBA RUSĂ - ENGLEZĂ