고객사 미팅 회의록

일시 2026년 10월 8일(목) 14:00–15:30

장소 A사 연구소 3층 회의실

참석 A사 셀개발팀 3명, 당사 소재연구팀 2명(Hoya 외 1명)

1. 논의 내용

A사는 수세 공정 적용 후 잔류 리튬이 줄어든 것은 긍정적으로 보았으나, 1차 입자 표면의 변화가 장기 수명에 미치는 영향을 데이터로 확인하고 싶어 했다.

당사는 SEM 관찰 결과 수세 후 1차 입자의 모서리가 둥글어지고 크기 분포가 좁아졌다고 설명하였다. A사는 300사이클 이후 용량 유지율 차이가 커지는 원인에 관심을 보였다.




그림 1. A사가 공유한 수세 후 표면 SEM 사진

2. 결정 사항

수세 조건(물:분말 비율 2종)에 따른 입도 분포와 500사이클 수명 데이터를 다음 미팅에서 비교한다.




그림 2. A사 내부 시험 결과(사이클별 용량 유지율)

3. 할 일

당사: 수세 전후 D10·D50·D90 표 정리, 단면 SEM 추가 촬영 (10월 20일까지)

A사: 500사이클 셀 데이터 공유 (10월 24일까지)