

# Transmissions-Elektronen-Mikroskopie

Adrian Messow, Sven Mehrkens  
Tutor: ???

Durchführung: 14.12.2017  
Abgabe: ???

## 1 Einführung

In diesem Versuch werden die Grundlagen des Transmissionselektronenmikroskops (TEM) vermittelt. Dabei werden nach einer grundlegenden Justierung die Beugungsbilder im Hellfeld und Dunkelfeld an einer GaAs-Probe aufgenommen und indiziert. Durch Aufnahmen von InGaAs-Quantentrögen wird anschließend einerseits über die Intensitätsverteilung und andererseits über die Gitterkonstanten die Indiumkonzentration bestimmt.

## 2 Theoretische Grundlagen

Transmissionselektronenmikroskope erreichen eine Auflösung die im Sub-Å-Bereich liegt. Dies liegt an der Verwendung von Elektronen zur Bildgebung, anstatt von Photonen in herkömmlichen Lichtmikroskopen. Dabei werden Elektronen aus einem Filament heraus beschleunigt und über Linsensysteme auf die Probenoberfläche fokussiert. Die transmittierten Elektronen werden über geeignete Beobachtungssysteme sichtbar gemacht. Das Auflösungsvermögen wird durch das Raleigh-Kriterium beschrieben und kann bei kleinen Winkelabweichungen von  $\alpha < 1^\circ$  beschrieben werden durch  $\delta > 60\lambda$ . Für eine typische Beschleunigungsspannung von 100 kV ergibt sich zum Beispiel eine Auflösung von 0,2 nm. Dabei wird die Wellenlänge des Elektrons durch die *de Broglie Wellenlänge* für relativistische Teilchen beschrieben:

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_0eV(\frac{1+eV}{2m_0c^2})}} \quad (1)$$

Mit  $h$  dem planck'schen Wirkungsquantum,  $m_0$  der Ruhemasse des Elektrons,  $c$  der Lichtgeschwindigkeit und  $eV$  der Energie des Elektrons in Elektronenvolt.

Zwei Bildgebungsarten sind möglich. Das erste ist das Beugungsbild, hier wird das reziproke Gitter des Kristalls abgebildet. Das zweite ist das Realbild (Abb. 1).




Abbildung 1: Schematische und vereinfachte Darstellung des Strahlenganges zur Entstehung der zwei Bildarten. Realbilder bei BB' und CC'. Beugungsbilder bei DD' und EE'.

Werden Elektronen an den Atomen im Kristall gestreut, so ergibt sich eine vom Steuwinkel abhängige Intensitätsverteilung. Die Elektronen werden nach dem Bragg-Gesetz gestreut. Da die Winkel durch die kurze Wellenlänge der Elektronen jedoch sehr klein sind, kann der Bragg-Winkel genähert werden zu:

$$2d\theta = n\lambda \quad (2)$$

Mit  $\lambda$  der Wellenlänge der Elektronen,  $d$  dem Abstand der Atome im Gitter und  $\theta$  dem Winkel des Elektronenstrahls zur Atomebene. Somit werden für jeden Gitterbaustein bestimmte Reflexe erwartet. Jedoch entstehen nicht von jedem Gitterbaustein Reflexe. Über den Strukturfaktor können nun die verbotenen und erlaubten Reflexe, berechnet werden.

$$F_{hkl} = \sum_{j=1}^n f_j(\theta) \exp[-2\pi i(hu_j + kv_j + lw_j)] \quad (3)$$

Mit  $h, k, l$  den Millerschen Indizes,  $f_j(\theta)$  dem Streufaktor und  $j = 1, 2, 3, \dots, n$  dem  $j$ ten Atom in der Einheitszelle am Ort  $(u, v, w)$ .

Das Ergebnis sind Beugungsbilder, die von der Kristallstruktur abhängig sind. Besteht eine Probe aus mehreren Kristallen mit unterschiedlicher Orientierung zueinander, so überlagern




Abbildung 2: Konstruktion der Ewaldkugel im reziproken Kristallgitter.

sich die jeweiligen Beugungsbilder. Eine anschauliche Verdeutlichung des Bragg-Gesetzes ist die Ewald-Kugel (Abb. 2). Dabei wird in das reziproke Gitter des Kristalls der einfallende Elektronenstrahl mit der Länge  $1/\lambda$  auf einen gewählten Ursprungsreflex gezeichnet. Die Länge des Elektronenstrahls gibt den Radius eines Kreises, dessen Mittelpunkt der Anfang des Elektronenstrahls definiert. Alle Reflexe, die nun auf dem Kreis liegen, sind im Beugungsbild erkennbar. Da die Intensitätsbreite des Bragg-Winkels von der Dicke der Probe mit  $1/t$  abhängt, weicht das reziproke Gitter auf und es sind keine Punkte mehr, sondern Linien. Somit sind auch Relfexe sichtbar, wenn die Ewaldkugel knapp die reziproken Gitterpunkte verfehlt.

### 3 Versuchsaufbau und Versuchsdurchführung

Bei dem verwendeten Transmissionselektronenmikroskop handelt es sich um ein Titan 80/300. Es wird verwendet um an einer InGaAs/GaAs-Probe Beugungs- und Realbilder aufzunehmen. Die Probe wurde im FIB präpariert und auf eine Dicke von wenigen Nanometern geschnitten. Im TEM werden in einer Kathode Elektronen freigesetzt und mittels einer an die Lochanode angelegte Spannung von 300 kV beschleunigt (Abb 3). Über ein System aus elektromagnetische Linsen werden die Elektronen auf die Probe fokussiert. Dort werden die Elektronen teilweise an den Atomen im Kristallgitter gestreut nach dem Bragg-Gesetz und teilweise reflektiert. Auch werden Elektronen aus den inneren Energieniveaus herausgeschlagen. Wodurch Elektronen aus höheren Energieniveaus in das entstandene Loch zurückfallen und ihre überschüssige Energie als elektromagnetische Strahlung abgeben. Dies ist die charakteristische Röntgenstrahlung und kann auch über ein EDX-System analysiert werden. Dies erlaubt die Bestimmung des Materials. Die gestreuten Elektronen werden transmittiert und werden wiederum über ein Linsensystem fokussiert. Die Elektronen treffen nun auf einen Beobachtungsschirm, oder eine CCD-Kamera. Über eine weitere Linse wird nun der Strahlengang so gelegt, dass entweder das Beugungsbild, oder das Abbildungsbild zuer-

kennen ist. Der gesamte Strahlengang befindet sich im Hochvakuum, sodass unerwünschte Wechselwirkungen der Elektronen mit der Luft verhindert werden.




Abbildung 3: schematischer Aufbau eines Transmissionselektronenmikroskop. Die aus der Kathode beschleunigten Elektronen werden über mehrere Linsen- und Blenden-Systeme auf die Probe fokussiert. Nach der Transmission werden die Elektronen erneut auf einen Beobachtungsschirm, oder eine Kamera fokussiert.

Bevor das Beugungsbild einer Probe aufgenommen werden kann, muss das TEM zuerst justiert werden. Dazu wird der Elektronenstrahl auf das Vakuum fokussiert. Als erstes wird die C2-Blende zentriert, sodass bei einem Vergrößerungswechsel der Strahl in der Mitte des Schirms bleibt. Danach wird der Elektronenstrahl auf eine kreisrunde Form gebracht, da dieser durch den Kondensorastigmatismus zumeist elliptische ist. Als dritter Schritt wird der Strahl auf die Probenoberfläche fokussiert und anschließend wird das Rotationszentrum durch Verkippen der Probe eingestellt. Nach der Justage werden Beugungsbilder aufgenommen.

men, sowohl in Zonenachse, als auch mit anderen Lauekreiszentren. Danach werden Aufnahmen im Abbildungsmodus gemacht, wobei Hellfeld-, aber auch Dunkelfeldaufnahmen mit den Reflexen (022) und (004) gemacht werden. Auf der InGaAs/GaAs-Probe befinden sich InGaAs-Quantentrögen, von denen Aufnahmen gemacht werden, um im Anschluss einmal über den Gitterabstand und einmal über den Intensitätsverlauf den Indiumgehalt zubestimmen.

## 4 Auswertung

Es wurde eine GaAs Probe untersucht, die Quantentrögen aus InGaAs enthält. Auf einem Bereich mit mehreren solchen Quantentrögen wurde das Beugungsbild in Abb. 4 aufgenommen, während die Probe in Zonenachse [100] orientiert war.





Abbildung 4: Beugungsbild auf InGaAs in Zonenache [100]

Die Zonenachse [100] ist dadurch zu erkennen, dass die Intensitäten der Reflexe symmetrisch um den Punkt (000) verteilt sind. Wird die Probe verkippt, bilden sich Lauekreise mit Zentren abseits des Punktes (000), sodass der Punkt (000) immer auf dem Rand des Kreises liegt. Da GaAs ein Kubisches Gitter mit zwei Atomsorten bildet, haben alle Punkte mit ungeraden Laue-Indizes einen Strukturfaktor von 0. Dementsprechend sind die entsprechenden Reflexe auf dem Beugungsbild auch nicht zu erkennen. Im Folgenden wurden mehrere Beugungsbilder mit unterschiedlichen Lauekreiszentren aufgenommen.

In den Abb. 5a und 5b sind diese Beugungsbilder zu sehen. Im Lauekreis um das jeweilige Zentrum herum haben diejenigen Reflexe eine starke Intensität, die die Bragg-Reflexionsbedingung erfüllen. Eine Verschiebung des Lauekreiszentrums entsteht zudem auf unterschiedlichen Probenstellen durch geringe Unebenheiten oder auch durch anders ausgerichtete Kristallebenen erfolgen.




(a) Beugungsbild mit Lauekreiszentrum (008)      (b) Beugungsbild mit Lauekreiszentrum (022)

Abbildung 5: Beugungsbilder bei unterschiedlichen Probendrehung

Es sind als Beispiel noch zwei Beugungsbilder mit zufälligen Lauekreiszentren aufgenommen wurden.

Auf diese Weise ist Abb. 6a entstanden, in der deutlich die intensitätsreicherden Reflexe auf dem Lauekreis zu sehen sind. In Abb. 6b ist zudem auch der zweite Lauekreis vor allem oberhalb des (000) Reflexes zu erkennen.

Damit die (004) Netzebenen in Bragg-Reflexionsstellung sind, muss der (004) Reflex im Beugungsbild auf dem Lauekreis liegen. Dies ist im einfachsten Fall beim Lauekreiszentrum (002) gegeben. Zu sehen ist dieser Fall in Abb. 7 zu sehen.



(a) Lauekreiszentrum ( $0\ 0\ 10$ )

(b) Beugungsbild mit sichtbarem zweiten Lauekreis

Abbildung 6: Zwei Beugungsbilder mit zufälliger Drehung der Probe




Abbildung 7: Beugungsbild mit Lauekreiszentrum ( $002$ )

Zudem liegt der Reflex  $(022)$  in diesem Fall ebenfalls auf dem Lauekreis. Indem mit ei-

ner kleinen Blende alle Reflexe bis auf einen ausgeblendet werden, konnten im Folgenden Dunkelfeldaufnahmen der Probe gemacht werden.




Abbildung 8: Aufnahmen der InGaAs Quantentröge

Zum Vergleich ist in Abb. 8a eine Hellfeldaufnahme der Probenstelle zu sehen. In den Abb. 8b und 8c sind zwei Dunkelfeldaufnahmen zu sehen, die mit unterschiedlichen Reflexen erstellt wurden.


In der Hellfeldaufnahme sind die InGaAs Quantentröge nicht sehr gut von dem umgebenden GaAs zu unterscheiden. Hierbei bieten die Dunkelfeldaufnahmen Vorteile. Da InGaAs eine andere Gitterkonstante besitzt als GaAs, sind die Reflexe nicht am gleichen Ort im Beugungsbild, sodass die InGaAs Schichten deutlich dunkler im Bild zu sehen sind. Dieser Effekt ist sowohl beim Reflex (022) als auch beim Reflex (004) zu erkennen.

Es sind außerdem Bereiche auf den Dunkelfeldaufnahmen zu sehen, die ebenfalls dunkel erscheinen und keine Einzelheiten mehr erkennen lassen. Dies könnten Bereiche sein, in denen die Probe eine unterschiedliche Kristallorientierung besitzen und dadurch der jeweilige Reflex verschoben oder schwächer ausgeprägt ist.


In Abb. 11 im Anhang sind (020) Dunkelfeldaufnahmen der InGaAs-Quantentröge zu sehen. Da die InGaAs-Schichten den Reflex (020) nicht am gleichen Ort, wie GaAs besitzt, erscheinen die Quantentröge mit einer sehr viel schwächeren Intensität, sodass sie schwarz aussehen.

Aus den Aufnahmen in Abb. 11 sind Intensitätsprofile über den Querschnitt senkrecht zu den Quantentrögen erstellt worden. Da die Intensität vom Indiumgehalt abhängt, konnte der Indiumgehalt über dem Querschnitt dargestellt werden. Die Ergebnisse sind in Abb. 9 dargestellt.


Außerhalb der Quantentröge wurde hierfür der Indium Gehalt innerhalb der GaAs-Schichten als 0 angenommen. Auf diesen Intensitätswert wurde der Rest des Intensitätprofils normiert. Da die Intensität quadratisch vom (020) Strukturfaktor abhängt, konnte aus dem Strukturfaktor  $F$  abhängig vom Indiumgehalt  $x$  der Indiumgehalt in Abhängigkeit von der Intensität




(a) 34000-fache Vergrößerung



(b) 87000-fache Vergrößerung



(c) 185000-fache Vergrößerung



(d) 380000-fache Vergrößerung

Abbildung 9: Indiumgehalt der Ausschnitte im Querschnitt

$I$  bestimmt werden. Aus der gegebenen Abhängigkeit wurde abgelesen:

$$F = 0,95x - 0,15$$

$$I = F^2 = (0,95x - 0,15)^2$$

Die Intensität besitzt also bei keinem Indiumgehalt den Wert 0,0225. Da das Intensitätsprofil auf diese Stelle normiert wurde, wird auch die Intensität normiert und nach  $x$  umgestellt:

$$I_{norm} = (0,95x - 0,15)^2 / 0,0225$$

$$x = \frac{0,15 - \sqrt{I_{norm} \cdot 0,0225}}{0,95}$$

Mit dieser Gleichung konnten die normierten Intensitätsprofile zu Indiumgehaltsprofilen umgerechnet werden. Die Quadratfunktion hat zwei Lösungen, von der die Negative verwendet werden muss, damit bei einer normierten Intensität von 1 der Indiumgehalt 0 wird.

Zuletzt wurde der Indiumgehalt zusätzlich mithilfe eines Hochauflösungs-TEM Bildes bestimmt. Hierbei wurde keine Dunkelfeldaufnahme verwendet, um die Intensitäten zu bestimmen, sondern stattdessen die Gitterkonstanten aus den Atomabständen bestimmt. Aus

der Abhangigkeit der Gitterkonstante  $a$  vom Indiumgehalt, konnte der Indiumgehalt von der Gitterkonstante abhangig gemacht werden.

Das Hochauflosungs-TEM Bild ist in Abb. 12a im Anhang zu sehen. Da im Versuch selbst kein verwendbares Hochauflosungsbild erstellt werden konnte, wurde ein passendes Ergebnis aus alteren Versuchen zur Verfugung gestellt. In Abb. 12b im Anhang wurden mit der DALI (Digital Analysis of Lattice Images) Software die Netzebenenabstande vermessen und daraus ein Profil der Gitterverzerrung durch den Quantentrog erstellt.

Mit der gegebenen Abhangigkeit zwischen Gitterkonstante und Indiumgehalt konnte daraus mit folgender Umrechnung ein Profil des Indiumgehalts erstellt werden, welches in Abb. 10 dargestellt ist:

$$(x - 1)/0.0718$$




Abbildung 10: Profil des Indiumgehaltes, bestimmt durch die Gitterverzerrung

Da es sich hierbei jedoch um eine andere im Vorfeld untersuchte Probe handelt, konnen die Ergebnisse nicht direkt miteinander verglichen werden. Der Vorteil der Gitterverzerrungsmethode liegt allerdings darin, dass dank der hoheren Auflosung die Grenzen des Quantentroges deutlich genauer zu bestimmen sind.

Die Fehlerbereiche der Gitterverzerrungsmethode konnten eingezeichnet werden und sind somit ersichtlich. Im Falle der Intensitats-Methode gibt es auf den Profilen allerdings so viele Messpunkte, dass eine Darstellung der Fehlerbereiche nicht gut moglich ist. Die Fehler bewegen sich allerdings im Bereich von  $\pm 0,01$  bis  $\pm 0,02$ . Hier ist allerdings eine groe Unsicherheit noch nicht beachtet, da nicht fest steht, wie gro der minimale Indiumgehalt auf der Probe tatsachlich ist und durch welche andere Faktoren, wie Proben Unreinheit der Intensitatsverlauf zudem beeinflusst wird.

## **5 Zusammenfassung**

In diesem Versuch konnte die Handhabung des TEM geübt und verschiedene Beugungsbilder von einer Probe gemacht werden. Durch die gezielte Drehung der Probe war es zudem möglich, Dunkelfeldaufnahmen mit den gewünschten Reflexen aufzunehmen. Beim Vergleich konnte hierbei festgestellt werden, dass Dunkelfeldaufnahmen unter bestimmten Voraussetzungen gezielt Kontraste verstärken können, sodass in diesem Fall die InGaAs-Quantentröge hervorgehoben werden konnten. Zum Schluss konnte ein Indiumkonzentrations-Profil der Probe berechnet werden, auf dem der Verlauf um die Quantentröge herum gut sichtbar war. Hierbei wurde bestätigt, dass die Konzentrationsmessung sowohl mit der Intensität in einer Dunkelfeldaufnahme, als auch mit der Gitterverzerrung in einem Hochauflösungs-TEM Bild möglich ist. Auch die Genauigkeit ist aufgrund verschiedener Fehlerquellen bei beiden Methoden sehr ähnlich. Durch weitere Optimierung sollte, die Gitterverzerrungs-Methode allerdings eine deutlichere Zuordnung der Konzentrationen zu den Stellen auf dem Profil möglich sein, da eine höhere Auflösung als in den verwendeten Dunkelfeldbildern vorliegt.

## **Anhang**





Abbildung 11: (020) Dunkelfeldaufnahmen der InGaAs-Quantentröge mit unterschiedlichen Vergrößerungen



(a) Hochauflösungs-TEM Bild

(b) Gefiltertes Bild zur Bestimmung von der Gitterkonstante

Abbildung 12: Hochauflösungs-TEM Bilder von InGaAs-Quantentrögen