





# swiss wood solutions

Swiss Wood Solutions wurde 2016 als Spin-off der ETH Zürich und des Materialwissenschaftsinstituts Empa gegründet. Unser interdisziplinäres Team aus Holztechnologen und Naturwissenschaftlern hat es sich zur Aufgabe gemacht, heimische Hölzer und ihre Eigenschaften so zu modifizieren, dass sie heutigen Bedürfnissen gerecht werden. Im Instrumentenbau bieten wir das innovative Produkt Sonowood® an, welches aus europäischen und nordamerikanischen Holzbeständen aus nachhaltiger Forstwirtschaft gefertigt wird.

Jakob Frank ist mit seinem Label Canna Guitars seit 2018 Entwicklungspartner von Sonowood. Die Canna Guitar ist das Resultat konsequenten Querdenkens. Ein unkonventionelles Instrument, gemacht um zu begeistern. Der Ursprung der Canna Guitar liegt in ihrem Korpusmaterial Hempstone begründet, das von Norbert Schmid von Drumparam in Österreich gefertigt wird. Hempstone ist ein patentierter Naturfaserwerkstoff, der lediglich aus Hanffasern und Wasser besteht. Die dreidimensionale Formbarkeit des Materials erlaubt es. einen Gitarrenkorpus zu schaffen, der sich dem Körper des Spielers anschmiegt. www.cannaguitars.com

## Bestellungen, Beratung und technische Fragen:

### **Swiss Wood Solutions AG**


c/o Empa Überlandstrasse 129 CH-8600 Dübendorf

info@swisswoodsolutions.ch www.swisswoodsolutions.ch

spin-off<sub>| ♠Empa</sub>









## Sonowood®

Als Antwort auf die ökologischen, ethischen und rechtlichen Bedenken beim Gebrauch von Tropenhölzern im Gitarrenbau hat Swiss Wood Solutions das nachhaltige Produkt Sonowood entwickelt. Dabei werden einheimische Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft einem innovativen Verfahren unterzogen, in welchem ihnen vergleichbare Eigenschaften wie den begehrten Tropenhölzern verliehen werden.

Sonowood ist ein aussergewöhnlich hartes und dichtes Material. Die Strukturen der Holzfasern sind extrem kompakt. Daraus ergeben sich viele Vorteile sowohl für den Gitarristen als auch für den Gitarrenbauer.

#### Sonowood Vorteile für den Gitarristen:

- Ausgezeichneter Sustain dank hoher Steifigkeit und tiefer Schalldämpfung.
- Hervorragender Attack dank hoher Schallleitgeschwindigkeit.
- Langlebigkeit und Kratzfestigkeit dank komplettem Porenverschluss. Zeichen von Abnutzung und Schmutzeintrag sind stark reduziert.
- Optimale Bespielbarkeit dank harter und glatter Oberfläche und damit geringerem Reibungswiderstand der Saiten.
- Keine Reisebeschränkungen.

### Sonowood Vorteile für den Gitarrenbauer:

- Sonowood lässt sich besonders gut und präzise fräsen.
  Damit eignet es sich ideal für filigrane Bauteile (Stege, Stegplatten und Pins) sowie Intarsien.
- Die Bünde lassen sich gut einschlagen und verankern vorzüglich im Holz.
- Bei Neu- und Wiederbundierungen besteht eine sehr geringe Gefahr des Faserausrisses.
- Dank komplettem Porenverschluss durch die Verdichtung sind keine Porenfüller nötig.
- · Sonowood lässt sich sehr gut hochschleifen.
- Eine glatte Oberfläche wird bereits durch Anwendung von Schleifpapier mit niedrigem Körnungsgrad (240) erreicht.
- Sonowood besteht aus natürlichem Holz (kein Holzplastik-Kompositmaterial), weshalb der Gebrauch mit Förderung von nachhaltiger, heimischer Forstwirtschaft verbunden ist.
- Fortwährende Verfügbarkeit in konstanter Qualität.
- · Keine Handelsbeschränkungen.

## **Unser Angebot für Gitarren**

Sonowood wird in **Ahorn, Fichte und Nuss** angeboten. Die drei Holzarten bieten ein interessantes Farbspektrum. Fichte ist karamellfarben, während Nuss dunkelbraun ist. Der Ahorn steht mit moccabraun in der Mitte.

**Griffbrett:** Rohlinge für akustische (520 x 65 x 10 mm) und elektrische (540 x 65 x 10 mm) Gitarren.

**Steg:** Rohlinge für akustische und elektrische Gitarren (170 x 50 x 20 mm).

Sie möchten Spezialanfertigungen? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme und beraten Sie gerne: info@swisswoodsolutions.ch

## Sonowood Ahorn (Acer pseudoplatanus)

Dichte [kg/m3]	1'200 – 1'400
Brinell-Härte <sup>a)</sup> [N/mm2]	90 – 140
Farbe	Mocca
<b>Dimensionsstabilität</b> (Diff. Quellmass in [% pro % Holzfeuchteänderung])	Höhe ~ 0.7 Breite ~ 0.3
Schallleitgeschwindigkeit <sup>b)</sup> [m/s]	> 4'400
Dämpfung (Log. Dekrement)	~0.053
Elastizitätsmodul <sup>()</sup> [N/mm2]	> 23'000

## Sonowood Fichte (Picea abies)

Dichte [kg/m³]	1'300 – 1'400
Brinell-Härte <sup>a)</sup> [N/mm²]	100 – 150
Farbe	Karamell
<b>Dimensionsstabilität</b> (Diff. Quellmass in [% pro % Holzfeuchteänderung])	Höhe ~ 0.75 Breite ~ 0.33
Schallleitgeschwindigkeit <sup>b)</sup> [m/s]	> 5'500
Dämpfung (Log. Dekrement)	~0.04
Elastizitätsmodul <sup>o</sup> [N/mm²]	> 39'000

## Sonowood Nuss (Juglans spp.)

Dichte [kg/m³]	1'200 – 1'400
Brinell-Härte <sup>a)</sup> [N/mm <sup>2</sup> ]	90 – 140
Farbe	Dunkelbraun
<b>Dimensionsstabilität</b> (Diff. Quellmass in [% pro % Holzfeuchteänderung])	Höhe ~ 0.8 Breite ~ 0.25
Schallleitgeschwindigkeit <sup>b)</sup> [m/s]	> 4'400
Dämpfung (Log. Dekrement)	~0.053
Elastizitätsmodul <sup>c)</sup> [N/mm <sup>2</sup> ]	> 23'000

## Vergleichswerte von Ebenholz

Dichte [kg/m³]	1'100 – 1'200
Brinell-Härte <sup>a)</sup> [N/mm²]	~ 84
Schallleitgeschwindigkeit <sup>b)</sup> [m/s]	~ 4'500

a) quer zur Faserrichtung b) in Faserrichtung c) ermittelt anhand der Schalllaufgeschwindigkei