



11/9/2023 10:15:51 AM

Method: Fe-10-Magnum

11/9/2023 10:15:46 AM

Comment: low-alloy steel - F

Element concentration

Sample Name:

Heat No:

AKIJ ISPAT LIMITED

Final AJ-965 C-2 (B500 DWR)

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (1)	0.264	0.245	0.905	0.0235	0.0155	0.251	0.0224	0.0587

	Al	Co	Cu	Nb	Ti	V	W	Pb
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (1)	0.00092	0.0129	0.0803	0.0034	< 0.0010	0.0092	< 0.0100	< 0.0030

	Sn	As	Zr	Bi	Ca	Ce	B	Zn
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (1)	0.0082	0.0054	0.0028	0.0091	0.00019	< 0.0030	0.0017	> 0.0324

	La	Fe	Sb	Te				
	%	%	%	%				
< x > (1)	< 0.0010	98.0	< 0.0010	0.0011				