



11/16/2023 1:59:11 PM

Method: Fe-10-Magnum

11/16/2023 1:58:48 PM

Comment: low-alloy steel - F

Element concentration

Sample Name:

Heat No:

AKIJ ISPAT LIMITED

Final AK-120 C-1 B500 DWR

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (1)	0.296	0.270	0.803	0.0328	0.0263	0.214	0.0242	0.0647

	Al	Co	Cu	Nb	Ti	V	W	Pb
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (1)	0.0012	0.0123	0.147	< 0.0010	< 0.0010	0.0072	< 0.0100	0.0038

	Sn	As	Zr	Bi	Ca	Ce	B	Zn
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (1)	0.0127	0.0073	0.0028	0.0071	0.0028	< 0.0030	0.0024	~ 0.0306

	La	Fe	Sb	Te				
	%	%	%	%				
< x > (1)	< 0.0010	98.0	< 0.0010	0.0011				