



11/12/2023 4:11:13 PM

Method: Fe-10-Magnum

11/12/2023 4:11:09 PM

Comment: low-alloy steel - F

Element concentration

Sample Name:

Heat No:

AKIJ ISPAT LIMITED.

Final AK-26 C-4 (B500 DWR)

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (1)	0.282	0.265	0.855	0.0405	0.0236	0.157	0.0216	0.0478

	Al	Co	Cu	Nb	Ti	V	W	Pb
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (1)	0.0013	0.0122	0.202	< 0.0010	< 0.0010	0.0062	< 0.0100	< 0.0030

	Sn	As	Zr	Bi	Ca	Ce	B	Zn
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (1)	0.0106	0.0077	0.0029	0.0085	0.00017	0.0030	0.0025	~ 0.0272

	La	Fe	Sb	Te				
	%	%	%	%				
< x > (1)	< 0.0010	98.0	< 0.0010	0.0017				