



11/12/2023 3:14:58 PM

Method: Fe-10-Magnum

11/12/2023 3:14:47 PM

Comment: low-alloy steel - F

Element concentration

Sample Name:

Heat No:

AKIJ ISPAT LIMITED.

Final AK-25 C-2 (B500 DWR)

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (1)	0.268	0.258	0.869	0.0339	0.0235	0.166	0.0204	0.0468

	Al	Co	Cu	Nb	Ti	V	W	Pb
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (1)	0.0018	0.0128	0.0985	< 0.0010	< 0.0010	0.0068	< 0.0100	0.0034

	Sn	As	Zr	Bi	Ca	Ce	B	Zn
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (1)	0.0092	0.0063	0.0029	0.0114	0.00021	< 0.0030	0.0021	> 0.0324

	La	Fe	Sb	Te				
	%	%	%	%				
< x > (1)	< 0.0010	98.1	< 0.0010	0.0015				