



11/16/2023 12:23:11 PM

Method: Fe-10-Magnum

11/16/2023 12:22:51 PM

Comment: low-alloy steel - F

Element concentration

Sample Name:

Heat No:

AKIJ ISPAT LIMITED

Final AK-118 C-1 (B500 DWR)

	C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo	Ni
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (1)	0.271	0.249	0.772	0.0318	0.0229	0.132	0.0146	0.0482

	Al	Co	Cu	Nb	Ti	V	W	Pb
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (1)	0.00066	0.0132	0.118	< 0.0010	< 0.0010	0.0046	0.0238	0.0040

	Sn	As	Zr	Bi	Ca	Ce	B	Zn
	%	%	%	%	%	%	%	%
< x > (1)	0.0109	0.0057	0.0032	0.0127	0.00018	0.0037	0.0025	~ 0.0279

	La	Fe	Sb	Te				
	%	%	%	%				
< x > (1)	< 0.0010	98.2	< 0.0010	0.0011				