BOLETIM TÉCNICO

KUALIPHOS 605 B

KUALIPHOS 605 B é um produto que desengraxa e forma uma camada uniforme e amorfa de fosfato de ferro, proporcionando ação anticorrosiva em peças de aço e alumínio, antes da pintura.

KUALIPHOS 605 B foi desenvolvido para aplicação em processo de imersão e processos manuais utilizando pistola, pincel, pano e lavadora de alta pressão.

KUALIPHOS 605 B combina ação simultânea de limpeza, desoxidante, fosfatização e apassivação em uma só operação, é econômico, fácil controle de operação com instalação simples.

KUALIPHOS 605 B não precisa de enxágue, oferecendo grande economia de água.

PREPARAÇÃO DO BANHO

Para cada 1.000 litros de banho adicionar:

60 a 300 litros de **KUALIPHOS 605 B**

CONDIÇÕES PARA APLICAÇÃO

Concentração (%V/V)	06 a 30
Tempo (minutos)	2 por área tratada (2 a 5 passagens da pistola)
	Imersão de 05 a 20 minutos
pH	4,0 – 6,5
Temperatura ºC	Ambiente a 80
Acidez Total (pontos)	5 a 30

Nota: as condições de aplicação podem variar de acordo com a necessidade do processo.

Controle do Banho

Devem-se controlar a acidez total e o pH.

Pontos de Acidez Total

Pipetar 10 ml do banho para um frasco de Erlenmeyer, diluir com 50 ml de água destilada e adicionar 4 a 6 gotas de Fenolftaleína. Titular com (NaOH 0,1N) até mudança de incolor para levemente rosa.

Pontos de Acidez Total = mililitros de NaOH 0,1N consumido / 0,46.

Os ml gastos de NaOH 0,1N correspondem a %V/V de **KUALIPHOS 605 B.**

DESCARTE

Todos os efluentes devem ser tratados conforme a legislação local vigente para o descarte.

ASSISTENCIA TÉCNICA

A Kuality coloca seu departamento técnico a sua disposição para orientá-lo no que for necessário.

ELABORAÇÃO CONTATO	**REVISÃO**		
	N°	DATA	OBS.
Antonio Cietto (11) 4602-3473 vendas@kualityquimica.com.br	00	09/05/2024	Edição inicial.
	01	22/11/2024	Atualização dos dados técnicos
	02	13/06/2025	Atualização dos dados técnicos
	03	19/09/2025	Atualização dos dados técnicos