

ENERTITE^{MD} G - Mousse pulvérisée à cellules ouvertes

MATÉRIAU D'ISOLATION DE L'ENVELOPPE DU BÂTIMENT

ULC ER41037 - 05

DESCRIPTION:

ENERTITE G est un matériau d'isolation en mousse de polyuréthane pulvérisée à cellules ouvertes à deux composants et de faible densité. Cet isolant est créé par la réaction chimique entre un isocyanate et une résine. ENERTITE G ne peut être traité qu'avec l'isocyanate BASF Elastospray 8000A. Lorsque ce matériau est mélangé dans la chambre de mélange du pistolet de pulvérisation, une réaction chimique se produit, générant de la chaleur. ENERTITE G est une formulation gonflé à l'eau avec un degré de réactivité et est compatible avec la plupart des matériaux de construction courants. Le produit final en mousse ENERTITE G durci est de couleur jaune / blanc cassé.

UTILISATIONS:

Destiné aux applications de construction résidentielle, commerciale, industrielle et institutionnelle où l'isolation est requise, ENERTITE G peut être installé dans des constructions neuves ou en rénovation. Dans les deux cas, le produit doit être installé dans des cavités ouvertes aux emplacements suivants dans une construction à ossature en bois répondant aux exigences du Code national du bâtiment (NBC) :

- intérieur des murs extérieurs, y compris les solives de périmètre
- plafonds cathédrales et greniers
- planchers au-dessus des garages
- murs mitoyens entre des unités
- planchers en porte-à-faux

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DU SYSTÈME DE MOUSSE*

Les données de test suivantes proviennent d'un laboratoire indépendant et sont conformes à la norme de matériau CAN/ULC-S712.1

Propriétés physiques du produit final ENERTITE G	Résultats		Méthode de test
Densité (Cœur)	8,9 Kg/m ³	0,56 lb/pi ³	ASTM D1622
Contenu en cellules ouvertes	98%		
Perméance à l'air @ 75 Pa (échantillon de 100 mm d'épaisseur)	Pression positive 0,037 L/(m ² ·s)		ASTM D2842
Perméance à la vapeur d'eau (échantillon de 50 mm d'épaisseur)	882 ng/Pa.s.m ²		ASTM E96
Stabilité Dimensionnelle, % de variation de volume à 28 jours - 20°C ± 3°C + 80°C ± 2°C + 70°C ± 2°C, 97 ± 3% HR	+ 0,1 - 3,7 - 12,9		ASTM D2126-20
Indice de propagation de la flamme ** FS (S102) FS (S127)	Conforme		CAN/ULC-S102 CAN/ULC-S127
nn	1 jour		CAN/ULC-S774
Resistance au développement de champignon	Pas de développement		ASTM C1338
Resistance thermique à 50 mm d'épaisseur (30 jours)	1,23 m ² ·K/W (R3,55/pouce °F·pi ² ·h/BTU)		ASTM C-518

*Ces valeurs des propriétés physiques sont typiques pour ce matériau tel qu'appliqué dans notre installation de développement dans des conditions contrôlées. Les performances d'ENERTITE G et ses propriétés physiques réelles varieront en fonction des différences d'application (c'est-à-dire les conditions ambiantes, l'équipement et les réglages de processus, le débit de matériau, etc.). En conséquence, ces propriétés publiées doivent être utilisées comme des lignes directrices uniquement à des fins d'évaluation. Les spécifications des propriétés physiques doivent être déterminées à partir du matériau de production réel.

**Les évaluations numériques de propagation des flammes ne sont pas destinées à refléter les dangers présentés par ce produit ou tout produit fabriqué à partir de ce matériau dans des conditions d'incendie réelles. ENERTITE G ne doit pas être laissé exposé et doit être protégé par une barrière thermique.

***Les émissions de composés organiques volatils (COV) prises en compte ont été mesurées avec un taux de ventilation de pièce supposé de 0,3 changements d'air par heure, conformément aux exigences du NBC pour les nouvelles constructions.

ENTREPOSAGE ET PROPRIÉTÉS DES COMPOSANTS D'ENERTITE® G

	Résine ENERTITE G	l'isocyanate ELASTOSPRAY 8000A
Couleur	Beige	Brun
Durée de vie	6 mois	12 mois
Température d'entreposage recommandée	10°C - 27°C (50°F - 80°F)	10°C - 27°C (50°F - 80°F)
Poids des barils	220 kg (485 lbs)	227 kg (500 lbs)
Viscosité – MPa·s @ 25°C (77 °F)	275 ± 75	200 ± 30
Gravité spécifique @ 25°C (77°F)	1,12	1,22
Rapport de mélange (Partie par volume)	100	100

APPROBATIONS ET RÉFÉRENCES

- ULC ER41037-05 – Isolation en mousse pulvérisée Enertite G
- CAN/ULC S712.1 – ENERTITE G répond à la Norme sur l'isolant thermique en mousse de polyuréthane semi-rigide pulvérisée, de faible densité et à avéoles ouverts - spécifications relatives au matériau
- GREENGUARD and GREENGUARD Gold Certification – ENERTITE G répond aux stricts exigences de la certification Greenguard Gold, assurant ainsi la sécurité des occupants grâce à l'amélioration de la qualité de l'air.
- CAN/ULC S101 Assemblages résistant au feu approuvés par UL

DETAILS DE PRÉPARATION ET APPLICATION:

ENERTITE G devrait être installé par des applicateurs agréés par le Programme d'Assurance de la Qualité et de Formation (PAQF) de BASF Canada et certifiés par Caliber Solutions Inc., qui est responsable de la prestation du Programme d'Assurance de la Qualité (PAQ). ENERTITE G est vendu à des entrepreneurs agréés en barils ou en conteneur. ENERTITE G est conçu pour un taux d'application de ½ pouce minimum à 8 pouces maximum par couche. Un refroidissement approprié ou un temps de repos permettra d'obtenir des résultats optimaux entre les couches (5 minutes par couche maximum appliqué). Une fois installé et que le matériau a refroidi, il est possible d'ajouter des applications supplémentaires afin d'augmenter l'épaisseur totale installée de la mousse de polyuréthane.

La résine **ENERTITE G** nécessite la préparation suivante pour un traitement approprié:

- La température recommandée du matériau (dans le barils) au moment de l'application devrait être d'environ 21°C - 26.6°C (70°F - 80°F).
- Le chauffage et la recirculation ne sont pas nécessaires si la température du matériau est de 21°C (70°F) ou plus.
- Si la température des barils est inférieure à 21°C (70°F), la recirculation ou des chauffe-barils doivent être utilisés pour amener le matériau à un minimum de 21°C (70°F) avant le pulvérisation.
- Avant d'appliquer, assurez-vous que la température ambiante se situe entre -7°C et +49°C (20°F à 120°F).

Consultez le Guide d'application de la mousse de polyuréthane pulvérisée à cellules ouvertes ENERTITE G pour des instructions de préparation et d'application plus détaillées.

NE PAS MÉLANGER ENERTITE G AVEC D'AUTRES PRODUITS**EQUIPMENT PROCESSING PARAMETERS:**

Conditions	Partie A, Partie B, température du tuyau (Ajustez par incréments de ± 3°F)	Pression du proportionneur (pression de pulvérisation)
Froid	125 – 135 °F	1150 – 1450 psi (900 – 1200 psi)
Chaud	105 – 125 °F	1150 – 1450 psi (900 – 1200 psi)

SANTÉ, SÉCURITÉ ET TOXICITÉ – RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA MANIPULATION

Résine ENERTITE G • Utiliser un équipement de protection individuelle (voir Fiche Signalétique) • Dévisser lentement les bouchons pour libérer la pression du gaz dans les barils • Éviter tout contact avec la peau	Isocyanate ELASTOSPRAY 8000A • Utiliser un équipement de protection individuelle (voir Fiche Signalétique) • Éviter tout contact avec la peau, les yeux et ne pas respirer les vapeurs • Ne pas entreposer dans un emplacement humide • En cas de déversement, utiliser du sable ou un matériau absorbant (pas de sciure de bois) • Pour les déversements plus importants, communiquez avec BASF Canada au 1-800-454-2673, ou avec tout organisme spécialisé dans le contrôle des dommages chimiques (p. ex., CANUTEC au 613-996-6666).
---	--

SÉCURITÉ LORS DE L'APPLICATION

En tout temps, pendant la pulvérisation, les installateurs et les autres personnes travaillant à moins de 10 mètres (33 pieds) de l'installateur doivent porter un appareil respiratoire bien ajusté fournissant de l'air frais. Des gants de protection, des combinaisons, une protection oculaire, des chaussures de sécurité et des casques de sécurité doivent également être portés. Pendant la pulvérisation, toujours assurer une ventilation mécanique avec un minimum de 0,3 renouvellement d'air par heure et continuer pendant 24 heures après l'installation. Les personnes souffrant d'allergies respiratoires connues doivent éviter l'exposition au composant isocyanate. En cas d'inhalation de vapeurs, retirez la personne de la zone de travail pour respirer de l'air frais et, si la respiration est encore difficile, appelez un médecin. Évitez tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec une grande quantité d'eau pendant au moins 15 minutes et appeler immédiatement un médecin. En cas de contact cutané, laver la zone à l'eau et au savon. Lavez les vêtements souillés avant de les réutiliser.

RISQUE D'INCENDIE

Les incendies impliquant l'un ou l'autre composant peuvent être éteints avec du dioxyde de carbone, un produit chimique sec ou un gaz inerte. Le personnel qui lutte contre l'incendie doit être équipé d'appareils respiratoires autonomes.

PRÉCAUTIONS/LIMITES

Ne pas installer dans des endroits où un isolant incombustible est requis. Gardez des distances minimales de 75 mm (3 po) des dispositifs émettant de la chaleur. Lorsqu'elle est installée à l'intérieur d'un bâtiment, protéger la mousse conformément aux exigences du code du bâtiment à l'aide d'une couche de cloison sèche ou d'une barrière thermique appropriée.

TRAITEMENT D'ENERTITE G ET DE BASF WALLTITE (ou d'autres matériaux de mousse de polyuréthane pulvérisée utilisant la même machine):

(Ces deux matériaux sont des produits distincts avec des processus d'application distincts qui DOIVENT être strictement respectés)

- **Utilisez une pompe à baril séparée ou essuyez l'arbre de la pompe avant de l'introduire dans le baril d'ENERTITE G.**
- Passer de l'ENERTITE G à tout matériau BASF à cellules ouvertes ou fermées, ou vice versa, nécessite seulement quelques étapes spéciales. Un matériau peut être poussé à travers les conduites avec l'autre. Le matériau peut être soit purgé, soit pulvérisé hors cible.
- Chaque 50 pieds de tuyau de 3/8" contient environ 1/2 gallon de matériau (1/4 gallon de résine et 1/4 gallon d'isocyanate). Pour 300 pieds de tuyau, environ 3 gallons de matériau doivent être purgés des conduites pour arriver à du matériau frais.
- Si le matériau est purgé, veuillez noter que là où l'on pousse, il y aura une certaine contamination croisée des deux résines. Le matériau purgé peut être réutilisé tant qu'il n'y a pas eu de contamination croisée. Veuillez noter que le même matériau d'isocyanate (partie A) est utilisé pour les mousses à cellules fermées et ouvertes de BASF, et donc, la résine (partie B) est la seule partie qui doit être purgée.
- Si le matériau est pulvérisé, purgez le matériau de transition sur du plastique polyéthylène ou du carton jusqu'à obtenir le matériau que vous souhaitez pulvériser. Une fois que vous avez éliminé tout le premier matériau du système, vous devrez effectuer un contrôle de qualité avant de pulvériser la mousse dans les cavités.

- UN MATÉRIAU AVEC CONTAMINATION CROISÉE PULVÉRISÉ DANS LA CAVITÉ DU MUR DOIT ÊTRE ÉLIMINÉ IMMÉDIATEMENT AVANT DE CONTINUER. Un exotherme dangereux pourrait se produire si le matériau est pulvérisé trop épais (> 2 pouces en une seule couche).
- Si vous passez d'ENERTITE G à un système d'un autre fabricant, un rinçage est nécessaire. Tant l'ISO (partie A) que la résine (partie B) doivent être éliminés. Suivez toutes les directives de rinçage ou de traitement requises par ce fabricant.

INFORMATION SUR LA GARANTIE LIMITÉE – VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT :

Les informations contenues ici visent à aider les clients à déterminer si nos produits sont adaptés à leurs applications. Nos produits sont uniquement destinés à la vente aux clients industriels et commerciaux. Le client assume l'entière responsabilité du contrôle de la qualité, des tests et de la détermination de l'adéquation des produits pour leur application ou utilisation prévue. Nous garantissons que nos produits respecteront nos spécifications écrites pour les composants liquides. Nous ne faisons aucune autre garantie de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, de fait ou de droit, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Notre responsabilité totale et le recours exclusif des clients pour toutes les réclamations prouvées est le remplacement du produit non conforme et en aucun cas nous ne serons responsables d'autres dommages.

ASSISTANCE TECHNIQUE: Sans frais: 1-866-474-3538 - <https://walltite.basf.ca/home/fr-ca/downloads>

ENERTITE^{MD} est une marque de commerce déposée de BASF Corporation.