

Spezifikationsdatenblatt

Seite: 1/2

BASF Spezifikationsdatenblatt
Datum / überarbeitet am: 08.12.2025
Produkt: **Acronal® MB ECO 6716**

Version: 1.4

(30870458/SPE_GEN_C/DE)

Druckdatum 04.02.2026

1. Stoff/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Acronal® MB ECO 6716

BASF SE
Regional Business Unit Dispersions Europe
67056 Ludwigshafen, Germany

E-Mailadresse: ede-qm@basf.com

2. Charakterisierung

Wässrige Dispersion eines Polymers auf Basis: Acrylsäureester, Styrol

3. Spezifizierte Prüfungen

Eigenschaft	Prüfmethode (Parameter)	Wert
Feststoffgehalt	DIN EN ISO 3251	49,0 - 51,0 %
pH-Wert	DIN ISO 976	6,5 - 8,5
Viskosität, dynamisch	DIN EN ISO 3219 (23 °C, 100 1/s)	300 - 1.000 mPa.s

4. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang:
| Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

Lagerstabilität:
6 Monate bei 10 - 30 °C

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin.

BASF Spezifikationsdatenblatt
Datum / überarbeitet am: 08.12.2025
Produkt: **Acronal® MB ECO 6716**

Version: 1.4

(30870458/SPE_GEN_C/DE)

Druckdatum 04.02.2026

Die in Abschnitt 3 gelisteten Spezifizierten Prüfungen stellen die mit uns vereinbarte vertragliche Beschaffenheit des Produktes bei Gefahrenübergang dar. Die vorstehenden Angaben werden von uns im Rahmen unserer Qualitätssicherung regelmäßig überprüft. Diese Angaben und die Eigenschaften von Produktmustern sind keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, so dass daraus keine Schadensersatzansprüche gegen uns hergeleitet werden können.

Die Produktspezifikation wurde maschinell ohne Unterschrift erstellt.