

Spezifikationsdatenblatt

Seite: 1/2

BASF Spezifikationsdatenblatt
Datum / überarbeitet am: 23.01.2026
Produkt: **Epotal® CF 522 X**

Version: 1.0

(30864374/SPE_GEN_C/DE)

Druckdatum 02.02.2026

1. Stoff/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

Epotal® CF 522 X

BASF SE
Regional Business Unit Dispersions Europe
67056 Ludwigshafen, Germany

E-Mailadresse: ede-qm@basf.com

2. Charakterisierung

Wässrige Dispersion eines Polymers auf Basis: Acrylsäureester, Styrol

Polyurethan

3. Spezifizierte Prüfungen

Eigenschaft	Prüfmethode (Parameter)	Wert
Feststoffgehalt	DIN EN ISO 3251	44,0 - 46,0 %
pH-Wert	DIN ISO 976	5,5 - 8,5
Viskosität, dynamisch	DIN EN ISO 3219 (23 °C, 250 1/s)	5 - 200 mPa.s

4. Handhabung und Lagerung

Hinweise zum sicheren Umgang:
Siehe SDB Abschnitt 7 - Handhabung und Lagerung.

Lagerstabilität:
bei 10 - 30 °C

BASF Spezifikationsdatenblatt
Datum / überarbeitet am: 23.01.2026
Produkt: **Epotal® CF 522 X**

Version: 1.0

(30864374/SPE_GEN_C/DE)

Druckdatum 02.02.2026

Senkrechte Striche am linken Rand weisen auf Änderungen gegenüber der vorangehenden Version hin.

Die in Abschnitt 3 gelisteten Spezifizierten Prüfungen stellen die mit uns vereinbarte vertragliche Beschaffenheit des Produktes bei Gefahrenübergang dar. Die vorstehenden Angaben werden von uns im Rahmen unserer Qualitätssicherung regelmäßig überprüft. Diese Angaben und die Eigenschaften von Produktmustern sind keine Garantie von Eigenschaften und enthalten insbesondere keine Aussagen über die Eignung des Produkts für bestimmte Einsatzzwecke, so dass daraus keine Schadensersatzansprüche gegen uns hergeleitet werden können.

Die Produktspezifikation wurde maschinell ohne Unterschrift erstellt.