



We create chemistry

## Joncryl® 9538

高透高硬耐烫的单组分纯丙烯酸分散体  
助力展现木材天然之美



巴斯夫高度聚焦中国区的业务发展，开发了一系列的木器涂料分散体，从单组分丙烯酸、聚氨酯丙烯酸杂化体，到双组分聚氨酯，本土产品线不断丰富。

其中，Joncryl® 9538是一款主要面向家具行业、本地开发的自交联型水性丙烯酸树脂，满足终端用户对家具拥有耐烫、耐刮、高透暖木等超高的应用性能要求。

### 产品亮点

- 粒径小，湿膜透性高，展现很好的暖木效果
- 硬度高，出色的抗粘连性，抗刮耐磨
- 非常好的干热和湿热耐性
- 良好的耐化学品性能（酒精、污渍等）
- 在木材和塑料上有良好的附着力
- 成膜助剂需求量低

### 应用推荐

- 通用的木器涂料和塑料涂料
- 主要用于面漆，尤其适合高性能要求的清漆体系
- 适用于家具、地板和塑胶制品等领域

# Joncryl® 9538

## 高透高硬耐烫的单组分纯丙烯酸分散体助力

### 产品技术数据

|        |          |
|--------|----------|
| 化学结构   | 自交联纯丙分散体 |
| 外观状态   | 透明液体     |
| 固含量    | ~40%     |
| pH值    | ~7.5     |
| 最低成膜温度 | ~58℃     |

### 耐湿热（耐开水烫）

自交联丙烯酸竞品



留下永久的杯底烫痕（白圈）

Joncryl® 9538




初始溶胀能在3小时内恢复无痕迹

备注：将90℃热水倒入PE杯中并在杯底洒上热水，自然降温持续30分钟

### 耐水性

自交联丙烯酸竞品



无恢复

Joncryl® 9538



恢复1小时


备注：耐水性测试采用湿滤纸敷贴在漆膜上24小时，外扣透明盖子以防水分挥发

### 乳液清透/漆膜透性高/暖木效果好

乳液



湿膜



干膜




图片左侧：普通的自交联丙烯酸乳液；图片右侧：Joncryl® 9538

### 高硬度/抗粘连/耐刮擦


抗粘连测试

清漆



负载1吨/米²

清漆



负载2吨/米²

备注：耐堆叠前常温干燥16小时，面对面堆叠，加上一定负载后，常温测试24小时

耐指甲刮擦



普通的自交联丙烯酸乳液



Joncryl® 9538

### 巴斯夫树脂与助剂产品中心

网址：  
[www.basf-resins-additives.com](http://www.basf-resins-additives.com)  
邮箱：  
[Resins-Additives-Asia@basf.com](mailto:Resins-Additives-Asia@basf.com)



巴斯夫树脂与助剂产品中心

扫描二维码，  
了解更多巴斯夫  
助剂产品和配方  
等技术信息，  
并索取样品。



### 联系我们

上海

上海市浦东新区  
江心沙路 300 号  
邮编：200137  
电话：+86 21 2039 1000

广州

广州市先烈中路 69 号  
东山广场 28 楼 2808 室  
邮编：510095  
电话：+86 20 8713 6000

本出版物中所含数据基于巴斯夫现有知识与经验。鉴于多种因素可能影响到产品在生产过程中的使用，这些数据并不构成对产品具体性质或特定适用性的保证，用户应自行展开研究、测试。巴斯夫保留随时更改本出版物中所含任何描述、图表、图像、数据、比例、重量等信息的权利，恕不另行通知，上述信息亦不构成对产品合约质量的保证。产品合约质量声明请见相关产品说明。获取巴斯夫产品者应遵守知识产权及现有法律法规的规定。在进行产品相关操作时，必须遵循安全数据表中所提供的建议及信息。另外，化学品处理工作环境及卫生措施必须符合法律法规的要求。