

DESCRIPCIÓN.

Mexlub * Engranes Universales API GL-5 SAE 90 son lubricantes elaborados a base de aceites básicos vírgenes y aditivos para extrema presión a base de fósforo y azufre. Esta formulación les permite tener propiedades de extrema presión y ser utilizados en la lubricación de sistemas de engranes de tipo hipoidal que soportan altas cargas o cargas de choque en condiciones severas.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS.

- Excelente protección contra la fricción y el desgaste por altas cargas, asegurando una adecuada operación y una larga vida del equipo.
- Excelente estabilidad térmica y a la oxidación, generando menos depósitos y mayor vida a los engranes y sellos.
- Alta protección contra la herrumbre y la corrosión, reduciendo el desgaste y asegurando una larga vida de los componentes.
- Bajo poder de generación de espuma que proporciona una adecuada resistencia de película para brindar una lubricación efectiva.

APLICACIÓN.

- Transmisiones manuales.
- Diferenciales y transejes de camiones de servicio pesado.
- Diferenciales de camiones, camionetas y automóviles.
- Cajas de engranes, diferenciales y mandos finales de maquinaria industrial, agrícola, minera y de construcción que especifiquen el uso de un aceite API GL-5.
- En la industria, pueden ser usados en sistemas con engranes de tipo helicoidal e hipoidal con cargas severas.

Mexlub [®] Engranes Universales API GL-5 SAE 90

Aceite Lubricante para Transmisión Manual y Diferencial.

ESPECIFICACIONES Y/O APROBACIONES.

• API GL-5

SALUD Y SEGURIDAD.

Mexlub [®] **Engranes Universales API GL-5 SAE 90** no producen efectos nocivos cuando se utilizan en las aplicaciones recomendadas y se respetan unas adecuadas prácticas de seguridad e higiene en el trabajo.

No contamine, no tire el aceite usado al alcantarillado, para mayores detalles consulte la Hoja de Seguridad del Producto (HDS)

PRESENTACIONES.







Cubeta

Tambor

Contenedor

CARACTERÍSTICAS.

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO ASTM	VALORES TÍPICOS
Apariencia	VISUAL	Clara y Brillante
Color	ASTM D 1500	4.5 Máx.
Peso Específico 20/4°C	ASTM D 1298	0.9
Gravedad API	ASTM D 287	25.4
Punto de Inflamación, °C	ASTM D 92	200 Min.
Viscosidad @ 40°C, cSt	ASTM D 445	195.0
Viscosidad @ 100°C, cSt	ASTM D 445	16.8/19.0
Indice de Viscosidad	ASTM D 2270	90 Min.
Punto de fluidez,°C	ASTM D 97	-15 Máx.
Corrosión al cobre 3 Hrs. a 121°C	ASTM D 130	1B Máx.
Prueba de espuma	ASTM D 892	
A 24°C/ml		20/0
A 93.5°C/ml		50/0
Azufre,% Peso	ASTM D 129	1.501/1.820
Fósforo,% Peso	ASTM D 1091	0.100/0.122
Nitrógeno,% Peso	ASTM D 3228	0.055/0.067