

QUY TRÌNH + LỆNH SẢN XUẤT									
KINH DOANH								LỆNH SỐ:	T-03514/25
KHÁCH HÀNG:	TÂN THÀNH ĐẠT		NƠI GIAO			NGÀY NHẬN:			09/09/2025
PO :	TTD-280825-032-TGVT		TÂN THÀNH ĐẠT			NGÀY GIAO:			17/09//2025
MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	MÀU	ART/ QUY CÁCH	SIZE	SỐ LƯỢNG	SL TỒN KHO	SỐ LƯỢNG + % HH	DVT	HÌNH ANH
8-ODJ146-000-SI-TG	LOGO SILICONE	11-0701 TCX - 1mm, Black - 0.5mm, 16-1451 TCX - 0.5mm, 137C - 0.5mm	LOGO SILICONE ÉP LÊN BTP	11MM*40MM	105		106	PCS	
TỔNG SỐ LƯỢNG HÀNG CẦN SẢN XUẤT:					105		106	PCS	
LUU Ý:									

PHÂN TÍCH CÔNG ĐOAN				NĂNG LỰC SX					
CD 1	NGUYÊN LIỆU	DỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT	NGÀY SẢN XUẤT	MÃ SỐ NV	MÃ SỐ QC INLINE	MÁY	SỐ LƯỢNG SẢN XUẤT	CA SẢN XUẤT
ĐÚC SLC	1. Khuôn đồng đúc silicon theo file thiết kế có son xanh. 2. Silicon bơm màu Black 3. Silicon bơm 16-1451 TCX 4. Silicon bơm màu 137C 5. Silicon nền màu 11-0701 TCX 6. Keo ép nhiệt TQ 7. Tay móng 8.Lụa 90 9. Tap long không keo + vải lót	2: 0,7g/pcs 3: 0,3g/pcs 4: 0,2g/pcs 5: 0,8g/pcs 6: 15cm*15cm/25pcs 7: 15cm*15cm/25pcs 8: 0,5m/ca 9: 1m/ca	QUY TRÌNH PHA MỤC BỘM BLACK KD 1380 MJ :100g RG 601 :0.5G Tảng bám 3#: 10g Pha loãng X100 :60g  QUY TRÌNH PHA MỤC BỘM 16-1451 TCX KD 1380 MJ :50g RG 101 :1g RG 302 :2g RG 802 :0.5g RG 203 :0.2g 3#: :5g PL X100 :30g QUY TRÌNH PHA MỤC BỘM 137C KD 1380MJ :100g RG 101 :2g RG 103 :2g RG 107 :5g 3#: :10g X100 :60g  QUY TRÌNH PHA MỤC NỀN SILICON MÀU 11 - 0701 TCX KD 1380 MJ :200G RG 101 :6G RG 103 :0.05G RG 201 :0.015G TẶNG BẤM 3#: 20G  QUY TRÌNH BỘM CHỦ B1-CHO KHUÔN VÀO MÁY BỘM SLC RỜI BỎ KHUÔN VÀO NUÔNG -Nhiệt độ thoát trên :95 độ -Nhiệt độ thoát dưới :145 độ +Vacuum time : 10s +Exhaust timer :6s +Vulcan timer :40s +Lực ép PSI :500 QUY TRÌNH MÁY ĐÚC -Nhiệt độ thoát trên :95 độ -Nhiệt độ thoát dưới :145 độ +Vacuum time : 10s +Exhaust timer : 6s +Vulcan timer :40s +Lực ép PSI :500						
CD 2	NGUYÊN LIỆU	DỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT						
CD 3	NGUYÊN LIỆU	DỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT						

STT	SỐ LƯỢNG CHUẨN BỊ	DVT	TÊN NGUYÊN LIỆU CHUẨN BỊ	THỜI GIAN CÓ		NGƯỜI PHỤ TRÁCH	NGÀY NHẬN LỆNH
				Dâ có	Chưa có		

Giám đốc

Người lập phiếu ký