


QUY TRÌNH + LỆNH SẢN XUẤT											
KINH DOANH								LỆNH SỐ:		M-03152/25	
KHÁCH HÀNG:	TÂN THÀNH ĐẠT			NƠI GIAO			NGÀY NHẬN:			19/08/2025	
PO :	MẪU CHỈ DUYỆN			TÂN THÀNH ĐẠT			NGÀY GIAO:			23/08/2025	
MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	MÀU	ART/ QUY CÁCH	SIZE	SỐ LƯỢNG	SL TỒN KHO	SỐ LƯỢNG + % HH	DVT	<div><p>BEX-250729-PO0840-H0250M TOUGH MARINE ÉP LOGO TPU HỒNG TRÁI</p></div>		
BEX-250729-PO0840-H0250M TOUGH MARINE	LOGO SILICON ÉP LÊN BTP	18-4434 TCX	20MM	LOGO SILICONÉP LÊN BTP	30		30	PCS			
TỔNG SỐ LƯỢNG HÀNG CẦN SẢN XUẤT:					30		30	PCS			

PHÂN TÍCH CÔNG ĐOẠN				NĂNG LỰC SX					
CD 1	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT	NGÀY SẢN XUẤT	MÃ SỐ NV	MÃ SỐ QC INLINE	MÁY	SỐ LƯỢNG SẢN XUẤT	CA SẢN XUẤT
ĐÚC SILICON	1. Khuôn đồng đúc silicon theo file thiết kế có sơn xanh. 2. Silicon màu 18-4434 TCX 3.Keo TQ 4.Tẩy mỡ 5. Tap long không keo + vải lót	2: 1,2g 3: 13cm*13cm/25pes 4: 13cm*13cm/25pes 5: 1m/ca NĂNG SUẤT: 1750 PCS/CA	QUY TRÌNH PHẠM MỨC 18-4434 TCX KD 1380 : 100g RG 101 :0,25g RG 401 :2g RG 804 :0,25g Tăng bám 3# :10g QUY TRÌNH MÁY ĐÚC -Nhiệt độ thướt trên :95 độ -Nhiệt độ thướt dưới :145 độ +Vacuum time :10s +Exhaut timer :6s +Vulcan timer :40s + Lực ép PSI :500 B1: Bơm sic vào khuôn B2:Tháo gỡ miếng tráng của lớp keo và phủ keo lên khuôn(đúng bề mặt keo) B3:Bỏ khuôn vào máy ép B4: khi máy ép xong tháo gỡ ba vĩa sic trên khuôn nhanh nhất B5: Bỏ khuôn qua máy làm nguội B6 : Lấy hàng khỏi khuôn đúc và kiểm tra hàng đảm bảo mặt trước và mặt keo. Sau đó nhập kho						
CD 2	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT						
ÉP NHIỆT	Silicon đã kiểm	NĂNG XUẤT :800PCS	Nhiệt :165 Độ c Thời gian :12S Hơi :2KG						

CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU							
STT	SỐ LƯỢNG CHUẨN BỊ	DVT	TÊN NGUYÊN LIỆU CHUẨN BỊ	THỜI GIAN CÓ		NGƯỜI PHỤ TRÁCH	NGÀY NHẬN LỆNH
				Đã có	Chưa có		

Giám đốc

Người lập phiếu ký