


QUY TRÌNH + LỆNH SẢN XUẤT										
KINH DOANH								LỆNH SỐ:	T-03963/25	
KHÁCH HÀNG:	TÂN THÀNH ĐẠT		NƠI GIAO			NGÀY NHẬN:			10/10/2025	
PO :	TTD-071025-040-TGVT		TÂN THÀNH ĐẠT			NGÀY GIAO:			18/10/2025	
MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	MÀU	ART/ QUY CÁCH	SIZE	SỐ LƯỢNG	SL TỒN KHO	SỐ LƯỢNG + % HH	ĐVT		
BEX-250923-PO0876-H0250M TOUGH MARINE	LOGO SILICON ÉP LÊN BTP	18-4434 TCX-Nền dày 2mm White/Dây 1mm	63,5MM	LOGO SILICON ÉP LÊN BTP	450		452	PCS		
TỔNG SỐ LƯỢNG HÀNG CẦN SẢN XUẤT:					450		452	PCS		

PHÂN TÍCH CÔNG ĐOẠN				NĂNG LỰC SX					
CD 1	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT	NGÀY SẢN XUẤT	MÃ SỐ NV	MÃ SỐ QC INLINE	MÁY	SỐ LƯỢNG SẢN XUẤT	CA SẢN XUẤT
ĐÚC SILICON	1. Khuôn đồng đúc silicon theo file thiết kế có sơn xanh. 2. Silicon nền màu 18-4434 TCX 3. Silicon bơm White 4.Keo TQ 5.Tẩy móng 6. Tap long không keo + vãi lót	2: 8g 3: 2g 4: 15cm*15cm/4pcs 5: 15cm*15cm 6:1m/ca NĂNG SUẤT: 180PCS/CA	QUY TRÌNH PHA MÚC 18-4434 TCX KD 1380 : 100g RG 101 :0,25g RG 401 :2g RG 804 :0,25g Tăng bám 3# :10g QUY TRÌNH MÁY ĐÚC -Nhiệt độ thướt trên :95 độ -Nhiệt độ thướt dưới :145 độ +Vacuum time :10s +Exhaust timer :6s +Vulcan timer :40s + Lực ép PSI :500 B1: Bơm sê vào khuôn B2:Tháo gỡ miếng trắng của lớp keo và phủ keo lên khuôn (đúng bề mặt keo) B3:Bỏ khuôn vào máy ép B4: khi máy ép xong tháo gỡ ba vĩa sê trên khuôn nhanh nhất B5: Bỏ khuôn qua máy làm nguội B6 : Lấy hàng khỏi khuôn đúc và kiểm tra hàng đảm bảo mặt trước và mặt keo. Sau đó nhập kho						
CD 2	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT						
ÉP cao tần	1. Silicon đã kiểm 2. Miếng lót vàng cách điện 3. Vải xanh cách điện 4. Giấy bóng cách điện 5. Khuôn nhôm ép cao tần	2+3+4: 1m mỗi ngày	Điện : 0,3a □ Nhiệt độ : 150 độ c Hơi : 1,5kg Thời gian ngắt điện : 6s Thời gian ngâm : 20s						

CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU

STT	SỐ LƯỢNG CHUẨN BỊ	DVT	TÊN NGUYÊN LIỆU CHUẨN BỊ	THỜI GIAN CÓ		NGƯỜI PHỤ TRÁCH	NGÀY NHẬN LỆNH
				Đã có	Chưa có		

Giám đốc

Người lập phiếu ký