

LỆNH SẢN XUẤT (TRUY CẬP ZALO QUÉT MÃ QR SAU KHI KẾT THÚC CA SẢN XUẤT)									
#BLOCKED!								LỆNH SỐ:	T-0010000/26
KHÁCH HÀNG:	NA		NƠI GIAO			NGÀY NHẬN:			05/03/2026
PO :	VNTTM - FEB END BUY (27.02-03.03)		NA			NGÀY GIAO:			25/03/2026
MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	MÀU	ART/QUY CÁCH	SIZE	SỐ LƯỢNG	SL TỒN KHO	SỐ LƯỢNG + % HH	DVT	HÌNH ẢNH
4 X 4 1/2" - ELASTIC BAND IN BLACK (12MM) TAGTIME VN -	ELASTIC BAND -12MM BLACK	BLACK #00A	QUẦN CUỘN	12MM	14.112		15.523	YRD	
4 X 4 1" - ELASTIC BAND IN BLACK (25MM) TAGTIME VN -	ELASTIC BAND -25MM BLACK	BLACK #00A	QUẦN CUỘN	25MM	4.788		5.267	YRD	
4 X 4 1-1/8" - ELASTIC BAND IN BLACK (28MM) TAGTIME VN -	ELASTIC BAND -28MM BLACK	BLACK #00A	QUẦN CUỘN	28MM	15.624		17.186	YRD	
4 X 4 1-1/4" - ELASTIC BAND IN BLACK (32MM) TAGTIME VN -	ELASTIC BAND -32MM BLACK	BLACK #00A	QUẦN CUỘN	32MM	6.984		7.682	YRD	
4 X 4 1-1/2" - ELASTIC BAND IN BLACK (38MM) TAGTIME VN -	ELASTIC BAND -38MM BLACK	BLACK #00A	QUẦN CUỘN	38MM	10.296		11.326	YRD	
4 X 4 1-3/4"-W- ELASTIC BAND IN BLACK (45MM) TAGTIME VN -	ELASTIC BAND -45MM BLACK	BLACK #00A	QUẦN CUỘN	45MM	32.652		35.917	YRD	
4 X 4 1-7/8" - ELASTIC BAND IN BLACK (48MM) TAGTIME VN -	ELASTIC BAND -48MM BLACK	BLACK #00A	QUẦN CUỘN	48MM	32.328		35.561	YRD	
4 X 4 2"(5CM)- ELASTIC BAND IN BLACK TAGTIME VN -	ELASTIC BAND -50MM BLACK	BLACK #00A	QUẦN CUỘN	50MM	8.028		8.831	YRD	
4 X 4 2-3/8" - ELASTIC BAND IN BLACK (60MM) TAGTIME VN -	ELASTIC BAND -60MM BLACK	BLACK #00A	QUẦN CUỘN	60MM	8.136		8.950	YRD	
4 X 4 5.5CM - ELASTIC BAND IN BLACK (55MM) TAGTIME VN -	ELASTIC BAND -55MM BLACK	BLACK #00A	QUẦN CUỘN	55MM	2.124		2.336	YRD	
TỔNG SỐ LƯỢNG HÀNG CẦN SẢN XUẤT:					135.072		146.243	YRD	
LƯU Ý: CHẤT LƯỢNG THEO BẢNG DUYỆT MẪU. TIÊU CHUẨN TEST: 1. Shrinkage test : => PHƯƠNG PHÁP TEST (Method) => AATCC 135 Dimensional / Laundering => Washing Condition : 40°C @ 5 Cycles , Tumble Dry Low. a) Pre-shrunk = 3% b) Without pre-shrunk = 5% 2. Elongation test: Tension and Elongation => PHƯƠNG PHÁP TEST (Method) a). Elastic width ≤1 1/2"(38mm) : set the specified test load to 1.5 kgf (3.3 lbf) for cuffs and other applications, (Conversion: 3.3 lbf = 14.6 N) b). Elastic width > 1 1/2"(38mm): set the specified test load to 4.25 kgf (9.35 lbf) for waistbands, chest bands, bra straps, etc. (Conversion: 9.35 lbf = 41.6 N) 3. PH Value => PHƯƠNG PHÁP TEST (Method) => AATCC 81 Grey Scale => Standard: 4.0 ~ 7.1									

PHÂN TÍCH CÔNG ĐOẠN				NĂNG LỰC SX						
CD 1	NGUYÊN LIỆU		ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT	NGÀY SẢN XUẤT	MÃ SỐ NV	MÃ SỐ QC INLINE	MÁY	SỐ LƯỢNG SẢN XUẤT	CA SẢN XUẤT
Dệt Thun Bán	1. CHỈ NGANG + POLY 150D 2. CHỈ DỌC POLY 150D 3. Su 37			Quy trình dệt thun bán Nhông máy ngoài 18 Nhông máy trong 22 Nhông su dưới 24 Nhông su trên 22 Số bán thun trên 1 máy Số sợi dọc trên 1 bản :34 Số sợi su trên 1 bản 34 Số thun su trên 1 máy 8 thùng 30 sợi lẻ Số cuộn sợi ngang trên 1 máy :60						
CD 2	NGUYÊN LIỆU		ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT						
CD 3	NGUYÊN LIỆU		ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT						
CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU										
STT	SỐ LƯỢNG CHUẨN	DVT	TÊN NGUYÊN LIỆU CHUẨN BỊ	THỜI GIAN CÓ		NGƯỜI PHỤ TRÁCH	NGÀY NHẬN LỆNH			
				Đã có	Chưa có					