

LỆNH SẢN XUẤT (TRUY CẬP ZALO QUÉT MÃ QR SAU KHI KẾT THÚC CA SẢN XUẤT)											
#BLOCKED!							LỆNH SỐ:		T-0010030/26		
KHÁCH HÀNG:		NA		NƠI GIAO			NGÀY NHẬN:				
PO :		ĐƠN HÀNG BỔ SUNG VNTTM- FEB MID BUY(06.02.26-07.02.26)		NA			NGÀY GIAO:				
MÃ HÀNG		TÊN SẢN PHẨM		MÀU		ART/ QUY CÁCH	SIZE	SỐ LƯỢNG	SL TỒN KHO	SỐ LƯỢNG + % HH	DVT
4 X 4 1-3/4"W- ELASTIC BAND IN BLACK (45MM) TAGTIME VN -		ELASTIC BAND -45MM BLACK		BLACK #00A		QUẦN CUỘN	45MM	144		158	YRD
TỔNG SỐ LƯỢNG HÀNG CẦN SẢN XUẤT:								144		158	YRD
LƯU Ý: CHẤT LƯỢNG THEO BẢNG DUYỆT MẪU. TIÊU CHUẨN TEST: 1. Shrinkage test : => PHƯƠNG PHÁP TEST (Method) => AATCC 135 Dimensional / Laundering => Washing Condition : 40°C @ 5 Cycles , Tumble Dry Low. a) Pre-shrunk = 3% b) Without pre-shrunk = 5% 2. Elongation test: Tension and Elongation => PHƯƠNG PHÁP TEST (Method) a). Elastic width ≤1 1/2"(38mm) : set the specified test load to 1.5 kgf (3.3 lbf) for cuffs and other applications. (Conversion: 3.3 lbf ≈ 14.6 N) b). Elastic width > 1 1/2"(38mm): set the specified test load to 4.25 kgf (9.35 lbf) for waistbands, chest bands, bra straps, etc. (Conversion: 9.35 lbf ≈ 41.6 N) 3. PH Value => PHƯƠNG PHÁP TEST (Method) => AATCC 81 Grey Scale => Standard: 4.0 ~ 7.1											
PHÂN TÍCH CÔNG ĐOẠN				NĂNG LỰC SX							
CD 1	NGUYÊN LIỆU		ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT		NGÀY SẢN XUẤT	MÃ SỐ NV	MÃ SỐ QC INLINE	MÁY	SỐ LƯỢNG SẢN XUẤT	CA SẢN XUẤT
Dệt Thun Bắn	1. CHỈ NGANG + POLY 150D 2. CHỈ DỌC POLY 150D 3. Su 37			Quy trình dệt thun bắn Nhông máy ngoài 18 Nhông máy trong 22 Nhông su dưới 24 Nhông su trên 22 Số bản thun trên 1 máy Số sợi dọc trên 1 bản :34 Số sợi su trên 1 bản 34 Số thùng su trên 1 máy 8 thùng 30 sợi lẻ Số cuộn sợi ngang trên 1 máy :60							
CD 2	NGUYÊN LIỆU		ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT							
CD 3	NGUYÊN LIỆU		ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT							
CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU											
STT	SỐ LƯỢNG CHUẨN	DVT	TÊN NGUYÊN LIỆU CHUẨN BỊ			THỜI GIAN CÓ		NGƯỜI PHỤ TRÁCH	NGÀY NHẬN LỆNH		
						Đã có	Chưa có				

Giám đốc

Người lập phiếu ký