

LỆNH SẢN XUẤT (TRUY CẬP ZALO QUÉT MÃ QR SAU KHI KẾT THÚC CA SẢN XUẤT)												
#BLOCKED!							LỆNH SỐ:		T-0010031/26			
KHÁCH HÀNG:		NA		NƠI GIAO			NGÀY NHẬN:		07/03/2026			
PO :		ĐƠN HÀNG BỔ SUNG VNTTM-FEB MID BUY 06.02.26-07.02.26		NA			NGÀY GIAO:		18/03/2026			
MÃ HÀNG		TÊN SẢN PHẨM		MÀU		ART/ QUY CÁCH	SIZE	SỐ LƯỢNG	SL TỒN KHO	SỐ LƯỢNG + % HH	DVT	HÌNH ẢNH
4 X 4 3/4"" - ELASTIC BAND IN WHITE (18-20MM) TAGTIME VN -		ELASTIC BAND -12MM WHITE		WHITE #10A-CW#084		QUẦN CUỘN	18-20MM	540		594	YRD	
4 X 4 1-3/4""W- ELASTIC BAND IN WHITE (45MM) TAGTIME VN -		ELASTIC BAND -45MM WHITE		WHITE #10A-CW#084		QUẦN CUỘN	45MM	31.428		34.571	YRD	
4 X 4 1-7/8"" - ELASTIC BAND IN WHITE (48MM) TAGTIME VN -		ELASTIC BAND -48MM WHITE		WHITE #10A-CW#084		QUẦN CUỘN	48MM	36		40	YRD	
4 X 4 2-1/8"" - ELASTIC BAND IN WHITE (54MM) TAGTIME VN -		ELASTIC BAND -54MM WHITE		WHITE #10A-CW#084		QUẦN CUỘN	54MM	252		277	YRD	
TỔNG SỐ LƯỢNG HÀNG CẦN SẢN XUẤT:								32.256		35.482	YRD	
LƯU Ý: CHẤT LƯỢNG THEO BẢNG DUYỆT MẪU. TIÊU CHUẨN TEST: 1. Shrinkage test : => PHƯƠNG PHÁP TEST (Method) => AATCC 135 Dimensional / Laundering => Washing Condition : 40°C @ 5 Cycles , Tumble Dry Low. a) Pre-shrunk = 3% b) Without pre-shrunk = 5% 2. Elongation test: Tension and Elongation => PHƯƠNG PHÁP TEST (Method) a). Elastic width ≤1 1/2"(38mm) : set the specified test load to 1.5 kgf (3.3 lbf) for cuffs and other applications, (Conversion: 3.3 lbf ≈ 14.6 N) b). Elastic width > 1 1/2"(38mm): set the specified test load to 4.25 kgf (9.35 lbf) for waistbands, chest bands, bra straps, etc, (Conversion: 9.35 lbf ≈ 41.6 N) 3. PH Value => PHƯƠNG PHÁP TEST (Method) => AATCC 81 Grey Scale => Standard: 4.0 ~ 7.1												
PHÂN TÍCH CÔNG ĐOẠN												
CD 1	NGUYÊN LIỆU		ĐỊNH MỨC		QUY TRÌNH SẢN XUẤT							
Dệt Thun Bần	1. CHỈ NGANG + POLY 150D 2. CHỈ DỌC POLY 150D 3. Su 37				Quy trình dệt thun bần Nhớ máy ngoài 18 Nhớ máy trong 22 Nhớ su dưới 24 Nhớ su trên 22 Số bần thun trên 1 máy Số sợi dọc trên 1 bần :34 Số sợi su trên 1 bần 34 Số thùng su trên 1 máy 8 thùng 30 sợi lẻ Số cuộn sợi ngang trên 1 máy :60							
CD 2	NGUYÊN LIỆU		ĐỊNH MỨC		QUY TRÌNH SẢN XUẤT							
CD 3	NGUYÊN LIỆU		ĐỊNH MỨC		QUY TRÌNH SẢN XUẤT							
CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU												
STT	SỐ LƯỢNG CHUẨN	DVT	TÊN NGUYÊN LIỆU CHUẨN BỊ				Chưa có	NGƯỜI PHỤ TRÁCH		NGÀY NHẬN LỆNH		

Giám đốc

Người lập phiếu ký