


LỆNH SẢN XUẤT (TRUY CẬP ZALO QUÉT MÃ QR SAU KHI KẾT THÚC CA SẢN XUẤT)									
						LỆNH SỐ:		T-01053/26	
KHÁCH HÀNG:		NA		NƠI GIAO		NGÀY NHẬN:		04/03/2026	
PO :		TTD-020325-010-TGVT		NA		NGÀY GIAO:		11/03/2026	
MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	MÀU	ART/ QUY CÁCH	SIZE	SỐ LƯỢNG	SL TỒN KHO	SỐ LƯỢNG + % HH	DVT	
JP-260226-LIBERTY ISLAND	LOGO SILICONE ÉP LÊN BTP	BLACK + 200C + 116C	LOGO SILICONE ÉP LÊN BTP	10MM*10MM/ DÀY: 2MM	310		312	PCS	
TỔNG SỐ LƯỢNG HÀNG CẦN SẢN XUẤT:					310		312	PCS	
LƯU Ý:									

PHÂN TÍCH CÔNG ĐOẠN				NĂNG LỰC SX						
CD 1	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT	NGÀY SẢN XUẤT	MÃ SỐ NV	MÃ SỐ QC INLINE	MÁY	SỐ LƯỢNG SẢN XUẤT	CA SẢN XUẤT	
Đúc silicone	1. Khuôn đúc silicone sơn xanh mờ theo file thiết kế 2. Silicone màu Black 3. Silicone màu 200C 4. Silicone màu 116C 5. Keo đúc ép nhiệt TG 6. Tẩy dày 7. Tẩy mỏng	2: 1g 3: 1g 4: 1g 5: 17.5cm*17.5cm /40pcs 6: 17.5cm*17.5cm /40pcs 7: 17.5cm*17.5cm /40pcs	QUY TRÌNH PHA MAU Black: KD1380-40MJ : 100G SI 601 : 0,5G 3# : 8G Quy trình pha màu 200C kd1380-40MJ : 100G RG-407 : 2,2G RG-203 : 2G RG-101 : 0,6G 3# : 8G Quy trình pha màu 116C KD1380-40MJ : 100G RG-103 : 5G RG-101 : 0,5g RG-107 : 0,3G 3# : 8G *QUY TRÌNH ĐÚC: - Nhiệt độ thốt dưới: 140 độ - Nhiệt độ thốt trên: 105 độ + Vacuum time: 10s + Exhasut time: 5s + Vclcan time: 30s + Lực ép PSI: 1000 * QUY TRÌNH BOM SILICON VÀO KHUÔN: - B1: Bơm silicon vào khuôn - B2: Tháo gỡ miếng trắng của lớp keo và phủ keo lên khuôn (Đứng bề mặt keo) - B3: Bỏ khuôn vào máy ép - B4: Khi máy ép xong tháo gỡ ba via silicone dư thừa trên khuôn nhanh nhất có thể tránh làm xước khuôn khi lấy ba via							
CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU				THỜI GIAN CÓ		NGƯỜI PHỤ TRÁCH	NGÀY NHẬN LỆNH			
STT	SỐ LƯỢNG CHUẨN BỊ	ĐVT	TÊN NGUYÊN LIỆU CHUẨN BỊ	Đã có	Chưa có					

Giám đốc

Người lập phiếu ký