

LỆNH SẢN XUẤT (TRUY CẬP ZALO QUÉT MÃ QR SAU KHI KẾT THÚC CA SẢN XUẤT)										
								LỆNH SỐ:		T-01071/26
KHÁCH HÀNG: NA		NƠI GIAO				NGÀY NHẬN:			03/05/2026	
PO : 12514		NA				NGÀY GIAO:			23/3	
MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	MÀU	ART/ QUY CÁCH	SIZE	SỐ LƯỢNG	SL TỒN KHO	SỐ LƯỢNG + % HH	DVT		
C005683-DESU	ĐÚC SILICON	BLACK/ PMS 3025/ 1815 RED/ 485 RED/ 299 BLUE/ WHITE	ĐÚC SILICON	H: 5.5 CM * W: 5.5CM	90		95	PCS		
TỔNG SỐ LƯỢNG HÀNG CẦN SẢN XUẤT:					90		95	PCS		

PHÂN TÍCH CÔNG ĐOẠN				NĂNG LỰC SX					
CD 1	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT	NGÀY SẢN XUẤT	MÃ SỐ NV	MÃ SỐ QC INLINE	MÁY	SỐ LƯỢNG SẢN XUẤT	CA SẢN XUẤT
Đúc Silicon	1. Khuôn đồng đúc silicon theo file thiết kế có sơn xanh. 2. Silicon bơm màu white 3. Silicon nền màu black 4. Lụa 90 5. Tap long không keo + vải lót	2: 2,2g 4: 6,3g 4: 0,5m 5: 1m/ca Năng suất :360 pcs	QUY TRÌNH PHA MỤC NỀN black RG M670A : 100g RG 601 : 35,5g RG M670B QUY TRÌNH PHA MỤC BOM white KD 100BY : 100g RG 101 : 10g Tăng hàm 60 : 10g Pha lỏng X100 : 60g QUY TRÌNH BOM CHỮ B1:CHO KHUÔN VÀO MÁY BOM SLC RỒI BỎ KHUÔN VÀO NƯỚNG -Nhiệt độ thuật trên :95 độ -Nhiệt độ thuật dưới :145 độ +Vacuum time :10s +Exhaust timer :6s +Vulcan timer :40s + Lọc ép PSI :500 QUY TRÌNH MÁY ĐÚC -Nhiệt độ thuật trên :95 độ -Nhiệt độ thuật dưới :145 độ +Vacuum time :10s +Exhaust timer :6s +Vulcan timer :40s + Lọc ép PSI :500 QUY TRÌNH BOM NỀN B1: Bơm slc vào khuôn B2:Bỏ khuôn vào máy ép B4: khi máy ép xong tháo gỡ ba via sic trên khuôn B5: Bỏ khuôn qua máy làm nguội B6 : Lấy hàng khỏi khuôn đúc và kiểm tra hàng đảm bảo mặt trước Sau đó nhập kho						
CD 2	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT						
IN LƯA	1. Chụp khung lụa sefar 48/123 2. Keo Greco 420 3. Pluss 7000 4. Lót 1520A + 1520B 5. Mực silicone màu 3025 6. Mực silicone màu 1815 red 7.Mực silicone màu 485 red 8.Mực silicone màu 299 Blue 9. Mực silicone màu white 10. Phủ mờ 275		Quy trình chụp khung Độ căng khung 40 Chụp 4 lần pluss 7000 mặt dưới Chụp 2 lần pluss 7000 mặt trên Quy trình in lụa In lót 3 lần mỗi lần 2 cọ In mực Black 7 lần mỗi lần 2 cọ In mực 69w 7 lần mỗi lần 2 cọ In mờ 2 lần mỗi lần 1 cọ Quy trình pha lót 1520A 90g + 1520B 10g Quy trình pha black RG 2660-248 :100g RG 601 :1,8g B-80 :3g RG-1080 :15g Quy trình pha 69W RG 2660-248 :100g RG 201 : 8g RG 601 :0,08g RG 101 :0,1g RG 407 :1g B-80 :3g RG-1080 :16g						
CD 3	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT						

CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU							
STT	SỐ LƯỢNG CHUẨN BỊ	DVT	TÊN NGUYÊN LIỆU CHUẨN BỊ	THỜI GIAN CÓ		NGƯỜI PHỤ TRÁCH	NGÀY NHẬN LỆNH
				Đã có	Chưa có		

Giám đốc

Người lập phiếu ký