

LỆNH SẢN XUẤT (TRUY CẬP ZALO QUÉT MÃ QR SAU KHI KẾT THÚC CA SẢN XUẤT)										
								LỆNH SỐ:		T-01073/26
KHÁCH HÀNG: NA		NƠI GIAO				NGÀY NHẬN:			03/05/2026	
PO : 12514		NA				NGÀY GIAO:			25/3	
MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	MÀU	ART/ QUY CÁCH	SIZE	SỐ LƯỢNG	SL TỒN KHO	SỐ LƯỢNG + % HH	DVT		
C005683-CRUN	ĐÚC SILICON	4EY VALOR BLUE/ PMS 2767/ 286/ 284/ 424/ 421/ WHITE	ĐÚC SILICON	H: 5.5 CM * W: 5.5CM	90		95	PCS		
TỔNG SỐ LƯỢNG HÀNG CẦN SẢN XUẤT:					90		95	PCS		

PHÂN TÍCH CÔNG ĐOẠN				NĂNG LỰC SX					
CD 1	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT	NGÀY SẢN XUẤT	MÃ SỐ NV	MÃ SỐ QC INLINE	MÁY	SỐ LƯỢNG SẢN XUẤT	CA SẢN XUẤT
Đúc Silicon	1. Khuôn đồng đúc silicon theo file thiết kế có sơn xanh. 2. Silicon bơm màu white 3. Silicon nền màu 4EY 4. Silicon nền màu PMS 421 5. Lụa 90 6. Tap long không keo + vải lót 7. Tây TQ	2: 1,2g 3: 0,7g 4: 6,6g 5: 0,5m 6: 1m/ca 7:20cm*20cm/9pcs Năng suất :360 pcs	QUY TRÌNH PHA MỤC NỀN 4EY RG M670A : 100g RG 101 :3,8g RG 407 :0,8g RG 401 :1g RG M670B :10g QUY TRÌNH PHA MỤC BOM WHITE KD 1008Y :100g RG 101 : 10g Tăng bán 60 : 10g Pha lỏng X100 : 60g QUY TRÌNH PHA MỤC BOM 421 KD 1008Y :100g RG 101 : 6g RG 601 :0,16g RG 107 :0,1g RG103 :0,06g Tăng bán 60 : 10g Pha lỏng X100 : 60g QUY TRÌNH BƠM CHỮ B1-CHO KHUỖN VÀO MÁY BƠM SLC RƠI BỎ KHUỖN VÀO NƯỜNG -Nhiệt độ thoát trên :95 độ -Nhiệt độ thoát dưới :145 độ +Vacuum time :10s +Exhaust timer :6s +Vacua timer :40s + Lọc ép PSI :500 QUY TRÌNH MÁY ĐÚC -Nhiệt độ thoát trên :95 độ -Nhiệt độ thoát dưới :145 độ +Vacuum time :10s +Exhaust timer :6s +Vacua timer :40s + Lọc ép PSI :500 QUY TRÌNH BƠM NỀN B1- Bơm sic vào khuôn						
CD 2	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT						
IN LỤA	1. Chụp khung lụa sefar 48/123 2. Keo Greco 420 3. Pluss 7000 4. Lót 1520A + 1520B 5. Mực silicone màu 424 6. Mực silicone màu 284c 7.Mực silicone màu 286c 8.Mực silicone màu 2767 9.Mực silicone màu 4EV 10. Phủ mờ 275	4:0,3g 5: 0,06g 6: 0,1g 7: 0,2g 8: 0,2g 9: 0,1 10: 0,2g	Quy trình chụp khung Độ căng khung 40 Chụp 4 lần pluss 7000 mặt dưới Chụp 2 lần pluss 7000 mặt trên Quy trình in lụa In lót 3 lần mỗi lần 2 cọ In mực 424 7 lần mỗi lần 2 cọ In mực 284 7 lần mỗi lần 2 cọ In mực 286 7 lần mỗi lần 2 cọ In mực 2767 7 lần mỗi lần 2 cọ In mực 4EV 7 lần mỗi lần 2 cọ In mờ 2 lần mỗi lần 1 cọ Quy trình pha lót 1520A 90g + 1520B 10g Quy trình pha mực in màu 424 RG 2660-248 :100g RG 101 :6,5g RG 601 :1,8g RG 107 :1g RG 103 :0,5g B-80 :3g RG-1080 :1,5g Quy trình pha mực in màu 2767 RG 2660-248 :100g RG 101 :0,5g RG 601 :0,5o						
CD 3	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT						

CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU				THỜI GIAN CÓ		NGƯỜI PHỤ TRÁCH	NGÀY NHẬN LỆNH
STT	SỐ LƯỢNG CHUẨN BỊ	DVT	TÊN NGUYÊN LIỆU CHUẨN BỊ	Đã có	Chưa có		

Giám đốc

Người lập phiếu ký