

LỆNH SẢN XUẤT (TRUY CẬP ZALO QUÉT MÃ QR SAU KHI KẾT THÚC CA SẢN XUẤT)										
								LỆNH SỐ:		T-01074/26
KHÁCH HÀNG: NA		NƠI GIAO				NGÀY NHẬN:			03/05/2026	
PO : 12514		NA				NGÀY GIAO:			26/3	
MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	MÀU	ART/ QUY CÁCH	SIZE	SỐ LƯỢNG	SL TỒN KHO	SỐ LƯỢNG + % HH	DVT		
C005686-BROC	ĐÚC SILICON	39Y GORGE GREEN/ 1235 ATHLETIC GOLD/ BLACK/ WHITE	ĐÚC SILICON	H: 5.5 CM * W: 5.5CM	90		95	PCS		
TỔNG SỐ LƯỢNG HÀNG CẦN SẢN XUẤT:					90		95	PCS		

PHÂN TÍCH CÔNG ĐOẠN				NĂNG LỰC SX					
CD 1	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT	NGÀY SẢN XUẤT	MÃ SỐ NV	MÃ SỐ QC INLINE	MÁY	SỐ LƯỢNG SẢN XUẤT	CA SẢN XUẤT
Đúc Silicon	1. Khuôn đồng đúc silicon theo file thiết kế có sọc xanh. 2. Silicon bơm màu white 3. Silicon bơm màu 1235C 4. Silicon nền màu 39Y 5. Lụa 90 6. Tap long không keo + vải lót 7. Tây TQ	2: 1,5g 3: 0,7g 4: 6,3g 5: 0,5m 6: 1m/ca 7:20cm*20cm/9pcs Năng suất :360 pcs	QUY TRÌNH PHA MỤC NỀN 39Y RG M670A : 100g RG 101 : -0,2g RG 501 : -4g RG 107 : -2g RG M670B :10g QUY TRÌNH PHA MỤC BOM WHITE KD 1008Y : -100g RG 101 : : 2g RG 103 : :10g RG 107 : :1,2g Tăng hàm 60 : : 10g Pha loãng X100 : : 60g QUY TRÌNH PHA MỤC BOM 1235C KD 1008Y : -100g RG 101 : -0,4g RG 601 : :1g RG 401 : :5g Tăng hàm 60 : : 10g Pha loãng X100 : : 60g QUY TRÌNH BOM CHỮ B1-CHO KHUÔN VÀO MÁY BOM SLC RƠI BỎ KHUÔN VÀO NƯỚNG -Nhật độ thoát trên :95 độ -Nhật độ thoát dưới :145 độ +Vacuum time :10s +Exhaust timer :5s +Vulcan timer :40s + Lực ép PSI :500 QUY TRÌNH MÁY ĐÚC -Nhật độ thoát trên :95 độ -Nhật độ thoát dưới :145 độ +Vacuum time :10s +Exhaust timer :5s +Vulcan timer :40s + Lực ép PSI :500 QUY TRÌNH BOM NỀN						
CD 2	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT						
IN LƯA	1. Chụp khung lụa sefar 48/123 2. Keo Greco 420 3. Pluss 7000 4. Lót 1520A + 1520B 5. Mục silicone màu 1235C 6. Mục silicone màu 39Y 7.Mục silicone màu Black 8. Phủ mờ 275	4: 0,2g 5: 0,2g 6:0,4g 7:0,3g 8:0,2g	Quy trình chụp khung Độ căng khung 40 Chụp 4 lần pluss 7000 mặt dưới Chụp 2 lần pluss 7000 mặt trên Quy trình in lụa In lót 3 lần mỗi lần 2 cọ In mục 1235c 7 lần mỗi lần 2 cọ In mục 39y 7 lần mỗi lần 2 cọ In mục black 7 lần mỗi lần 2 cọ In mờ 2 lần mỗi lần 1 cọ Quy trình pha lót 1520A 90g + 1520B 10g Quy trình pha mờ LS 275 LS 275 :100g B80 :3g RG-1080 :15g Quy trình pha 1235c RG 2660-248 :100g RG 101 : -0,4g RG 601 : :1g RG 401 : :5g B-80 :3g RG-1080 :15g						
CD 3	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT						

CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU							
STT	SỐ LƯỢNG CHUẨN BỊ	DVT	TÊN NGUYÊN LIỆU CHUẨN BỊ	THỜI GIAN CỐ		NGƯỜI PHỤ TRÁCH	NGÀY NHẬN LỆNH
				Đã có	Chưa có		

Giám đốc

Người lập phiếu ký