

LỆNH SẢN XUẤT (TRUY CẬP ZALO QUÉT MÃ QR SAU KHI KẾT THÚC CA SẢN XUẤT)									
							LỆNH SỐ:		M-04642/25
KHÁCH HÀNG:		NA		NƠI GIAO		NGÀY NHẬN:		02/12/2025	
PO :		MẪU 4642/25		NA		NGÀY GIAO:		05/12/2025	
MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	MÀU	ART/ QUY CÁCH	SIZE	SỐ LƯỢNG	SL TỒN KHO	SỐ LƯỢNG + % HH	DVT	
F2615HWTRX010	ĐÚC SILICONE TẤM=>CẮT LASER => ÉP LÊN BTP ĐỘ DÀY LOGO: 0.5MM	LOGO MÀU: SILVER BLUE S27 AJ6X	LOGO SILICONE	W: 20MM H: 12.63MM	30		32	PCS	
TỔNG SỐ LƯỢNG HÀNG CẦN SẢN XUẤT:					30		32	PCS	

CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT				1.	2.	3.	4.	5.	
PHÂN TÍCH CÔNG ĐOẠN				NĂNG LỰC SX					
CD 1	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT	NGÀY SẢN XUẤT	MÃ SỐ NV	MÃ SỐ QC INLINE	MÁY	SỐ LƯỢNG SẢN XUẤT	CA SẢN XUẤT
Đúc slc	1.Khuôn đồng đúc silicon theo file thiết kế(0.7mm) 2. silicon màu AJ6X 3. Keo ép nhiệt TQ 4. Tap long không keo + vải lót 5: Tẩy minh cãng	2: 55g/Tấm 3: 23cm*24cm 4: 0,25m/ca 5:23cm*24cm Năng suất :80 tấm /ca	Quy trình pha silicon AJ6X KD 1380 MJ :100g RG 101 :7g RG 401 :0,65g RG 407 :0,55g RG 601 :0,5g TẮNG BẮM 3# :10g						
			Quy trình máy đúc -Nhiệt độ thướt trên :95 độ -Nhiệt độ thướt dưới : 145 độ +Vacuum time : 10s +Exhaut timer :6s +Vulcan timer : 40s + Lực ép PSI : 500						
			B1: Bơm slc vào khuôn B2:Tháo gỡ miếng trắng của lớp keo và phủ keo lên khuôn(đúng bề mặt keo)						
			B3:Bỏ khuôn vào máy ép B4: khi máy ép xong tháo gỡ ba via slc trên khuôn nhanh nhất						
			B5: Bỏ khuôn qua máy làm nguội B6 : Lấy hàng khỏi khuôn đúc và kiểm tra hàng đảm bảo mặt trước và mặt keo.						
			Sau đó nhập kho						

CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU							
STT	SỐ LƯỢNG CHUẨN BỊ	DVT	TÊN NGUYÊN LIỆU CHUẨN BỊ	THỜI GIAN CÓ		NGƯỜI PHỤ TRÁCH	NGÀY NHẬN LỆNH
				Đã có	Chưa có		

GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP