


LỆNH SẢN XUẤT (TRUY CẬP ZALO QUÉT MÃ QR SAU KHI KẾT THÚC CA SẢN XUẤT)												
								LỆNH SỐ:		T-01124/26		
KHÁCH HÀNG:		NA		NƠI GIAO		NGÀY NHẬN:			12/03/2026			
PO :		TTD-07032026-069-TG		NA		NGÀY GIAO:			23/03/2026			
MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	MÀU	ART/ QUY CÁCH	SIZE	SỐ LƯỢNG	SL TỒN KHO	SỐ LƯỢNG + % HH	DVT				
8-LMV002-000-SI-TG	LOGO SILICONE	COOL GRAY 11C + SILVER	LOGO SILICONE	W22mm x H15mm	5.000		5.025	PCS				
TỔNG SỐ LƯỢNG HÀNG CẦN SẢN XUẤT:					5.000	0	5.025	PCS				
CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT		1.		2.	3.	4.		5.				
PHÂN TÍCH CÔNG ĐOẠN				NĂNG LỰC SX								
CD 1	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT		NGÀY SẢN XUẤT	MÃ SỐ NV	MÃ SỐ QC INLINE	MÁY	SỐ LƯỢNG SẢN XUẤT	CA SẢN XUẤT		
ĐÚC SILICON	1. Khuôn đúc silicone âm dương 2. Cọ 65 3. MỤC NỀN SILICON MÀU GREY 4. MỤC CHỮ SILICON MÀU SILVER	NỀN: 2G/PCS LOGO: 0,2G/PCS KHUÔN 30 Năng suất đúc: 1050pcs	* QUY TRÌNH PHA MÀU NỀN: - KDSY 1008Y: 200G - SI 101: 1G - SI 601: 0,3G - SI 107: 0,13G - SI 103: 0,08G * TĂNG BẨM 6#: 20G * QUY TRÌNH PHA MÀU SILVER: - KD 1380-40MJ: 150G - RG 4600: 15G - TĂNG BẨM 3#: 12G - X100: 50G - RG - 101 : 0,75G * QUY TRÌNH ĐÚC SILICON: - KHUÔN TRÊN: Bơm mực Silver vào khuôn , dùng cọ in kéo sạch mực trên bề mặt, vệ sinh bề mặt khuôn, đi hút chân không, bỏ vỏ máy nướng 25 giây - KHUÔN DƯỚI: Bơm mực xám vào khuôn - Ghép hai khuôn trên dưới bỏ vào máy ép. - Nhiệt thốt dưới: 155 - Nhiệt thốt trên: 104 - Vacuum time: 0,1 - Exhaust time: 5,0 - Vulcan time: 45 - Lực ép PSI: 1000									
CD 3	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT									
CD 4	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT									
CHUẨN BỊ NGUYÊN LIỆU												
STT	SỐ LƯỢNG CHUẨN BỊ	DVT	TÊN NGUYÊN LIỆU CHUẨN BỊ	THỜI GIAN CÓ		NGƯỜI PHỤ TRÁCH	NGÀY NHẬN LỆNH					
				Đã có	Chưa có							

GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP