

LỆNH SẢN XUẤT (TRUY CẬP ZALO QUÉT MÃ QR SAU KHI KẾT THÚC CA SẢN XUẤT)										
								LỆNH SỐ:		T-01214/26
KHÁCH HÀNG:		NA		NƠI GIAO			NGÀY NHẬN:		18/03/2026	
PO :		SC3-THUYPHAM-43182		NA			NGÀY GIAO:		08/04/2026	
MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	MÀU	ART/QUY CÁCH	SIZE	SỐ LƯỢNG	SL TỒN KHO	SỐ LƯỢNG + % HH	DVT		
339367 - AW26	DÂY DẸT + ĐÚC NHỰA (SỢI RECYCLE)	MÀU DÂY: DKT-F18A BLUE, ĐÀU TIP NHỰA: DKT-F18A BLUE	9810017846	CHIỀU DÀI: 70MM, ĐƯỜNG KÍNH DÂY: 1.5MM, ĐÀU NHỰA: 1.7CM	8.890		9.335	PCS		
TỔNG SỐ LƯỢNG HÀNG CẦN SẢN XUẤT:					8.890		9.335	PCS		
CÔNG ĐOẠN SẢN XUẤT		1.		2.		3.		4.		5.
PHÂN TÍCH CÔNG ĐOẠN				NĂNG LỰC SX						
CD 1	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT	NGÀY SẢN XUẤT		MÃ SỐ NV	MÃ SỐ QC/INLINE	MÁY	SỐ LƯỢNG SẢN XUẤT	CA SẢN XUẤT
Dệt dây luồn	Vỏ - Vỏ sợi 150D recycle chấm hồ (16 cuộn số lượng ít nhất) Ruột - ruột: sợi nylon 70/2	-0.4g/pcs -0.3g/pcs	Chạy máy 16 Nhổng 26-45-26							
CD 2	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT	NGÀY SẢN XUẤT		MÃ SỐ NV	MÃ SỐ QC/INLINE	MÁY	SỐ LƯỢNG SẢN XUẤT	CA SẢN XUẤT
Đúc nhựa	hạt nhựa tpu 64d (độ cứng 60) nhựa màu đen 95a nhựa tpu 85a	13gr/8pes máy đúc nhựa tre khi vận hành cho liên nhựa sẽ hao nửa kg nhựa mỗi ngày , thời gian nghỉ giữa trưa 1h nên trong thời gian nghỉ dài vỏ chạy lại phải xả và chạy lại hàng có thể tồn 200GR-300gr để nhựa chạy đẹp)	quy trình pha nhựa nhựa 64d : 1kg hạt nhựa đen : 20g nhựa 85a 100g pha xong trộn đều bỏ vô máy sấy sấy 2h tre khi bỏ nhựa vào vận hành máy							
				THỜI GIAN CÓ		NGƯỜI PHỤ TRÁCH		NGÀY NHẬN LỆNH		
				Đã có		Chưa có				

GIÁM ĐỐC

NGƯỜI LẬP