



LỆNH SẢN XUẤT
(TRUY CẬP ZALO QUÉT MÃ QR SAU KHI KẾT THÚC CA SẢN XUẤT)



LỆNH SỐ: T-00404/26

KHÁCH HÀNG:		NA		NƠI GIAO			NGÀY NHẬN:			22/01/2026	
PO :		TTD-190125-004-TGVT		NA			NGÀY GIAO:			28/01/2026	
MÃ HÀNG	TÊN SẢN PHẨM	MÀU	ART/ QUY CÁCH	SIZE	SỐ LƯỢNG	SL TỒN KHO	SỐ LƯỢNG + % HH	ĐVT			
BEX-260114-PO0932-H03313S SUNDRIFT	LOGO ĐÚC NỀN + IN + ÉP LÊN BTP	"White - Nền dày 1mm 2378 C - Dây 0.8mm 5425 C- Dây 0.8mm"	LOGO ĐÚC NỀN + IN + ÉP LÊN BTP	H: 46MM * W: 29MM	80		80	PCS			
TỔNG SỐ LƯỢNG HÀNG CẦN SẢN XUẤT:					80		80	PCS			
LƯU Ý:											



PHÂN TÍCH CÔNG ĐOẠN				NĂNG LỰC SX					
CD 1	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT	NGÀY SẢN XUẤT	MÃ SỐ NV	MÃ SỐ OC IN LINE	MÁY	SỐ LƯỢNG SẢN XUẤT	CA SẢN XUẤT
ĐÚC SLC	1. Khuôn đồng đúc silicon theo file thiết kế có sơn xanh. 2. Silicon màu White 3. Keo TQ 4. Tap long không keo + vải lót 5. Tẩy TQ	2: 3g 3: 1m 4:17cm*18cm/15pcs 5: 17cm*18cm/15pcs Năng xuất : 1050 pcs	QUY TRÌNH PHA MỤC NỀN WHITE KD 1008Y : 100g RG 101 :0.7g Tăng bám 6# :10g						
			QUY TRÌNH MÁY ĐÚC -Nhiệt độ thướt trên :95 độ -Nhiệt độ thướt dưới :145 độ +Vacuum time :10s +Exhaut timer :6s +Vulcan timer :40s + Lực ép PSI :500						
			QUY TRÌNH BƠM NỀN B1: Bơm slc vào khuôn B2:Bỏ khuôn vào máy ép B4: khi máy ép xong tháo gỡ ba via slc trên khuôn B5: Bỏ khuôn qua máy làm nguội B6 : Lấy hàng khỏi khuôn đúc và kiểm tra hàng đảm bảo mặt trước Sau đó nhập kho						
CD 2	NGUYÊN LIỆU	ĐỊNH MỨC	QUY TRÌNH SẢN XUẤT						
IN LỰA	1. Chụp khung lựa sefar 48/123 2. Keo Greco 420 3. Pluss 7000 4. Lót 1520A + 1520B 5. Mực silicone màu 2378C 6. Mực silicone màu 5425C 7. Phủ mờ 275	4: 0,3g 5: 0,3g 6:0,3g 7: 0,2g Năng xuất :700pcs	Độ căng khung 40 Chụp 4 lần pluss 7000 mặt dưới Chụp 2 lần pluss 7000 mặt trên Quy trình in lựa In lót 3 lần mỗi lần 2 cọ In mực 4 lần mỗi lần 2 cọ In mờ 2 lần mỗi lần 1 cọ Quy trình pha lót 1520A 90g + 1520B 10g Quy trình pha mực in màu 5425C RG-2660-248 :100g RG-101 :4g RG 107 :0,8g RG 601 :0,2g RG 401 :0,6g B-80 :3g RG-1080 :15g						
			Quy trình pha mực in màu 2378c RG-2660-248 :100g RG-101 :6g RG 403 :3g RG 401 :2g RG 601 :2g B-80 :3g RG-1080 :15g Quy trình pha mờ LS 275 LS 275 :100g B80 :3g RG-1080 :15						

STT	SỐ LƯỢNG CHUẨN BỊ	ĐVT	TÊN NGUYÊN LIỆU CHUẨN BỊ	THỜI GIAN CÓ		NGƯỜI PHỤ TRÁCH	NGÀY NHẬN LỆNH
				Đã có	Chưa có		

Giám đốc Người lập phiếu ký